SANDVIK
Coromant

2020

Slinované rotační nástroje

FRÉZOVÁNÍ
VRTÁNÍ
VÝROBA ZÁVITŮ POMOCÍ ZÁVITNÍKŮ
VYSTRUŽOVÁNÍ

Dovolte nám, abychom vám představili naše nové katalogy

Katalog se skládá z celkem tří svazků: Soustružnické nástroje, Rotační nástroje a Slinované rotační nástroje. Celkem katalogy obsahují více než 30 tisíc standardních produktů.

Soustružnické nástroje – Všeobecné soustružení, Upichování a zapichování, Soustružení závitů, Víceúčelové nástroje, Upínání nástrojů a Adaptéry pro soustružnické nástroje

Rotační nástroje – Frézování, Vrtání, Vyvrtávání a Adaptéry pro rotační nástroje

Slinované rotační nástroje – Frézování, Vrtání, Výroba závitů pomocí závitníků a Vystružování

Pro vyhledání tématických oblastí, které vás zajímají, použijte přehledy produktů na začátku jednotlivých kapitol a zde uvedené odkazy udávající čísla příslušných stránek s údaji o produktech. Odkazy v dolní části každé stránky s údaji o produktech vás přivedou k souvisejícím produktům a informacím, jako např. nástrojovým držákům, břitovým destičkám nebo řezným podmínkám.

Celou naši nabídku přibližně 50 tisíc standardních produktů lze najít na **www.sandvik.coromant.com**. Jestliže jsou vaše požadavky obzvláště náročné, v nabídce máme široký sortiment produktů, které můžeme přizpůsobit podle vašich požadavků.

Abyste měli jistotu, že získáte nejaktuálnější rozměry a tolerance, naleznete přesné hodnoty řezných parametrů a budete si moci objednat veškeré dostupné produkty a náhradní díly, navštivte webové stránky www.sandvik.coromant.com.

Vysvětlivky k informativním symbolům:

- Doporučení pro volbu velikosti díry
- Řezné podmínky
- Popis karbidových tříd
- Výklad parametrů dle ISO 13399
- Kódové značení
- Informace o přívodu řezné kapaliny
- Renovace nástrojů
- Informace

- První volba
- Vhodná volba
- Není k dispozici

Portfolio našich produktů

Vše, co děláme, směřuje k podpoře plynulosti výroby, efektivity a produktivity. Ze zkušenosti víme, že to vyžaduje různá řešení pro různé zákazníky s různými potřebami. Neexistuje univerzální velikost, která by se hodila ke všemu a všem. Proto jsme vytvořili nabídku, která zahrnuje tři různé skupiny rotačních nástrojů vyráběných práškovou metalurgií.

V
Versatile

Univerzální řešení

Komplexní řada vysoce výkonných produktů, která nabízí vysokou flexibilitu a nákladovou efektivitu.

O
Optimized

Optimalizovaná řešení

Unikátní řada nástrojů zdokonalených s ohledem na specifické potřeby, která nabízí extrémní efektivitu, spolehlivost a trvanlivost.

C
Customized

Zakázková řešení

Na zakázku upravené (Tailor Made) a speciální konstrukčně přizpůsobené produkty, každý navržený tak, aby splňoval nejvyšší nároky na výkonnost.

Jak vyhledat vhodný produkt

1. Vyberte typ aplikace
2. V závislosti na vašich požadavcích zvolte příslušnou část našeho portfolia

- Jeden nástroj pro mnoho různých typů obráběných materiálů
- Robustní nástroj pro různé typy aplikací
- Ideální pro malosériovou a smíšenou výrobu

- Nástroj určený pro obrábění specifických skupin materiálů
- Nástroj zdokonalený s ohledem na specifické použití
- Ideální pro výrobu středně velkých až velkých výrobních dávek

- Unikátní nástroj přizpůsobený pro konkrétní aplikaci
- Pokročilé znalosti aplikací a odborné poradenství
- Nástroj, který není součástí standardní nabídky

A Frézování

B Vrtání

C Výroba závitů pomocí závitníků

D Vystružování

E Všeobecné informace

Frézování

V

Univerzální

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura A10

Těžké hrubování A11-A24
Střední hrubování A25-A28
Hrubování s využitím lamače třísek A29
Fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění A31-A34
Frézování hran A35-A37

O

Optimalizovaná

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura A38

Těžké frézování A39-A52
Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu A53-A64
Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem A65-A68
Různorodé stabilní frézovací operace A69-A80
Frézování tvrzených součástí A81-A84
Vysoké rychlosti úběru kovu A85-A92
Hrubování s využitím lamače třísek A93-A98
Dokončování A99-A104
Frézování pomocí mikrofréz A105
Stopková fréza s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami A107-A110
Stopková fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění A111-A120
Frézování hran a obrysů A121-A126
Frézování závitů A127-A138
Vysokorychlostní hrubování A139

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 A141

Těžké frézování A142-A145
Různorodé stabilní frézovací operace A146-A149
Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu A150
Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem A152-A154
Frézování s velkým průřezem třísky A155
Vysoké rychlosti úběru kovu A157
Hrubování s využitím lamače třísek A159
Tvarové obrábění A161-A163
Dokončování A164-A166
Frézování hran A167-A170
Pájené keramické frézovací hlavice pro vysokorychlostní hrubování A171

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® 326 A173

Frézování hran A174
Frézování závitů A175

C

Zakázkové

E2

Frézy CoroMill® Plura - optimalizované

O
Optimized

První volba pro optimalizované hrubování a dokončování frézami CoroMill® Plura

Výroba drážek s hloubkou až 2xDc	Výroba drážek s hloubkou až 1xDc	Těžké rohové frézování	Lehké rohové frézování ae až 0.25xDc	Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu	Dokončování	Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem	Nástroj	Strana	Materiál
							Provedení pro náročné podmínky (HD) pro obrábění ocelí	A40-A47	P K
							Provedení pro náročné podmínky (HD) pro obrábění korozivzdorných ocelí	A48-A52	M
							Velký úběr materiálu (ALU)	A86-A92	N
							Různé typy stabilních operací (VFD) při obrábění niklových slitin	A78-A80	S
							Frézování tvrzených součástí	A82-A84	P H
							Stranové frézování ocelí s využitím vysokých rychlostí posuvu (HFS)	A54	P K
							Stranové frézování korozivzdorných ocelí s využitím vysokých rychlostí posuvu (HFS)	A55-A58	M
							Stranové frézování titanových slitin s využitím vysokých rychlostí posuvu (HFS)	A59-A64	S
							Dokončování (FSF)	A100-A104	P M K S H
							Čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu (HFF)	A66-A68	P M K S H
							Vysokorychlostní hrubování (CER) niklových slitin	A140	S

Symboly operací

Frézování do rohu	Frézování hran a obrysů	Frézování dutin	Frézování drážek	Ponorné frézování	Šikmé zahlubování
Čelní frézování	Tvarové frézování	Frézování závitů	Šroubovicová interpolace	Srážení vnitřních hran	Srážení vnějších hran

Frézy CoroMill® Plura - optimalizované

	Těžké frézování			Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu				Různorodé stabilní frézovací operace
O								
Materiál	Pro obrábění ocelí	Pro obrábění ocelí	Korozivzdorné oceli	Pro obrábění titanových slitin	Pro obrábění niklových slitin	Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí	Korozivzdorné oceli	Pro obrábění niklových slitin
Aplikační oblasti dle ISO	P K	P K	M S	S	S	P M K S	M S	S
DC mm	6.00 - 25.00	2.00 - 25.00	6.00 - 25.00	4.00 - 32.00	4.00 - 25.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	2.00 - 16.00
DC inch	.250 - .750	.125 - .750	.250 - 750	.188 - 1.250	-	.250 - 1.000	-	
APMX/DC	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	1.80 - 4.00	1.80 - 3.50	1.90 - 2.40
ZEFP	5	4	4	4, 5, 6	4, 5	4	4	3, 4
RE mm	0.50 - 2.00	0.20 - 2.00	0.50 - 6.35	0.50 - 4.00	0.50 - 6.35	-	0.50 - 4.00	0.20 - 2.00
RE inch	.015 - .060	.015 - .060	.015 - .190	.030 - .120	-	-	-	-
CHW mm	0.10 - 0.25	-	0.10 - 0.25	-	-	0.15 - 0.20	0.15 - 0.20	0.10
CHW inch	.004 - .010	-	.004 - .010	-	-	.004 - .010	-	
Stopkové nástroje	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka Weldon S rozhraním iLock	Válcová stopka Weldon S rozhraním iLock	Válcová stopka Weldon	Válcová stopka	Válcová stopka Weldon
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANTDIN 6527 L	DIN 6527 L	DIN 6527 L
Nástrojová třída	1730	1730	1740	1745	1710	1630, 1740	1640	1725
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A40-A43	A44-A47	A48-A52	A59-A62	A63-A64	A54-A56	A57-A58	A78-A80

	Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem		Frézování tvrzených součástí	Vysoké rychlosti úběru kovu		Dokončování		Vysokorychlostní hrubování
O								
Materiál	Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC	Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63	Neželezné materiály	Neželezné materiály s obsahem křemíku >9%	Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63	Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Pro obrábění niklových slitin
Aplikační oblasti dle ISO	P H	P M K S	P H	N	N O	P H	P M K S	S
DC mm	4.00 - 20.00	4.00 - 20.00	2.00 - 16.00	2.00 - 20.00	1.00 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	10.00 - 12.00
DC inch	-	-	.125 - .375	-	-	.250 - .750	.063 - .750	-
APMX/DC	2.25 - 2.75	1.00 - 2.75	1.00	1.00 - 4.10	1.00	1.80 - 4.50	1.90 - 2.80	0.75
ZEFP	4	4	2, 4	1, 2	2, 4	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	4, 5, 6, 8	4, 6
RE mm	0.50 - 2.00	0.50 - 2.00	0.20 - 3.00	0.15 - 2.50	-	0.50 - 2.00	-	1.50 - 6.00
RE inch	-	-	.031 - .063	-	-	-	.016 - .125	-
CHW mm	-	-	-	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	-
CHW inch	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopkové nástroje	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka
BSG	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT
Nástrojová třída	1610	1620	1610	H10F, 1630	N20C	1610	1620	6060
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A66	A67-A68	A82-A84	A86-A91	A92	A100-A101	A103-A104	A140

Frézy CoroMill® Plura - optimalizované

	Optimalizované hrubování při provádění různých typů stabilních operací a v podmínkách s obtížným odváděním třísek					Další typy frézovacích operací		
	Různorodé stabilní frézovací operace		Hrubování s využitím lamače třísek			Frézování pomocí mikrofréz	Stopková fréza s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami	
O								
Materiál	Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC	Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Pro obrábění materiálů ISO S	Neželezné materiály	Oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC	Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63
Aplikační oblasti dle ISO	P H	P M K S	M S	N	P M K S	P M K N S H	P M K N S H	H
DC mm	2.00 - 20.00	2.00 - 25.00	6.00 - 25.00	6.00 - 25.00	6.00 - 25.00	0.40 - 1.00	0.40 - 1.00	0.20 - 2.50
DC inch	.187 - .750	.187 - .750	-	-	-	-	-	-
APMX/DC	1.90 - 3.20	1.90 - 2.00	1.80 - 2.40	1.00 - 2.40	1.00 - 2.40	1.00	1.00	0.60 - 0.90
ZEFP	3, 4	3, 4, 5	4, 5	3	3, 4, 5, 6, 8	2	2	2
RE mm	0.50 - 4.00	0.20 - 6.35	-	-	0.35 - 4.00	-	0.20 - 0.50	0.10 - 1.25
RE inch	.016 - .063	.016 - .063	-	-	-	-	-	-
CHW mm	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.45 - 0.90	-	-	-	-
CHW inch	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopkové nástroje	Válcová stopka	Válcová stopka Weldon S rozhraním iLock	Weldon	Válcová stopka	Válcová stopka Weldon	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka
BSG	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	DIN 6527 L	COROMANT DIN 6527 L	DIN 6527 K DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Nástrojová třída	1620	1620, 1630, 1640	1620	H10F	1640	1620	1620	1700
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A70-A71	A72-A77	A94	A95	A96-A97	A106	A108-A109	A110

	Další typy frézovacích operací						Frézování závitů	
	Stopková fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění					Frézování hran a obrysů	Vnitřní závity	Výroba vnitřních a vnějších závitů
O								
Materiál	Neželezné materiály	Neželezné materiály s obsahem křemíku >9%	Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC	Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63	Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Pro obrábění kompozitních materiálů	Typy závitů: M 60°, MF 60°, MJ 60°, UN 60°, UNC/UNF 60°, NPT 60°, NPTF 60°	Typ závitu: G
Aplikační oblasti dle ISO	N	N O	P M K S H	P H	P M K N S H	O	P M K N S H O	P M K N S H
DC mm	2.00 - 16.00	1.00 - 12.00	1.00 - 16.00	1.00 - 16.00	4.00 - 16.00	4.00 - 16.00	1.20 - 25.00	-
DC inch	-	-	.063 - .500	.063 - .500	-	.250 - .625	.053 - .783	.236 - .984
APMX/DC	1.30 - 3.00	1.70 - 3.00	1.00 - 2.00	1.50 - 1.70	1.40 - 10.00	2.50 - 3.00	-	-
ZEFP	2	2	2	2, 4	2, 3, 4	5, 6, 7, 9, 11	3, 4, 5, 6	3, 4, 5
RE mm	1.00 - 8.00	0.50 - 6.00	0.50 - 8.00	0.50 - 8.00	2.00 - 8.00	-	-	-
RE inch	-	-	.031 - .250	.031 - .250	-	-	-	-
CHW mm	-	-	-	-	-	-	-	-
CHW inch	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopkové nástroje	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka	Válcová stopka Weldon	Weldon
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Nástrojová třída	H10F	N20C	1610, 1620, P10	1700, 1610	1620, 1630	O10A, 1630, O12M, O10M	1630, 1620, H07F, 1610	1630
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A112-A113	A114	A115-A116	A118-A120	A117	A122-A126	A128-A131	A138

CoroMill® Plura - univerzální provedení

V
Versatile

První volba pro různorodé hrubování a dokončování frézami CoroMill® Plura



Výroba drážek s hloubkou až 1xDc	Výroba drážek s hloubkou až 0.5xDc	Těžké rohové frézování	Dokončování	Nástroj	Strana	Materiál
	■			Těžké hrubování (dva zuby)	A12-A24	P M K S
	■	■		Těžké hrubování (tři zuby)	A12-A24	P M K S
	■	■	■	Střední hrubování (čtyři zuby)	A27-A28	P M K S

Symboly operací

Frézování do rohu	Frézování hran a obrysů	Frézování dutin	Frézování drážek	Ponorné frézování	Šikmé zahlubování
Čelní frézování	Tvarové frézování	Frézování závitů	Šroubovicová interpolace	Srážení vnitřních hran	Srážení vnějších hran

CoroMill® Plura - univerzální provedení

	Těžké hrubování	Střední hrubování	Hrubování s využitím lamače třísek	Fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění	Frézování hran
V					
Materiál	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC
Aplikační oblasti dle ISO	P M K S	P M K S	P M K S	P M K S	P M K N S H
DC mm DC inch	1.00 - 25.00 .125 - 1.000	2.00 - 25.00 .125 - 1.000	6.00 - 20.00 .250 - 1.000	1.00 - 20.00 .063 - .750	1.00 - 8.00 .047 - .248
APMX/DC	1.0 - 4.8	1.4 - 3.7	1.8 - 3.4	1.4 - 3.0	0.1 - 0.8
ZEFP	2, 3, 4	3, 4	4	2, 4	2, 3, 4, 5, 6
RE mm RE inch	- -	- -	- -	0.50 - 10.00 .031 - .375	- -
CHW mm CHW inch	0.00 - 0.30 .000 - .012	0.00 - 0.20 .000 - .010	0.35 - 0.63 .014 - .031	- -	- -
Stopkové nástroje	Válcová stopka Weldon	Weldon	Válcová stopka Weldon	Válcová stopka	Válcová stopka
BSG	DIN 6527 K DIN 6527 L COROMANT	DIN 6527 L	DIN 6527 L COROMANT	COROMANT	COROMANT
Nástrojová třída	1630	1620, 1630	1640	1620, 1630	1620
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A12-A24	A26-A28	A30	A32-A34	A36-A37

CoroMill® 316

Optimized

První volba pro hrubování a dokončování frézami CoroMill® 316

Výroba drážek s hloubkou až 1xDc	Výroba drážek s hloubkou až 0.5xDc	Frézování do rohu	Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu	Dokončování	Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem	Nástroj	Strana	Materiál
						Provedení pro náročné podmínky (HD) pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí	A143-A145	P M
						Různé typy stabilních operací (VFD)	A147-A149	P M
						Velký úběr materiálu (ALU)	A158	N
						Stranové frézování titanových slitin s využitím vysokých rychlostí posuvu (HFS)	A151	S
						Dokončování (FSF)	A165-A166	P M
						Čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu (HFF)	A153-A154	P M
						Vysokorychlostní hrubování (CER) niklových slitin	A172	S

Symboly operací

Frézování do rohu	Frézování hran a obrysů	Frézování dutin	Frézování drážek	Ponorné frézování	Šikmé zahlubování
Čelní frézování	Tvarové frézování	Frézování závitů	Šroubovicová interpolace	Srážení vnitřních hran	Srážení vnějších hran

CoroMill® 316

	Těžké frézování	Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu	Různorodé stabilní frézovací operace	Vysokorychlostní hrubování	Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem	Frézování s velkým průřezem třísky
Materiál	Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC	Pro obrábění titanových slitin	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Pro obrábění niklových slitin	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC
Aplikační oblasti dle ISO	P M K S	S	P M K S	S	P M K S	P M K S
DC mm	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 12.00	10.00 - 25.00	10.00 - 16.00
DC inch	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.375 - 1.000	-	.375 - .750	-
APMX/DC	1.20	1.50	0.52 - 0.63	0.58 - 0.70	0.52 - 0.60	0.80 - 0.84
DCX mm	-	-	-	-	-	-
DCX inch	-	-	-	-	-	-
CHW mm	0.15 - 0.25	-	-	-	-	-
CHW inch	-	-	-	-	-	-
RE mm	0.50 - 4.00	0.50 - 4.00	0.50 - 4.00	2.00	1.50 - 3.00	0.50 - 3.00
RE inch	.015 - .250	.030 - .120	.015 - .250	-	.060 - .080	-
ZEFP	4	6	3, 4, 5	4, 6	3, 4, 5	2
KAPR	-	-	-	-	-	-
Stopkové nástroje	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Nástrojová třída	1730	1745	1730	6060	1730	1730
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A143-A145	A151	A147-A149	A172	A153-A154	A156

	Vysoké rychlosti úběru kovu	Hrubování s využitím lamače třísek	Tvarové obrábění	Dokončování	Frézování hran
Materiál	Neželezné materiály	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC	Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC
Aplikační oblasti dle ISO	N	P M K S	P M K S	P M K S	P M K S
DC mm	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	1.50 - 8.00
DC inch	-	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.059 - .276
APMX/DC	0.52 - 0.55	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56
DCX mm	-	-	-	-	10.00 - 25.00
DCX inch	-	-	-	-	.375 - .750
CHW mm	0.10 - 0.15	-	-	0.10 - 0.15	-
CHW inch	-	-	-	-	-
RE mm	1.00 - 4.00	0.40	5.00 - 12.50	1.00 - 1.50	-
RE inch	-	.016 - .062	.187 - .500	.015 - .062	-
ZEFP	3	4, 5, 6, 8	2, 4	6, 8, 10, 12	2, 4, 6, 8
KAPR	-	-	-	-	15°, 30°, 45°, 49°,60°
Stopkové nástroje	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Nástrojová třída	H10F	1730	1730	1730	1730
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	A158	A160	A162-A163	A165-A166	A168-A170

Frézy CoroMill® Plura - univerzální

Vysoce výkonné stopkové frézy, které se vyznačují vysokou flexibilitou a cenovou dostupností

Všestranné nástroje jsou navržené tak, aby s ohledem na vysokou výkonnost a bezpečnost při jejich použití pro obrábění různorodých materiálů, různé aplikace, tvary a velikosti součástí, umožňovaly maximální využití stroje.

V C

Použití

- Těžké hrubování
- Střední hrubování
- Hrubování s využitím lamače třísek
- Tvarové obrábění
- Frézování zkosených hran

Oblast použití dle ISO:

P M K N S H

Nejnáročnější požadavky vyplývající z využití obráběcího stroje pro obrábění různorodých součástí a variabilní výrobu si žádají vysoce přesné, robustní a všestranné nástroje. Je-li největší důraz kladen na přesnost, stabilitu a nákladovou efektivitu obrábění, je první volbou univerzální řada fréz CoroMill Plura.

www.sandvik.coromant.com/coromillplura

Sortiment produktů

- Vybrané vysoce kvalitní nástrojové třídy pro všechny typy obráběných materiálů a podmínky obrábění
- Robustní geometrie důmyslně navržené tak, aby umožňovaly přizpůsobení pro různé aplikace při frézování
- V provedení s válcovou stopkou nebo stopkou Weldon
- V přímém provedení, s úpravou břitů pro usnadnění dělení třísek nebo bez ní
- Nástroje s kulovým čelem a pro srážení hran
- Možnost trojnásobné renovace s dodržením všech originálních parametrů

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Kdy lze použít

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	N	S
Nástrojová třída	1630	1620			
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon		

Dva nebo tři zuby

Drážka pro pero

Konstrukční provedení s velkým objemem drážek pro odvod třísek

Podbroušení navržené s ohledem na stabilitu

Čtyři zuby

Zvýšená stabilita díky většímu průřezu jádra

Ideální pro frézování do rohu

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	3	3.5			3.5	2	1P220-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.5			3.5	2	1P220-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0450-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XA	★	★	★	★	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XA	★	★	★	★	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.172	.003	45°	.172	2	1P220-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.250	.005	45°	.250	2	1P220-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.313	.005	45°	.313	2	1P220-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.375	3/8	.469	.008	45°	.469	2	1P220-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.625	.008	45°	.625	2	1P220-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	.750	.008	45°	.750	2	1P220-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.000
.750	3/4	1.000	.012	45°	1.000	2	1P220-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.250	.012	45°	1.250	2	1P220-2540-XA	★	★	★	★	1.000	4.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1170-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1370-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1570-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1770-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-1970-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDC	e8
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
1.0	3	3.5			3.5	3	1P221-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.5			3.5	3	1P221-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XA	★	★	★	★	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XA	★	★	★	★	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDC	e8
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1170-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1370-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1570-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1770-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-1970-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P222-XA	1P222-XB
FHA	35°	35°
BSG	DIN 6527 K	DIN 6527 K
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	5.5	0.08	45°	5.0	4	1P222-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
	6	5.5	0.08	45°	5.5	4	1P222-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
7.0	8	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P222-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
10.0	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
16.0	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
20.0	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0
25.0	25	32.5	0.30	45°	32.5	4	1P222-2500-XA	★	★	★	★	25.0	121.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P230-XA	1P230-XB
FHA	30°	30°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
1.0	3	4.5			4.5	2	1P230-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	4.5			4.5	2	1P230-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	2	1P230-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	13.5	0.20	45°	13.5	2	1P230-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA 30°
BSG DIN 6527 L
TCDCON h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	2	1P230-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	2	1P230-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	2	1P230-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	2	1P230-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	2	1P230-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	2	1P230-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	2	1P230-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	2	1P230-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	3	4.5			4.5	3	1P231-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	4.5			4.5	3	1P231-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	3	1P231-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	3	1P231-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	3	1P231-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	3	1P231-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	3	1P231-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	3	1P231-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	3	1P231-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	3	1P231-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	3	1P231-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA 30°
BSG DIN 6527 L
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0

A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P240-XA	1P240-XB
FHA	35°	35°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
												Rozměry, mm	
2.0	6	7.5			7.5	4	1P240-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	8.5	0.08	45°	8.5	4	1P240-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	10.5	0.08	45°	10.5	4	1P240-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0650-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0
25.0	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XB	★	★	★	★	25.0	121.0
	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XA	★	★	★	★	25.0	121.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
												Rozměry, inch	
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	4	1P240-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.547	.005	45°	.547	4	1P240-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.562	.005	45°	.562	4	1P240-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.008	45°	.844	4	1P240-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.125	.008	45°	1.125	4	1P240-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.008	45°	1.313	4	1P240-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.437	.012	45°	1.437	4	1P240-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.828	.012	45°	1.828	4	1P240-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P250-XA	1P250-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
2.0	6	8.5			8.5	2	1P250-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	2	1P250-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	2	1P250-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	2	1P250-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	2	1P250-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.687	.005	45°	.687	2	1P250-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.813	.005	45°	.813	2	1P250-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.875	.008	45°	.875	2	1P250-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.188	.008	45°	1.188	2	1P250-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.484	.008	45°	1.484	2	1P250-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.687	.012	45°	1.687	2	1P250-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.250	.012	45°	2.250	2	1P250-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P251-XA	1P251-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	8.5			8.5	3	1P251-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	3	1P251-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	3	1P251-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P260-XA	1P260-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
												Rozměry, mm	
1.0	3	4.0			4.0	3	1P260-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	6.0			6.0	3	1P260-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	3	8.0			8.0	3	1P260-0200-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
3.0	3	12.0			12.0	3	1P260-0300-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
4.0	4	14.0			14.0	3	1P260-0400-XA	★	★	★	★	4.0	50.0
5.0	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XB	★	★	★	★	6.0	65.0
	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XA	★	★	★	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XB	★	★	★	★	8.0	80.0
	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XA	★	★	★	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XB	★	★	★	★	10.0	100.0
	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XB	★	★	★	★	12.0	100.0
	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XB	★	★	★	★	16.0	115.0
	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XA	★	★	★	★	16.0	115.0
20.0	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XB	★	★	★	★	20.0	125.0
	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
												Rozměry, inch	
.125	1/8	.500			.500	3	1P260-0318-XA	★	★	★	★	.125	2.000
.188	3/16	.625			.625	3	1P260-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.937			.937	3	1P260-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	3	1P260-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.594	.004	45°	1.594	3	1P260-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.938	.006	45°	1.938	3	1P260-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	2.313	.006	45°	2.313	3	1P260-1905-XA	★	★	★	★	.750	5.000
1.000	1	2.500	.010	45°	2.500	3	1P260-2540-XA	★	★	★	★	1.000	6.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro střední hrubování

Kdy lze použít

Je-li požadován plynulý průběh záběru

Díky optimalizované ostré geometrii jsou vhodné pro obrábění měkkých materiálů

Prostředek umožňující řešení problémů při postupném zahlubování

Provedení se 4 zuby - vhodné pro dokončovací operace

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S
Nástrojová třída	1620	1630		
Stopkové nástroje	Weldon		Válcová stopka	

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro střední hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P330-XA	1P330-XB
FHA	45°	45°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.0	0.10	45°	13.0	3	1P330-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro střední hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

	1P341-XA	1P341-XB
FHA	45°	45°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	DCON$_{MS}$	LF
2.0	6	7.0			7.0	4	1P341-0200-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0			8.0	4	1P341-0300-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	1P341-0400-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0500-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XB		★		★		★		★	6.0	57.0
	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XB		★		★		★		★	8.0	63.0
	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XB		★		★		★		★	10.0	72.0
	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XB		★		★		★		★	12.0	83.0
	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XB		★		★		★		★	14.0	83.0
	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XB		★		★		★		★	16.0	92.0
	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	5	1P341-1800-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XB		★		★		★		★	20.0	104.0
	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	20.0	104.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	DCON$_{MS}$	LF
.125	1/8	.313			.313	4	1P341-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.469	.004	45°	.469	4	1P341-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.531	.004	45°	.531	4	1P341-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.006	45°	.844	4	1P341-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.006	45°	1.094	4	1P341-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	5	1P341-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.010	45°	1.563	5	1P341-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.094	.010	45°	2.094	5	1P341-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro střední hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	45°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P360-0600-XA	★	★	★	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0	0.10	45°	28.0	4	1P360-0800-XA	★	★	★	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	4	1P360-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	40.0	0.10	45°	40.0	4	1P360-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
14.0	14	50.0	0.15	45°	50.0	4	1P360-1400-XA	★	★	★	★	14.0	104.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	5	1P360-1600-XA	★	★	★	★	16.0	115.0
20.0	20	55.0	0.15	45°	55.0	5	1P360-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0
	20	75.0	0.15	45°	75.0	6	1P370-2000-XA	★	★	★	★	20.0	145.0
25.0	25	90.0	0.15	45°	90.0	8	1P360-2500-XA	★	★	★	★	25.0	153.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF
.125	1/8	.500	.004	45°	.500	4	1P360-0318-XA	★	★	★	★	.125	2.000
.188	3/16	.750	.004	45°	.750	4	1P360-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.500
.250	1/4	.875	.004	45°	.875	4	1P360-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	4	1P360-0953-XA	★	★	★	★	.375	4.000
.500	1/2	1.687	.006	45°	1.687	4	1P360-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000
.625	5/8	2.000	.006	45°	2.000	5	1P360-1588-XA	★	★	★	★	.625	5.000
.750	3/4	2.344	.006	45°	2.344	5	1P360-1905-XA	★	★	★	★	.750	5.000
1.000	1	3.609	.010	45°	3.609	8	1P360-2540-XA	★	★	★	★	1.000	7.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Kdy lze použít

Pokud je nutná malá velikost třísek

Řešení problémů v případě nestabilních podmínek

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S
Nástrojová třída	1640			
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon	

Sortiment produktů

Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí

Pro obrábění materiálů ISO S

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA 37°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Rozměry, mm DCONMS	LF
6.0	6	13.0	0.50	55°	13.0	4	1P340-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.64	55°	19.0	4	1P340-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.71	55°	22.0	4	1P340-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.79	55°	32.0	4	1P340-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.71	55°	32.0	4	1P340-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.89	55°	38.0	4	1P340-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0

FHA 37°
BSG INTERNAL
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Rozměry, inch DCONMS	LF
.250	1/4	.531	.020	55°	.531	4	1P340-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.026	55°	.844	4	1P340-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.028	55°	1.094	4	1P340-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.028	55°	1.313	4	1P340-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.031	55°	1.563	4	1P340-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.094	.044	55°	2.094	4	1P340-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Kdy lze použít

Operace při tvarovém obrábění různých typů tvarových ploch: jednoduše si zvolte vhodnou nástrojovou třídu a tvar vhodný pro danou operaci

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S
Nástrojová třída	1630	1620		
Stopkové nástroje	Válcová stopka			

Monolitní karbidová fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h5
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	3	3.0	0.50	3.0	2	1B230-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.0	0.75	3.0	2	1B230-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	3	6.0	1.00	6.0	2	1B230-0200-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.5	3	7.0	1.25	7.0	2	1B230-0250-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
3.0	3	7.0	1.50	7.0	2	1B230-0300-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	1B230-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.0	2.50	10.0	2	1B230-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	1B230-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.0	3.50	13.0	2	1B230-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	1B230-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.0	4.50	16.0	2	1B230-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	1B230-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	1B230-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.0	7.00	22.0	2	1B230-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.0	8.00	26.0	2	1B230-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.0	9.00	26.0	2	1B230-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.0	10.00	32.0	2	1B230-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

A177 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, inch DCONMS	LF
.063	1/4	.125	.031	.125	2	1B231-0159-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.125	.031	.125	2	1B232-0159-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.094	1/4	.188	.047	.188	2	1B231-0238-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.188	.047	.188	2	1B232-0238-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.125	1/4	.250	.063	.250	2	1B231-0318-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.250	.063	.250	2	1B232-0318-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.156	1/4	.313	.078	.313	2	1B231-0397-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.313	.078	.313	2	1B232-0397-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.187	1/4	.375	.094	.375	2	1B231-0476-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.375	.094	.375	2	1B232-0476-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.250	1/4	.500	.125	.500	2	1B231-0635-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.500	.125	.500	2	1B232-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.313	3/8	.625	.156	.625	2	1B231-0794-XA	★	★	★	★	.375	3.500
	3/8	.625	.156	.625	2	1B232-0794-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.375	3/8	.750	.188	.750	2	1B231-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.500
	3/8	.750	.188	.750	2	1B232-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B231-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000
	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B232-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.250	.313	1.250	2	1B232-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.500	.375	1.500	2	1B232-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000

A177 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h8
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
											Rozměry, mm	
3.0	6	8.0	1.50	8.0	4	1B240-0300-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
4.0	6	11.0	2.00	11.0	4	1B240-0400-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
5.0	6	13.0	2.50	13.0	4	1B240-0500-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
6.0	6	13.0	3.00	13.0	4	1B240-0600-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
7.0	8	16.0	3.50	16.0	4	1B240-0700-XA	★	★	★	★	8.0	100.0
8.0	8	19.0	4.00	19.0	4	1B240-0800-XA	★	★	★	★	8.0	100.0
10.0	10	22.0	5.00	22.0	4	1B240-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	6.00	26.0	4	1B240-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
16.0	16	32.0	8.00	32.0	4	1B240-1600-XA	★	★	★	★	16.0	100.0
20.0	20	38.0	10.00	38.0	4	1B240-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
											Rozměry, inch	
.063	1/4	.125	.031	.125	4	1B240-0159-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.094	1/4	.188	.047	.188	4	1B240-0238-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.125	1/4	.250	.063	.250	4	1B240-0318-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.156	1/4	.313	.078	.313	4	1B240-0397-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.187	1/4	.375	.094	.375	4	1B240-0476-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.125	.500	4	1B240-0635-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.156	.625	4	1B240-0794-XA	★	★	★	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.188	.750	4	1B240-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	4	1B240-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000

A177 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování zkosených hran

Kdy lze použít

Stejný nástroj lze použít pro srážení hran při obrábění mnoha různých typů materiálů
Úhel zkosení 45 nebo 60 stupňů

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S	H
Nástrojová třída	1620				
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon		



Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování zkosených hran

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG
TCDCON

1C050-XA
COROMANT
h6



1C050-XB
COROMANT
h6



Provedení s metrickými rozměry

KAPR	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	DC	DCX	LF
45°	10.0	4.25	4.25	4	**1C050-0150-045-XB**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	**1C050-0300-045-XB**	★	★	★	★	★	12.00	3.00	12.0	81.50
45°	6.0	2.50	2.50	4	**1C050-0100-045-XA**	★	★	★	★	★	6.00	1.00	6.0	56.50
45°	8.0	3.00	3.00	5	**1C050-0200-045-XA**	★	★	★	★	★	8.00	2.00	8.0	79.00
45°	10.0	4.25	4.25	4	**1C050-0150-045-XA**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	**1C050-0300-045-XA**	★	★	★	★	★	12.00	3.00	12.0	81.50
60°	10.0	7.35	7.35	4	**1C050-0150-060-XB**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	98.70
60°		7.35	7.35	4	**1C050-0150-060-XA**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	98.70

A178 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování zkosených hran

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG COROMANT
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

PRFRAD	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF
0.5	6.0	0.50	0.50	3	1U000-0400-050-XA	★	★	★	★	★	6.00	4.00	6.0	57.00
0.8		0.75	0.75	3	1U000-0400-075-XA	★	★	★	★	★	6.00	4.00	6.0	57.00
1.0	8.0	1.00	1.00	4	1U000-0400-100-XA	★	★	★	★	★	8.00	4.00	8.0	63.00
1.5		1.50	1.50	4	1U000-0400-150-XA	★	★	★	★	★	8.00	4.00	8.0	63.00
2.0	10.0	2.00	2.00	4	1U000-0500-200-XA	★	★	★	★	★	10.00	5.00	10.0	72.00
2.5		2.50	2.50	4	1U000-0500-250-XA	★	★	★	★	★	10.00	5.00	10.0	72.00
3.0	12.0	3.00	3.00	4	1U000-0500-300-XA	★	★	★	★	★	12.00	5.00	12.0	83.00
4.0	14.0	4.00	4.00	4	1U000-0600-400-XA	★	★	★	★	★	14.00	6.00	14.0	83.00
5.0	16.0	5.00	5.00	4	1U000-0600-500-XA	★	★	★	★	★	16.00	6.00	16.0	92.00
6.0	20.0	6.00	6.00	4	1U000-0800-600-XA	★	★	★	★	★	20.00	8.00	20.0	104.00

Provedení v palcových mírách

PRFRAD	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF
.031	1/8	.031	.031	2	1U000-0119-079-XA	★	★	★	★	★	.125	.047	.125	1.500
.062	1/4	.062	.062	3	1U000-0160-158-XA	★	★	★	★	★	.250	.063	.250	2.000
.094	3/8	.094	.094	3	1U000-0160-238-XA	★	★	★	★	★	.375	.063	.313	2.500
.125	1/2	.125	.125	4	1U000-0630-318-XA	★	★	★	★	★	.500	.248	.500	3.000
.188	5/8	.188	.188	4	1U000-0630-476-XA	★	★	★	★	★	.625	.248	.625	3.500

A178 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura - optimalizované provedení

Mimořádně výkonné stopkové frézy pro obrábění specifických materiálů a pro specifické aplikace

Optimalizované nástroje s geometriemi a nástrojovými třídami určenými pro obrábění specifických materiálů a pro specifické aplikace umožňují dosažení maximálního objemu výroby za jednotku času.

O C

Použití

- Těžké frézování
- Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu
- Různorodé stabilní frézovací operace
- Vysoké rychlosti úběru kovu
- Frézování tvrzených součástí
- Frézování kompozitních materiálů
- Dokončování
- Frézování pomocí mikrofréz
- Čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu
- Tvarové frézování
- Hrubování s využitím lamače třísek
- Rotační frézování
- Frézování závitů

Oblast použití dle ISO:

P M K N S H O

Pro výrobu součástí s nejvyššími požadavky na kvalitu a pro náročné aplikace potřebujete ty nejlepší nástroje. V případě, že rozhodující význam mají úzké tolerance a efektivita obrábění, jsou první volbou monolitní karbidové stopkové frézy.

www.sandvik.coromant.com/coromillplura

Sortiment produktů

- Dokonalá kombinace speciální vysoce kvalitní nástrojové třídy a důmyslné geometrie pro obrábění konkrétních typů materiálů a specifické aplikace
- V provedení s válcovou stopkou nebo stopkou Weldon
- Nástroje v přímém i kónickém provedení s přímým nebo kulovým čelem
- Hrubovací nástroje v provedení s geometrií usnadňující dělení třísek nebo bez ní
- K dispozici v provedení s krčkem nebo bez krčku a také se zmenšeným průměrem stopky
- K dispozici jsou nástroje s vnitřním přívodem řezné kapaliny
- Možnost trojnásobné renovace s dodržením všech originálních parametrů

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Kdy lze použít

První volba pro hrubování ocelí a korozivzdorných ocelí s co nejvyšší produktivitou
Možnost použití pro frézování drážek do plného materiálu s hloubkou řezu až 2xD a vynikající předpoklady pro postupné zahlubování

Skupina materiálů dle ISO	P	K	M	S
Nástrojová třída	1730		1740	
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon	

Sortiment produktů

Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F342-0600-050-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F342-0600-100-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F342-0800-050-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F342-0800-100-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
	8	18.0	2.00	25.0	5	2F342-0800-200-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F342-1000-050-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F342-1000-100-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F342-1000-200-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	5	2F342-1200-050-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	1.00	36.0	5	2F342-1200-100-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F342-1200-200-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.50	42.0	5	2F342-1600-050-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	1.00	42.0	5	2F342-1600-100-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	2.00	42.0	5	2F342-1600-200-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	1.00	52.0	5	2F342-2000-100-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
	20	42.0	2.00	52.0	5	2F342-2000-200-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
.250	1/4	.626	.015	.937	5	2F342-0635-038-PC	★	☆	.250	2.500	.237	.937
	1/4	.626	.030	.937	5	2F342-0635-076-PC	★	☆	.250	2.500	.237	.937
.313	5/16	.752	.015	1.063	5	2F342-0794-038-PC	★	☆	.313	2.500	.297	1.063
	5/16	.752	.030	1.063	5	2F342-0794-076-PC	★	☆	.313	2.500	.297	1.063
.375	3/8	.878	.015	1.250	5	2F342-0953-038-PC	★	☆	.375	3.000	.356	1.250
	3/8	.878	.030	1.250	5	2F342-0953-076-PC	★	☆	.375	3.000	.356	1.250
.438	7/16	1.000	.015	1.438	5	2F342-1111-038-PC	★	☆	.438	3.500	.416	1.438
	7/16	1.000	.030	1.437	5	2F342-1111-076-PC	★	☆	.438	3.500	.416	1.438
.500	1/2	1.126	.015	1.438	5	2F342-1270-038-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
	1/2	1.126	.030	1.438	5	2F342-1270-076-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
	1/2	1.126	.060	1.438	5	2F342-1270-152-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
.625	5/8	1.315	.030	1.625	5	2F342-1588-076-PC	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
	5/8	1.315	.060	1.625	5	2F342-1588-152-PC	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
.750	3/4	1.626	.030	1.937	5	2F342-1905-076-PC	★	☆	.750	4.000	.713	1.937
	3/4	1.626	.060	1.937	5	2F342-1905-152-PC	★	☆	.750	4.000	.713	1.937

A179 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
										Rozměry, mm			
6.0	6	13.0	0.10	45°	20.0	5	2N342-0600-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
8.0	8	18.0	0.15	45°	25.0	5	2N342-0800-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	30.0	5	2N342-1000-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	36.0	5	2N342-1200-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
14.0	14	30.0	0.15	45°	38.0	5	2N342-1400-PC	★	☆	14.0	83.0	13.3	38.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	42.0	5	2N342-1600-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	52.0	5	2N342-2000-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	63.0	5	2N342-2500-PC	★	☆	25.0	121.0	24.0	63.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
										Rozměry, inch			
6.4	1/4	15.9	0.10	45°	23.8	5	2N342-0635-PC	★	☆	6.4	63.5	6.0	23.8
7.9	5/16	19.1	0.10	45°	27.0	5	2N342-0794-PC	★	☆	7.9	63.5	7.6	27.0
9.5	3/8	22.3	0.15	45°	31.8	5	2N342-0953-PC	★	☆	9.5	76.2	9.0	31.8
12.7	1/2	28.6	0.15	45°	36.5	5	2N342-1270-PC	★	☆	12.7	88.9	12.1	36.5
15.9	5/8	33.4	0.25	45°	41.3	5	2N342-1588-PC	★	☆	15.9	88.9	15.1	41.3
19.1	3/4	41.3	0.25	45°	49.2	5	2N342-1905-PC	★	☆	19.1	101.6	18.1	49.2

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F342-1000-050-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F342-1000-100-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F342-1000-200-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	5	2F342-1200-050-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	1.00	36.0	5	2F342-1200-100-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F342-1200-200-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.50	42.0	5	2F342-1600-050-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	1.00	42.0	5	2F342-1600-100-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	2.00	42.0	5	2F342-1600-200-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	1.00	52.0	5	2F342-2000-100-PD	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
	20	42.0	2.00	52.0	5	2F342-2000-200-PD	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0

Rozměry, mm

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
.625	5/8	1.315	.030	1.625	5	2F342-1588-076-PD	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
	5/8	1.315	.060	1.625	5	2F342-1588-152-PD	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
.750	3/4	1.626	.030	1.937	5	2F342-1905-076-PD	★	☆	.750	4.000	.713	1.937
	3/4	1.626	.060	1.937	5	2F342-1905-152-PD	★	☆	.750	4.000	.713	1.937

Rozměry, inch

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
10.0	10	22.0	0.15	45°	30.0	5	**2N342-1000-PD**	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	36.0	5	**2N342-1200-PD**	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	42.0	5	**2N342-1600-PD**	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	52.0	5	**2N342-2000-PD**	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	63.0	5	**2N342-2500-PD**	★	☆	25.0	121.0	24.0	63.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
.625	5/8	1.315	.010	45°	1.625	5	**2N342-1588-PD**	★	☆	.625	3.500	.594	1.625
.750	3/4	1.626	.010	45°	1.937	5	**2N342-1905-PD**	★	☆	.750	4.000	.713	1.937

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm	
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	**2P342-1000-PB**	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	**2P342-1200-PB**	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	4	**2P342-1600-PB**	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	4	**2P342-2000-PB**	★	☆	20.0	109.6
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	4	**2P342-2500-PB**	★	☆	25.0	129.5

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, inch	
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	4	**2P342-1588-PB**	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	4	**2P342-1905-PB**	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CZE

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
									Rozměry, mm	
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	2S342-1000-050-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	4	2S342-1000-100-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	4	2S342-1000-200-PB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	4	2S342-1200-050-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	4	2S342-1200-100-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	4	2S342-1200-200-PB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	4	2S342-1600-050-PB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	1.00	34.0	4	2S342-1600-100-PB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	2.00	34.0	4	2S342-1600-200-PB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	4	2S342-2000-100-PB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	2.00	42.0	4	2S342-2000-200-PB	★	☆	20.0	109.6

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
									Rozměry, inch	
.625	5/8	1.313	.030	1.313	4	2S342-1588-076-PB	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.315	.060	1.315	4	2S342-1588-152-PB	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	4	2S342-1905-076-PB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.060	1.625	4	2S342-1905-152-PB	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

	2P342-PA (1)	2P342-PA (2)
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	LB_1	LB_2	$BHTA_2$
2.0	6	5.0	0.05	45°	5.0	4	38°	1	2P342-0200-PA	★	☆	6.0	57.0	10.0	13.5	30°
3.0	6	7.0	0.10	45°	7.0	4	38°	1	2P342-0300-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
4.0	6	9.0	0.10	45°	9.0	4	38°	1	2P342-0400-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
5.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	38°	1	2P342-0500-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	38°	2	2P342-0600-PA	★	☆	6.0	57.0			
8.0	8	18.0	0.15	45°	18.0	4	38°	2	2P342-0800-PA	★	☆	8.0	63.0			
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	42°	2	2P342-1000-PA	★	☆	10.0	72.0			
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	42°	2	2P342-1200-PA	★	☆	12.0	83.0			
14.0	14	30.0	0.15	45°	30.0	4	42°	2	2P342-1400-PA	★	☆	14.0	83.0			
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	4	42°	2	2P342-1600-PA	★	☆	16.0	92.0			
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	4	42°	2	2P342-2000-PA	★	☆	20.0	104.0			
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	4	42°	2	2P342-2500-PA	★	☆	25.0	121.0			

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.004	45°	.313	4	38°	2	2P342-0318-PA	★	☆	.125	1.500
.187	3/16	.438	.004	45°	.438	4	38°	2	2P342-0476-PA	★	☆	.188	2.000
.250	1/4	.625	.004	45°	.625	4	38°	2	2P342-0635-PA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.004	45°	.750	4	38°	2	2P342-0794-PA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.006	45°	.875	4	42°	2	2P342-0953-PA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.006	45°	1.125	4	42°	2	2P342-1270-PA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	4	42°	2	2P342-1588-PA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	4	42°	2	2P342-1905-PA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Pro obrábění ocelí

	2S342-PA (1)	2S342-PA (2)
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	LB_1	LB_2	$BHTA_2$
3.0	6	7.0	0.20	7.0	4	38°	1	2S342-0300-020-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
	6	7.0	0.50	7.0	4	38°	1	2S342-0300-050-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
4.0	6	9.0	0.20	9.0	4	38°	1	2S342-0400-020-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
	6	9.0	0.50	9.0	4	38°	1	2S342-0400-050-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
5.0	6	11.0	0.50	11.0	4	38°	1	2S342-0500-050-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
	6	11.0	1.00	11.0	4	38°	1	2S342-0500-100-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
6.0	6	13.0	0.50	13.0	4	38°	2	2S342-0600-050-PA	★	☆	6.0	57.0			
	6	13.0	1.00	13.0	4	38°	2	2S342-0600-100-PA	★	☆	6.0	57.0			
8.0	8	18.0	0.50	18.0	4	38°	2	2S342-0800-050-PA	★	☆	8.0	63.0			
	8	18.0	1.00	18.0	4	38°	2	2S342-0800-100-PA	★	☆	8.0	63.0			
	8	18.0	2.00	18.0	4	38°	2	2S342-0800-200-PA	★	☆	8.0	63.0			
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	42°	2	2S342-1000-050-PA	★	☆	10.0	72.0			
	10	22.0	1.00	22.0	4	42°	2	2S342-1000-100-PA	★	☆	10.0	72.0			
	10	22.0	2.00	22.0	4	42°	2	2S342-1000-200-PA	★	☆	10.0	72.0			
12.0	12	26.0	0.50	26.0	4	42°	2	2S342-1200-050-PA	★	☆	12.0	83.0			
	12	26.0	1.00	26.0	4	42°	2	2S342-1200-100-PA	★	☆	12.0	83.0			
	12	26.0	2.00	26.0	4	42°	2	2S342-1200-200-PA	★	☆	12.0	83.0			
16.0	16	34.0	0.50	34.0	4	42°	2	2S342-1600-050-PA	★	☆	16.0	92.0			
	16	34.0	1.00	34.0	4	42°	2	2S342-1600-100-PA	★	☆	16.0	92.0			
	16	34.0	2.00	34.0	4	42°	2	2S342-1600-200-PA	★	☆	16.0	92.0			
20.0	20	42.0	1.00	42.0	4	42°	2	2S342-2000-100-PA	★	☆	20.0	104.0			
	20	42.0	2.00	42.0	4	42°	2	2S342-2000-200-PA	★	☆	20.0	104.0			

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Objednací kód	P 1730	K 1730	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.015	.313	4	38°	2	2S342-0318-038-PA	★	☆	.125	1.500
.187	3/16	.438	.015	.438	4	38°	2	2S342-0476-038-PA	★	☆	.188	2.000
.250	1/4	.625	.015	.625	4	38°	2	2S342-0635-038-PA	★	☆	.250	2.500
	1/4	.625	.030	.625	4	38°	2	2S342-0635-076-PA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.015	.750	4	38°	2	2S342-0794-038-PA	★	☆	.313	2.500
	5/16	.750	.030	.750	4	38°	2	2S342-0794-076-PA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.015	.875	4	42°	2	2S342-0953-038-PA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.030	.875	4	42°	2	2S342-0953-076-PA	★	☆	.375	2.500
.438	7/16	1.000	.015	1.000	4	42°	2	2S342-1111-038-PA	★	☆	.438	2.750
	7/16	1.000	.030	1.000	4	42°	2	2S342-1111-076-PA	★	☆	.438	2.750
.500	1/2	1.125	.015	1.125	4	42°	2	2S342-1270-038-PA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.030	1.125	4	42°	2	2S342-1270-076-PA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.060	1.125	4	42°	2	2S342-1270-152-PA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.030	1.313	4	42°	2	2S342-1588-076-PA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.315	.060	1.315	4	42°	2	2S342-1588-152-PA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	4	42°	2	2S342-1905-076-PA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.060	1.625	4	42°	2	2S342-1905-152-PA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	CXSC	ZEFP	Objednací kód	M 1740	S 1740	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	3	4	2P342-1000-CMB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	3	4	2P342-1200-CMB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	3	4	2P342-1600-CMB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	3	4	2P342-2000-CMB	★	☆	20.0	109.6
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	3	4	2P342-2500-CMB	★	☆	25.0	129.5

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli

BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Objednací kód	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm			
10.0	10	22.0	0.50	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-050CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-100CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-150CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-200CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	3.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-300CMB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-050CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-100CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-150CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-200CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-300CMB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-050CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	1.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-100CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	2.00	34.0	1	4	4	42°	2S342-1600-200CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	3.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-300CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	4.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-400CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	5.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-500CMB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-100CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	2.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-200CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	3.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-300CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	4.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-400CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	5.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-500CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	6.35	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-635CMB	★	☆	20.0	109.6

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Objednací kód	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, inch			
.625	5/8	1.313	.030	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-076CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.060	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-152CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.090	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-229CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.120	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-305CMB	★	☆	.625	3.780
.750	3/4	1.625	.030	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-076CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.060	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-152CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.090	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-229CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.120	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-305CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.190	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-483CMB	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm			
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	1	3	4	2P342-0600-CMA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	18.0	0.15	45°	18.0	1	3	4	2P342-0800-CMA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	1	3	4	2P342-1000-CMA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	1	3	4	2P342-1200-CMA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	1	3	4	2P342-1600-CMA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	1	3	4	2P342-2000-CMA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	1	3	4	2P342-2500-CMA	★	☆	25.0	121.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, inch			
.250	1/4	.625	.004	45°	.625	1	3	4	2P342-0635-CMA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.004	45°	.750	1	3	4	2P342-0794-CMA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.006	45°	.875	1	3	4	2P342-0953-CMA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.006	45°	1.125	1	3	4	2P342-1270-CMA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	1	3	4	2P342-1588-CMA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	1	3	4	2P342-1905-CMA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	M 1740	S 1740	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.50	13.0	1	3	4	2S342-0600-050CMA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	1	3	4	2S342-0600-100CMA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	18.0	0.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-050CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	1.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-100CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	1.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-150CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	2.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-200CMA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-050CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-100CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-150CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-200CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	3.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-300CMA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-050CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-100CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-150CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-200CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-300CMA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	1	3	4	2S342-1600-050CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	1.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-100CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	2.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-200CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	3.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-300CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	4.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-400CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	5.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-500CMA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-100CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	2.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-200CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	3.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-300CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	4.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-400CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	5.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-500CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	6.35	42.0	1	3	4	2S342-2000-635CMA	★	☆	20.0	104.0

A179 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli



FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	.625	.015	.625	1	3	4	2S342-0635-038CMA	★	☆	.250	2.500
	1/4	.625	.030	.625	1	3	4	2S342-0635-076CMA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.015	.750	1	3	4	2S342-0794-038CMA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.015	.875	1	3	4	2S342-0953-038CMA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.030	.875	1	3	4	2S342-0953-076CMA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.060	.875	1	3	4	2S342-0953-152CMA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.015	1.125	1	3	4	2S342-1270-038CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.030	1.125	1	3	4	2S342-1270-076CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.060	1.125	1	3	4	2S342-1270-152CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.090	1.125	1	3	4	2S342-1270-229CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.120	1.125	1	3	4	2S342-1270-305CMA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.030	1.313	1	3	4	2S342-1588-076CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.060	1.313	1	3	4	2S342-1588-152CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.090	1.313	1	3	4	2S342-1588-229CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.120	1.313	1	3	4	2S342-1588-305CMA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	1	3	4	2S342-1905-076CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.060	1.625	1	3	4	2S342-1905-152CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.090	1.625	1	3	4	2S342-1905-229CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.120	1.625	1	3	4	2S342-1905-305CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.190	1.625	1	3	4	2S342-1905-483CMA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Kdy lze použít

Vynikající pro hrubování v případě, že je požadována velmi dobrá kvalita obrobené plochy
První volba pro metody stranového frézování s vysokými rychlostmi posuvu s podporou CAM

Skupina materiálů dle ISO	P	K	M	S	
Nástrojová třída	1630	1640	1740	1745	1710
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon		

Sortiment produktů

Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí

Pro obrábění titanových slitin

Pro obrábění niklových slitin

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

	2P340-PA	2P340-PB
FHA	37°	37°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	K 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P340-0200-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P340-0200-PA	★	☆	6.0	57.0
2.5	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0250-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0250-PA	★	☆	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0300-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0300-PA	★	☆	6.0	57.0
3.5	6	10.0	0.13	45°	10.0	4	2P340-0350-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	10.0	0.13	45°	10.0	4	2P340-0350-PA	★	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.13	45°	11.0	4	2P340-0400-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	11.0	0.13	45°	11.0	4	2P340-0400-PA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.13	45°	13.0	4	2P340-0500-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	0.13	45°	13.0	4	2P340-0500-PA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P340-0600-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P340-0600-PA	★	☆	6.0	57.0
7.0	8	16.0	0.15	45°	16.0	4	2P340-0700-PB	★	☆	8.0	63.0
	8	16.0	0.15	45°	16.0	4	2P340-0700-PA	★	☆	8.0	63.0
8.0	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0800-PB	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0800-PA	★	☆	8.0	63.0
9.0	10	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0900-PA	★	☆	10.0	72.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P340-1000-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P340-1000-PA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P340-1200-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P340-1200-PA	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P340-1400-PB	★	☆	14.0	83.0
	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P340-1400-PA	★	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1600-PB	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1600-PA	★	☆	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1800-PB	★	☆	18.0	92.0
	18	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1800-PA	★	☆	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P340-2000-PB	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P340-2000-PA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P340-2500-PB	★	☆	25.0	121.0
	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P340-2500-PA	★	☆	25.0	121.0

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	37°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	22.0	0.15	45°	22.0	4	**2P360-0600-PA**	★	★	☆	☆	6.0	65.0
8.0	8	28.0	0.15	45°	28.0	4	**2P360-0800-PA**	★	★	☆	☆	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.15	45°	32.0	4	**2P360-1000-PA**	★	★	☆	☆	10.0	100.0
12.0	12	40.0	0.15	45°	40.0	4	**2P360-1200-PA**	★	★	☆	☆	12.0	100.0
14.0	14	50.0	0.20	45°	50.0	4	**2P360-1400-PA**	★	★	☆	☆	14.0	104.0
16.0	16	60.0	0.15	45°	60.0	4	**2P360-1600-PA**	★	★	☆	☆	16.0	124.0
20.0	20	70.0	0.20	45°	70.0	4	**2P360-2000-PA**	★	★	☆	☆	20.0	155.0

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 30 HRC

FHA	37°
TCDC	h10
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1740	M 1740	K 1740	S 1740	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	24.0	0.10	45°	24.0	4	2P370-0600-PB	★	★	☆	☆	6.0	66.0
8.0	8	32.0	0.10	45°	32.0	4	2P370-0800-PB	★	★	☆	☆	8.0	74.0
10.0	10	40.0	0.15	45°	40.0	4	2P370-1000-PB	★	★	☆	☆	10.0	87.0
12.0	12	48.0	0.15	45°	48.0	4	2P370-1200-PB	★	★	☆	☆	12.0	103.0
16.0	16	64.0	0.20	45°	64.0	4	2P370-1600-PB	★	★	☆	☆	16.0	124.0
20.0	20	80.0	0.25	45°	80.0	4	2P370-2000-PB	★	★	☆	☆	20.0	145.0
25.0	25	100.0	0.25	45°	100.0	4	2P370-2500-PB	★	★	☆	☆	25.0	178.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1740	M 1740	K 1740	S 1740	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	1.000	.004	45°	1.000	4	2P370-0635-PB	★	★	☆	☆	.250	2.688
.313	5/16	1.250	.004	45°	1.250	4	2P370-0794-PB	★	★	☆	☆	.313	2.938
.375	3/8	1.500	.006	45°	1.500	4	2P370-0953-PB	★	★	☆	☆	.375	3.375
.500	1/2	2.000	.006	45°	2.000	4	2P370-1270-PB	★	★	☆	☆	.500	4.188
.625	5/8	2.500	.008	45°	2.500	4	2P370-1588-PB	★	★	☆	☆	.625	4.875
.750	3/4	3.000	.010	45°	3.000	4	2P370-1905-PB	★	★	☆	☆	.750	5.625
1.000	1	4.000	.010	45°	4.000	4	2P370-2540-PB	★	★	☆	☆	1.000	7.125

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli

FHA	41°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	M 1640	S 1640	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm	
2.0	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P341-0200-MA	★	☆	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P341-0300-MA	★	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.15	45°	11.0	4	2P341-0400-MA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P341-0500-MA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P341-0600-MA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P341-0800-MA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P341-1000-MA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P341-1200-MA	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P341-1400-MA	★	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P341-1600-MA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P341-2000-MA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P341-2500-MA	★	☆	25.0	121.0

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli

FHA 41°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	M 1640	S 1640	$DCON_{MS}$	LF
									Rozměry, mm	
4.0	6	11.0	0.50	11.0	4	2S340-0400-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	11.0	1.00	11.0	4	2S340-0400-100-MA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.50	13.0	4	2S340-0500-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	4	2S340-0500-100-MA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	13.0	4	2S340-0600-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	4	2S340-0600-100-MA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	19.0	4	2S340-0800-050-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	1.00	19.0	4	2S340-0800-100-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	1.50	19.0	4	2S340-0800-150-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	2.00	19.0	4	2S340-0800-200-MA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	2S340-1000-050-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	4	2S340-1000-100-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	4	2S340-1000-150-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	4	2S340-1000-200-MA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	1.00	26.0	4	2S340-1200-100-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	4	2S340-1200-150-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	4	2S340-1200-200-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	4	2S340-1200-300-MA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	32.0	1.50	32.0	4	2S340-1600-150-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	2.00	32.0	4	2S340-1600-200-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	3.00	32.0	4	2S340-1600-300-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	4.00	32.0	4	2S340-1600-400-MA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.50	38.0	4	2S340-2000-150-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	2.00	38.0	4	2S340-2000-200-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	3.00	38.0	4	2S340-2000-300-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	4.00	38.0	4	2S340-2000-400-MA	★	☆	20.0	104.0

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění titanových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
10.0	10	22.0	1.00	30.0	1	3	6	2F340-1000-100CSC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	1	3	6	2F340-1000-200CSC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	1	3	6	2F340-1200-100CSC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	1	3	6	2F340-1200-200CSC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-200CSC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-300CSC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	1	3	6	2F340-2000-300CSC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	1	3	6	2F340-2500-400CSC	★	25.0	121.0	23.8
32.0	32	66.0	4.00	82.0	1	3	6	2F340-3200-400CSC	★	32.0	150.0	30.4

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF	DN
.375	3/8	.781	.030	1.156	1	3	6	2F340-0953-076CSC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.060	1.156	1	3	6	2F340-0953-152CSC	★	.375	2.750	.356
.500	1/2	1.125	.060	1.438	1	3	6	2F340-1270-152CSC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	1	3	6	2F340-1270-228CSC	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.125	.060	1.563	1	3	6	2F340-1588-152CSC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	1	3	6	2F340-1588-228CSC	★	.625	3.500	.594
.750	3/4	1.625	.090	1.563	1	3	6	2F340-1905-228CSC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	1	3	6	2F340-1905-304CSC	★	.750	4.000	.713
1.000	1	2.125	.120	2.656	1	3	6	2F340-2540-304CSC	★	1.000	5.000	.951
1.250	1 1/4	2.625	.120	3.250	1	3	6	2F340-3175-304CSC	★	1.250	6.000	1.187

A181 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění titanových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Rozměry, mm		
4.0	6	9.0	0.50	14.5	4	2F340-0400-050-SC	★	6.0	57.0	3.8
5.0	6	11.0	0.50	16.5	4	2F340-0500-050-SC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F340-0600-050-SC	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F340-0600-100-SC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F340-0800-050-SC	★	8.0	63.0	7.6
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F340-0800-100-SC	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	6	2F340-1000-050-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	6	2F340-1000-100-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	6	2F340-1000-200-SC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	6	2F340-1200-100-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	6	2F340-1200-200-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	6	2F340-1200-250-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	6	2F340-1200-300-SC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	6	2F340-1600-200-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	2.50	42.0	6	2F340-1600-250-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	6	2F340-1600-300-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	6	2F340-1600-400-SC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	6	2F340-2000-300-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	6	2F340-2000-400-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	6.35	52.0	6	2F340-2000-635-SC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	3.00	63.0	6	2F340-2500-300-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	4.00	63.0	6	2F340-2500-400-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	6.35	63.0	6	2F340-2500-635-SC	★	25.0	121.0	23.8
32.0	32	66.0	4.00	82.0	6	2F340-3200-400-SC	★	32.0	150.0	30.4

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění titanových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF	DN
.188	3/16	.438	.030	.625	4	2F340-0476-076-SC	★	.188	2.000	.178
.250	1/4	.625	.030	.875	5	2F340-0635-076-SC	★	.250	2.500	.237
	1/4	.625	.060	.875	5	2F340-0635-152-SC	★	.250	2.500	.237
.375	3/8	.781	.030	1.156	6	2F340-0953-076-SC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.060	1.156	6	2F340-0953-152-SC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.090	1.156	6	2F340-0953-228-SC	★	.375	2.750	.356
.500	1/2	1.125	.030	1.438	6	2F340-1270-076-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.060	1.438	6	2F340-1270-152-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	6	2F340-1270-228-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.120	1.438	6	2F340-1270-304-SC	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.313	.030	1.563	6	2F340-1588-076-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.060	1.563	6	2F340-1588-152-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	6	2F340-1588-228-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.120	1.563	6	2F340-1588-304-SC	★	.625	3.500	.594
.750	3/4	1.625	.030	1.937	6	2F340-1905-076-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.060	1.937	6	2F340-1905-152-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.090	1.937	6	2F340-1905-228-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	6	2F340-1905-304-SC	★	.750	4.000	.713
1.000	1	2.125	.030	2.656	6	2F340-2540-076-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.060	2.656	6	2F340-2540-152-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.090	2.656	6	2F340-2540-228-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.120	2.656	6	2F340-2540-304-SC	★	1.000	5.000	.951
1.250	1 1/4	2.625	.030	3.250	6	2F340-3175-076-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.060	3.250	6	2F340-3175-152-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.090	3.250	6	2F340-3175-228-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.120	3.250	6	2F340-3175-304-SC	★	1.250	6.000	1.187

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění titanových slitin

FHA 42°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	34.0	2.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-200CSD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-300CSD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	1	3	6	2F340-2000-300CSD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	1	3	6	2F340-2500-400CSD	★	25.0	121.0	23.8

FHA 42°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	34.0	2.00	42.0	6	2F340-1600-200-SD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	6	2F340-1600-300-SD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	6	2F340-2000-300-SD	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	6	2F340-2000-400-SD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	6	2F340-2500-400-SD	★	25.0	121.0	23.8

A181 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění niklových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1710	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
4.0	6	9.0	0.50	14.5	4	2F341-0400-050-SC	★	6.0	57.0	3.8
5.0	6	11.0	0.50	16.5	4	2F341-0500-050-SC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F341-0600-050-SC	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F341-0600-100-SC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F341-0800-050-SC	★	8.0	63.0	7.6
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F341-0800-100-SC	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F341-1000-050-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F341-1000-100-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F341-1000-200-SC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	5	2F341-1200-100-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F341-1200-200-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	5	2F341-1200-250-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	5	2F341-1200-300-SC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	5	2F341-1600-200-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	2.50	42.0	5	2F341-1600-250-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	5	2F341-1600-300-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	5	2F341-1600-400-SC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	5	2F341-2000-300-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	5	2F341-2000-400-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	6.35	52.0	5	2F341-2000-635-SC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	5	2F341-2500-400-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	6.35	63.0	5	2F341-2500-635-SC	★	25.0	121.0	23.8

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění niklových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1710	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Rozměry, mm		
16.0	16	34.0	3.00	42.0	5	2F341-1600-300-SD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	5	2F341-1600-400-SD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	5	2F341-2000-300-SD	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	5	2F341-2000-400-SD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	5	2F341-2500-400-SD	★	25.0	121.0	23.8

A181 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Kdy lze použít

Hrubovací čelní frézování

Hrubování 3D tvarů s vysokými rychlostmi posuvu

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S	H
Nástrojová třída	1610		1620		
Stopkové nástroje	Válcová stopka				

Sortiment produktů

Pro obrábění tvrzených ocelí s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h8



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DCF	LF	REEQ
4.0	6	11.0	0.1	0.5	4.0	15.0	4	R215.H4-04050BAC01H	☆	★	6.0	1.2	57.0	0.62
6.0	6	15.0	0.2	0.5	9.0	15.0	4	R215.H4-06050BAC02H	☆	★	6.0	1.4	57.0	0.69
8.0	8	20.0	0.2	1.0	12.0	20.0	4	R215.H4-08050CAC02H	☆	★	8.0	6.4	63.0	1.23
10.0	10	26.0	0.3	1.5	15.0	26.0	4	R215.H4-10050DAC03H	☆	★	10.0	1.6	72.0	1.77
12.0	12	30.0	0.4	1.5	18.0	30.0	4	R215.H4-12050DAC04H	☆	★	12.0	2.0	83.0	1.88
16.0	16	36.0	0.5	2.0	24.0	36.0	4	R215.H4-16050EAC05H	☆	★	16.0	3.0	92.0	2.46
20.0	20	45.0	0.6	2.0	30.0	45.0	4	R215.H4-20050EAC06H	☆	★	20.0	4.4	104.0	2.61

A183 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	DCF	LF	REEQ
6.0	6	15.0	0.2	0.5	3.0	15.0	4	R215.H4-06050BAK02P	★	★	☆	☆	6.0	2.8	100.0	0.75
8.0	8	20.0	0.3	1.0	4.0	20.0	4	R215.H4-08050CAK02P	★	★	☆	☆	8.0	3.1	120.0	1.38
10.0	10	26.0	0.7	1.5	5.0	26.0	4	R215.H4-10050DAK03P	★	★	☆	☆	10.0	3.4	150.0	1.99
12.0	12	12.0	0.7	1.5	6.0	12.0	4	R215.H4-12050DAK08P	★	★	☆	☆	12.0	4.5	93.0	2.10
16.0	16	16.0	1.0	2.0	8.0	16.0	4	R215.H4-16050EAK10P	★	★	☆	☆	16.0	6.2	112.0	2.75
20.0	20	20.0	1.3	2.0	10.0	20.0	4	R215.H4-20050EAK13P	★	★	☆	☆	20.0	8.0	130.0	3.07

A183 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	DCF	LF	REEQ
4.0	6	11.0	0.2	0.5	2.0	11.0	4	R215.H4-04050BAC02P	★	★	☆	☆	6.0	1.6	57.0	0.67
6.0	6	15.0	0.3	0.5	3.0	15.0	4	R215.H4-06050BAC03P	★	★	☆	☆	6.0	2.8	57.0	0.75
8.0	8	20.0	0.5	1.0	4.0	20.0	4	R215.H4-08050CAC05P	★	★	☆	☆	8.0	3.1	63.0	1.38
10.0	10	26.0	0.7	1.5	5.0	26.0	4	R215.H4-10050DAC07P	★	★	☆	☆	10.0	3.4	72.0	1.99
12.0	12	30.0	0.8	1.5	6.0	30.0	4	R215.H4-12050DAC08P	★	★	☆	☆	12.0	4.5	83.0	2.10
16.0	16	36.0	1.0	2.0	8.0	36.0	4	R215.H4-16050EAC10P	★	★	☆	☆	16.0	6.2	92.0	2.75
20.0	20	45.0	1.3	2.0	10.0	45.0	4	R215.H4-20050EAC13P	★	★	☆	☆	20.0	8.0	104.0	3.07

A183 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Kdy lze použít

Univerzální koncepce s velmi dobrou výkonností při obrábění většiny materiálů a při provádění většiny operací
Vynikající volba pro šroubovicovou interpolaci

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S	H
Nástrojová třída	1620	1630	1640		
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon		

Sortiment produktů

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

Pro obrábění korozivzdorných ocelí a ocelí s tvrdostí ≤ 63 HRC

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	H 1620	DCON$_{MS}$	LF
									Rozměry, mm	
2.0	6	7.0	0.50	7.0	3	R216.23-02050BAK70H	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.50	8.0	3	R216.23-03050BAK08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	1.00	11.0	3	R216.23-04050CAK11H	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	1.00	13.0	3	R216.23-05050CAK13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CAK13H	☆	★	6.0	65.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EAK19H	☆	★	8.0	80.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EAK22H	☆	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GAK26H	☆	★	12.0	100.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GAK26H	☆	★	14.0	104.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IAK32H	☆	★	16.0	115.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IAK38H	☆	★	20.0	125.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	H 1620	DCON$_{MS}$	LF
									Rozměry, inch	
.187	1/4	.375	.016	.375	3	RA216.23-1250AAK06H	☆	★	.250	3.000
	1/4	.375	.031	.375	3	RA216.23-1250BAK06H	☆	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.016	.500	4	RA216.24-1650AAK08H	☆	★	.250	3.000
	1/4	.500	.031	.500	4	RA216.24-1650BAK08H	☆	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.016	.625	4	RA216.24-2050AAK10H	☆	★	.375	3.500
	3/8	.625	.031	.625	4	RA216.24-2050BAK10H	☆	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.016	.750	4	RA216.24-2450AAK12H	☆	★	.375	3.500
	3/8	.750	.031	.750	4	RA216.24-2450BAK12H	☆	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-3250BAK16H	☆	★	.500	4.000
	1/2	1.000	.063	1.000	4	RA216.24-3250DAK16H	☆	★	.500	4.000
.625	5/8	1.250	.063	1.250	4	RA216.24-4050DAK20H	☆	★	.625	4.500
.750	3/4	1.500	.063	1.500	4	RA216.24-4850DAK24H	☆	★	.750	5.000

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	H 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.10	45°	7.0	3	R216.33-02050-AK70H	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	R216.33-03050-AK08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	3	R216.33-04050-AK11H	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	3	R216.33-05050-AK13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-AK13H	☆	★	6.0	65.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-AK19H	☆	★	8.0	80.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-AK22H	☆	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-AK26H	☆	★	12.0	100.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-AK26H	☆	★	14.0	104.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-AK32H	☆	★	16.0	115.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-AK38H	☆	★	20.0	125.0

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	1	1	4	R215.34C06050-BC13P	☆	★	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	1	1	4	R215.34C08050-BC19P	☆	★	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	1	1	4	R215.34C10050-BC22P	☆	★	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	1	1	4	R215.34C12050-BC26P	☆	★	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	1	1	4	R215.34C16050-BC32P	☆	★	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	1	1	4	R215.34C20050-BC38P	☆	★	☆	★	20.0	104.0

A184 A194 E9 E22 E28 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
															Rozměry, mm	
4.0	6	11.0	1.00	11.0	3	R216.23-04050CAK11P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	1.00	13.0	3	R216.23-05050CAK13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CAK13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	65.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EAK19P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	8.0	80.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EAK22P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	10.0	100.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GAK26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	12.0	100.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GAK26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	14.0	104.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IAK32P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	16.0	115.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IAK38P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	20.0	125.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
															Rozměry, inch	
.187	1/4	.375	.016	.375	3	RA216.23-1250AAK06P		★		★		☆		☆	.250	3.000
	1/4	.562	.016	.562	3	RA216.23-1250AAK09P	★		★		☆		☆		.250	3.000
	1/4	.562	.031	.562	3	RA216.23-1250BAK09P	★		★		☆		☆		.250	3.000
.250	1/4	.750	.016	.750	4	RA216.24-1650AAK12P	★		★		☆		☆		.250	3.000
	1/4	.500	.016	.500	4	RA216.24-1650AAK08P		★		★		☆		☆	.250	3.000
	1/4	.750	.031	.750	4	RA216.24-1650BAK12P	★		★		☆		☆		.250	3.000
.313	3/8	1.000	.016	1.000	4	RA216.24-2050AAK15P	★		★		☆		☆		.375	3.500
	3/8	.625	.016	.625	4	RA216.24-2050AAK10P		★		★		☆		☆	.375	3.500
	3/8	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-2050BAK15P	★		★		☆		☆		.375	3.500
.375	3/8	.750	.016	.750	4	RA216.24-2450AAK12P		★		★		☆		☆	.375	3.500
	3/8	1.125	.016	1.125	4	RA216.24-2450AAK18P	★		★		☆		☆		.375	3.500
	3/8	1.125	.031	1.125	4	RA216.24-2450BAK18P	★		★		☆		☆		.375	3.500
.500	1/2	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-3250BAK16P		★		★		☆		☆	.500	4.000
	1/2	1.500	.031	1.500	4	RA216.24-3250BAK24P	★		★		☆		☆		.500	4.000
	1/2	1.500	.063	1.500	4	RA216.24-3250DAK24P	★		★		☆		☆		.500	4.000
.625	5/8	1.250	.031	1.250	4	RA216.24-4050BAK20P		★		★		☆		☆	.625	4.500
	5/8	1.875	.063	1.875	4	RA216.24-4050DAK30P	★		★		☆		☆		.625	4.500
.750	3/4	1.500	.031	1.500	4	RA216.24-4850BAK24P		★		★		☆		☆	.750	5.000
	3/4	2.250	.063	2.250	4	RA216.24-4850DAK36P	★		★		☆		☆		.750	5.000

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	10	22.0	1.00	42.0	4	R216.24-10050CCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	1.50	42.0	4	R216.24-10050DCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	2.00	42.0	4	R216.24-10050ECK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	2.50	42.0	4	R216.24-10050FCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	3.00	42.0	4	R216.24-10050GCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	53.0	4	R216.24-12050CCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	1.50	53.0	4	R216.24-12050DCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	2.00	53.0	4	R216.24-12050ECK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	2.50	53.0	4	R216.24-12050FCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	3.00	53.0	4	R216.24-12050GCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	3.00	60.0	4	R216.24-12050GCL26P	★	★	☆	☆	12.0	105.0	11.4
	12	26.0	4.00	53.0	4	R216.24-12050ICK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
16.0	16	36.0	1.00	65.0	4	R216.24-16050CCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	1.50	65.0	4	R216.24-16050DCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	2.00	65.0	4	R216.24-16050ECK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	2.50	65.0	4	R216.24-16050FCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	3.00	65.0	4	R216.24-16050GCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	3.00	80.0	4	R216.24-16050GCL36P	★	★	☆	☆	16.0	128.0	15.2
	16	36.0	4.00	65.0	4	R216.24-16050ICK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	6.35	67.0	4	R216.24-16050OCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	6.35	80.0	4	R216.24-16050OCL36P	★	★	☆	☆	16.0	128.0	15.2
20.0	20	44.0	2.50	80.0	4	R216.24-20050FCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	3.00	80.0	4	R216.24-20050GCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	3.00	100.0	4	R216.24-20050GCL44P	★	★	☆	☆	20.0	150.0	19.0
	20	44.0	4.00	80.0	4	R216.24-20050ICK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	6.35	80.0	4	R216.24-20050OCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
25.0	25	54.0	3.00	98.0	5	R216.25-25050GCK54P	★	★	☆	☆	25.0	155.0	24.0
	25	54.0	3.00	125.0	5	R216.25-25050GCL54P	★	★	☆	☆	25.0	181.0	23.8
	25	54.0	4.00	99.0	5	R216.25-25050ICK54P	★	★	☆	☆	25.0	156.0	24.0
	25	54.0	6.35	99.0	5	R216.25-25050OCK54P	★	★	☆	☆	25.0	156.0	24.0
	25	54.0	6.35	125.0	5	R216.25-25050OCL54P	★	★	☆	☆	25.0	181.0	24.0

A184 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P		M		K		S		Rozměry, mm	
								1620	1630	1620	1630	1620	1630	1620	1630	$DCON_{MS}$	LF
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	3	R216.33-04050-AK11P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	3	R216.33-05050-AK13P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-AK13P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	65.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-AK19P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	8.0	80.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-AK22P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	10.0	100.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-AK26P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	12.0	100.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-AK26P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	14.0	104.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-AK32P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	16.0	115.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-AK38P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	20.0	125.0

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
2.0	6	7.0	0.20	9.5	3	R216.23-02050ACC07P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	1.9
3.0	6	8.0	0.30	10.0	3	R216.23-03050ACC08P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	2.9
4.0	6	11.0	0.50	15.0	3	R216.23-04050BCC11P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	3.8
5.0	6	13.0	0.50	16.0	3	R216.23-05050BCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	19.0	4	R216.24-06050BCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	19.0	4	R216.24-06050CCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.7
8.0	8	19.0	0.50	25.0	4	R216.24-08050BCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.00	25.0	4	R216.24-08050CCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.50	25.0	4	R216.24-08050DCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	2.00	25.0	4	R216.24-08050ECC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	4	R216.24-10050BCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	4	R216.24-10050CCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.50	30.0	4	R216.24-10050DCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	4	R216.24-10050ECC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.50	36.0	4	R216.24-12050BCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.00	36.0	4	R216.24-12050CCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.50	36.0	4	R216.24-12050DCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	4	R216.24-12050ECC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	4	R216.24-12050FCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	4	R216.24-12050GCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	0.50	42.0	4	R216.24-16050BCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	1.00	42.0	4	R216.24-16050CCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	2.00	42.0	4	R216.24-16050ECC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	2.50	42.0	4	R216.24-16050FCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	42.0	4	R216.24-16050ICC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	1.00	52.0	4	R216.24-20050CCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	2.00	52.0	4	R216.24-20050ECC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	2.50	80.0	4	R216.24-20050FCC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	2.50	52.0	4	R216.24-20050FCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	3.00	80.0	4	R216.24-20050GCC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	3.00	52.0	4	R216.24-20050GCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	4.00	80.0	4	R216.24-20050ICC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	4.00	52.0	4	R216.24-20050ICC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	6.35	80.0	4	R216.24-20050OCC44P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h9
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CBC13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EBC19P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EBC22P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GBC26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GBC26P		★		☆		★		☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IBC32P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IBC38P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	20.0	104.0

FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	P 1630	P 1640	M 1620	M 1630	M 1640	K 1620	K 1630	K 1640	S 1620	S 1630	S 1640	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-BC13P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-BC19P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-BC22P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-BC26P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-BC26P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-BC32P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-BC38P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	20.0	104.0

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Pro obrábění niklových slitin

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	S 1725	Rozměry, mm DCONMS	LF	DN
6.0	6	13.0	0.50	19.0	1	1	4	2F440-0600-050ASD	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	19.0	1	1	4	2F440-0600-100ASD	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	19.0	0.50	25.0	1	1	4	2F440-0800-050ASD	★	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.00	25.0	1	1	4	2F440-0800-100ASD	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	1	1	4	2F440-1000-050ASD	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	1	1	4	2F440-1000-100ASD	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	1	1	4	2F440-1000-200ASD	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.50	36.0	1	1	4	2F440-1200-050ASD	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.00	36.0	1	1	4	2F440-1200-100ASD	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	1	1	4	2F440-1200-200ASD	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	2.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-200ASD	★	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	3.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-300ASD	★	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-400ASD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	3.00	52.0	1	1	4	2F440-2000-300ASD	★	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	4.00	52.0	1	1	4	2F440-2000-400ASD	★	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	6.35	52.0	1	1	4	2F440-2000-635ASD	★	20.0	104.0	19.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	S 1725	Rozměry, inch DCONMS	LF	DN
.250	1/4	.625	.030	.875	1	1	4	2F440-0635-076ASD	★	.250	2.500	.237
	1/4	.625	.060	.875	1	1	4	2F440-0635-152ASD	★	.250	2.500	.237
.375	3/8	.781	.030	1.156	1	1	4	2F440-0953-076ASD	★	.375	3.000	.356
	3/8	.781	.060	1.156	1	1	4	2F440-0953-152ASD	★	.375	3.000	.356
	3/8	.781	.090	1.156	1	1	4	2F440-0953-228ASD	★	.375	3.000	.356
.500	1/2	1.125	.030	1.438	1	1	4	2F440-1270-076ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.060	1.438	1	1	4	2F440-1270-152ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	1	1	4	2F440-1270-228ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.120	1.438	1	1	4	2F440-1270-304ASD	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.313	.030	1.563	1	1	4	2F440-1588-076ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.060	1.563	1	1	4	2F440-1588-152ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	1	1	4	2F440-1588-228ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.120	1.563	1	1	4	2F440-1588-304ASD	★	.625	3.750	.594
.750	3/4	1.625	.030	1.937	1	1	4	2F440-1905-076ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.060	1.937	1	1	4	2F440-1905-152ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.090	1.937	1	1	4	2F440-1905-228ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	1	1	4	2F440-1905-304ASD	★	.750	4.250	.713

A184 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Pro obrábění niklových slitin

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1725	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.20	9.5	3	2S440-0200-020-SD	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.30	10.0	3	2S440-0300-030-SD	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.50	15.0	3	2S440-0400-050-SD	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.50	16.0	3	2S440-0500-050-SD	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	19.0	4	2S440-0600-050-SD	★	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	19.0	4	2S440-0600-100-SD	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	25.0	4	2S440-0800-050-SD	★	8.0	63.0
	8	19.0	1.00	25.0	4	2S440-0800-100-SD	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	30.0	4	2S440-1000-050-SD	★	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	30.0	4	2S440-1000-100-SD	★	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	30.0	4	2S440-1000-200-SD	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	4	2S440-1200-050-SD	★	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	36.0	4	2S440-1200-100-SD	★	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	36.0	4	2S440-1200-200-SD	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	2.00	42.0	4	2S440-1600-200-SD	★	16.0	92.0
	16	32.0	3.00	42.0	4	2S440-1600-300-SD	★	16.0	92.0
	16	32.0	4.00	42.0	4	2S440-1600-400-SD	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	3.00	52.0	4	2S440-2000-300-SD	★	20.0	104.0
	20	38.0	4.00	52.0	4	2S440-2000-400-SD	★	20.0	104.0
	20	38.0	6.35	52.0	4	2S440-2000-635-SD	★	20.0	104.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1725	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	.625	.030	.875	4	2S440-0635-076-SD	★	.250	2.500
	1/4	.625	.060	.875	4	2S440-0635-152-SD	★	.250	2.500
.375	3/8	.781	.030	1.156	4	2S440-0953-076-SD	★	.375	3.000
	3/8	.781	.060	1.156	4	2S440-0953-152-SD	★	.375	3.000
	3/8	.781	.090	1.156	4	2S440-0953-228-SD	★	.375	3.000
.500	1/2	1.125	.030	1.438	4	2S440-1270-076-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.060	1.438	4	2S440-1270-152-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.090	1.438	4	2S440-1270-228-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.120	1.438	4	2S440-1270-304-SD	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.030	1.563	4	2S440-1588-076-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.060	1.563	4	2S440-1588-152-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.090	1.563	4	2S440-1588-228-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.120	1.563	4	2S440-1588-304-SD	★	.625	3.750
.750	3/4	1.625	.030	1.937	4	2S440-1905-076-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.060	1.937	4	2S440-1905-152-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.090	1.937	4	2S440-1905-228-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.120	1.937	4	2S440-1905-304-SD	★	.750	4.250

A184 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Pro obrábění niklových slitin

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1725	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	19.0	4	2P440-0600-SD	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	25.0	4	2P440-0800-SD	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	30.0	4	2P440-1000-SD	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	36.0	4	2P440-1200-SD	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	42.0	4	2P440-1600-SD	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	52.0	4	2P440-2000-SD	★	20.0	104.0

A184 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování tvrzených součástí

Kdy lze použít

První volba pro hrubovací až polodokončovací obrábění tvrzených ocelí za stabilních podmínek
Použití pouze pro obrábění za sucha

Skupina materiálů dle ISO	P H
Nástrojová třída	1610
Stopkové nástroje	Válcová stopka

Sortiment produktů

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování tvrzených součástí

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
2.0	6	2.0	0.20	2.0	2	R216.22-02030AAI20G	☆	★	6.0	57.0	
	6	2.0	0.20	20.0	2	R216.22-02030AAJ20G	☆	★	6.0	75.0	1.9
3.0	6	3.0	0.30	20.0	2	R216.22-03030AAJ03G	☆	★	6.0	72.0	2.9
	6	3.0	0.50	3.0	2	R216.22-03030BAI03G	☆	★	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	0.40	40.0	4	R216.24-04030AAJ04G	☆	★	6.0	72.0	3.8
	6	4.0	0.50	4.0	2	R216.22-04030BAI04G	☆	★	6.0	57.0	
5.0	6	5.0	0.50	20.0	2	R216.22-05030BAI05G	☆	★	6.0	57.0	4.9
	6	5.0	0.50	20.0	4	R216.24-05030BAJ05G	☆	★	6.0	72.0	4.8
6.0	6	6.0	0.50	24.0	4	R216.24-06030BAJ06G	☆	★	6.0	72.0	5.7
	6	6.0	1.00	21.0	2	R216.22-06030CAI06G	☆	★	6.0	63.0	5.7
	6	6.0	1.00	21.0	4	R216.24-06030CAI06G	☆	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	8.0	0.50	29.0	4	R216.24-08030BAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
	8	8.0	1.00	27.0	2	R216.22-08030CAI08G	☆	★	8.0	72.0	7.7
	8	8.0	1.00	27.0	4	R216.24-08030CAI08G	☆	★	8.0	63.0	7.7
	8	8.0	1.00	29.0	4	R216.24-08030CAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
	8	8.0	1.50	29.0	4	R216.24-08030DAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
10.0	10	10.0	0.50	35.0	4	R216.24-10030BAJ10G	☆	★	10.0	100.0	9.9
	10	10.0	1.00	35.0	4	R216.24-10030CAJ10G	☆	★	10.0	100.0	9.9
	10	10.0	1.50	32.0	2	R216.22-10030DAI10G	☆	★	10.0	72.0	9.7
	10	10.0	1.50	32.0	4	R216.24-10030DAI10G	☆	★	10.0	72.0	9.7
12.0	12	12.0	0.50	36.0	4	R216.24-12030BAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
	12	12.0	1.00	36.0	4	R216.24-12030CAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
	12	12.0	1.50	36.0	2	R216.22-12030DAI12G	☆	★	12.0	83.0	11.8
	12	12.0	1.50	36.0	4	R216.24-12030DAI12G	☆	★	12.0	83.0	11.8
	12	12.0	2.00	36.0	4	R216.24-12030EAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
16.0	16	16.0	2.00	42.0	4	R216.24-16030EAI16G	☆	★	16.0	92.0	15.8

A185 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování tvrzených součástí

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
3.0	6	3.0	0.50	4.0	2	R216.22-03030BAP03G	☆	★	6.0	80.0
4.0	6	4.0	0.50	5.0	2	R216.22-04030BAP04G	☆	★	6.0	90.0
6.0	8	6.0	0.50	7.0	2	R216.22-06030BAP06G	☆	★	8.0	100.0
	8	6.0	1.00	7.0	4	R216.24-06030CAP06G	☆	★	8.0	100.0
8.0	10	8.0	1.00	10.0	4	R216.24-08030CAP08G	☆	★	10.0	100.0
10.0	12	10.0	1.00	15.0	4	R216.24-10030CAP10G	☆	★	12.0	125.0
	12	10.0	3.00	12.0	4	R216.24-10030GAP10G	☆	★	12.0	125.0
12.0	14	12.0	1.00	14.0	4	R216.24-12030CAP12G	☆	★	14.0	140.0
16.0	16	16.0	1.00	16.0	4	R216.24-16030CAP16G	☆	★	16.0	150.0
	16	16.0	3.00	16.0	4	R216.24-16030GAP16G	☆	★	16.0	150.0

A185 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování tvrzených součástí

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	$DCON_{MS}$	LF	DN
									Rozměry, inch		
.125	1/4	.125	.031	.750	4	**RA216.24-0830BAK02G**	☆	★	.250	3.000	.121
.156	1/4	.156	.031	.750	4	**RA216.24-1030BAK02G**	☆	★	.250	3.000	.137
.188	1/4	.188	.063	.750	4	**RA216.24-1230DAK03G**	☆	★	.250	3.000	.183
.250	1/4	.250	.063	1.000	4	**RA216.24-1630DAK04G**	☆	★	.250	3.000	.246
.375	3/8	.375	.063	1.250	4	**RA216.24-2430DAK06G**	☆	★	.375	3.500	.369

A185 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Kdy lze použít

První volba pro hrubovací obrábění hliníku, grafitu a termoplastů

Skupina materiálů dle ISO	**N**	**O**
Nástrojová třída	H10F	N20C
Stopkové nástroje	Válcová stopka	Redukovaná

Sortiment produktů

Neželezné materiály

Neželezné materiály s obsahem křemíku >9%

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	DCONMS	LF	DN
									Rozměry, mm		
2.0	3	3.0			9.0	2	2P120-0200-NC	★	3.0	38.0	1.9
3.0	3	4.0			12.0	2	2P120-0300-NC	★	3.0	38.0	2.9
4.0	4	6.0			14.0	2	2P120-0400-NC	★	4.0	50.0	3.8
5.0	6	8.0			16.0	2	2P120-0500-NC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	10.0			28.0	2	2P120-0600-NC	★	6.0	65.0	5.7
8.0	8	12.0			35.0	2	2P120-0800-NC	★	8.0	80.0	7.6
10.0	10	14.0	0.10	45°	45.0	2	2P120-1000-NC	★	10.0	90.0	9.5
12.0	12	16.0	0.10	45°	50.0	2	2P120-1200-NC	★	12.0	100.0	11.4
16.0	16	20.0	0.15	45°	63.0	2	2P120-1600-NC	★	16.0	115.0	15.2
20.0	20	20.0	0.15	45°	70.0	2	2P120-2000-NC	★	20.0	125.0	19.0

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	DCONMS	LF
									Rozměry, mm	
2.0	3	8.0			8.0	2	2P160-0200-NA	★	3.0	38.0
3.0	3	12.0			12.0	2	2P160-0300-NA	★	3.0	38.0
4.0	4	14.0			14.0	2	2P160-0400-NA	★	4.0	50.0
5.0	6	16.0			16.0	2	2P160-0500-NA	★	6.0	57.0
6.0	6	22.0			22.0	2	2P160-0600-NA	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0			28.0	2	2P160-0800-NA	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	2	2P160-1000-NA	★	10.0	90.0
12.0	12	38.0	0.10	45°	38.0	2	2P160-1200-NA	★	12.0	100.0

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA	25°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N H10F	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
2.0	3	3.0	0.15	5.0	2	2P121-0200-NC	★	3.0	38.0	1.8
	3	3.0	0.15	8.0	2	2P122-0200-NC	★	3.0	50.0	1.8
3.0	3	4.5	0.15	9.0	2	2P121-0300-NC	★	3.0	38.0	2.7
	3	4.5	0.15	12.0	2	2P122-0300-NC	★	3.0	50.0	2.7
4.0	4	6.0	0.15	12.0	2	2P121-0400-NC	★	4.0	50.0	3.7
	4	6.0	0.15	16.0	2	2P122-0400-NC	★	4.0	60.0	3.7
5.0	5	7.5	0.15	15.0	2	2P121-0500-NC	★	5.0	50.0	4.7
	5	7.5	0.15	20.0	2	2P122-0500-NC	★	5.0	60.0	4.6
6.0	6	9.0	0.15	18.0	2	2P121-0600-NC	★	6.0	57.0	5.7
	6	9.0	0.15	24.0	2	2P122-0600-NC	★	6.0	65.0	5.5
8.0	8	12.0	0.15	24.0	2	2P121-0800-NC	★	8.0	63.0	7.7
	8	12.0	0.15	32.0	2	2P122-0800-NC	★	8.0	80.0	7.4
10.0	10	15.0	0.15	30.0	2	2P121-1000-NC	★	10.0	72.0	9.7
	10	15.0	0.15	40.0	2	2P122-1000-NC	★	10.0	89.0	9.2
12.0	12	18.0	0.15	36.0	2	2P121-1200-NC	★	12.0	83.0	11.7
	12	18.0	0.15	48.0	2	2P122-1200-NC	★	12.0	100.0	11.0
14.0	14	21.0	0.15	42.0	2	2P121-1400-NC	★	14.0	83.0	13.7
16.0	16	24.0	0.15	48.0	2	2P121-1600-NC	★	16.0	92.0	15.7
	16	24.0	0.15	64.0	2	2P122-1600-NC	★	16.0	120.0	15.0
20.0	20	30.0	0.15	60.0	2	2P121-2000-NC	★	20.0	104.0	19.7
	20	30.0	0.15	80.0	2	2P122-2000-NC	★	20.0	150.0	19.0

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
3.0	2	4.0	0.15	32.0	2	2P123-0300-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	0.15	32.0	2	2P123-0400-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	0.15	42.0	2	2P123-0500-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	0.15	64.0	2	2P123-0600-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	11.0	0.15	64.0	2	2P123-0800-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	0.15	60.0	2	2P123-1000-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	0.15	80.0	2	2P123-1200-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	0.15	77.0	2	2P123-1600-NG	★	15.7	125.0
20.0	19	26.0	0.15	100.0	2	2P123-2000-NG	★	19.7	150.0

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	3	8.0	0.15	8.0	2	2P170-0200-NA	★	3.0	50.0
3.0	3	12.0	0.15	12.0	2	2P170-0300-NA	★	3.0	50.0
4.0	4	16.0	0.15	16.0	2	2P170-0400-NA	★	4.0	60.0
5.0	5	20.0	0.15	20.0	2	2P170-0500-NA	★	5.0	60.0
6.0	6	24.0	0.15	24.0	2	2P170-0600-NA	★	6.0	65.0
7.0	7	28.0	0.15	28.0	2	2P170-0700-NA	★	7.0	79.0
8.0	8	32.0	0.15	32.0	2	2P170-0800-NA	★	8.0	79.0
9.0	9	36.0	0.15	36.0	2	2P170-0900-NA	★	9.0	88.0
10.0	10	40.0	0.15	40.0	2	2P170-1000-NA	★	10.0	88.0
12.0	12	48.0	0.15	48.0	2	2P170-1200-NA	★	12.0	99.0
14.0	14	56.0	0.15	56.0	2	2P170-1400-NA	★	14.0	105.0
16.0	16	64.0	0.15	64.0	2	2P170-1600-NA	★	16.0	120.0
20.0	20	80.0	0.15	80.0	2	2P170-2000-NA	★	20.0	150.0

A187 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N H10F	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	3	4.0	0.15	4.0	2	2P232-0200-NA	★	3.0	38.0
3.0	3	5.0	0.15	5.0	2	2P232-0300-NA	★	3.0	38.0
4.0	4	7.0	0.15	7.0	2	2P232-0400-NA	★	4.0	50.0
5.0	5	9.0	0.15	9.0	2	2P232-0500-NA	★	5.0	50.0
6.0	6	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0600-NA	★	6.0	57.0
7.0	7	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0700-NA	★	7.0	60.0
8.0	8	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0800-NA	★	8.0	63.0
9.0	9	20.0	0.15	20.0	2	2P232-0900-NA	★	9.0	67.0
10.0	10	22.0	0.15	22.0	2	2P232-1000-NA	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	0.15	22.0	2	2P232-1200-NA	★	12.0	83.0
14.0	14	25.0	0.15	25.0	2	2P232-1400-NA	★	14.0	83.0
16.0	16	29.0	0.15	29.0	2	2P232-1600-NA	★	16.0	92.0
18.0	18	33.0	0.15	33.0	2	2P232-1800-NA	★	18.0	92.0
20.0	20	36.0	0.15	36.0	2	2P232-2000-NA	★	20.0	104.0

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
3.0	3	4.5	0.20	8.0	2	2S220-0300-020-NC	★	3.0	38.0	2.7
4.0	4	6.0	0.30	11.0	2	2S220-0400-030-NC	★	4.0	50.0	3.7
5.0	5	7.5	0.50	14.0	2	2S220-0500-050-NC	★	5.0	50.0	4.7
6.0	6	9.0	1.00	17.0	2	2S220-0600-100-NC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	12.0	1.00	23.0	2	2S220-0800-100-NC	★	8.0	63.0	7.7
10.0	10	15.0	1.50	29.0	2	2S220-1000-150-NC	★	10.0	72.0	9.7
12.0	12	18.0	1.50	35.0	2	2S220-1200-150-NC	★	12.0	83.0	11.7
16.0	16	24.0	2.00	47.0	2	2S220-1600-200-NC	★	16.0	92.0	15.7

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
3.0	2	4.0	0.20	32.0	2	2S221-0300-020-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	0.30	32.0	2	2S221-0400-030-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	0.50	42.0	2	2S221-0500-050-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	1.00	64.0	2	2S221-0600-100-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	13.0	1.00	64.0	2	2S221-0800-100-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	1.50	60.0	2	2S221-1000-150-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	1.50	80.0	2	2S221-1200-150-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	2.00	77.0	2	2S221-1600-200-NG	★	15.7	125.0
20.0	19	26.0	2.50	100.0	2	2S221-2000-250-NG	★	19.7	150.0

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N 1630	N H10F	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm	
3.0	6	7.0			7.0	1	2P230-0300-NA		★	6.0	57.0
	6	7.0			7.0	1	2P231-0300-NA	★		6.0	57.0
4.0	6	8.0			8.0	1	2P230-0400-NA		★	6.0	57.0
	6	8.0			8.0	1	2P231-0400-NA	★		6.0	57.0
5.0	6	10.0			10.0	1	2P230-0500-NA		★	6.0	57.0
	6	10.0			10.0	1	2P231-0500-NA	★		6.0	57.0
6.0	6	10.0			10.0	1	2P230-0600-NA		★	6.0	57.0
	6	10.0			10.0	1	2P231-0600-NA	★		6.0	57.0
8.0	8	16.0			16.0	1	2P230-0800-NA		★	8.0	63.0
	8	16.0			16.0	1	2P231-0800-NA	★		8.0	63.0
10.0	10	19.0	0.10	45°	19.0	1	2P230-1000-NA		★	10.0	72.0
	10	19.0	0.10	45°	19.0	1	2P231-1000-NA	★		10.0	72.0

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály s obsahem křemíku >9%

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N 20°C	O 20°C	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
1.0	3	1.0			2.0	2	2P210-0100-NC	★	☆	3.0	50.0	
1.5	3	1.5			1.5	2	2P210-0150-NC	★	☆	3.0	50.0	
2.0	3	2.0			2.0	2	2P210-0200-NC	★	☆	3.0	50.0	
3.0	6	3.0			3.0	2	2P210-0300-NC	★	☆	6.0	80.0	
4.0	6	4.0			40.0	2	2P210-0400-NC	★	☆	6.0	100.0	3.8
5.0	6	5.0			50.0	2	2P210-0500-NC	★	☆	6.0	100.0	4.8
6.0	6	6.0			60.0	4	2P210-0600-NC	★	☆	6.0	100.0	5.7
8.0	8	8.0			80.0	4	2P210-0800-NC	★	☆	8.0	120.0	7.6
10.0	10	10.0	0.10	45°	100.0	4	2P210-1000-NC	★	☆	10.0	150.0	9.5
12.0	12	12.0	0.10	45°	100.0	4	2P210-1200-NC	★	☆	12.0	150.0	11.4
16.0	16	16.0	0.15	45°	100.0	4	2P210-1600-NC	★	☆	16.0	150.0	15.2

A187 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Kdy lze použít

První volba pro hrubovací obrábění hliníku, grafitu a termoplastů

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S	N
Nástrojová třída	H10F	1620	1640		
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon		

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Pro obrábění materiálů ISO S

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	M 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
										Rozměry, mm	
6.0	6	13.0			13.0	4	R216.34-06030-BC13B	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0			19.0	4	R216.34-08030-BC19B	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10030-BC22B	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12030-BC26B	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16030-BC32B	☆	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-18030-BC32B	☆	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20030-BC38B	☆	★	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.15	45°	45.0	5	R216.35-25030-BC45B	☆	★	25.0	121.0

A188 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Neželezné materiály

FHA 40°
BSG COROMANT
TCDC h12
TCDCON h5



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N	H10F	DCONMS	LF	DN
										Rozměry, mm		
6.0	8	10.0	0.64	55°	24.0	3	R216.33-06040-AJ10U		★	8.0	63.0	5.5
8.0	10	12.0	0.64	55°	29.0	3	R216.33-08040-AJ12U		★	10.0	72.0	7.5
10.0	12	14.0	0.83	55°	35.0	3	R216.33-10040-AJ14U		★	12.0	83.0	9.5
12.0	12	16.0	0.83	55°	50.0	3	R216.33-12040-AJ16U		★	12.0	100.0	11.4
16.0	16	20.0	1.00	55°	63.0	3	R216.33-16040-AJ20U		★	16.0	115.0	15.2
20.0	20	20.0	1.00	55°	70.0	3	R216.33-20040-AJ20U		★	20.0	125.0	19.0
25.0	25	25.0	1.29	55°	75.0	3	R216.33-25040-AJ25U		★	25.0	135.0	23.8

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h5



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	N	H10F	DCONMS	LF
										Rozměry, mm	
6.0	6	13.0	0.64	55°	13.0	3	R216.33-06040-AC13U		★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.64	55°	19.0	3	R216.33-08040-AC19U		★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.83	55°	22.0	3	R216.33-10040-AC22U		★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.83	55°	26.0	3	R216.33-12040-AC26U		★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	1.00	55°	26.0	3	R216.33-14040-AC26U		★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	1.00	55°	32.0	3	R216.33-16040-AC32U		★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.00	55°	38.0	3	R216.33-20040-AC38U		★	20.0	104.0

A188 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA 30°
BSG DIN 6527 K
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	7.0	0.35	7.0	3	R216.33-06030-BS07K	★	☆	★	6.0	54.0
8.0	8	9.0	0.40	9.0	3	R216.33-08030-BS09K	★	☆	★	8.0	58.0
10.0	10	11.0	0.40	11.0	3	R216.33-10030-BS11K	★	☆	★	10.0	66.0
12.0	12	12.0	0.40	12.0	3	R216.33-12030-BS12K	★	☆	★	12.0	73.0
14.0	14	14.0	0.40	14.0	3	R216.33-14030-BS14K	★	☆	★	14.0	75.0
16.0	16	16.0	0.40	16.0	3	R216.33-16030-BS16K	★	☆	★	16.0	82.0
20.0	20	20.0	0.40	20.0	3	R216.33-20030-BS20K	★	☆	★	20.0	92.0

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.35	13.0	4	R216.34-06040-BC13K	★	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.35	19.0	4	R216.34-08040-BC19K	★	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.40	22.0	4	R216.34-10040-BC22K	★	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.40	26.0	4	R216.34-12040-BC26K	★	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.40	26.0	4	R216.34-14040-BC26K	★	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.40	32.0	4	R216.34-16040-BC32K	★	☆	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.40	32.0	4	R216.34-18040-BC32K	★	☆	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.40	38.0	4	R216.34-20040-BC38K	★	☆	★	20.0	104.0

A188 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	45°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h12
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	32.0	4.00	44.0	6	R216.36-16045ICC32K	★	☆	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	64.0	6	R216.36-16045ICK32K	★	☆	☆	☆	16.0	112.0	15.2
20.0	20	38.0	4.00	54.0	6	R216.36-20045ICC38K	★	☆	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	4.00	80.0	6	R216.36-20045ICK38K	★	☆	☆	☆	20.0	130.0	19.0
25.0	25	45.0	4.00	65.0	8	R216.38-25045ICC45K	★	☆	☆	☆	25.0	121.0	23.8
	25	45.0	4.00	100.0	8	R216.38-25045ICK45K	★	☆	☆	☆	25.0	156.0	23.8

A188 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí

FHA 40°
BSG DIN 6527 K
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	DCON$_{MS}$	LF	DN
									Rozměry, mm						
6.0	6	7.0	0.35	16.0	1	1	4	R215.34C06040-DS07K	★	★	☆	☆	6.0	54.0	5.5
8.0	8	9.0	0.40	20.0	1	1	4	R215.34C08040-DS09K	★	★	☆	☆	8.0	58.0	7.5
10.0	10	11.0	0.40	24.0	1	1	4	R215.34C10040-DS11K	★	★	☆	☆	10.0	66.0	9.5
12.0	12	12.0	0.40	26.0	1	1	4	R215.34C12040-DS12K	★	★	☆	☆	12.0	73.0	11.4
16.0	16	16.0	0.40	32.0	1	1	4	R215.34C16040-DS16K	★	★	☆	☆	16.0	82.0	15.2
20.0	20	20.0	0.40	40.0	1	1	4	R215.34C20040-DS20K	★	★	☆	☆	20.0	92.0	19.0

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	DCON$_{MS}$	LF	DN
									Rozměry, mm						
6.0	6	13.0	0.35	19.0	1	1	4	R215.34C06040-DC13K	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.5
8.0	8	19.0	0.40	25.0	1	1	4	R215.34C08040-DC19K	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.5
10.0	10	22.0	0.40	30.0	1	1	4	R215.34C10040-DC22K	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.40	36.0	1	1	4	R215.34C12040-DC26K	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	0.40	42.0	1	1	4	R215.34C16040-DC32K	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	0.40	52.0	1	1	4	R215.34C20040-DC38K	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0

A188 A194 E9 E22 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Kdy lze použít

První volba pro dokončovací operace při rohovém frézování

Možnost použití pro hrubovací operace s malou radiální hloubkou řezu, je-li požadována vysoká rychlost posuvu (trochoidální metody)

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	S	H
Nástrojová třída	1610		1620		
Stopkové nástroje	Válcová stopka				

Sortiment produktů

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

Pro obrábění ocelí a korozivzdorných ocelí s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA 30°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
5.0	6	13.0	13.0	6	R215.36-05030-AC13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	13.0	6	R215.36-06030-AC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	19.0	8	R215.38-08030-AC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	22.0	10	R215.3A-10030-AC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	26.0	12	R215.3C-12030-AC26H	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	26.0	14	R215.3E-14030-AC26H	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	32.0	16	R215.3G-16030-AC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	38.0	16	R215.3G-20030-AC38H	☆	★	20.0	104.0

FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	4	R215.34-03050-AC08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	R215.34-04050-AC11H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06050-AC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08050-AC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10050-AC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12050-AC26H	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16050-AC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	8	R215.38-20050-AC38H	☆	★	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h5



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	DCONMS	LF
									Rozměry, mm	
3.0	6	8.0	0.50	8.0	4	R215.24-03050BAC08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.50	11.0	4	R215.24-04050BAC11H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	13.0	6	R215.26-06050BAC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	19.0	6	R215.26-08050BAC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	1.00	22.0	6	R215.26-10050CAC22H	☆	★	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	6	R215.26-10050DAC22H	☆	★	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	6	R215.26-10050EAC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	1.00	26.0	6	R215.26-12050CAC26H	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	1.50	32.0	6	R215.26-16050DAC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.50	38.0	8	R215.28-20050DAC38H	☆	★	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	4	R215.34-03050-AC08L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	R215.34-04050-AC11L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	5	R215.35-05050-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06050-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08050-AC19L	★	★	☆	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10050-AC22L	★	★	☆	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12050-AC26L	★	★	☆	☆	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16050-AC32L	★	★	☆	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	8	R215.38-20050-AC38L	★	★	☆	☆	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	60°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06060-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08060-AC19L	★	★	☆	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10060-AC22L	★	★	☆	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12060-AC26L	★	★	☆	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	6	R215.36-14060-AC26L	★	★	☆	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16060-AC32L	★	★	☆	☆	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-18060-AC32L	★	★	☆	☆	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	6	R215.36-20060-AC38L	★	★	☆	☆	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro dokončování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF
.063	1/4	.188	.016	.188	4	RA215.24-0450AAK13L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.094	1/4	.281	.016	.281	4	RA215.24-0650AAK18L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.281	.031	.281	4	RA215.24-0650BAK18L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.125	1/4	.375	.016	.375	4	RA215.24-0850AAK06L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.375	.031	.375	4	RA215.24-0850BAK06L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.156	1/4	.500	.016	.500	4	RA215.24-1050AAK08L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.500	.031	.500	4	RA215.24-1050BAK08L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.188	1/4	.571	.016	.563	6	RA215.26-1250AAK09L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.571	.031	.563	6	RA215.26-1250BAK09L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.250	1/4	.750	.016	.750	6	RA215.26-1650AAK12L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.750	.031	.750	6	RA215.26-1650BAK12L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	1.125	.031	1.125	6	RA215.26-1650BAL18L	★	★	☆	☆	.250	4.000
.313	3/8	1.000	.016	1.000	6	RA215.26-2050AAK15L	★	★	☆	☆	.375	3.500
	3/8	1.400	.031	1.406	6	RA215.26-2050BAL23L	★	★	☆	☆	.375	4.500
	3/8	1.000	.031	1.000	6	RA215.26-2050BAK15L	★	★	☆	☆	.375	3.500
.375	3/8	1.125	.031	1.125	6	RA215.26-2450BAK18L	★	★	☆	☆	.375	3.500
	3/8	1.666	.063	1.688	6	RA215.26-2450DAL27L	★	★	☆	☆	.375	4.500
	3/8	1.125	.063	1.125	6	RA215.26-2450DAK18L	★	★	☆	☆	.375	3.500
.500	1/2	1.500	.031	1.500	6	RA215.26-3250BAK24L	★	★	☆	☆	.500	4.000
	1/2	1.500	.063	1.500	6	RA215.26-3250DAK24L	★	★	☆	☆	.500	4.000
	1/2	2.250	.063	2.250	6	RA215.26-3250DAL36L	★	★	☆	☆	.500	5.000
.625	5/8	1.875	.063	1.875	6	RA215.26-4050DAK30L	★	★	☆	☆	.625	4.500
	5/8	2.813	.125	2.813	6	RA215.26-4050HAL45L	★	★	☆	☆	.625	5.500
.750	3/4	2.250	.063	2.250	8	RA215.28-4850DAK36L	★	★	☆	☆	.750	5.000
	3/4	3.375	.125	3.375	8	RA215.28-4850HAL54L	★	★	☆	☆	.750	6.000

A189 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování mikrofrézami

Kdy lze použít

Vynikající nástroj určený pro hrubovací obrábění drobných součástí

Skupina materiálů dle ISO	P M K N S H
Nástrojová třída	1620
Stopkové nástroje	Válcová stopka

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování mikrofrézami

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.4	3	0.4	1.3	2	2P211-0040-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.4
0.5	3	0.5	1.5	2	2P211-0050-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.5
	3	0.5	2.5	2	2P212-0050-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.5
0.6	3	0.6	1.8	2	2P211-0060-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.6
	3	0.6	3.0	2	2P212-0060-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.6
0.8	3	0.8	2.0	2	2P211-0080-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.8
	3	0.8	4.0	2	2P212-0080-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.8
1.0	3	1.0	2.5	2	2P211-0100-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	1.0
	3	1.0	5.0	2	2P212-0100-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	1.0

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6



DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.4	6	0.4	1.0	2	R216.32-00430-AE04G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.4
0.5	6	0.5	1.2	2	R216.32-00530-AE05G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.5
	6	0.5	2.5	2	R216.32-00530-AI05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
	6	0.5	5.0	2	R216.32-00530-AJ05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	1.5	2	R216.32-00630-AE06G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.6
	6	0.6	3.0	2	R216.32-00630-AI06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
	6	0.6	6.0	2	R216.32-00630-AJ06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	2.0	2	R216.32-00830-AE08G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.8
	6	0.8	4.0	2	R216.32-00830-AI08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
	6	0.8	8.0	2	R216.32-00830-AJ08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	2.5	2	R216.32-01030-AE10G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	1.0
	6	1.0	5.0	2	R216.32-01030-AI10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0
	6	1.0	10.0	2	R216.32-01030-AJ10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami

Kdy lze použít

Určené pro tvarové obrábění a obrábění drobných součástí

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	N	S	H
Nástrojová třída	1620	1700				
Stopkové nástroje	Válcová stopka					

Sortiment produktů

Pro obrábění různorodých materiálů s tvrdostí ≤ 63 HRC

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6
PSIR 0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
0.4	6	0.4	0.20	1.0	2	R216.42-00430-AE04G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.4
0.5	6	0.5	0.25	1.2	2	R216.42-00530-AE05G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	1.5	2	R216.42-00630-AE06G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	2.0	2	R216.42-00830-AE08G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	2.5	2	R216.42-01030-AE10G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	1.0

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6
PSIR 0°





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
0.5	6	0.5	0.25	2.5	2	R216.42-00530-AO05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	3.0	2	R216.42-00630-AO06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	4.0	2	R216.42-00830-AO08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	5.0	2	R216.42-01030-AO10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 63 HRC

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Rozměry, mm DCONMS	LF	DN
0.5	6	0.5	0.25	5.0	2	R216.42-00530-AJ05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	6.0	2	R216.42-00630-AJ06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	8.0	2	R216.42-00830-AJ08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	10.0	2	R216.42-01030-AJ10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h8
TCDCON	h5
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	H 1700	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.2	4	0.2	0.10	0.3	2	R216.42-00230-EC02G	★	4.0	45.0	0.2
	4	0.2	0.10	2.0	2	R216.42-00230-IC02G	★	4.0	45.0	0.2
0.3	4	0.3	0.15	0.5	2	R216.42-00330-EC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	0.9	2	R216.42-00330-FC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	1.5	2	R216.42-00330-GC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	2.0	2	R216.42-00330-HC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	3.0	2	R216.42-00330-JC03G	★	4.0	45.0	0.3
0.4	4	0.3	0.20	0.6	2	R216.42-00430-EC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	1.2	2	R216.42-00430-FC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	2.0	2	R216.42-00430-GC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	4.0	2	R216.42-00430-JC04G	★	4.0	45.0	0.4
0.5	4	0.4	0.25	0.8	2	R216.42-00530-EC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	1.5	2	R216.42-00530-FC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	3.0	2	R216.42-00530-HC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	5.0	2	R216.42-00530-JC05G	★	4.0	45.0	0.5
0.8	4	0.5	0.40	1.2	2	R216.42-00830-EC08G	★	4.0	45.0	0.8
	4	0.5	0.40	2.4	2	R216.42-00830-FC08G	★	4.0	45.0	0.8
1.0	6	0.8	0.50	1.5	2	R216.42-01030-EC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	3.0	2	R216.42-01030-FC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	6.0	2	R216.42-01030-HC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	10.0	2	R216.42-01030-JC10G	★	6.0	50.0	1.0
1.2	6	1.1	0.60	3.6	2	R216.42-01230-FC12G	★	6.0	45.0	1.2
1.5	6	1.4	0.75	2.3	2	R216.42-01530-EC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	4.5	2	R216.42-01530-FC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	8.0	2	R216.42-01530-GC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	12.0	2	R216.42-01530-IC15G	★	6.0	50.0	1.4
2.0	6	1.7	1.00	3.0	2	R216.42-02030-EC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	6.0	2	R216.42-02030-FC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	8.0	2	R216.42-02030-GC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	12.0	2	R216.42-02030-HC20G	★	6.0	50.0	1.9
	6	1.7	1.00	16.0	2	R216.42-02030-IC20G	★	6.0	50.0	1.9
	6	1.7	1.00	20.0	2	R216.42-02030-JC20G	★	6.0	55.0	1.9
2.5	6	2.0	1.25	15.0	2	R216.42-02530-HC25G	★	6.0	50.0	2.4
	6	2.0	1.25	20.0	2	R216.42-02530-IC25G	★	6.0	55.0	2.4

A190 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Kdy lze použít

Tvarové obrábění různých typů materiálů

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	N	S	O
Nástrojová třída	1620	1630				
Stopkové nástroje	Válcová stopka					

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Neželezné materiály

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6
PSIR 0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
2.0	6	6.0	1.00	6.0	2	R216.42-02030-AK60A	★	6.0	57.0
3.0	6	7.0	1.50	7.0	2	R216.42-03030-AK07A	★	6.0	80.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	R216.42-04030-AK08A	★	6.0	80.0
5.0	6	10.0	2.50	10.0	2	R216.42-05030-AK10A	★	6.0	80.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10A	★	6.0	80.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16A	★	8.0	100.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19A	★	10.0	100.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22A	★	12.0	100.0
16.0	16	26.0	8.00	26.0	2	R216.42-16030-AK26A	★	16.0	100.0

FHA 40°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6
PSIR 0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
3.0	2	4.0	1.50	32.0	2	2B320-0300-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	2.00	32.0	2	2B320-0400-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	2.50	42.0	2	2B320-0500-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	3.00	64.0	2	2B320-0600-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	13.0	4.00	64.0	2	2B320-0800-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	5.00	60.0	2	2B320-1000-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	6.00	80.0	2	2B320-1200-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	8.00	77.0	2	2B320-1600-NG	★	15.7	125.0

A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Neželezné materiály

FHA	40°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h8
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	N / H10F	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
3.0	3	5.0	1.50	8.8	2	2B330-0300-NC	★	3.0	38.0	2.7
4.0	4	7.0	2.00	11.8	2	2B330-0400-NC	★	4.0	50.0	3.7
5.0	5	10.0	2.50	14.8	2	2B330-0500-NC	★	5.0	50.0	4.7
6.0	6	11.0	3.00	17.8	2	2B330-0600-NC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	14.0	4.00	23.8	2	2B330-0800-NC	★	8.0	63.0	7.7
10.0	10	18.0	5.00	29.8	2	2B330-1000-NC	★	10.0	73.0	9.7
12.0	12	22.0	6.00	35.8	2	2B330-1200-NC	★	12.0	83.0	11.7
16.0	16	29.0	8.00	47.8	2	2B330-1600-NC	★	16.0	92.0	15.7

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Neželezné materiály s obsahem křemíku > 9%

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h8
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	N N20C	O N20C	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
1.0	3	3.0	0.50	3.0	2	2B230-0100-NA	★	☆	3.0	38.0
1.5	3	3.0	0.75	3.0	2	2B230-0150-NA	★	☆	3.0	38.0
2.0	3	6.0	1.00	6.0	2	2B230-0200-NA	★	☆	3.0	38.0
3.0	3	7.0	1.50	7.0	2	2B230-0300-NA	★	☆	3.0	38.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	2B230-0400-NA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	2B230-0600-NA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	2B230-0800-NA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	2B230-1000-NA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	2B230-1200-NA	★	☆	12.0	83.0

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC

	R216.42..30-AI..G	R216.4x..30-AK..G
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h9	h9
TCDCON	h6	h6
PSIR	0°	0°





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1610	$DCON_{MS}$	LF	DN
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-AI10G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AK15G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
1.5	6	1.5	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AI15G	☆					★	6.0	57.0	
	6	2.0	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AK20G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-AI20G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AK30G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
2.5	6	2.5	1.25	2.0	2	R216.42-02530-AI25G	☆					★	6.0	57.0	
	6	3.0	1.25	3.0	2	R216.42-02530-AK30G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-AI03G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AK04G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AI04G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AK05G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
5.0	6	5.0	2.50	20.0	2	R216.42-05030-AI05G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	4.9
	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AK06G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
6.0	6	6.0	3.00	21.0	2	R216.42-06030-AI06G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	63.0	5.7
	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
8.0	8	8.0	4.00	27.0	2	R216.42-08030-AI08G	☆	★	★	☆	☆	★	8.0	63.0	7.7
	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	100.0	
10.0	10	10.0	5.00	32.0	2	R216.42-10030-AI10G	☆	★	★	☆	☆	★	10.0	72.0	9.7
	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19G	★	★	★	☆	☆	★	10.0	100.0	
12.0	12	12.0	6.00	36.0	2	R216.42-12030-AI12G	☆	★	★	☆	☆	★	12.0	83.0	11.4
	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22G	★	★	★	☆	☆	★	12.0	100.0	
16.0	16	32.0	8.00	32.0	2	R216.42-16030-AK32G	★	★	★	☆	☆	★	16.0	125.0	

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Oceli a tvrzené oceli s tvrdostí ≤ 63HRC

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1610	DCON$_{MS}$	LF	PSIR
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-AP10G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-AP20G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-AP03G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
4.0	8	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AP04G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	90.0	0°
5.0	8	5.0	2.50	5.0	2	R216.42-05030-AP05G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	100.0	0°
6.0	10	6.0	3.00	6.0	2	R216.42-06030-AP06G	★	★	★	☆	☆	★	10.0	100.0	0°
8.0	12	8.0	4.00	8.0	2	R216.42-08030-AP08G	★	★	★	☆	☆	★	12.0	100.0	0°
10.0	14	10.0	5.00	10.0	2	R216.42-10030-AP10G	★	★	★	☆	☆	★	14.0	125.0	0°
12.0	16	12.0	6.00	12.0	2	R216.42-12030-AP12G	★	★	★	☆	☆	★	16.0	140.0	0°

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Objednací kód	P P10	M P10	K P10	S P10	H P10	DCON$_{MS}$	LF
3.0	3	5.0	1.50	5.0	2	R216.42-03030-AQ05G	★	☆	☆	☆	★	3.0	100.0
4.0	4	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AQ06G	★	☆	☆	☆	★	4.0	100.0
6.0	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AQ09G	★	☆	☆	☆	★	6.0	125.0
8.0	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AQ12G	★	☆	☆	☆	★	8.0	150.0
10.0	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AQ15G	★	☆	☆	☆	★	10.0	150.0
12.0	12	18.0	6.00	18.0	2	R216.42-12030-AQ18G	★	☆	☆	☆	★	12.0	150.0

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	40°
BSG	COROMANT
TCDCON	h6
PSIR	3°





Provedení s metrickými rozměry

							P		M		K		N		S		H		Rozměry, mm		
DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	1620	1630	1620	1630	1620	1630	1620	1630	1620	1630	1620	1630	$DCON_{MS}$	LF	PSIR
4.0	8	40.0	2.00	40.0	3	R216.53-04040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		8.0	80.0	3°
	8	10.0	2.00	10.0	2	R216.52-04040RAL10G		★		☆		★		☆		☆		☆	8.0	80.0	3°
6.0	10	12.0	3.00	12.0	2	R216.52-06040RAL12G		★		☆		★		☆		☆		☆	10.0	100.0	3°
	10	40.0	3.00	40.0	4	R216.54-06040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		10.0	100.0	3°
8.0	12	15.0	4.00	15.0	3	R216.53-08040RAL15G		★		☆		★		☆		☆		☆	12.0	100.0	3°
	12	40.0	4.00	40.0	4	R216.54-08040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		12.0	100.0	3°
10.0	14	40.0	5.00	40.0	4	R216.54-10040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		14.0	115.0	3°
12.0	16	42.0	6.00	42.0	4	R216.54-12040RAL42G	☆		★		☆		☆		★		☆		16.0	115.0	3°
16.0	20	45.0	8.00	45.0	4	R216.54-16040RAL45G	☆		★		☆		☆		★		☆		20.0	125.0	3°

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDCON	h6
PSIR	0°





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	H 1700	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
3.0	6	4.5	1.50	10.0	2	R216.42-03030-AL04G	★	6.0	70.0
	6	4.5	1.50	5.0	2	R216.42-03030-AS04G	★	6.0	57.0
4.0	6	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AC06G	★	6.0	70.0
	6	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AS06G	★	6.0	57.0
5.0	6	7.5	2.50	8.0	2	R216.42-05030-AC07G	★	6.0	80.0
	6	7.5	2.50	8.0	2	R216.42-05030-AS07G	★	6.0	57.0
6.0	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AC09G	★	6.0	90.0
	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AS09G	★	6.0	57.0
8.0	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AC12G	★	8.0	100.0
	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AS12G	★	8.0	63.0
10.0	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AC15G	★	10.0	100.0
	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AS15G	★	10.0	72.0
12.0	12	18.0	6.00	18.0	2	R216.42-12030-AS18G	★	12.0	83.0

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	6.0	3.00	21.0	4	R216.44-06030-AI06G	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	8.0	4.00	27.0	4	R216.44-08030-AI08G	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	10.0	5.00	32.0	4	R216.44-10030-AI10G	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	12.0	6.00	36.0	4	R216.44-12030-AI12G	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	16.0	8.00	42.0	4	R216.44-16030-AI16G	☆	★	16.0	92.0

A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CZE

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm DCONMS	LF
1.0	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AC15G	☆	★	6.0	57.0
2.0	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AC30G	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AC04G	☆	★	6.0	21.0
4.0	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AC05G	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AC06G	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AC10G	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AC16G	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AC19G	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AC22G	☆	★	12.0	83.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, inch DCONMS	LF
.063	1/4	.125	.031	.125	2	RA216.42-0430-AK08G	☆	★	.250	3.000
.094	1/4	.188	.047	.188	2	RA216.42-0630-AK12G	☆	★	.250	3.000
.125	1/4	.250	.063	.250	2	RA216.42-0830-AK04G	☆	★	.250	3.000
.187	1/4	.375	.094	.375	2	RA216.42-1230-AK06G	☆	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.125	.500	2	RA216.42-1630-AK08G	☆	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.156	.625	2	RA216.42-2030-AK10G	☆	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.188	.750	2	RA216.42-2430-AK12G	☆	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	2	RA216.42-3230-AK16G	☆	★	.500	4.000

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Tvrzené materiály s tvrdostí 43 ≤ HRC ≤ 63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h5
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1610	H 1610	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	PCL	DN
1.0	6	2.0	0.50		4.0	2	R216.62-01030-AO20G	☆	★	6.0	75.0	1.5	1.0
2.0	6	3.0	1.00	1.00	11.0	2	R216.62-02030-AO30G	☆	★	6.0	75.0	1.5	1.7
3.0	6	4.0	1.50	1.50	16.1	2	R216.62-03030-AO04G	☆	★	6.0	80.0	1.7	2.5
4.0	6	5.0	2.00	2.00	21.2	2	R216.62-04030-AO05G	☆	★	6.0	80.0	1.9	3.3
5.0	6	7.0	2.50	2.50	43.0	2	R216.62-05030-AO07G	☆	★	6.0	80.0	3.1	4.1
	6	7.0	2.50	2.50	43.0	4	R216.64-05030-AO07G	☆	★	6.0	80.0	3.1	4.1
6.0	6	7.0	3.00	3.00	30.0	2	R216.62-06030-AO07G	☆	★	6.0	100.0	2.1	4.7
	6	7.0	3.00	3.00	30.0	4	R216.64-06030-AO07G	☆	★	6.0	100.0	2.1	4.7
8.0	8	9.0	4.00	4.00	36.0	2	R216.62-08030-AO09G	☆	★	8.0	100.0	2.7	6.5
	8	9.0	4.00	4.00	36.0	4	R216.64-08030-AO09G	☆	★	8.0	100.0	2.7	6.5
10.0	10	11.0	5.00	5.00	43.0	2	R216.62-10030-AO11G	☆	★	10.0	100.0	3.1	8.2
	10	11.0	5.00	5.00	43.0	4	R216.64-10030-AO11G	☆	★	10.0	100.0	3.1	8.2
12.0	12	13.0	6.00	6.00	52.0	2	R216.62-12030-AO13G	☆	★	12.0	100.0	3.5	9.8
	12	13.0	6.00	6.00	52.0	4	R216.64-12030-AO13G	☆	★	12.0	100.0	3.5	9.8
16.0	16	15.0	8.00	8.00	61.0	2	R216.62-16030-AO15G	☆	★	16.0	150.0	2.6	13.4
	16	15.0	8.00	8.00	61.0	4	R216.64-16030-AO15G	☆	★	16.0	150.0	2.6	13.4

A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Kdy lze použít

Pro tvarové obrábění materiálů s polymerní matricí, včetně CFRP, GRFP, aramidových a jiných kompozitních materiálů

Skupina materiálů dle ISO	O
Nástrojová třída	1630 O10A 012M 010M
Stopkové nástroje	Válcová stopka

Sortiment produktů

Pro obrábění kompozitních materiálů

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění CFRP materiálů

FHA -4°
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	O 010A	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
4.0	4	12.0	5	**2P051-0400-OA**	★	4.0	40.0
6.0	6	18.0	7	**2P051-0600-OA**	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	9	**2P051-0800-OA**	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	9	**2P051-1000-OA**	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	11	**2P051-1200-OA**	★	12.0	82.5

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	O 010A	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	.752	7	**2P051-0635-OA**	★	.250	2.500
.313	5/16	.752	7	**2P051-0794-OA**	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	9	**2P051-0953-OA**	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	11	**2P051-1270-OA**	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění CFRP materiálů

FHA 4°
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	O10A	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF
4.0	4	12.0	5	2P050-0400-OA	★	4.0	40.0
6.0	6	18.0	7	2P050-0600-OA	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	9	2P050-0800-OA	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	9	2P050-1000-OA	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	11	2P050-1200-OA	★	12.0	82.5

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	O10A	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF
.250	1/4	.752	7	2P050-0635-OA	★	.250	2.500
.313	5/16	.752	7	2P050-0794-OA	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	9	2P050-0953-OA	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	11	2P050-1270-OA	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění CFRP materiálů

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	0 / 1630	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	SPTL
6.0	6	26.0	26.0	6	2P460-0600-NA	★	6.0	76.0	6.0
8.0	8	26.0	26.0	6	2P460-0800-NA	★	8.0	76.0	8.0
10.0	10	30.0	30.0	6	2P460-1000-NA	★	10.0	76.0	10.0
12.0	12	38.0	38.0	6	2P460-1200-NA	★	12.0	100.0	12.0
16.0	16	38.0	38.0	6	2P460-1600-NA	★	16.0	100.0	16.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	0 / 1630	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF	SPTL
.250	1/4	1.000	1.000	6	2P460-0635-NA	★	.250	3.000	.250
.313	5/16	1.000	1.000	6	2P460-0794-NA	★	.313	3.000	.313
.375	3/8	1.250	1.250	6	2P460-0952-NA	★	.375	3.000	.375
.500	1/2	1.500	1.500	6	2P460-1270-NA	★	.500	4.000	.500
.625	5/8	1.500	1.500	6	2P460-1588-NA	★	.625	4.000	.625

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění CFRP materiálů

FHA 40°
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	O12M	DCON$_{MS}$	LF
					O	Rozměry, mm	
6.0	6	18.0	5	2P350-0600-OA	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	6	2P350-0800-OA	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	6	2P350-1000-OA	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	6	2P350-1200-OA	★	12.0	82.5

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	O12M	DCON$_{MS}$	LF
					O	Rozměry, inch	
.250	1/4	.750	5	2P350-0635-OA	★	.250	2.500
.313	5/16	.750	6	2P350-0794-OA	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	6	2P350-0953-OA	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	6	2P350-1270-OA	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění CFRP materiálů

FHA 40°
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	O 010M	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	SPTL
6.0	6	18.0	6	2P460-0600-OA	★	6.0	60.0	5.0
8.0	8	20.0	6	2P460-0800-OA	★	8.0	70.0	5.0
10.0	10	30.0	6	2P460-1000-OA	★	10.0	80.0	5.0
12.0	12	31.8	6	2P460-1200-OA	★	12.0	82.5	10.0
16.0	16	38.1	6	2P460-1600-OA	★	16.0	100.0	10.0

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	O 010M	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF	SPTL
.250	1/4	.752	6	2P460-0635-OA	★	.250	2.500	.197
.313	5/16	.752	6	2P460-0794-OA	★	.313	2.500	.197
.375	3/8	1.122	6	2P460-0953-OA	★	.375	3.000	.197
.500	1/2	1.252	6	2P460-1270-OA	★	.500	3.248	.394
.625	5/8	1.500	6	2P460-1588-OA	★	.625	4.000	.394

A192 A194 E9 E22 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Skupina materiálů dle ISO	P	M	K	N	S	H	O
Nástrojová třída	1610	1620	H07F				
Stopkové nástroje	Válcová stopka		Weldon				

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
M4X0.7	0.70	3.20	6.0	8.40	0	0	3	R217.13-032070AC08N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M5X0.8	0.80	4.10	6.0	11.20	0	0	3	R217.13-041080AC11N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M6X0,5	0.50	4.80	6.0	10.00	1	1	3	R217.13C048050AC10N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M8X0,75	0.75	6.00	6.0	12.00	1	1	3	R217.13C060075AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M6X1.0	1.00	4.50	6.0	13.00	1	1	4	R217.14C045100AC13N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M8X1.25	1.25	6.00	6.0	17.50	1	1	4	R217.14C060125AK17N	★	★	★	★	★	★	6.00	65.00
M10X1.5	1.50	7.50	8.0	21.00	1	1	4	R217.14C075150AK21N	★	★	★	★	★	★	8.00	72.00
M10X1,0	1.00	8.00	8.0	16.00	1	1	4	R217.14C080100AC16N	★	★	★	★	★	★	8.00	63.00
M12X1.75	1.75	9.50	10.0	26.25	1	1	4	R217.14C095175AK26N	★	★	★	★	★	★	10.00	80.00
M14X2.0	2.00	10.00	10.0	30.00	1	1	5	R217.15C100200AK30N	★	★	★	★	★	★	10.00	83.00
M14X1,5	1.50	12.00	12.0	22.50	1	1	4	R217.14C120150AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
M16X2.0	2.00	12.00	12.0	34.00	1	1	5	R217.15C120200AK34N	★	★	★	★	★	★	12.00	92.00
M18X1,5	1.50	16.00	16.0	30.00	1	1	5	R217.15C160150AC30N	★	★	★	★	★	★	16.00	92.00
M20X2,5	2.50	16.00	16.0	42.50	1	1	5	R217.15C160250AK42N	★	★	★	★	★	★	16.00	105.00
M24X3,0	3.00	19.00	20.0	50.00	1	1	5	R217.15C190300AK50N	★	★	★	★	★	★	20.00	125.00

A193 A194 E9 E26 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P	M	K	N	S	H	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
										1630	1630	1630	1630	1630	1630		
M3X0.5	0.50	2.30	6.0	5.00	6.00	0	0	3	R217.13-023050CC06K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M4X0.70	0.70	3.20	6.0	8.80	9.50	1	1	3	R217.13C032070CC08K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M5X0.80	0.80	4.10	6.0	10.72	11.67	1	1	3	R217.13C041080CC11K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M6X1.0	1.00	4.80	8.0	12.78	13.58	1	1	3	R217.13C048100CC13K	★	★	★	★	★	★	8.00	63.0
M8X1.25	1.25	6.50	10.0	17.35	18.24	1	1	3	R217.13C065125CC17K	★	★	★	★	★	★	10.00	72.0
M10X1.5	1.50	8.20	12.0	22.41	23.41	1	1	3	R217.13C082150CC21K	★	★	★	★	★	★	12.00	83.0
M12X1.75	1.75	9.90	14.0	26.00	27.00	1	1	4	R217.14C099175CC26K	★	★	★	★	★	★	14.00	83.0
M14X2.0	2.00	11.60	16.0	31.30	32.40	1	1	4	R217.14C116200CC30K	★	★	★	★	★	★	16.00	92.0
M16X2.0	2.00	13.60	18.0	33.30	34.40	1	1	4	R217.14C136200CC34K	★	★	★	★	★	★	18.00	92.0

A193 A194 E9 E26 E28 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
MF6X0.5	0.50	4.80	6.0	10.00	3	R217.13-048050AC10N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF8X0.75	0.75	6.00	6.0	12.00	3	R217.13-060075AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF8X1.0	1.00	6.00	6.0	12.00	3	R217.13-060100AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF10X1	1.00	8.00	8.0	16.00	4	R217.14-080100AC16N	★	★	★	★	★	★	8.00	63.00
MF12X1	1.00	10.00	10.0	20.00	4	R217.14-100100AC20N	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00
MF12X1.5	1.50	10.00	10.0	21.00	4	R217.14-100150AC20N	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00
MF14X1	1.00	12.00	12.0	22.00	4	R217.14-120100AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
MF14X1.5	1.50	12.00	12.0	22.50	4	R217.14-120150AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
MF16X1	1.00	14.00	14.0	26.00	5	R217.15-140100AC26N	★	★	★	★	★	★	14.00	83.00
MF16X1.5	1.50	14.00	14.0	27.00	5	R217.15-140150AC26N	★	★	★	★	★	★	14.00	83.00
MF20X2	2.00	16.00	16.0	30.00	5	R217.15-160200AC30N	★	★	★	★	★	★	16.00	92.00
M20X2,5	2.50	16.00	16.0	42.50	5	R217.15-160250AC42N	★	★	★	★	★	★	16.00	105.00
M24X3	3.00	19.00	20.0	50.00	5	R217.15-190300AC50N	★	★	★	★	★	★	20.00	125.00
MF24X2	2.00	20.00	20.0	36.00	5	R217.15-200200AC35N	★	★	★	★	★	★	20.00	104.00
MF28X2	2.00	25.00	25.0	46.00	6	R217.16-250200AC46N	★	★	★	★	★	★	25.00	121.00

A193 A194 E9 E26 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity



FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6



Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P		M		K		N		S		H		O		Rozměry, mm	
								1620	H07F	1620	H07F	1620	H07F	1620	H07F	1620	H07F	1620	H07F	1620	H07F	$DCON_{MS}$	LF
M 1.6	0.35	1.20	3.0	0.53	5.33	3	R217.13-012035AC05P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.00	37.8
M 1.6	0.35	1.20	6.0	0.53	3.73	3	R217.13-012035AC03P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	37.8
M 2	0.40	1.55	6.0	1.00	4.60	3	R217.13-015040AC04P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 2	0.40	1.55	6.0	1.00	6.60	3	R217.13-015040AC06P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	1.13	5.68	3	R217.13-019045AC05P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	1.13	8.18	3	R217.13-019045AC07P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	1.25	6.75	3	R217.13-023050AC06P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	1.25	9.75	3	R217.13-023050AC09P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 4	0.70	3.10	6.0	1.75	9.05	3	R217.13-031070AC08P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.7
M 4	0.70	3.10	6.0	1.75	13.05	3	R217.13-031070AC12P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.7
M 5	0.80	4.00	6.0	2.00	11.20	3	R217.13-040080AC10P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.6
M 5	0.80	4.00	6.0	2.00	16.20	3	R217.13-040080AC15P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.6
M 6	1.00	4.80	6.0	2.50	13.50	3	R217.13-048100AC12P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.5
M 6	1.00	4.80	6.0	2.50	19.50	3	R217.13-048100AC18P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	59.5
M 8	1.25	6.40	8.0	3.13	17.90	3	R217.13-064125AC16P	★		★		★		★		★		★		★		8.00	63.0
M 8	1.25	6.40	8.0	3.13	25.88	3	R217.13-064125AC24P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.00	67.4
M 10	1.50	8.20	10.0	3.75	22.30	4	R217.14-082150AC20P	★		★		★		★		★		★		★		10.00	71.3
M 12	1.75	9.50	10.0	4.38	26.70	5	R217.15-095175AC24P	★		★		★		★		★		★		★		10.00	71.1

A193 A194 E9 E26 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění niklových slitin a tvrzených ocelí

Vnitřní závity

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	S 1620	H 1620	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
M6X1.0	1.00	4.50	6.0	10.00	4	R217.14-045100AC10M	★	★	6.00	57.00
M8X1.25	1.25	6.00	6.0	12.50	5	R217.15-060125AC12M	★	★	6.00	57.00
M10X1.5	1.50	8.00	8.0	16.50	5	R217.15-080150AC16M	★	★	8.00	63.00
M12X1.75	1.75	9.00	10.0	19.25	5	R217.15-090175AC19M	★	★	10.00	72.00
MF12X1	1.00	10.00	10.0	20.00	5	R217.15-100100AC20M	★	★	10.00	72.00
M14X2.0	2.00	12.00	12.0	26.00	5	R217.15-120200AC26M	★	★	12.00	83.00
MF14X1.5	1.50	12.00	12.0	27.00	6	R217.16-120150AC27M	★	★	12.00	83.00

A193 A194 E9 E26 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění niklových slitin a tvrzených ocelí

Vnitřní závity

FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6





Metrický/Jemný metrický, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	S 1610	H 1610	$DCON_{MS}$	LF
M 2	0.40	1.50	6.0	0.60	4.60	3	R217.13-015040AC04S	★	★	6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	0.68	5.68	3	R217.13-019045AC05S	★	★	6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	0.75	6.75	3	R217.13-023050AC06S	★	★	6.00	56.8
M 4	0.70	3.10	6.0	1.05	9.05	3	R217.13-031070AC08S	★	★	6.00	56.7
M 5	0.80	4.00	6.0	1.20	11.20	4	R217.14-040080AC10S	★	★	6.00	56.6
M 6	1.00	4.80	6.0	1.50	13.50	4	R217.14-048100AC12S	★	★	6.00	56.5

A193 A194 E9 E26 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 27°
BSG COROMANT
TCDCON h6







MJ 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF
MJ4X0.7	0.70	3.00	6.0	6.30	0	0	3	R217.13-030070AC6H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ5X0.8	0.80	3.90	6.0	8.00	0	0	3	R217.13-039080AC8H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ6X1	1.00	4.80	6.0	9.00	0	0	3	R217.13-048100AC9H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ8X1.25	1.25	6.30	8.0	12.50	1	1	4	R217.14C063125AC12H	★	★	★	★	★	★	8.00	58.00
MJ10X1.5	1.50	7.50	8.0	15.00	1	1	4	R217.14C075150AC15H	★	★	★	★	★	★	8.00	58.00
MJ12X1.75	1.75	9.50	10.0	19.25	1	1	4	R217.14C095175AC19H	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00

A193 A194 E9 E26 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





UN 60°

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
1/4-20 UNC	20.0	.189	6.0	.551	1	1	3	R217.33C048200AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
5/16-18 UNC	18.0	.217	6.0	.556	1	1	3	R217.33C055180AC14N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
3/8-16 UNC	16.0	.295	8.0	.750	1	1	4	R217.34C075160AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
7/16-14 UNC	14.0	.315	8.0	.785	1	1	4	R217.34C080140AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
1/2-13 UNC	13.0	.394	10.0	.846	1	1	4	R217.34C100130AC21N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
9/16-12 UNC	12.0	.394	10.0	.833	1	1	4	R217.34C100120AC21N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
5/8-11 UNC	11.0	.472	12.0	1.000	1	1	4	R217.34C120110AC25N	★	★	★	★	★	★	.472	3.268
3/4-10 UNC	10.0	.551	14.0	1.300	1	1	5	R217.35C140100AC33N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268

UNC / UNF, 60°

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
1/4-28 UNF	28.0	.189	6.0	.536	1	1	3	R217.33C048280AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
5/16-24 UNF	24.0	.236	6.0	.541	1	1	3	R217.33C060240AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
7/16-20 UNF	20.0	.315	8.0	.750	1	1	4	R217.34C080200AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
9/16-18 UNF	18.0	.394	10.0	.889	1	1	4	R217.34C100180AC22N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
3/4-16 UNF	16.0	.551	14.0	1.250	1	1	5	R217.35C140160AC31N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268

A193 A194 E9 E26 E28 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6





UNC / UNF, 60°

FTDZ	TPI	DC_1	DC_2	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	O 1620	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF_1	LF_2
UNC # 1-64	64.0	.053	.027	6.0	.023	.244	3	R217.33-013640AC05P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.236	2.244
UNF #2-64	64.0	.067	.033	6.0	.016	.281	3	R217.33-017640AC06P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.236	2.244
UNC #2-56	56.0	.063	.027	6.0	.027	.285	3	R217.33-016560AC06P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.235	2.244
UNF #3-56	56.0	.077	.041	6.0	.009	.325	3	R217.33-019560AC07P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.235	2.244
UNC #3-48	48.0	.077	.038	6.0	.052	.329	3	R217.33-019480AC07P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNF #4-48	48.0	.083	.046	6.0	.031	.368	3	R217.33-021480AC08P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNC #4-40	40.0	.083	.041	6.0	.062	.374	3	R217.33-021400AC08P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.219	2.244
UNF #6-40	40.0	.108	.059	6.0	.037	.453	3	R217.33-027400AC10P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.230	2.244
UNC #6-32	32.0	.102	.051	6.0	.078	.463	3	R217.33-026320AC10P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNC #8-32	32.0	.128	.064	6.0	.078	.539	3	R217.33-032320AC12P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNF #10-32	32.0	.152	.076	6.0	.047	.618	3	R217.33-038320AC14P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNF 1/4	28.0	.207	.112	6.0	.054	.805	3	R217.33-052280AC19P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.226	2.244
UNC #10-24	24.0	.140	.070	6.0	.104	.634	3	R217.33-035240AC14P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNF 5/16	24.0	.258	.140	8.0	.062	1.000	3	R217.33-065240AC24P	★	★	★	★	★	★	★	.315	2.459	2.480
UNC 1/4	20.0	.191	.095	6.0	.125	.827	3	R217.33-048200AC19P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.219	2.244
UNC 5/16	18.0	.244	.122	8.0	.139	1.022	3	R217.33-062180AC24P	★	★	★	★	★	★	★	.315	2.453	2.480

A193 A194 E9 E26 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní závity

FHA 10°
TCDCON h6





NPT 60°

TPI	DC1	DC2	CZCMS	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, inch DCONMS	LF1	LF2
27.0	.311	.150	8.0	.453	3	R217.53-079270AC11N	★	★	★	★	★	★	.315	2.243	2.283
18.0	.390	.189	10.0	.627	3	R217.53-099180AC15N	★	★	★	★	★	★	.394	2.548	2.598
14.0	.626	.313	16.0	.806	4	R217.54-159140AC20N	★	★	★	★	★	★	.630	3.150	3.228
11.5	.783	.386	20.0	1.068	5	R217.55-199115AC27N	★	★	★	★	★	★	.787	3.523	3.622

NPTF 60°

TPI	DC1	DC2	CZCMS	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, inch DCONMS	LF1	LF2
27.0	.311	.150	8.0	.453	3	R217.73-079270AC11N	★	★	★	★	★	★	.315	2.243	2.283
18.0	.390	.189	10.0	.627	3	R217.73-099180AC15N	★	★	★	★	★	★	.394	2.548	2.598
14.0	.626	.313	16.0	.806	4	R217.74-159140AC20N	★	★	★	★	★	★	.630	3.150	3.228
11.5	.783	.386	20.0	1.068	5	R217.75-199115AC27N	★	★	★	★	★	★	.787	3.523	3.622

A193 A194 E9 E26 E14

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® Plura

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní a vnější

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6







G závit

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	LF
G1/8	28.0	.236	6.0	.606	3	R217.93-060280BC15N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
G1/4	19.0	.394	10.0	.787	4	R217.94-100190BC20N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
G3/8	19.0	.551	14.0	1.051	5	R217.95-140190BC26N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268
G1/2 5/8	14.0	.630	16.0	1.213	5	R217.95-160140BC30N	★	★	★	★	★	★	.630	3.622
G5/8 3/4 7/8	14.0	.787	20.0	1.425	4	R217.95-200140BC35N	★	★	★	★	★	★	.787	4.094
G1"-3"	11.0	.984	25.0	1.817	5	R217.95-250110BC45N	★	★	★	★	★	★	.984	4.764

A193 A194 E9 E26 E14

Monolitní keramické stopkové CoroMill® Plura pro vysokorychlostní hrubování

Kdy lze použít

Koncepce optimalizovaná pro rohové a čelní frézování niklových slitin
Produktivní a stabilní řešení pro aplikace při výrobě leteckých motorů

Skupina materiálů dle ISO	S
Nástrojová třída	CG6060
Stopkové nástroje	Válcová stopka

Sortiment produktů

Optimalizované pro stranové a čelní frézování niklových slitin

Monolitní keramické stopkové CoroMill® Plura pro vysokorychlostní hrubování

Pro obrábění niklových slitin

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	ZEFP	Objednací kód	S 6060	Rozměry, mm DCONMS	LF	BD1	LB1
10.0	10	7.5	2.00	15.0	6	2F210-1000-200-SC	★	10.0	60.0	9.5	15.0
12.0	12	9.0	2.00	18.0	6	2F210-1200-200-SC	★	12.0	65.0	11.4	18.0

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX1	APMX2	RE1	RE2	LU	ZEFP	Objednací kód	S 6060	Rozměry, mm DCON	DCF	LF	REEQ
10.0	10	15.0	0.7	1.5	5.0	15.0	4	2H310-1000-150-SC	★	10.0	3.4	60.0	1.99
12.0	12	18.0	0.8	1.5	6.0	18.0	4	2H310-1200-150-SC	★	12.0	4.5	65.0	2.10

A186 E9

CoroMill® 316

Od hrubování po dokončování

Použití

- Frézování drážek
- Šroubovicová interpolace
- Rohové frézování
- Tvarové frézování
- Čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu
- Frézování zkosených hran

O C

Aplikační oblasti dle ISO

P M K N S



www.sandvik.coromant.com/coromill316

Sortiment produktů

- Nástroje přizpůsobené pro použití vysokých rychlostí posuvů
- Geometrie lamače třísek
- Nástroje s vnitřním přívodem řezné kapaliny
- Geometrie pro hrubování až superfinišování
- Široký sortiment stopek a integrovaných adaptérů pro rozhraní obráběcích strojů

Spojka Coromant EH

Spojka Coromant EH zaručuje přesnou a spolehlivou vazbu mezi hlavicí a stopkou nástroje. Manipulace se spojkou je velice jednoduchá a výměna hlavice trvá pouze několik sekund.

Informace o možnostech objednání naleznete v katalogu Rotační nástroje.

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro těžké frézování

Kdy lze použít

První volba pro hrubovací obrábění materiálů ISO P a ISO M

Skupina materiálů dle ISO	P K M S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Rozměry, mm						
10.0	E10	12.0	0.50	4	316-10SL442-10005P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	1.00	4	316-10SL442-10010P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	1.50	4	316-10SL442-10015P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	2.00	4	316-10SL442-10020P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	3.00	4	316-10SL442-10030P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
12.0	E12	14.4	0.50	4	316-12SL442-12005P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	1.00	4	316-12SL442-12010P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	1.50	4	316-12SL442-12015P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	2.00	4	316-12SL442-12020P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	3.00	4	316-12SL442-12030P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	4.00	4	316-12SL442-12040P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
16.0	E16	19.2	0.50	4	316-16SL442-16005P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	1.00	4	316-16SL442-16010P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	1.50	4	316-16SL442-16015P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	2.00	4	316-16SL442-16020P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	3.00	4	316-16SL442-16030P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	4.00	4	316-16SL442-16040P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
20.0	E20	24.0	0.50	4	316-20SL442-20005P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	1.00	4	316-20SL442-20010P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	2.00	4	316-20SL442-20020P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	3.00	4	316-20SL442-20030P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	4.00	4	316-20SL442-20040P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
25.0	E25	30.0	0.50	4	316-25SL442-25005P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	1.00	4	316-25SL442-25010P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	1.50	4	316-25SL442-25015P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	2.00	4	316-25SL442-25020P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	3.00	4	316-25SL442-25030P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	4.00	4	316-25SL442-25040P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2

A179 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
										Rozměry, inch		
.375	E10	.453	.015	4	A316-10SL442-03704P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
	E10	.453	.030	4	A316-10SL442-03708P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
	E10	.453	.060	4	A316-10SL442-03715P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
.500	E12	.602	.015	4	A316-12SL442-05004P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.030	4	A316-12SL442-05008P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.060	4	A316-12SL442-05015P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.090	4	A316-12SL442-05023P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.120	4	A316-12SL442-05031P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
.625	E16	.752	.015	4	A316-16SL442-06204P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.030	4	A316-16SL442-06208P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.060	4	A316-16SL442-06215P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.090	4	A316-16SL442-06223P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.120	4	A316-16SL442-06231P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
.750	E20	.902	.015	4	A316-20SL442-07504P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.030	4	A316-20SL442-07508P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.060	4	A316-20SL442-07515P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.090	4	A316-20SL442-07523P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.120	4	A316-20SL442-07531P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.190	4	A316-20SL442-07548P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.250	4	A316-20SL442-07563P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
1.000	E25	1.201	.060	4	A316-25SL442-10015P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.120	4	A316-25SL442-10031P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.190	4	A316-25SL442-10048P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.250	4	A316-25SL442-10063P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965

A179 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro těžké frézování

Korozivzdorné oceli a oceli s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	12.0	0.15	45°	4	**316-10SL442-10000P**	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
12.0	E12	14.4	0.15	45°	4	**316-12SL442-12000P**	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
16.0	E16	19.2	0.25	45°	4	**316-16SL442-16000P**	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
20.0	E20	24.0	0.25	45°	4	**316-20SL442-20000P**	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
25.0	E25	30.0	0.25	45°	4	**316-25SL442-25000P**	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2

A179 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro různorodé stabilní frézovací operace

Kdy lze použít

Je-li pro celou řadu různých aplikací a obráběných materiálů požadována velmi dobrá výkonnost při hrubování

První volba pro aplikace při všeobecném frézování

Skupina materiálů dle ISO	P K M S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Nerovnoměrná zubová rozteč snižuje sklony ke vzniku vibrací



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro různorodé stabilní frézovací operace

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Rozměry, mm						
10.0	E10	6.0	0.50	1	2	4	316-10SM450C10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	1.00	1	2	4	316-10SM450C10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	1.50	1	2	4	316-10SM450C10015P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	2.00	1	2	4	316-10SM450C10020P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	3.00	1	2	4	316-10SM450C10030P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	7.5	0.50	1	2	4	316-12SM450C12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	1.00	1	2	4	316-12SM450C12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	2.00	1	2	4	316-12SM450C12020P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	3.00	1	2	4	316-12SM450C12030P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	4.00	1	2	4	316-12SM450C12040P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	10.0	0.50	1	3	4	316-16SM450C16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	1.00	1	2	4	316-16SM450C16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	1.50	1	2	4	316-16SM450C16015P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	2.00	1	2	4	316-16SM450C16020P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	3.00	1	2	4	316-16SM450C16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	4.00	1	2	4	316-16SM450C16040P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	12.0	0.50	1	3	4	316-20SM450C20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	1.00	1	2	4	316-20SM450C20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	1.50	1	2	4	316-20SM450C20015P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	2.00	1	2	4	316-20SM450C20020P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	3.00	1	2	4	316-20SM450C20030P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	4.00	1	2	4	316-20SM450C20040P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	15.0	1.00	1	2	5	316-25SM550C25010P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	15.0	1.50	1	2	5	316-25SM550C25015P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	15.0	2.00	1	2	5	316-25SM550C25020P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	CNSC	CXSC	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Rozměry, inch						
.375	E10	.236	.015	1	3	4	A316-10SM450C03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.236	.031	1	3	4	A316-10SM450C03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.315	.015	1	3	4	A316-12SM450C05004P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
	E12	.315	.031	1	3	4	A316-12SM450C05008P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
	E12	.315	.062	1	3	4	A316-12SM450C05015P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
.625	E16	.394	.031	1	3	4	A316-16SM450C06208P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.394	.062	1	3	4	A316-16SM450C06215P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.453	.031	1	3	4	A316-20SM450C07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.062	1	3	4	A316-20SM450C07515P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.125	1	3	4	A316-20SM450C07532P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.250	1	3	4	A316-20SM450C07563P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.610	.125	1	3	5	A316-25SM550C10032P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.610	.188	1	3	5	A316-25SM550C10047P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.610	.250	1	3	5	A316-25SM550C10063P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A184 A194 E9 E25 E28

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro různorodé stabilní frézovací operace

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.50	3	316-10SM350-10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	0.50	4	316-10SM450-10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.00	3	316-10SM350-10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.00	4	316-10SM450-10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.50	4	316-10SM450-10015P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	2.00	4	316-10SM450-10020P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	3.00	4	316-10SM450-10030P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.50	4	316-12SM450-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	0.50	3	316-12SM350-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.00	3	316-12SM350-12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.00	4	316-12SM450-12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.50	4	316-12SM450-12015P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	2.00	4	316-12SM450-12020P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	3.00	4	316-12SM450-12030P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	4.00	4	316-12SM450-12040P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.50	4	316-16SM450-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	0.50	3	316-16SM350-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.00	4	316-16SM450-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.00	3	316-16SM350-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.50	4	316-16SM450-16015P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	2.00	4	316-16SM450-16020P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	3.00	4	316-16SM450-16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	4.00	4	316-16SM450-16040P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.50	4	316-20SM450-20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	0.50	3	316-20SM350-20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.00	4	316-20SM450-20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.00	3	316-20SM350-20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.50	4	316-20SM450-20015P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	2.00	4	316-20SM450-20020P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	3.00	4	316-20SM450-20030P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	4.00	4	316-20SM450-20040P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	1.00	5	316-25SM550-25010P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	13.5	1.50	5	316-25SM550-25015P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	13.5	2.00	5	316-25SM550-25020P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

A184 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro různorodé stabilní frézovací operace

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9



Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	DCONMS	LF	DN
						Rozměry, inch						
.375	E10	.209	.015	4	A316-10SM450-03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.015	3	A316-10SM350-03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	4	A316-10SM450-03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	3	A316-10SM350-03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	4	A316-10SM450-03715P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	3	A316-10SM350-03715P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.015	4	A316-12SM450-05004P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.015	3	A316-12SM350-05004P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.031	4	A316-12SM450-05008P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.031	3	A316-12SM350-05008P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	3	A316-12SM350-05015P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.015	3	A316-16SM350-06204P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.335	.031	4	A316-16SM450-06208P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.031	4	A316-20SM450-07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.031	3	A316-20SM350-07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.125	4	A316-20SM450-07532P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.250	4	A316-20SM450-07563P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.062	5	A316-25SM550-10015P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.125	5	A316-25SM550-10032P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.188	5	A316-25SM550-10047P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.250	5	A316-25SM550-10063P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A184 A194 E9 E25

Monolitní karbidové hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Kdy lze použít

První volba pro stranové frézování titanových slitin s vysokými rychlostmi posuvu
Vynikající pro středně těžké podmínky obrábění (ae až 10 % Dc) v případě, že je vyžadována dobrá kvalita obrobené plochy

Skupina materiálů dle ISO	S
Nástrojová třída	1745
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Nástrojová třída speciálně přizpůsobená pro obrábění titanových slitin



Monolitní karbidové hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Pro obrábění titanových slitin

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, mm DCONMS	LF	DN
10.0	E10	15.0	0.50	6	316-10FL642-10005L	★	9.7	23.3	9.7
	E10	15.0	1.00	6	316-10FL642-10010L	★	9.7	23.3	9.7
	E10	15.0	2.00	6	316-10FL642-10020L	★	9.7	23.3	9.7
12.0	E12	18.0	0.50	6	316-12FL642-12005L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	1.00	6	316-12FL642-12010L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	2.00	6	316-12FL642-12020L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	3.00	6	316-12FL642-12030L	★	11.7	27.4	11.7
16.0	E16	24.0	0.50	6	316-16FL642-16005L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	1.00	6	316-16FL642-16010L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	2.00	6	316-16FL642-16020L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	3.00	6	316-16FL642-16030L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	4.00	6	316-16FL642-16040L	★	15.5	35.6	15.5
20.0	E20	30.0	1.00	6	316-20FL642-20010L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	2.00	6	316-20FL642-20020L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	3.00	6	316-20FL642-20030L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	4.00	6	316-20FL642-20040L	★	19.3	41.7	19.3
25.0	E25	37.5	1.00	6	316-25FL642-25010L	★	24.2	51.0	24.2
	E25	37.5	2.00	6	316-25FL642-25020L	★	24.2	51.0	24.2
	E25	37.5	3.00	6	316-25FL642-25030L	★	24.2	51.0	24.2

Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	S 1745	Rozměry, inch DCONMS	LF	DN
.375	E10	.563	.030	6	A316-10FL642-03708L	★	.364	.890	.362
	E10	.563	.060	6	A316-10FL642-03715L	★	.364	.890	.362
.500	E12	.750	.030	6	A316-12FL642-05008L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.060	6	A316-12FL642-05015L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.090	6	A316-12FL642-05023L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.120	6	A316-12FL642-05031L	★	.484	1.122	.500
.625	E16	.937	.030	6	A316-16FL642-06208L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.060	6	A316-16FL642-06215L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.090	6	A316-16FL642-06223L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.120	6	A316-16FL642-06231L	★	.610	1.402	.610
.750	E20	1.125	.030	6	A316-20FL642-07508L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.060	6	A316-20FL642-07515L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.090	6	A316-20FL642-07523L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.120	6	A316-20FL642-07531L	★	.728	1.587	.728
1.000	E25	1.500	.030	6	A316-25FL642-10008L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.060	6	A316-25FL642-10015L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.090	6	A316-25FL642-10023L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.120	6	A316-25FL642-10031L	★	.965	2.032	.965

A181 E9

Monolitní karbidové hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování vysokými rychlostmi posuvu

Kdy lze použít

Rovinné čelní frézování s vysokým posuvem
Hrubování 3D tvarů s vysokými rychlostmi posuvu

Skupina materiálů dle ISO	P M K S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG
TCDC

COROMANT
h9





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
10.0	E10	6.0	0.7	1.5	5.0	1	2	4	50°	**316-10HM450C10015P**	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
12.0	E12	7.5	0.8	1.5	6.0	1	2	4	50°	**316-12HM450C12015P**	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
16.0	E16	10.0	1.0	2.0	8.0	1	2	4	50°	**316-16HM450C16020P**	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
20.0	E20	12.0	1.3	2.0	10.0	1	2	4	50°	**316-20HM450C20020P**	★	★	☆	☆	19.3	8.0	21.3	19.3	3.07
25.0	E25	13.0	1.6	3.0	12.0	1	3	5	50°	**316-25HM550C25030P**	★	★	☆	☆	24.2	10.0	25.6	24.2	4.21

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
.375	E10	.236	.024	.060	.181	1	3	4	50°	**A316-10HM450C03715P**	★	★	☆	☆	.364	.134	.488	.364	.076
.500	E12	.315	.033	.060	.236	1	3	4	50°	**A316-12HM450C05015P**	★	★	☆	☆	.484	.197	.571	.484	.086
.625	E16	.394	.039	.080	.315	1	3	4	50°	**A316-16HM450C06220P**	★	★	☆	☆	.610	.236	.736	.610	.110
.750	E20	.453	.047	.080	.354	1	3	4	50°	**A316-20HM450C07520P**	★	★	☆	☆	.728	.315	.839	.728	.117

A183 A194 E9 E25 E28

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



TCDC h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
10.0	E10	5.5	0.7	1.5	5.0	3	50°	316-10HM350-10015P	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
	E10	5.5	0.7	1.5	5.0	4	50°	316-10HM450-10015P	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
12.0	E12	6.5	0.8	1.5	6.0	3	50°	316-12HM350-12015P	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
	E12	6.5	0.8	1.5	6.0	4	50°	316-12HM450-12015P	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
16.0	E16	8.5	1.0	2.0	8.0	3	50°	316-16HM350-16020P	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
	E16	8.5	1.0	2.0	8.0	4	50°	316-16HM450-16020P	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
20.0	E20	11.0	1.3	2.0	10.0	4	50°	316-20HM450-20020P	★	★	☆	☆	19.3	8.0	21.3	19.3	3.07
25.0	E25	13.5	1.6	3.0	12.0	4	50°	316-25HM450-25030P	★	★	☆	☆	24.2	10.0	25.6	24.2	4.21

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
.375	E10	.209	.024	.060	.181	4	50°	A316-10HM450-03715P	★	★	☆	☆	.364	.134	.488	.364	.076
.500	E12	.276	.033	.060	.236	4	50°	A316-12HM450-05015P	★	★	☆	☆	.484	.197	.575	.484	.086
.625	E16	.335	.039	.080	.315	4	50°	A316-16HM450-06220P	★	★	☆	☆	.610	.236	.736	.610	.110
.750	E20	.413	.047	.080	.354	4	50°	A316-20HM450-07520P	★	★	☆	☆	.728	.315	.839	.728	.117

A183 A194 E9 E25 E28

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování s velkým průřezem třísky

Kdy lze použít

Použití je výhodné v případech, kdy je zapotřebí velký objem drážek pro odvod třísek (např. frézování drážek do plného materiálu)
Velmi dobré předpoklady pro šikmé zahlubování a ponorné frézování

Skupina materiálů dle ISO	P M K S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování s velkým průřezem třísky

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	10°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Rozměry, mm						
10.0	E10	8.0	0.50	2	316-10SM210-10005P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
	E10	8.0	0.80	2	316-10SM210-10008P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
	E10	8.0	1.00	2	316-10SM210-10010P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
12.0	E12	10.0	0.50	2	316-12SM210-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
	E12	10.0	0.80	2	316-12SM210-12008P	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
16.0	E16	13.0	0.50	2	316-16SM210-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	0.80	2	316-16SM210-16008P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	1.00	2	316-16SM210-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	3.00	2	316-16SM210-16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5

A191 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro vysoké rychlosti úběru kovu

Kdy lze použít

První volba pro obrábění hliníkových slitin a termoplastů

Skupina materiálů dle ISO	**N**
Nástrojová třída	H10F
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Neželezné materiály

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro vysoké rychlosti úběru kovu

Neželezné materiály

FHA 45°
BSG COROMANT
TCDC h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	N H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	1.00	3	316-10SM345-10010A	★	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	2.50	3	316-10SM345-10025A	★	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	1.00	3	316-12SM345-12010A	★	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	2.50	3	316-12SM345-12025A	★	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	4.00	3	316-12SM345-12040A	★	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	1.50	3	316-16SM345-16015A	★	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	2.50	3	316-16SM345-16025A	★	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	4.00	3	316-16SM345-16040A	★	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	2.50	3	316-20SM345-20025A	★	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	4.00	3	316-20SM345-20040A	★	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	4.00	3	316-25SM345-25040A	★	24.2	25.6	24.2

FHA 45°
BSG COROMANT
TCDC h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Objednací kód	N H10F	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.10	45°	3	316-10SM345-10000A	★	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.10	45°	3	316-12SM345-12000A	★	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.15	45°	3	316-16SM345-16000A	★	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.15	45°	3	316-20SM345-20000A	★	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	0.15	45°	3	316-25SM345-25000A	★	24.2	25.6	24.2

A187 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 s lamačem třísek pro hrubování

Kdy lze použít

Je-li třeba, aby se třísky dělily na menší kousky
Řešení problémů v případě nestabilních podmínek

Skupina materiálů dle ISO	P M K S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 s lamačem třísek pro hrubování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	45°
BSG	COROMANT
TCDC	h12



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.40	4	316-10SM440-10004K	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	0.40	5	316-10SM545-10004K	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.40	5	316-12SM545-12004K	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	0.40	4	316-12SM440-12004K	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.40	6	316-16SM645-16004K	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	0.40	4	316-16SM440-16004K	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.40	6	316-20SM645-20004K	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	0.40	8	316-25SM845-25004K	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.209	.016	4	A316-10SM440-03704K	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.016	4	A316-12SM440-05004K	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	4	A316-12SM440-05015K	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.062	4	A316-16SM440-06215K	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.015	4	A316-20SM440-07504K	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.016	6	A316-20SM645-07504K	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.016	8	A316-25SM845-10004K	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A188 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro tvarové obrábění

Kdy lze použít

Tvarové obrábění mnoha různých typů materiálů pomocí stejného nástroje

Skupina materiálů dle ISO	P M K N S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro tvarové obrábění

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG	COROMANT
TCDC	h9
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	8.0	5.00	2	10°	**316-10BM210-10050G**	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
12.0	E12	10.0	6.00	2	10°	**316-12BM210-12060G**	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
16.0	E16	13.0	8.00	2	10°	**316-16BM210-16080G**	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5

Provedení v palcových mírách

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.315	.188	2	10°	**A316-10BM210-03750G**	★	★	☆	☆	.364	.465	.382
.500	E12	.413	.250	2	10°	**A316-12BM210-05060G**	★	★	☆	☆	.484	.551	.461
.625	E16	.512	.313	2	10°	**A316-16BM210-06280G**	★	★	☆	☆	.610	.713	.610

A192 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro tvarové obrábění

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG	COROMANT
TCDC	h9
PSIR	0°



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE1	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCONMS	LF	DN
10.0	E10	5.5	5.00	4	40°	316-10BM440-10050G	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	6.00	4	40°	316-12BM440-12060G	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	8.00	4	40°	316-16BM440-16080G	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	10.00	2	40°	316-20BM240-200AG	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	10.00	4	40°	316-20BM440-200AG	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	12.50	4	40°	316-25BM440-250DG	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Provedení v palcových mírách

DC	CZCMS	APMX	RE1	ZEFP	FHA	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCONMS	LF	DN
.375	E10	.209	.188	4	40°	A316-10BM440-03750G	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.250	4	40°	A316-12BM440-05060G	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.313	4	40°	A316-16BM440-06280G	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.375	4	40°	A316-20BM440-075AG	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.500	4	40°	A316-25BM440-100CG	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A192 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro dokončování

Kdy lze použít

První volba pro dokončovací operace při rohovém frézování
Možnost použití pro hrubovací operace s malou radiální hloubkou řezu, je-li požadována vysoká rychlost posuvu (trochoidální metody)

Skupina materiálů dle ISO	P M K S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro dokončování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Rozměry, mm						
10.0	E10	5.5	1.00	6	316-10FM650-10010L	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	1.00	6	316-12FM650-12010L	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	1.50	6	316-16FM650-16015L	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	1.50	8	316-20FM850-20015L	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	1.00	8	316-25FM850-25010L	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Provedení v palcových mírách

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Rozměry, inch						
.375	E10	.209	.015	6	A316-10FM650-03704L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	6	A316-10FM650-03708L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	6	A316-10FM650-03715L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.015	6	A316-12FM650-05004L	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	6	A316-12FM650-05015L	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.031	6	A316-16FM650-06208L	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.335	.031	8	A316-16FM850-06208L	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.031	8	A316-20FM850-07508L	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.031	10	A316-20FMA50-07508L	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.062	10	A316-25FMA50-10015L	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.062	12	A316-25FMC50-10015L	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A189 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro dokončování

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.10	45°	6	316-10FM650-10000L	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.10	45°	6	316-12FM650-12000L	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.15	45°	6	316-16FM650-16000L	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.15	45°	8	316-20FM850-20000L	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3

A189 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování zkosených hran

Kdy lze použít

Stejný nástroj lze použít pro srážení hran při obrábění mnoha různých typů materiálů
Vytvoření konvexních zaoblených hran

Frézovací hlavice pro srážení hran se dvěma zuby vhodné pro výrobu středících důlků

Skupina materiálů dle ISO	P M K S
Nástrojová třída	1730
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC



Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování zkosených hran

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG COROMANT



Provedení s metrickými rozměry

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
15°	E12	1.20	6	316-12CM600-12015G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	14.50	11.7
30°		2.60	6	316-12CM600-12030G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	13.60	11.7
45°	E10	4.25	4	316-10CM400-10045G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.66	9.7
45°	E12	4.50	6	316-12CM600-12045G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	13.00	11.7
45°	E16	6.00	8	316-16CM800-16045G	★	★	☆	☆	15.50	4.00	16.0	16.70	15.5
60°	E10	5.60	4	316-10CM400-10060G	★	★	☆	☆	9.70	3.50	10.0	12.40	9.7
60°	E12	6.50	6	316-12CM600-12060G	★	★	☆	☆	11.70	4.50	12.0	14.50	11.7

Provedení v palcových mírách

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
30°	E10	.073	4	A316-10CM400-03730G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.454	.364
30°	E12	.110	6	A316-12CM600-05030G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.541	.484
30°	E16	.146	8	A316-16CM800-06230G	★	★	☆	☆	.610	.118	.625	.702	.610
45°	E10	.128	4	A316-10CM400-03745G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.429	.364
45°	E12	.191	6	A316-12CM600-05045G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.516	.484
45°	E16	.256	8	A316-16CM800-06245G	★	★	☆	☆	.610	.256	.625	.736	.610
49°	E12	.220	6	A316-12CM600-05049G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.575	.484
49°	E16	.291	8	A316-16CM800-06249G	★	★	☆	☆	.610	.118	.625	.736	.610
60°	E10	.222	4	A316-10CM400-03760G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.488	.364
60°	E12	.280	6	A316-12CM600-05060G	★	★	☆	☆	.484	.177	.500	.575	.484
60°	E16	.303	8	A316-16CM800-06260G	★	★	☆	☆	.610	.276	.625	.736	.610

A178 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování zkosených hran

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG COROMANT



Provedení s metrickými rozměry

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
15°	E12	1.33	2	316-12CM210-12015G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.70	11.7
30°		3.03	2	316-12CM210-12030G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.73	11.7
45°	E10	4.23	2	316-10CM210-10045G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.53	9.7
45°	E12	5.23	2	316-12CM210-12045G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.27	11.7
45°	E16	7.23	2	316-16CM210-16045G	★	★	☆	☆	15.50	1.50	16.0	17.83	15.5
60°	E10	7.50	2	316-10CM210-10060G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.53	9.7
60°	E12	7.73	2	316-12CM210-12060G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.27	11.7

Provedení v palcových mírách

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
45°	E10	4.29	2	A316-10CM210-03745G	★	★	☆	☆	9.25	1.50	9.5	11.53	9.3
45°	E12	5.85	2	A316-12CM210-05045G	★	★	☆	☆	12.30	1.50	12.7	13.80	12.3
45°	E16	7.45	2	A316-16CM210-06245G	★	★	☆	☆	15.50	1.50	15.9	17.83	15.5

A178 A194 E9 E25

Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování zkosených hran

Různorodé materiály s tvrdostí ≤ 48 HRC

BSG COROMANT



Provedení s metrickými rozměry

PRFRAD	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
1.5	E10	1.50	4	316-10UM400-10015G	★	★	☆	☆	9.70	5.00	10.0	12.40	9.7
3.0		3.00	4	316-10UM400-10030G	★	★	☆	☆	9.70	4.00	10.0	12.40	9.7
3.0	E12	3.00	4	316-12UM400-12030G	★	★	☆	☆	11.70	5.00	12.0	14.50	11.7
4.0		4.00	4	316-12UM400-12040G	★	★	☆	☆	11.70	4.00	12.0	14.50	11.7
4.0	E16	4.00	4	316-16UM400-16040G	★	★	☆	☆	15.50	6.00	16.0	18.70	15.5
5.0		5.00	4	316-16UM400-16050G	★	★	☆	☆	15.50	6.00	16.0	18.70	15.5
6.0	E20	6.00	4	316-20UM400-20060G	★	★	☆	☆	19.30	8.00	20.0	21.30	19.3
8.0	E25	8.00	4	316-25UM400-25080G	★	★	☆	☆	24.20	8.00	25.0	25.60	24.2

Provedení v palcových mírách

PRFRAD	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Objednací kód	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
.062	E10	.062	4	A316-10UM400-03715G	★	★	☆	☆	.364	.236	.375	.488	.364
.125		.125	4	A316-10UM400-03732G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.488	.364
.188	E16	.188	4	A316-16UM400-06247G	★	★	☆	☆	.610	.236	.625	.736	.610
.250	E20	.250	4	A316-20UM400-07563G	★	★	☆	☆	.728	.236	.750	.839	.728

A178 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

Pájená keramická hlavice CoroMill® 316 pro vysokorychlostní hrubování

Kdy lze použít

Je-li vyžadována vynikající produktivita při frézování niklových slitin

Skupina materiálů dle ISO	S
Nástrojová třída	6060
Stopkové nástroje	Coromant EH

Sortiment produktů

Pro obrábění niklových slitin

Pájená keramická hlavice CoroMill® 316 pro vysokorychlostní hrubování

Pro obrábění niklových slitin

Optimalizovaná

FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h9



Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Objednací kód	S	6060	Rozměry, mm DCONMS	LF	DN
10.0	E10	7.0	2.00	6	316-10FM635-10020D	★		9.7	15.9	9.7
12.0	E12	7.0	2.00	6	316-12FM635-12020D	★		11.7	18.5	11.7

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC h9





Provedení s metrickými rozměry

DC	CZCMS	APMX2	RE1	RE2	ZEFP	Objednací kód	S	6060	Rozměry, mm DCON	DCF	LF	DN	REEQ
10.0	E10	0.7	1.5	5.0	4	316-10HM438-10015D	★		9.7	3.4	15.9	9.7	1.99
12.0	E12	0.8	1.5	6.0	4	316-12HM438-12015D	★		11.7	4.5	18.5	11.7	2.10

A140 E9

CoroMill® 326

Výroba vnitřních závitů a srážení hran v malých dírách

Použití

- Frézování vnitřních závitů
- Frézování zkosených hran

O

Oblast použití dle ISO:

P M K N S H O

Charakteristika a výhody

- Produktivita díky provedení se třemi břity
- Srážení hran díry z přední i ze zadní strany jedním nástrojem
- Velmi vysoká přesnost a nízké řezné síly
- Stejný nástroj pro různá stoupání závitů
- Stejná nástrojová třída pro obrábění všech typů materiálů
- Flexibilita díky variantám s částečným profilem závitu

Srážení hran

Výroba závitů

www.sandvik.coromant.com/coromill326

Doporučení

Pro dosažení maximální stability a přesnosti je nezbytné použití v kombinaci se sklíčidlem CoroChuck 930. Pro upnutí ve sklíčidle CoroChuck 930 vždy používejte válcové kleštiny.

Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® 326 pro srážení hran

Pro obrábění různorodých materiálů

TCDCON h6





Provedení s metrickými rozměry

CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	O 1025	Rozměry, mm DCON$_{MS}$	DC	BD$_1$	LF	RPMX
6.0	0.60	15.00	3	326R06-B1502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	6.00	4.6	4.2	58.00	80000
	0.60	25.00	3	326R06-B2502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	6.00	4.6	4.2	68.00	80000
8.0	1.20	25.00	3	326R08-B2502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	5.0	68.00	80000
	1.20	35.00	3	326R08-B3502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	5.0	78.00	80000

Provedení v palcových mírách

CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	O 1025	Rozměry, inch DCON$_{MS}$	DC	BD$_1$	LF	RPMX
1/4	.024	.591	3	A326R06-M1502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	.250	.181	.165	2.283	80000
	.024	.984	3	A326R06-M2502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	.250	.181	.165	2.677	80000
5/16	.047	.984	3	A326R08-M2502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.197	2.677	80000
	.047	1.378	3	A326R08-M3502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.197	3.071	80000

A193 A194 E9

Monolitní karbidová stopková závitořezná fréza CoroMill® 326

Pro obrábění různorodých materiálů

FHA	0°
BSG	COROMANT
TCDCON	h6





Provedení s metrickými rozměry

TPN	TPX	TPIN	TPIX	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	Rozměry, mm $DCON_{MS}$	BD_1	CF	HA	HB	LF
0.5	1.5	16.0	50.0	5.80	6.0	1.94	15.00	3	326R06-B15050VM-TH	★	★	★	★	★	★	6.00	3.5	0.1	0.97	0.06	58.00
0.5	1.5	16.0	50.0	7.80	8.0	1.94	25.00	3	326R08-B25050VM-TH	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	0.1	0.97	0.06	68.00
1.0	2.0	12.0	24.0	7.80	8.0	2.62	25.00	3	326R08-B25100VM-TH	★	★	★	★	★	★	8.00	5.0	0.1	1.31	0.12	68.00

Provedení v palcových mírách

TPN	TPX	TPIN	TPIX	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Objednací kód	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	Rozměry, inch $DCON_{MS}$	BD_1	CF	HA	HB	LF
.020	.059	16.0	50.0	.228	1/4	.076	.591	3	A326R06-M15050VM-TH	★	★	★	★	★	★	.250	.138	.002	.038	.002	2.283
.020	.059	16.0	50.0	.307	5/16	.076	.984	3	A326R08-M25050VM-TH	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.002	.038	.002	2.677
.039	.079	12.0	24.0	.307	5/16	.103	.984	3	A326R08-M25100VM-TH	★	★	★	★	★	★	.313	.197	.005	.052	.005	2.677

A193 A194 E9

Doporučené řezné rychlosti

Univerzální - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké hrubování
Univerzální - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro střední hrubování
Univerzální - Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek



					a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.1 x DC a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	A04	145	476	A02	175	574	A06	290	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	A04	110	361	A02	135	443	A06	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	A04	80	262	A02	100	328	A06	170	558
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	A04	65	213	A02	80	262	A06	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	A03	65	213	A01	80	262	A05	120	394
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	A03	55	180	A01	70	230	A05	90	295
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	A04	140	459	A02	165	541	A06	150	492
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	A04	130	427	A02	150	492	A06	200	656
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	A04	125	410	A02	145	476	A06	155	509
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	A03	30	98	A01	40	131	A05	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	A03	30	98	A01	40	131	A05	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	A03	40	131	A01	50	164	A05	100	328

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
A01	0.001	0.003	0.005	0.008	0.013	0.013	0.020	0.027	0.027	0.035	0.035	0.040	0.050	0.050	0.055	0.060	0.060	0.080	0.080
	.0001	*.0001*	*.0002*	*.0003*	*.0005*	*.0005*	*.0008*	*.0011*	*.0011*	*.0014*	*.0014*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0022*	*.0024*	*.0024*	*.0031*	*.0031*
A02	0.002	0.004	0.008	0.012	0.020	0.020	0.030	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.115	0.115
	.0002	*.0002*	*.0003*	*.0005*	*.0008*	*.0008*	*.0012*	*.0016*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0024*	*.0028*	*.0028*	*.0031*	*.0035*	*.0035*	*.0045*	*.0045*
A03	0.002	0.005	0.009	0.013	0.020	0.020	0.023	0.035	0.035	0.040	0.040	0.050	0.055	0.055	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080
	.0002	*.0002*	*.0004*	*.0005*	*.0008*	*.0008*	*.0009*	*.0014*	*.0014*	*.0016*	*.0016*	*.0020*	*.0022*	*.0022*	*.0024*	*.0028*	*.0028*	*.0031*	*.0031*
A04	0.003	0.007	0.013	0.020	0.030	0.030	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.080	0.080	0.090	0.100	0.100	0.110	0.110
	.0001	*.0003*	*.0005*	*.0008*	*.0012*	*.0012*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0024*	*.0024*	*.0028*	*.0031*	*.0031*	*.0035*	*.0039*	*.0039*	*.0043*	*.0043*
A05	0.002	0.006	0.010	0.016	0.027	0.027	0.041	0.055	0.055	0.072	0.072	0.082	0.103	0.103	0.113	0.123	0.123	0.164	0.164
	.0002	*.0002*	*.0004*	*.0006*	*.0010*	*.0010*	*.0016*	*.0022*	*.0022*	*.0028*	*.0028*	*.0032*	*.0040*	*.0040*	*.0044*	*.0048*	*.0048*	*.0065*	*.0065*
A06	0.004	0.008	0.016	0.025	0.041	0.041	0.062	0.082	0.082	0.103	0.103	0.123	0.144	0.144	0.164	0.185	0.185	0.236	0.236
	.0002	*.0003*	*.0006*	*.0010*	*.0016*	*.0016*	*.0024*	*.0032*	*.0032*	*.0040*	*.0040*	*.0048*	*.0056*	*.0056*	*.0065*	*.0073*	*.0073*	*.0093*	*.0093*

Doporučené řezné rychlosti

Univerzální - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování





						a_p = 0.05 x DC			a_p = 0.01 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	B01	245	804	B03	295	968
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	B01	180	591	B03	215	705
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	B01	120	394	B03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	B01	100	328	B03	110	361
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	B02	90	295	B04	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	B02	80	262	B04	90	295
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	B01	180	591	B03	215	705
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	B01	205	673	B03	245	804
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	B01	165	541	B03	200	656
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	B02	50	164	B04	70	230
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	B02	40	131	B04	55	180
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	B02	80	262	B04	105	344

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*
B01	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.160	0.180	0.200	0.200
	0.0008	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*
B02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.140	0.150	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0055*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*
B03	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250
	0.0012	*0.0020*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
B04	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200
	0.0008	*0.0016*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*

Doporučené řezné rychlosti

Univerzální - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování zkosených hran

Optimalizované - monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování zkosených hran





a_e = 0.1 x DC

a_p = 0.1 x DC

ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	C01	320	1050
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	C01	220	722
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	C01	130	427
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	C01	90	295
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	C02	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	C02	70	230
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	C01	240	787
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	C01	240	787
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	C01	215	705
N	N1.2.Z.AG	30.12	Slitiny hliníku	100	C03	2300	7546
	N1.3.C.UT	30.21	Slitiny hliníku	75	C03	370	1214
	N1.4.C.NS	30.42	Slitiny hliníku	130	C03	240	787
	N3.2.C.UT	33.2	Měď a slitiny mědi	90	C03	680	2231
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	C02	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	C02	50	164
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	C02	90	295
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	C02	70	230

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub

inch/zub

DC	1	2	3	4	6	6.35	8	9.525	10	12	12.7	14	15.875	16	20
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.787*
C01	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.200
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0079*
C02	0.020	0.020	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.160
	0.0008	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0063*
C03	0.040	0.070	0.070	0.110	0.150	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.440
	0.0016	*0.0028*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0173*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro těžké frézování



					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.25 x DC		
					a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.0 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	D04	120	394	D02	145	475	D03	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	D04	80	262	D02	95	311	D03	135	442
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	D04	115	377	D02	140	459	D03	195	639
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	D04	80	262	D05	100	328	D06	140	459
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	D04	80	262	D08	95	311	D09	135	442
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	D01	160	525	D02	190	623	D03	270	885
S	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	D07	20	148	D08	25	180	D09	32	246
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	D07	40	262	D08	50	311	D09	60	442

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*
D01	0.020	0.024	0.028	0.035	0.036	0.042	0.043	0.048	0.050	0.057	0.059	0.063	0.070	0.070	0.080	0.083	0.100
	0.0008	*0.0009*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0017*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0025*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0032*	*0.0033*	*0.0039*
D02	0.024	0.030	0.036	0.047	0.049	0.058	0.059	0.067	0.070	0.080	0.084	0.090	0.099	0.100	0.115	0.120	0.145
	0.0009	*0.0012*	*0.0014*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0023*	*0.0026*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*
D03	0.028	0.035	0.041	0.054	0.056	0.067	0.067	0.077	0.080	0.093	0.098	0.107	0.119	0.120	0.140	0.147	0.180
	0.0011	*0.0014*	*0.0016*	*0.0021*	*0.0022*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0042*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0058*	*0.0071*
D04	0.020	0.023	0.025	0.030	0.031	0.035	0.035	0.039	0.040	0.047	0.049	0.053	0.060	0.060	0.070	0.073	0.090
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0029*	*0.0035*
D05	0.020	0.023	0.025	0.037	0.040	0.051	0.052	0.063	0.067	0.076	0.079	0.084	0.093	0.093	0.107	0.111	0.133
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0025*	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0042*	*0.0044*	*0.0052*
D06	0.020	0.023	0.026	0.044	0.047	0.061	0.062	0.076	0.080	0.090	0.094	0.100	0.109	0.110	0.125	0.130	0.200
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0079*
D07	0.020	0.020	0.020	0.020	0.021	0.027	0.028	0.033	0.035	0.038	0.040	0.042	0.045	0.045	0.050	0.052	0.060
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0013*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*
D08	0.024	0.026	0.029	0.033	0.034	0.037	0.038	0.041	0.042	0.048	0.050	0.054	0.060	0.060	0.069	0.072	0.087
	0.0009	*0.0010*	*0.0011*	*0.0013*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0034*
D09	0.030	0.033	0.035	0.040	0.041	0.045	0.045	0.049	0.050	0.070	0.077	0.091	0.110	0.111	0.142	0.152	0.203
	0.0012	*0.0013*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0036*	*0.0043*	*0.0044*	*0.0056*	*0.0060*	*0.0080*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro těžké frézování



				a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
				a_p = 0.5 x DC			a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	E01	150	476	E02	180	640	E03	250	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	E04	120	361	E02	145	492	E03	200	738
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	E04	80	180	E02	75	246	E03	135	377
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	E04	80	246	E02	100	328	E03	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	E04	70	197	E05	85	279	E06	125	410
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	E07	65	246	E08	80	328	E09	120	492
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	E01	150	459	E02	160	607	E03	220	919
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	E01	150	246	E02	160	344	E03	220	509
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	E01	130	361	E02	140	492	E03	200	722
S	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	E07	20	49	E08	25	82	E09	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	E07	40	82	E08	35	115	E09	50	164

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	9.525	10.000	12.000	12.700	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
E01	0.048	0.050	0.057	0.059	0.070	0.070	0.080	0.083	0.100	0.100
	0.0019	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0032*	*0.0033*	*0.0039*	*0.0039*
E02	0.067	0.070	0.080	0.084	0.099	0.100	0.115	0.120	0.145	0.145
	0.0026	*0.0028*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*	*0.0057*
E03	0.077	0.080	0.093	0.098	0.119	0.120	0.140	0.147	0.180	0.180
	0.0030	*0.0031*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0058*	*0.0071*	*0.0071*
E04	0.039	0.040	0.047	0.049	0.060	0.060	0.070	0.073	0.090	0.090
	0.0015	*0.0016*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0029*	*0.0035*	*0.0035*
E05	0.063	0.067	0.076	0.079	0.093	0.093	0.107	0.111	0.133	0.133
	0.0025	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0042*	*0.0044*	*0.0052*	*0.0052*
E06	0.076	0.080	0.090	0.094	0.109	0.110	0.125	0.130	0.200	0.200
	0.0030	*0.0031*	*0.0035*	*0.0037*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0079*	*0.0079*
E07	0.033	0.035	0.038	0.040	0.045	0.045	0.050	0.052	0.060	0.060
	0.0013	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*
E08	0.041	0.042	0.048	0.050	0.060	0.060	0.069	0.072	0.087	0.087
	0.0016	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0034*	*0.0034*
E09	0.049	0.050	0.070	0.077	0.110	0.111	0.142	0.152	0.203	0.203
	0.0019	*0.0020*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0043*	*0.0044*	*0.0056*	*0.0060*	*0.0080*	*0.0080*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

					a_e = v závislosti na materiálu				a_e = v závislosti na materiálu				a_e = v závislosti na materiálu			
					a_p = 2.0 x DC				a_p = 3.0 x DC				a_p = 4.0 x DC			
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	a_e	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	a_e	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	a_e	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	0.12 x DC	F01	250	820	0.10 x DC	F04	250	820	0.10 x DC	F07	230	755
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	0.10 x DC	F01	240	787	0.10 x DC	F04	240	787	0.10 x DC	F07	220	722
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	320	0.08 x DC	F01	140	459	0.08 x DC	F04	140	459	0.05 x DC	F07	120	394
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	0.08 x DC	F01	120	394	0.08 x DC	F04	120	394	0.05 x DC	F07	110	361
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	0.10 x DC	F02	150	492	0.10 x DC	F05	140	459	0.10 x DC	F08	125	410
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	0.08 x DC	F02	130	427	0.08 x DC	F05	130	427	0.08 x DC	F08	110	361
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	0.12 x DC	F01	235	771	0.10 x DC	F04	235	771	0.10 x DC	F07	215	705
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	0.12 x DC	F01	240	787	0.10 x DC	F04	240	787	0.10 x DC	F07	220	722
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	0.12 x DC	F01	245	804	0.10 x DC	F04	245	804	0.10 x DC	F07	225	738
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	0.05 x DC	F03	65	213	0.05 x DC	F06	65	213	0.05 x DC	F09	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	0.05 x DC	F03	55	180	0.05 x DC	F06	55	180	0.05 x DC	F09	50	164
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	0.05 x DC	F03	120	394	0.05 x DC	F06	115	377	0.05 x DC	F09	105	344

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
F01	0.016	0.024	0.032	0.072	0.076	0.095	0.096	0.143	0.150	0.180	0.191	0.210	0.238	0.240	0.270	0.286	0.300	0.375	0.375
	0.0006	*0.0009*	*0.0013*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0038*	*0.0038*	*0.0056*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0075*	*0.0083*	*0.0094*	*0.0094*	*0.0106*	*0.0113*	*0.0118*	*0.0148*	*0.0148*
F02	0.012	0.018	0.024	0.060	0.064	0.079	0.080	0.124	0.130	0.156	0.165	0.182	0.206	0.208	0.234	0.248	0.260	0.325	0.325
	0.0005	*0.0007*	*0.0009*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0061*	*0.0065*	*0.0072*	*0.0081*	*0.0082*	*0.0092*	*0.0098*	*0.0102*	*0.0128*	*0.0128*
F03	0.008	0.012	0.016	0.036	0.038	0.048	0.048	0.071	0.075	0.090	0.095	0.105	0.119	0.120	0.135	0.143	0.150	0.188	0.188
	0.0003	*0.0005*	*0.0006*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0035*	*0.0038*	*0.0041*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0053*	*0.0056*	*0.0059*	*0.0074*	*0.0074*
F04	-	-	-	0.072	0.076	0.086	0.086	0.114	0.120	0.144	0.152	0.168	0.191	0.192	0.216	0.229	0.240	-	-
	-	-	-	*0.0028*	*0.0030*	*0.0034*	*0.0034*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*	*0.0060*	*0.0066*	*0.0075*	*0.0076*	*0.0085*	*0.0090*	*0.0094*	-	-
F05	-	-	-	0.060	0.064	0.071	0.072	0.099	0.104	0.125	0.132	0.146	0.165	0.166	0.187	0.198	0.208	-	-
	-	-	-	*0.0024*	*0.0025*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0041*	*0.0049*	*0.0052*	*0.0057*	*0.0065*	*0.0066*	*0.0074*	*0.0078*	*0.0082*	-	-
F06	-	-	-	0.036	0.038	0.048	0.048	0.057	0.060	0.072	0.076	0.084	0.095	0.096	0.108	0.114	0.120	-	-
	-	-	-	*0.0014*	*0.0015*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0033*	*0.0038*	*0.0038*	*0.0043*	*0.0045*	*0.0047*	-	-
F07	-	-	-	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.160	0.190	0.190
	-	-	-	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0075*	*0.0075*
F08	-	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.130	0.130	0.140	0.160	0.160
	-	-	-	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0051*	*0.0051*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
F09	-	-	-	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.120	0.120	0.130	0.150	0.150
	-	-	-	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0059*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu

					a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.25 x DC		
					a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	F11	220	804	F13	235	902
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	F11	175	574	F13	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	F11	150	574	F13	175	656
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	F11	115	574	F13	130	656
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	F10	120	410	F12	135	463
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	F10	110	377	F12	125	427
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	F11	165	541	F13	185	607
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	F11	275	902	F13	310	1017
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	F11	165	541	F13	185	607
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	F10	35	115	F12	45	148
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	F10	35	115	F12	45	148
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	F10	80	272	F12	95	305

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
F10	0.003	0.005	0.008	0.013	0.013	0.020	0.020	0.027	0.027	0.035	0.035	0.040	0.050	0.050	0.055	0.060	0.060	0.080	0.080
	0.0001	*0.0002*	*0.0003*	*0.0005*	*0.0005*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*
F11	0.004	0.008	0.012	0.020	0.020	0.030	0.030	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.115	0.115
	0.0002	*0.0003*	*0.0005*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0045*	*0.0045*
F12	0.004	0.007	0.011	0.017	0.017	0.027	0.027	0.036	0.036	0.047	0.047	0.053	0.067	0.067	0.073	0.080	0.080	0.106	0.106
	0.0002	*0.0003*	*0.0004*	*0.0007*	*0.0007*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0029*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0042*	*0.0042*
F13	0.005	0.011	0.016	0.027	0.027	0.040	0.040	0.053	0.053	0.067	0.067	0.080	0.093	0.093	0.011	0.120	0.120	0.153	0.153
	0.0002	*0.0004*	*0.0006*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0021*	*0.0021*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0004*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0060*	*0.0060*

					a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.4 x DC		
					a_p = 2.0 x DC			a_p = 1.0 x DC		
ISO	č. MC	Materiál		HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
S	S2.0.Z.AG	Slitiny na bázi niklu		350	F14	35	115	F15	20	66
	S2.0.Z.AN			250	F16	50	164	F17	30	98
	S4.3.Z.AN	Titanové slitiny		330	F18	110	361	F19	44	144
	S4.4.Z.AN			410	F18	50	164	F19	30	98

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	4.000	4.765	5.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400	31.750	32.000
f_z	*0.157*	*0.188*	*0.197*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*	*1.250*	*1.260*
F14	0.020	0.024	0.025	0.030	0.032	0.040	0.048	0.050	0.060	0.064	0.070	0.079	0.080	0.090	0.095	0.100	0.013			
	0.0008	*0.0009*	*0.001*	*0.0012*	*0.0013*	*0.0016*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0038*	*0.0039*	*0.0049*			
F15	0.013	0.015	0.016	0.019	0.020	0.025	0.030	0.031	0.038	0.040	0.044	0.050	0.050	0.056	0.060	0.063	0.078			
	0.0005	*0.0006*	*0.0006*	*0.0007*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0025*	*0.0031*			
F16	0.026	0.031	0.033	0.039	0.041	0.052	0.062	0.065	0.078	0.083	0.091	0.103	0.104	0.117	0.124	0.130	0.163			
	0.0010	*0.0012*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0036*	*0.0041*	*0.0041*	*0.0046*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0064*			
F17	0.016	0.019	0.02	0.024	0.026	0.033	0.039	0.041	0.049	0.052	0.057	0.064	0.065	0.073	0.077	0.081	0.102			
	0.0006	*0.0008*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0025*	*0.0026*	*0.0029*	*0.0030*	*0.0032*	*0.0040*			
F18	0.028	0.033	0.034	0.041	0.044	0.055	0.065	0.069	0.083	0.087	0.096	0.109	0.111	0.124	0.131	0.138	0.172	0.175	0.218	0.22
	0.0011	*0.0013*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0022*	*0.0026*	*0.0027*	*0.0032*	*0.0034*	*0.0038*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0052*	*0.0054*	*0.0068*	*0.0069*	*0.0086*	*0.0087*
F19	0.015	0.018	0.019	0.023	0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.048	0.053	0.060	0.060	0.068	0.071	0.075	0.094	0.095	0.119	0.12
	0.0006	*0.0007*	*0.0007*	*0.0009*	*0.0009*	*0.0012*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0037*	*0.0038*	*0.0047*	*0.0047*

SANDVIK Coromant

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu





					a_e = 0.5 x DC		
					a_p = 0.1 x DC		
ISO	**č. MC**	**CMC**	**Materiál**	**HB**	**f_z**	**v_c m/min**	**v_c stopa/min**
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	G01	110	361
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	G01	100	328
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	G01	60	197
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	G01	50	164
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	G01	60	197
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	G01	50	164
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	G01	120	394
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	G01	120	394
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	G01	110	361
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	G01	50	165
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	G01	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	G01	75	246
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	G02	110	361
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	G02	110	361
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	G02	60	197

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	4.000	6.000	6.000	10.000	12.000	16.000	20.000
f_z	*0.157*	*0.236*	*0.236*	*0.394*	*0.472*	*0.630*	*0.787*
G01	0.100	0.160	0.250	0.300	0.350	0.500	0.700
	0.0039	*0.0063*	*0.0098*	*0.0118*	*0.0138*	*0.0197*	*0.0276*
G02	0.080	0.130	0.200	0.240	0.280	0.400	0.560
	0.0031	*0.0051*	*0.0079*	*0.0094*	*0.0110*	*0.0157*	*0.0220*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro různorodé stabilní frézovací operace

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro různorodé stabilní frézovací operace

					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	K01	165	541	K02	215	705	K03	305	1001
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	K01	125	410	K02	160	525	K03	220	722
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	K01	75	246	K02	95	312	K03	130	427
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	K01	45	148	K02	65	213	K03	85	279
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	K05	60	197	K06	75	246	K07	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	K05	45	148	K06	65	213	K07	85	279
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	K01	135	443	K02	170	558	K03	240	787
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	K01	135	443	K02	165	541	K03	240	787
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	K01	125	410	K02	150	492	K03	215	705
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	K05	25	82	K06	35	115	K07	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	K08	25	82	K08	35	115	K08	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	K05	40	131	K06	55	180	K07	95	312
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	K05	50	164	K06	80	262	K07	90	295
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	K05	50	164	K06	80	262	K07	90	295
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	K05	30	98	K06	50	164	K07	50	164

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1*
K01	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.100
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*
K02	0.02	0.030	0.030	0.040	0.040	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
K03	0.03	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.180	0.200	0.200	0.200
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
K04	0.02	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*
K05	0.02	0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.110	0.130	0.130
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*
K06	0.02	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.140	0.160	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
K07	0.015	0.015	0.02	0.02	0.02	0.025	0.025	0.03	0.031	0.038	0.040	0.045	0.050	0.050	0.060	0.063	0.078	0.078
	0.0006	*0.0006*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0031*	*0.0031*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování tvrzených součástí



					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.05 X DC		
					a_p = 0.1 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P3.0.Z.HT	03.21	Vysokolegovaná ocel	380	H01	140	459	H02	225	738	H03	250	820
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	H04	110	361	H05	185	607	H06	205	673
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	H04	125	410	H05	215	705	H06	245	804
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	H04	75	246	H05	130	427	H06	145	476

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	16.000
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.630*
H01	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.050	0.060	0.060	0.070	0.090
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0035*
H02	0.030	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*
H03	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.150	0.150	0.150	0.160
	0.0012	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*
H04	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*
H05	0.020	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.120
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*
H06	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*

Doporučené řezné rychlosti

Monolitní keramické stopkové CoroMill® Plura pro vysokorychlostní hrubování

Pájená keramická hlavice CoroMill® 316 pro vysokorychlostní hrubování



						a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.075 x DC		
						a_p = 1.5 x DC Vyložení 4 x d			a_p = 1.5 x DC Vyložení 6 x d		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	ZEFP	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
S	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	4	P02	600-1000	1698-3280	P01	600-700	1968-2296
					6	P01	600-1000	1698-3280	P01	600-700	1968-2296

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	10	12
f_z	*0.394*	*0.472*
P01	0.02	0.02
	0.0008	*0.0008*
P02	0.07	0.09
	0.0028	*0.0035*

Monolitní karbidové hlavice CoroMill® 316 pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu



					a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.075 x DC		
					a_p = 1.5 x DC Vyložení 4 x d			a_p = 1.5 x DC Vyložení 6 x d		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
S	S4.3.Z.AN		Titanové slitiny	320	Q01	100	328	Q01	90	295
	S4.4.Z.AN		Titanové slitiny	410	Q01	50	164	Q01	45	145

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	9.525	10	12	12.7	15.875	16	19.05	20	25	25.4
f_z	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.50*	*0.625*	*0.630*	*0.75*	*0.787*	*0.984*	*1.00*
Q01	0.057	0.057	0.066	0.066	0.076	0.076	0.095	0.095	0.123	0.123
	0.0022	*0.0022*	*0.0026*	*0.0026*	*0.003*	*0.003*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0049*	*0.0049*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro velké rychlosti úběru kovu

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro vysoké rychlosti úběru kovu



					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
N	N1.2.Z.AG	30.12	Slitiny hliníku	100	I01	800	2625	I02	980	3215	I03	1120	3675
	N1.3.C.UT	30.21	Slitiny hliníku	75	I01	270	886	I02	360	1181	I03	480	1575
	N1.4.C.NS	30.42	Slitiny hliníku	130	I01	100	328	I02	130	427	I03	190	623
	N3.2.C.UT	33.2	Měď a slitiny mědi	90	I01	150	492	I02	200	656	I03	290	951
O	O7.0.S.UT		Grafit		-	-	-	I04	450	1476	I05	500	1640

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.315*	*0.394*	*0.472*	*0.551*	*0.630*	*0.709*	*0.709*
I01	0.020	0.040	0.040	0.040	0.072	0.110	0.130	0.150	0.180	0.200	0.220	0.220
	0.0008	*0.0016*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0087*	*0.0087*
I02	0.030	0.060	0.070	0.070	0.100	0.170	0.220	0.220	0.220	0.260	0.260	0.310
	0.0012	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0067*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0122*
I03	0.040	0.070	0.070	0.110	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.330	0.440
	0.0016	*0.0028*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0173*
I04	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.070	-	-
	0.0004	*0.0004*	*0.0004*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*	-	-
I05	0.010	0.020	0.020	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	-	-
	0.0004	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0055*	-	-

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková hrubovací fréza CoroMill® Plura s lamačem třísek

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® 316 s lamačem třísek pro hrubování

													
					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	L01	170	558	L02	220	722	L03	315	1033
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	L01	120	394	L02	160	525	L03	230	755
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	L01	80	262	L02	100	328	L03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	L01	50	164	L02	65	213	L03	95	312
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	L04	60	197	L05	75	246	L06	115	377
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	L04	50	164	L05	65	213	L06	95	312
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	L01	130	427	L02	170	558	L03	245	804
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	L01	130	427	L02	170	558	L03	245	804
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	L01	115	377	L02	155	509	L03	220	722
N	N1.2.Z.AG	30.12	Slitiny hliníku	100	L08	1270	4167	L09	1610	5282	L07	2150	7054
	N1.3.C.UT	30.21	Slitiny hliníku	75	L08	310	1017	L09	380	1247	L07	540	1772
	N1.4.C.NS	30.42	Slitiny hliníku	130	L08	110	361	L09	150	492	L07	220	722
	N3.2.C.UT	33.2	Měď a slitiny mědi	90	L08	170	558	L09	230	755	L07	320	1050
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	L04	20	66	L05	30	98	L06	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	L04	20	66	L05	30	98	L06	50	164
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	L04	50	164	L05	80	262	L06	130	427

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	6	8	9.525	10	12	12.7	14	15.875	16	18	20	25	25.4
f_z	*0.236*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
L01	0.030	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.100
	0.0012	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*
L02	0.040	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160
	0.0016	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
L03	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.150	0.200	0.200	0.200
	0.0028	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
L04	0.020	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
	0.0008	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*
L05	0.040	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.110	0.130	0.130
	0.0016	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*
L06	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160
	0.0024	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
L07	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.330	0.440	0.440	0.440
	0.0059	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*
L08	0.070	0.110	0.130	0.130	0.150	0.150	0.180	0.200	0.200	0.220	0.220	0.220	0.220
	0.0028	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*
L09	0.100	0.160	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.260	0.260	0.260	0.310	0.350	0.350
	0.0039	*0.0063*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0122*	*0.0138*	*0.0138*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza - CoroMill® Plura pro dokončování

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro dokončování



					a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.05 x DC			
					a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC			
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	J01	280	919	J02	330	1083
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	J01	205	673	J02	240	787
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	J01	120	394	J02	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	J01	80	262	J02	95	312
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	J03	100	328	J04	115	377
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	J03	80	262	J04	95	312
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	J01	220	722	J04	255	837
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	J01	220	722	J02	255	837
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	J01	140	459	J02	165	541
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	J03	50	164	J04	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	J03	50	164	J04	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	J03	80	262	J04	95	312
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	J03	120	394	J04	140	459
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	J03	120	394	J04	140	459
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	J03	70	230	J04	80	262

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
J01	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.150	0.180	0.200	0.200	0.200
	0.0016	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
J02	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.160	0.180	0.200	0.200	0.250	0.250
	0.0020	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
J03	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160	0.160
	0.0012	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
J04	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.140	0.150	0.160	0.160	0.200	0.200
	0.0016	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0055*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování mikrofrézami

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza - CoroMill® Plura s kulovým čelem pro frézování mikrofrézami





					a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.25 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.05 x DC a_p = 0.05 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	vc m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	M01	140	459	M02	195	640	M08	215	705	M03	330	1083
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	M01	115	377	M02	160	525	M08	175	574	M03	240	787
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	M01	80	262	M02	90	295	M08	100	328	M03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	M01	70	230	M02	80	262	M08	90	295	M03	100	328
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	M04	90	295	M05	110	361	M11	120	394	M06	120	394
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	M04	70	230	M05	75	246	M11	85	279	M06	100	328
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	M01	155	509	M02	170	558	M08	185	607	M03	270	886
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	M01	160	525	M02	175	574	M08	195	640	M03	270	886
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	M01	165	541	M02	180	591	M08	200	656	M03	240	787
N	N1.2.Z.AG	30.12	Slitiny hliníku	100	M09	800	2625	M10	1040	3412	M12	1145	3757	M07	1450	4757
	N1.3.C.UT	30.21	Slitiny hliníku	75	M09	640	2100	M10	830	2723	M12	915	3002	M07	1030	3379
	N1.4.C.NS	30.42	Slitiny hliníku	130	M09	200	656	M10	240	787	M12	265	869	M07	360	1181
	N3.2.C.UT	33.2	Měď a slitiny mědi	90	M09	320	1050	M10	385	1263	M12	425	1394	M07	740	2428
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	M04	30	98	M05	40	131	M11	45	148	M06	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	M04	30	98	M05	40	131	M11	45	148	M06	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	M04	65	213	M05	85	279	M11	95	312	M06	110	361
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	M04	40	131	M05	45	148	M11	50	164	M06	140	459
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	M04	20	66	M05	25	82	M11	25	82	M06	140	459
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	M04	10	33	M05	15	49	M11	15	49	M06	80	262

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	0.500	1.000	2.000
f_z	*0.020*	*0.039*	*0.079*
M01	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M02	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M03	0.010	0.020	0.030
	0.0004	*0.0008*	*0.0012*
M04	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M05	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M06	0.015	0.020	0.030
	0.0006	*0.0008*	*0.0012*
M07	0.035	0.060	0.080
	0.0014	*0.0024*	*0.0031*
M08	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M09	0.020	0.020	0.040
	0.0008	*0.0008*	*0.0016*
M10	0.020	0.030	0.060
	0.0008	*0.0012*	*0.0024*
M11	0.020	0.010	0.020
	0.0008	*0.0004*	*0.0008*
M12	-	0.030	0.060
	-	*0.0012*	*0.0024*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro frézování s velkým průřezem třísky



					a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC a_p = 0.75 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	O01	145	476	O02	195	640	O03	290	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	O01	110	361	O02	150	492	O03	225	738
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	O01	55	180	O02	75	246	O03	115	377
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	O01	75	246	O02	100	328	O03	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	O06	60	197	O05	85	279	O04	125	410
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	O06	75	246	O05	100	328	O04	150	492
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	O01	140	459	O02	185	607	O03	280	919
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	O01	75	246	O02	105	344	O03	155	509
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	O01	110	361	O02	150	492	O03	220	722
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	O06	20	66	O05	25	82	O04	40	131
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	O06	15	49	O05	25	82	O04	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	O06	25	82	O05	35	115	O04	50	164

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	10.000	12.000	16.000
f_z	*0.394*	*0.472*	*0.630*
O01	0.070	0.080	0.110
	0.0028	*0.0031*	*0.0043*
O02	0.120	0.120	0.140
	0.0047	*0.0047*	*0.0055*
O03	0.140	0.140	0.140
	0.0055	*0.0055*	*0.0055*
O04	0.120	0.120	0.120
	0.0047	*0.0047*	*0.0047*
O05	0.075	0.090	0.120
	0.0030	*0.0035*	*0.0047*
O06	0.050	0.060	0.070
	0.0020	*0.0024*	*0.0028*

Doporučené řezné rychlosti

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza - CoroMill® Plura s kulovým čelem pro tvarové frézování

Optimalizované - Monolitní karbidová hlavice CoroMill® 316 pro tvarové obrábění







					a_e = 0.05 x DC			a_e = 0.01 x DC		
ISO	č. MC	CMC	Materiál	HB	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min	f_z	v_c m/min	v_c stopa/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Nelegovaná ocel	190	N01	300	984	N04	360	1181
	P2.2.Z.AN	02.2	Nízkolegovaná ocel	240	N01	220	722	N04	265	869
	P3.0.Z.HT	03.21	Vysoce legovaná ocel	380	N01	130	427	N04	150	492
M	P5.0.Z.AN	05.11	Austenitické korozivzdorné oceli	200	N01	90	295	N05	100	328
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitická korozivzdorná ocel	200	N02	110	361	N05	130	427
	M3.2.Z.AQ	05.51	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	260	N02	90	295	N04	100	328
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperovaná litina	200	N01	240	787	N04	290	951
	K2.1.C.UT	08.2	Šedá litina	180	N01	240	787	N04	290	951
	K3.2.C.UT	09.2	Nodulární litina	215	N01	215	705	N04	255	837
N	N1.2.Z.AG	30.12	Slitiny hliníku	100	N03	1765	5791	N06	1765	5791
	N1.3.C.UT	30.21	Slitiny hliníku	75	N03	755	2477	N06	910	2986
	N1.4.C.NS	30.42	Slitiny hliníku	130	N03	280	919	N06	335	1099
	N3.2.C.UT	33.2	Měď a slitiny mědi	90	N03	505	1657	N06	615	2018
S	S1.0.U.AG	20.12	Žárovzdorné slitiny na bázi železa	280	N02	50	164	N05	70	230
	S2.0.Z.AG	20.22	Žárovzdorné slitiny na bázi niklu	350	N02	50	164	N05	70	230
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanové slitiny	320	N02	100	328	N05	130	427
H	H1.1.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 50	50HRC	N02	145	476	N05	175	574
	H1.2.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 55	55HRC	N02	145	476	N05	175	574
	H1.3.Z.HA	04.1	Ocel - stupeň tvrdosti 60	60HRC	N02	85	279	N05	100	328
O	O7.0.S.UT		Grafit		N03	800	2625	N06	850	2789

Optimalizované hodnoty řezných parametrů viz CoroPlus® ToolGuide.

Doporučené posuvy

mm/zub
inch/zub

DC	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	16.000	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.630*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
N01	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.020	0.025	0.025
	0.0008	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
N02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.016	0.020	0.020
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0630*	*0.0079*	*0.0790*
N03	0.060	0.080	0.100	0.130	0.180	0.180	0.260	0.260	0.330	0.330	0.330	0.330	0.380	0.440	0.500	0.500
	0.0024	*0.0031*	*0.0039*	*0.0051*	*0.0071*	*0.0071*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0150*	*0.0173*	*0.0197*	*0.0197*
N04	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250
	0.0012	*0.0020*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*	*0.0098*
N05	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200
	0.0008	*0.0016*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
N06	0.070	0.110	0.175	0.220	0.260	0.260	0.330	0.330	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.500	0.500	0.500
	0.0028	*0.0043*	*0.0069*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0197*	*0.0197*	*0.0197*

Optimalizované - Monolitní karbidová stopková fréza CoroMill® Plura pro frézování hran a obrysů

Pro obrábění kompozitních materiálů



	a_p x a_e > DC		a_p x a_e > DC	
	f_z mm/zub*	v_c m/min	f_z mm/zub*	v_c m/min
2P460	0.03	100	0.08	200
2P350	0.03	130	0.03	280
2P050	0.06	100	0.05	200

Rychlost posuvu je stejná pro všechny průměry.

Rezné podmínky pro frézování závitů frézami CoroMill® Plura

Doporučené řezné rychlosti a posuvy

ISO	Materiál	Tvrdost HB	Tvrdost HRC	Závitořezná fréza Závit	Rozměry v mm, inch DC	DC"	ZEFP	$l_{Th} = 0.5 \times a_p$ Řezná rychlost v_c m/min	ft/min	Posuv na zub, f_z mm	inch	$l_{Th} = a_p$ Řezná rychlost v_c m/min	ft/min	Posuv na zub, f_z mm	inch
P	**Nelegovaná ocel**			M2	1.55	.061	3	127	417	0.027	.0011	120	396	0.020	.0008
	P1.1.Z.AN	125		M4	3.2	.126	3	152	500	0.030	.0012	141	465	0.018	.0007
				M10	8.2	.323	4	132	435	0.052	.0020	124	410	0.029	.0012
				M20	16	.630	5	141	465	0.130	.0051	131	430	0.069	.0028
	Nízkolegovaná ocel			M2	1.55	.061	3	84	276	0.018	.0007	80	263	0.016	.0006
	P2.5.Z.HT	300		M4	3.2	.126	3	147	485	0.012	.0005	137	440	0.006	.0003
				M10	8.2	.323	4	164	540	0.086	.0034	153	500	0.050	.0020
				M20	16	.630	5	173	570	0.089	.0036	162	535	0.118	.0046
	Vysokolegovaná ocel			M2	1.55	.061	3	73	240	0.005	.0002	70	231	0.0045	.0002
	P3.0.Z.HT	450		M4	3.2	.126	3	163	540	0.035	.0014	151	500	0.015	.0006
				M10	8.2	.323	4	164	550	0.061	.0024	153	520	0.049	.0020
				M20	16	.630	5	173	570	0.012	.0005	162	540	0.118	.0046
M	**Korozivzdorná ocel**			M2	1.55	.061	3	37	121	0.01	.0004	35	114	0.009	.00035
	P5.0.Z.AN	200		M4	3.2	.126	3	81	265	0.024	.0010	75	245	0.009	.0004
				M10	8.2	.323	4	82	270	0.052	.0020	76	250	0.036	.0014
				M20	16	.630	5	86	280	0.089	.0036	93	310	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	52	170	0.009	.00035	50	164	0.0085	.00035
	M1.0.Z.AQ	200		M4	3.2	.126	3	53	175	0.018	.0007	49	160	0.007	.0007
				M10	8.2	.323	4	53	175	0.052	.0020	50	165	0.027	.0012
				M20	16	.630	5	56	185	0.089	.0036	53	175	0.072	.0029
				M2	1.55	.061	3	42	137	0.0045	.0002	40	131	0.0042	.00015
	M3.1.Z.AQ	230		M4	3.2	.126	3	53	175	0.018	.0008	49	160	0.007	.0003
				M10	8.2	.323	4	53	175	0.052	.0020	50	165	0.027	.0012
				M20	16	.630	5	56	185	0.131	.0052	53	175	0.074	.0030
K	**Temperovaná litina**			M2	1.55	.061	3	97	318	0.0289	.0012	92	301	0.025	.001
	K1.1.C.NS			M4	3.2	.126	3	80	265	0.020	.0008	77	260	0.016	.0006
				M10	8.2	.323	4	89	290	0.061	.0022	83	275	0.036	.0014
				M20	16	.630	5	82	270	0.084	.0032	83	275	0.089	.0036
	Šedá litina			M2	1.55	.061	3	82	269	0.018	.0007	80	262	0.016	.0006
	K2.2.C.UT			M4	3.2	.126	3	76	260	0.018	.0007	73	250	0.014	.0006
				M10	8.2	.323	4	86	310	0.038	.0014	79	285	0.034	.0013
				M20	16	.630	5	79	285	0.075	.0030	80	290	0.080	.0032
	Nodulární litina			M2	1.55	.061	3	97	318	0.04	.0015	94	308	0.035	.0014
	K3.1.C.UT			M4	3.2	.126	3	101	340	0.027	.0012	97	330	0.020	.0008
				M10	8.2	.323	4	104	345	0.047	.0020	105	340	0.048	.0020
				M20	16	.630	5	104	345	0.089	.0036	97	330	0.067	.0026
N	**Hliník**			M2	1.55	.061	3	390	1280	0.06	.0023	375	1230	0.055	.0022
	N1.2.Z.UT	60		M4	3.2	.126	3	503	1660	0.040	.0016	503	1660	0.035	.0014
				M10	8.2	.323	4	1120	3700	0.089	.0036	1060	3500	0.061	.0024
				M20	16	.630	5	1130	3750	0.089	.0036	1060	3500	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	377	1237	0.058	.0022	365	1198	0.054	.0022
	N1.3.C.UT	95		M4	3.2	.126	3	434	1430	0.040	.0016	404	1330	0.018	.0007
				M10	8.2	.323	4	461	1520	0.061	.0025	432	1420	0.061	.0034
				M20	16	.630	5	467	1540	0.089	.0036	436	1445	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	125	410	0.056	.0022	123	404	0.054	.0022
		150		M4	3.2	.126	3	273	900	0.028	.0011	262	890	0.021	.0009
				M10	8.2	.323	4	278	920	0.053	.0021	260	870	0.026	.0012
				M20	16	.630	5	282	930	0.089	.0036	263	880	0.071	.0028
S	**Žárovzdorné slitiny**			M2	1.55	.061	3	27	89	0.011	.0004	25	82	0.01	.0004
	S1.0.U.AN	200		M4	3.2	.126	3	35	115	0.006	.0002	35	115	0.003	.0001
				M10	8.2	.323	4	37	120	0.023	.0011	35	115	0.013	.0006
				M20	16	.630	5	38	125	0.066	.0026	38	125	0.063	.0025
	Titanové slitiny			M2	1.55	.061	3	16	53	0.007	.0003	15	49	0.0065	.00025
	S2.0.Z.AG	300		M4	3.2	.126	3	30	100	0.008	.0004	29	100	0.004	.0002
				M10	8.2	.323	4	32	105	0.013	.0006	30	100	0.007	.0003
				M20	16	.630	5	32	105	0.037	.0015	30	100	0.018	.0007
				M2	1.55	.061	3	25	82	0.01	.0004	23	75	0.009	.00035
	S4.2.Z.AN	300		M4	3.2	.126	3	55	180	0.012	.0005	51	165	0.006	.0011
				M10	8.2	.323	4	58	190	0.037	.0015	54	175	0.020	.0008
				M20	12	.472	6	59	195	0.089	.0036	55	180	0.051	.0022
H				M2	1.55	.061	3	20	66	0.002	.00008	18	59	0.002	.00008
	H1.3.Z.HA		55	M4	4.5	.177	4	43	140	0.010	.0004	40	130	0.005	.0002
				M10	8.2	.323	5	42	135	0.022	.0010	45	150	0.018	.0007
				M20	12	.472	5	45	150	0.042	.0017	42	135	0.021	.0009
				M2	1.55	.061	3	17	56	0.002	.00008	15	49	0.002	.00008
	H1.3.Z.HA		60	M4	4.5	.177	4	30	100	0.005	.0002	30	100	0.003	.0001
				M10	8.2	.323	5	29	100	0.011	.0005	28	100	0.006	.0002
				M20	12	.472	5	30	100	0.022	.0010	28	100	0.010	.0004

Maximální úhel sestupu při postupném zahlubování

Frézy CoroMill® Plura - optimalizované

CoroMill® Plura - univerzální provedení

CoroMill® 316

ISO	Materiál	Počet zubů (ZEFP) ≤ 2	3	4	5	≥ 6
P	Ocel (Tvrdost <300HB)	9	7	5	5	≤ 4
	Ocel (Tvrdost >300HB)	7	5	4	3	≤ 3
M	Korozivzdorná ocel	5	5	5	4	≤ 4
K	Litina	10	10	8	6	≤ 5
N	Neželezné kovy	15	12	10	10	≤ 10
S	Superslitiny a titan	5	5	4	4	≤ 3
H	Tvrdé materiály	2	2	1.5	1.5	≤ 1.5
O	Neobsažené v ISO	15	12	10	10	≤ 10

Nástrojové třídy pro frézování

	P	M	K	N	S	H	O	Za mokra	Za sucha	Popis
1610	+					++		✗	✓	Ultrajemnozrnný substrát a CIL povlak. Vhodná pro dokončovací a polodokončovací obrábění materiálů ISO H (a tvrdých ISO P). Není vhodná pro velké hodnoty a_e. Pro stabilní podmínky.
1620	+	++	+		+	+		✓	✓	Univerzální nástrojová třída podobná 1630. Funguje při obrábění většiny materiálů. Vysoká odolnost proti otěru. Ve srovnání s 1630 je odolnější při obrábění materiálů ISO S a ISO M.
1630	++	+	++		+		+	✓	✓	Univerzální nástrojová třída podobná 1620. Funguje při obrábění většiny materiálů. Ve srovnání s 1620 je odolnější při obrábění materiálů ISO P a ISO K. Přednost má obrábění za sucha.
1640	+	++	+		++			✓	✓	Velice houževnatá třída pro odebrání velkých objemů třísky (velkou radiální hloubku řezu a_e). Funguje při obrábění většiny materiálů. Velmi dobře funguje při obrábění za mokra. Vhodná pro nestabilní podmínky.
H10F				++			+	✓	✗	Nepovlakovaná nástrojová třída pro obrábění ISO N a některých ISO O materiálů (např. termoplastů).
N20C				+			++	✓	✓	Nástrojová třída s diamantovým povlakem pro obrábění grafitu a kompozitů, ale také materiálů ISO N s vysokým obsahem křemíku (přibližně >9%).
1700						++		✗	✓	Velice tvrdá nástrojová třída pro obrábění materiálů ISO H.
1710					++			✓	✗	Tvrdý, proti otěru odolný jemnozrnný substrát. Nový povlak s vlastnostmi snižujícími adhezi. Nástrojová třída určená speciálně pro obrábění niklových slitin.
1730	++	+	++		+			✓	✓	Nová generace třídy 1730. Univerzální nástrojová třída, která je ve srovnání s 1630 houževnatější a všestrannější. Přednost má obrábění za sucha.
1740	+	++	+		++			✓	✓	Nová generace třídy 1740. Vyšší houževnatost a širší oblast použití ve srovnání s 1640 díky novému, extrémně jemnozrnnému substrátu a TiAlN povlaku. Vynikající při obrábění za mokra.
1745					++			✓	✗	Houževnatý submikrokrystalický substrát s novým křemíkovým povlakem. Nástrojová třída určená speciálně pro obrábění titanových slitin.
P10	+	+	+		+	+		✓	✓	Tato nástrojová třída je k dispozici u jediného typu nástrojů. Dlouhých fréz s kulovým čelem. Nástrojová třída velice podobná 1620.

Vrtání

V

Univerzální

CoroDrill® 460
Vrtáky pro obrábění různorodých materiálů B3

O

Optimalizovaná

CoroDrill® 860
Vrtáky pro obrábění různorodých materiálů B18
Vrtáky pro vrtání ocelí B28
Vrtáky pro vrtání korozivzdorných ocelí B36
Vrtáky pro obrábění hliníku B41
Vrtáky pro vrtání žárovzdorných slitin B45

CoroDrill® 861
Vrtáky pro vrtání hlubokých děr v různorodých materiálech B50

CoroDrill® 862
Vrtáky pro vrtání přesných děr malých průměrů B56

CoroDrill® 863
Vrtáky pro obrábění materiálů používaných pro letecké montované konstrukce na CNC, ADU a robotických strojích B58

CoroDrill® 452
Nástrojová řešení pro obrábění kompozitních materiálů pomocí ručních zařízení B62

CoroDrill® 400
Vrtáky pro obrábění hliníku B66

CoroDrill® 430
Vrtáky pro obrábění hliníku B66

C

Zakázkové

E5

	460	860-GM	860-PM	860-MM	860-NM	860-SM
Aplikační oblasti dle ISO	P M K N S H	P M K N S H	P	M	N	S
Průměr, mm	3.00 - 20.00	3.10 - 15.87	3.00 - 20.00	3.00 - 15.80	3.00 - 17.50	3.00 - 15.87
Průměr, inch	.122 - .625	.122 - .625	.118 - .787	.118 - .622	.118 - .689	.118 - .625
Tolerance nástroje	m7	m7	m7	m7	m7	m7
TCHA	H9	H9	H8	H8	H7	H9
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ULDR	2-8xØ	2-8xØ	2-8xØ	3-8xØ	3-8xØ	2-5xØ
	V	O	O	O	O	O
Strana	B18	B18	B28	B36	B41	B45

	861	862	863	452	400/430
Aplikační oblasti dle ISO	P M K N	P M K N S	M N S O	M N S O	N
Průměr, mm	3.00 - 16.00	1.85 - 2.95	3.30 - 11.14	2.50 - 7.94	5.00 - 12.50
Průměr, inch	.118 - .630	.073 - .116	.130 - .439	.098 - .313	.197 - .492
Tolerance nástroje	m7	m7	m7	m7	m7
TCHA	H9	H9	H9	H9	H9
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✗	✓
Vnější přívod řezné kapaliny	✗	✗	✓	✓	✗
ULDR	12-30xØ	7-12xØ	1.5-12-5xØ	2-15xØ	6-7xØ
	O	O	O	O	O
Strana	B50	B56	B58	B62	B66

SANDVIK Coromant

CoroDrill® 460

Univerzální vysoce výkonné monolitní karbidové vrtáky

V C

Použití

- Pro široké spektrum obráběných materiálů a všechna průmyslová odvětví, např. všeobecné strojírenství, výrobu forem a zápustek, automobilový průmysl nebo výrobu energetických zařízení
- Vnitřní nebo vnější přívod řezné kapaliny

Oblast použití dle ISO:

P M K N S H



Charakteristika a výhody

- Vysoká produktivita a konzistentní životnost nástrojů
- Mimořádně široké uplatnění bez kompromisů v kvalitě
- Vynikající kvalita obrobené díry
- Snížení nákladů na nástroje
- Umožňují až trojnásobné přeostření, což přispívá k dalšímu prodloužení jejich životnosti
- Tlak řezné kapaliny 20 barů

www.sandvik.coromant.com/corodrill460

Doporučení

Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel.
Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 20 barů.

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	Rozměry v mm, inch $DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	460.1-0300-009A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.4	.606	5	6	460.1-0300-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.4	.961	8	6	460.1-0300-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.05	.120	15.7	.618	5	6	460.1-0305-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	9.7	.382	3	6	460.1-0310-009A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	15.9	.626	5	6	460.1-0310-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	25.2	.992	8	6	460.1-0310-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.18	.125	10.0	.394	3	6	460.1-0318-010A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	16.3	.642	5	6	460.1-0318-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.18	.125	25.9	1.020	8	6	460.1-0318-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.1	.398	3	6	460.1-0320-010A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	460.1-0320-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	26.1	1.028	8	6	460.1-0320-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.26	.128	16.8	.661	5	6	460.1-0326-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	460.1-0330-010A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	460.1-0330-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	26.9	1.059	8	6	460.1-0330-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.35	.132	17.2	.677	5	6	460.1-0335-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	10.7	.421	3	6	460.1-0340-010A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.40	.134	17.5	.689	5	6	460.1-0340-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	27.7	1.091	8	6	460.1-0340-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.0	.433	3	6	460.1-0350-011A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.0	.709	5	6	460.1-0350-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	28.5	1.122	8	6	460.1-0350-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.57	.141	11.2	.441	3	6	460.1-0357-011A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	29.1	1.146	8	6	460.1-0357-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.60	.142	11.3	.445	3	6	460.1-0360-011A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.60	.142	18.5	.728	5	6	460.1-0360-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	11.6	.457	3	6	460.1-0370-011A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.0	.748	5	6	460.1-0370-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	28.9	1.138	7	6	460.1-0370-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.80	.150	11.9	.469	3	6	460.1-0380-011A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	19.5	.768	5	6	460.1-0380-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	36	1.417	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	30.9	1.217	8	6	460.1-0380-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.5	3.524	48	1.890	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.90	.154	12.3	.484	3	6	460.1-0390-012A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	20.1	.791	5	6	460.1-0390-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.97	.156	20.4	.803	5	6	460.1-0397-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.97	.156	32.3	1.272	8	6	460.1-0397-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.6	.496	3	6	460.1-0400-012A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.6	.811	5	6	460.1-0400-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.6	1.283	8	6	460.1-0400-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.05	.159	12.7	.500	3	6	460.1-0405-012A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.05	.159	20.8	.819	5	6	460.1-0405-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	12.9	.508	3	6	460.1-0410-012A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.10	.161	21.1	.831	5	6	460.1-0410-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	33.4	1.315	8	6	460.1-0410-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.2	.520	3	6	460.1-0420-013A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.6	.850	5	6	460.1-0420-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.2	1.346	8	6	460.1-0420-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.22	.166	21.7	.854	5	6	460.1-0422-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.25	.167	21.9	.862	5	6	460.1-0425-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.30	.169	13.5	.531	3	6	460.1-0430-013A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.1	.870	5	6	460.1-0430-022A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	35.0	1.378	8	6	460.1-0430-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.7	.539	3	6	460.1-0437-013A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	460.1-0437-022A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.37	.172	35.6	1.402	8	6	460.1-0437-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.40	.173	13.8	.543	3	6	460.1-0440-013A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.6	.890	5	6	460.1-0440-022A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	14.2	.559	3	6	460.1-0450-014A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	460.1-0450-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.7	1.445	8	6	460.1-0450-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	14.5	.571	3	6	460.1-0460-014A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.7	.933	5	6	460.1-0460-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	37.5	1.476	8	6	460.1-0460-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.70	.185	14.6	.575	3	6	460.1-0470-014A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.70	.185	24.2	.953	5	6	460.1-0470-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.70	.185	38.3	1.508	8	6	460.1-0470-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.76	.187	15.0	.591	3	6	460.1-0476-014A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	24.5	.965	5	6	460.1-0476-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	38.8	1.528	8	6	460.1-0476-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.80	.189	15.1	.594	3	6	460.1-0480-014A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	24.7	.972	5	6	460.1-0480-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.80	.189	39.1	1.539	8	6	460.1-0480-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.85	.191	25.0	.984	5	6	460.1-0485-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.90	.193	15.4	.606	3	6	460.1-0490-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.90	.193	25.2	.992	5	6	460.1-0490-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.7	.618	3	6	460.1-0500-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.7	1.012	5	6	460.1-0500-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	40.7	1.602	8	6	460.1-0500-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.05	.199	15.9	.626	3	6	460.1-0505-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.05	.199	26.0	1.024	5	6	460.1-0505-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	16.0	.630	3	6	460.1-0510-015A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.2	1.032	5	6	460.1-0510-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	41.5	1.634	8	6	460.1-0510-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.16	.203	16.2	.638	3	6	460.1-0516-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.16	.203	26.5	1.043	5	6	460.1-0516-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	42.0	1.654	8	6	460.1-0516-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.4	.646	3	6	460.1-0520-016A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	460.1-0520-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.20	.205	42.4	1.669	8	6	460.1-0520-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.25	.207	27.0	1.063	5	6	460.1-0525-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.31	.209	27.3	1.075	5	6	460.1-0531-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.41	.213	27.8	1.094	5	6	460.1-0541-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	17.3	.681	3	6	460.1-0550-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.3	1.114	5	6	460.1-0550-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	44.8	1.764	8	6	460.1-0550-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.5	.689	3	6	460.1-0556-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	28.6	1.126	5	6	460.1-0556-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.56	.219	45.3	1.783	8	6	460.1-0556-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.60	.220	17.6	.693	3	6	460.1-0560-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.60	.220	28.8	1.134	5	6	460.1-0560-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



							P	M	K	N	S	H	Rozměry v mm, inch										
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
5.70	.224	17.7	.697	3	6	460.1-0570-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.70	.224	29.3	1.154	5	6	460.1-0570-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.70	.224	46.4	1.827	8	6	460.1-0570-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.75	.226	29.6	1.165	5	6	460.1-0575-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	17.6	.693	3	6	460.1-0580-017A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	460.1-0580-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	47.3	1.862	8	6	460.1-0580-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.4	1.197	5	6	460.1-0590-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	17.3	.681	2	6	460.1-0595-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.95	.234	30.6	1.205	5	6	460.1-0595-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	48.5	1.909	8	6	460.1-0595-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.9	.744	3	6	460.1-0600-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	460.1-0600-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	48.9	1.925	8	6	460.1-0600-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.05	.238	19.0	.748	3	8	460.1-0605-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.05	.238	31.1	1.224	5	8	460.1-0605-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	19.2	.756	3	8	460.1-0610-018A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.4	1.236	5	8	460.1-0610-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.7	1.957	8	8	460.1-0610-046A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.15	.242	31.7	1.248	5	8	460.1-0615-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	19.5	.768	3	8	460.1-0620-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	31.9	1.256	5	8	460.1-0620-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.5	1.988	8	8	460.1-0620-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.25	.246	32.2	1.268	5	8	460.1-0625-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.30	.248	19.8	.780	3	8	460.1-0630-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	32.4	1.276	5	8	460.1-0630-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	20.0	.787	3	8	460.1-0635-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.7	1.287	5	8	460.1-0635-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.7	2.035	8	8	460.1-0635-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.40	.252	20.1	.791	3	8	460.1-0640-019A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	32.9	1.295	5	8	460.1-0640-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	20.5	.807	3	8	460.1-0650-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.5	1.319	5	8	460.1-0650-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	53.0	2.087	8	8	460.1-0650-049A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.53	.257	33.6	1.323	5	8	460.1-0653-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	20.8	.819	3	8	460.1-0660-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.0	1.339	5	8	460.1-0660-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	53.8	2.118	8	8	460.1-0660-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.70	.264	21.1	.831	3	8	460.1-0670-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.5	1.358	5	8	460.1-0670-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	54.6	2.150	8	8	460.1-0670-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.2	.835	3	8	460.1-0675-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	34.7	1.366	5	8	460.1-0675-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	55.0	2.165	8	8	460.1-0675-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.4	.843	3	8	460.1-0680-020A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.0	1.378	5	8	460.1-0680-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	55.4	2.181	8	8	460.1-0680-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.85	.270	35.3	1.390	5	8	460.1-0685-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	21.7	.854	3	8	460.1-0690-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.5	1.398	5	8	460.1-0690-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	56.2	2.213	8	8	460.1-0690-052A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.00	.276	22.0	.866	3	8	460.1-0700-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.0	1.417	5	8	460.1-0700-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	57.0	2.244	8	8	460.1-0700-053A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.04	.277	36.2	1.425	5	8	460.1-0704-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.10	.280	22.3	.878	3	8	460.1-0710-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.5	1.437	5	8	460.1-0710-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.5	.886	3	8	460.1-0714-021A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	36.8	1.449	5	8	460.1-0714-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	58.2	2.291	8	8	460.1-0714-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.20	.283	37.1	1.461	5	8	460.1-0720-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.20	.283	58.7	2.311	8	8	460.1-0720-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.30	.287	23.0	.906	3	8	460.1-0730-022A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	37.6	1.480	5	8	460.1-0730-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	23.3	.917	3	8	460.1-0740-022A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.1	1.500	5	8	460.1-0740-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	60.3	2.374	8	8	460.1-0740-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.45	.293	38.3	1.508	5	8	460.1-0745-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	23.6	.929	3	8	460.1-0750-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.6	1.520	5	8	460.1-0750-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	61.1	2.406	8	8	460.1-0750-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.54	.297	23.7	.933	3	8	460.1-0754-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.54	.297	38.8	1.528	5	8	460.1-0754-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	23.9	.941	3	8	460.1-0760-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.60	.299	39.1	1.539	5	8	460.1-0760-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	61.9	2.437	8	8	460.1-0760-057A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.70	.303	24.2	.953	3	8	460.1-0770-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	39.6	1.559	5	8	460.1-0770-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.70	.303	62.7	2.469	8	8	460.1-0770-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.80	.307	24.6	.969	3	8	460.1-0780-023A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.2	1.583	5	8	460.1-0780-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	63.6	2.504	8	8	460.1-0780-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.90	.311	24.9	.980	3	8	460.1-0790-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.90	.311	40.7	1.602	5	8	460.1-0790-040A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	25.0	.984	3	8	460.1-0794-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	40.9	1.610	5	8	460.1-0794-040A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	64.7	2.547	8	8	460.1-0794-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.2	.992	3	8	460.1-0800-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.2	1.622	5	8	460.1-0800-040A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	65.2	2.567	8	8	460.1-0800-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.03	.316	41.3	1.626	5	10	460.1-0803-040A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.05	.317	25.3	.996	3	10	460.1-0805-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.05	.317	41.4	1.630	5	10	460.1-0805-040A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	25.5	1.004	3	10	460.1-0810-024A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	41.7	1.642	5	10	460.1-0810-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	66.0	2.598	8	10	460.1-0810-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.15	.321	42.0	1.654	5	10	460.1-0815-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	25.8	1.016	3	10	460.1-0820-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.20	.323	42.2	1.661	5	10	460.1-0820-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	66.8	2.630	8	10	460.1-0820-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.25	.325	42.5	1.673	5	10	460.1-0825-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.30	.327	42.7	1.681	5	10	460.1-0830-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	Rozměry v mm, inch $DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
8.33	.328	26.2	1.032	3	10	460.1-0833-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	42.9	1.689	5	10	460.1-0833-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.33	.328	67.9	2.673	8	10	460.1-0833-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.40	.331	26.4	1.039	3	10	460.1-0840-025A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.2	1.701	5	10	460.1-0840-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	68.4	2.693	8	10	460.1-0840-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.43	.332	43.4	1.709	5	10	460.1-0843-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	26.8	1.055	3	10	460.1-0850-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.8	1.724	5	10	460.1-0850-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	69.3	2.728	8	10	460.1-0850-064A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.55	.337	44.0	1.732	5	10	460.1-0855-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	27.1	1.067	3	10	460.1-0860-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.3	1.744	5	10	460.1-0860-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	70.1	2.760	8	10	460.1-0860-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.4	1.079	3	10	460.1-0870-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.8	1.764	5	10	460.1-0870-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	70.9	2.791	8	10	460.1-0870-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.73	.344	27.5	1.083	3	10	460.1-0873-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	44.9	1.768	5	10	460.1-0873-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.73	.344	71.1	2.799	8	10	460.1-0873-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.7	1.091	3	10	460.1-0880-026A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	45.3	1.783	5	10	460.1-0880-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	71.7	2.823	8	10	460.1-0880-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.84	.348	45.5	1.791	5	10	460.1-0884-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.90	.350	28.0	1.102	3	10	460.1-0890-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.90	.350	45.8	1.803	5	10	460.1-0890-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	28.3	1.114	3	10	460.1-0900-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.3	1.823	5	10	460.1-0900-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	73.3	2.886	8	10	460.1-0900-068A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.10	.358	28.6	1.126	3	10	460.1-0910-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.10	.358	46.8	1.843	5	10	460.1-0910-046A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.13	.359	28.7	1.130	3	10	460.1-0913-027A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.13	.359	47.0	1.850	5	10	460.1-0913-046A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.13	.359	74.4	2.929	8	10	460.1-0913-068A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.20	.362	47.4	1.866	5	10	460.1-0920-046A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	29.3	1.154	3	10	460.1-0930-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	47.9	1.886	5	10	460.1-0930-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	75.8	2.984	8	10	460.1-0930-070A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.35	.368	48.1	1.894	5	10	460.1-0935-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	29.6	1.165	3	10	460.1-0940-028A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.40	.370	48.4	1.906	5	10	460.1-0940-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	29.9	1.177	3	10	460.1-0950-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	460.1-0950-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	77.4	3.047	8	10	460.1-0950-071A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.53	.375	30.0	1.181	3	10	460.1-0953-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	48.6	1.913	5	10	460.1-0953-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.53	.375	77.6	3.055	8	10	460.1-0953-071A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.60	.378	30.2	1.189	3	10	460.1-0960-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	460.1-0960-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.70	.382	30.5	1.201	3	10	460.1-0970-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	48.4	1.906	4	10	460.1-0970-049A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
9.80	.386	30.9	1.217	3	10	460.1-0980-029A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	460.1-0980-049A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.80	.386	79.9	3.146	8	10	460.1-0980-074A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.90	.390	31.2	1.228	3	10	460.1-0990-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.90	.390	48.1	1.894	4	10	460.1-0990-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	80.7	3.177	8	10	460.1-0990-074A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.92	.391	31.2	1.228	3	10	460.1-0992-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.92	.391	48.1	1.894	4	10	460.1-0992-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.92	.391	80.8	3.181	8	10	460.1-0992-074A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.5	1.240	3	10	460.1-1000-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	460.1-1000-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	81.5	3.209	8	10	460.1-1000-075A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.05	.396	31.6	1.244	3	12	460.1-1005-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.05	.396	51.7	2.035	5	12	460.1-1005-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	31.8	1.252	3	12	460.1-1010-030A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.10	.398	52.0	2.047	5	12	460.1-1010-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	32.1	1.264	3	12	460.1-1020-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.5	2.067	5	12	460.1-1020-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	83.1	3.272	8	12	460.1-1020-077A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.26	.404	52.8	2.079	5	12	460.1-1026-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	32.4	1.276	3	12	460.1-1030-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.0	2.087	5	12	460.1-1030-052A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	83.9	3.303	8	12	460.1-1030-077A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.32	.406	32.5	1.280	3	12	460.1-1032-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.32	.406	53.1	2.091	5	12	460.1-1032-052A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.32	.406	84.1	3.311	8	12	460.1-1032-077A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.40	.409	32.7	1.287	3	12	460.1-1040-031A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.40	.409	53.5	2.106	5	12	460.1-1040-052A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	84.7	3.335	8	12	460.1-1040-078A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.1	1.303	3	12	460.1-1050-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.1	2.130	5	12	460.1-1050-053A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	85.6	3.370	8	12	460.1-1050-079A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.60	.417	33.4	1.315	3	12	460.1-1060-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.60	.417	54.6	2.150	5	12	460.1-1060-053A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.70	.421	55.1	2.169	5	12	460.1-1070-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.72	.422	33.7	1.327	3	12	460.1-1072-032A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.72	.422	55.2	2.173	5	12	460.1-1072-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.72	.422	87.3	3.437	8	12	460.1-1072-080A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.75	.423	55.3	2.177	5	12	460.1-1075-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.90	.429	56.1	2.209	5	12	460.1-1090-055A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	34.6	1.362	3	12	460.1-1100-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.6	2.228	5	12	460.1-1100-055A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	89.6	3.528	8	12	460.1-1100-083A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
11.11	.437	35.0	1.378	3	12	460.1-1111-033A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	57.2	2.252	5	12	460.1-1111-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.11	.437	90.5	3.563	8	12	460.1-1111-083A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.20	.441	35.3	1.390	3	12	460.1-1120-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	460.1-1120-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.20	.441	91.3	3.594	8	12	460.1-1120-084A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.30	.445	57.4	2.260	5	12	460.1-1130-057A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.40	.449	35.9	1.413	3	12	460.1-1140-034A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.40	.449	57.3	2.256	5	12	460.1-1140-057A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
11.50	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1150-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1150-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	93.7	3.689	8	12	460.1-1150-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.51	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1151-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.51	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1151-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.51	.453	93.8	3.693	8	12	460.1-1151-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.60	.457	36.5	1.437	3	12	460.1-1160-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.60	.457	57.1	2.248	4	12	460.1-1160-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.70	.461	57.0	2.244	4	12	460.1-1170-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	37.2	1.465	3	12	460.1-1180-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	460.1-1180-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	96.2	3.787	8	12	460.1-1180-089A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.91	.469	37.5	1.476	3	12	460.1-1191-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.91	.469	56.7	2.232	4	12	460.1-1191-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.91	.469	97.0	3.819	8	12	460.1-1191-089A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.00	.472	37.8	1.488	3	12	460.1-1200-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	460.1-1200-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	97.8	3.850	8	12	460.1-1200-090A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.05	.474	37.9	1.492	3	14	460.1-1205-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.05	.474	62.0	2.441	5	14	460.1-1205-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.10	.476	38.1	1.500	3	14	460.1-1210-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	38.4	1.512	3	14	460.1-1220-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	460.1-1220-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.20	.480	99.4	3.913	8	14	460.1-1220-092A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.2	7.882	151	5.945	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.25	.482	62.3	2.453	5	14	460.1-1225-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	38.7	1.524	3	14	460.1-1230-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	62.2	2.449	5	14	460.1-1230-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	100.3	3.949	8	14	460.1-1230-092A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.2	7.882	151	5.945	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.40	.488	62.1	2.445	5	14	460.1-1240-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	460.1-1250-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	460.1-1250-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	101.9	4.012	8	14	460.1-1250-094A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.60	.496	61.9	2.437	4	14	460.1-1260-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	40.0	1.575	3	14	460.1-1270-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	460.1-1270-064A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	103.5	4.075	8	14	460.1-1270-095A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.80	.504	40.3	1.587	3	14	460.1-1280-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	460.1-1280-064A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	104.3	4.106	8	14	460.1-1280-096A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.90	.508	61.5	2.421	4	14	460.1-1290-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	40.9	1.610	3	14	460.1-1300-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	460.1-1300-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	105.9	4.169	8	14	460.1-1300-098A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.2	1.622	3	14	460.1-1310-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	460.1-1310-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.10	.516	106.7	4.201	8	14	460.1-1310-098A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.25	.522	61.1	2.406	4	14	460.1-1325-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.40	.528	60.9	2.398	4	14	460.1-1340-067A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
13.49	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1349-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.49	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1349-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.49	.531	110.0	4.331	8	14	460.1-1349-101A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.50	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1350-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1350-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	110.0	4.331	8	14	460.1-1350-101A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.65	.537	60.6	2.386	4	14	460.1-1365-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.70	.539	111.6	4.394	8	14	460.1-1370-103A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	460.1-1380-041A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.80	.543	60.4	2.378	4	14	460.1-1380-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.89	.547	43.3	1.705	3	14	460.1-1389-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.89	.547	60.3	2.374	4	14	460.1-1389-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	44.1	1.736	3	14	460.1-1400-042A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	460.1-1400-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	114.1	4.492	8	14	460.1-1400-105A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	199.9	7.870	151	5.945	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.10	.555	68.9	2.713	4	16	460.1-1410-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.20	.559	115.7	4.555	8	16	460.1-1420-107A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.25	.561	44.9	1.768	3	16	460.1-1425-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	460.1-1425-071A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.25	.561	116.1	4.571	8	16	460.1-1425-107A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.29	.563	45.0	1.772	3	16	460.1-1429-043A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1429-072A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.29	.563	116.4	4.583	8	16	460.1-1429-107A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.30	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1430-072A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	45.7	1.799	3	16	460.1-1450-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	460.1-1450-073A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	118.2	4.654	8	16	460.1-1450-109A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.60	.575	68.4	2.693	4	16	460.1-1460-073A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.68	.578	46.2	1.819	3	16	460.1-1468-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.68	.578	68.3	2.689	4	16	460.1-1468-073A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.70	.579	119.8	4.717	8	16	460.1-1470-110A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.75	.581	68.3	2.689	4	16	460.1-1475-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.80	.583	46.6	1.835	3	16	460.1-1480-044A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.80	.583	68.2	2.685	4	16	460.1-1480-067A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.2	1.858	3	16	460.1-1500-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	460.1-1500-068A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	122.2	4.811	8	16	460.1-1500-113A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
15.08	.594	47.5	1.870	3	16	460.1-1508-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
15.08	.594	67.9	2.673	4	16	460.1-1508-068A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.08	.594	122.9	4.839	8	16	460.1-1508-113A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
15.10	.594	47.6	1.874	3	16	460.1-1510-045A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
15.10	.594	67.9	2.673	4	16	460.1-1510-068A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.10	.594	123.1	4.846	8	16	460.1-1510-113A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.25	.600	67.8	2.669	4	16	460.1-1525-069A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.30	.602	67.7	2.665	4	16	460.1-1530-069A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	48.8	1.921	3	16	460.1-1550-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	460.1-1550-070A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	126.3	4.972	8	16	460.1-1550-116A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.60	.614	67.4	2.654	4	16	460.1-1560-070A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.70	.618	127.9	5.035	8	16	460.1-1570-118A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	460.1-1580-047A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	460.1-1580-071A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



							P	M	K	N	S	H	Rozměry v mm, inch											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
15.88	.625	49.1	1.933	3	16	460.1-1588-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.88	.625	67.1	2.642	4	16	460.1-1588-071A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.88	.625	129.4	5.094	8	16	460.1-1588-119A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.6	8.843	172	6.772	2.4	.094	20	290	COROMANT
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	460.1-1600-048A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	460.1-1600-072A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.00	.630	130.4	5.134	8	16	460.1-1600-120A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.6	8.843	172	6.772	2.4	.094	20	290	COROMANT
16.10	.634	76.9	3.028	4	18	460.1-1610-072A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.6	5.535	93	3.661	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.27	.641	51.2	2.016	3	18	460.1-1627-049A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.6	4.748	73	2.874	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
16.27	.641	76.7	3.020	4	18	460.1-1627-081A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.6	5.535	93	3.661	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.50	.650	52.0	2.047	3	18	460.1-1650-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	460.1-1650-074A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.67	.656	52.5	2.067	3	18	460.1-1667-050A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.67	.656	76.3	3.004	4	18	460.1-1667-075A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.80	.661	76.2	3.000	4	18	460.1-1680-076A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.00	.669	53.5	2.106	3	18	460.1-1700-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	460.1-1700-077A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.00	.669	138.5	5.453	8	18	460.1-1700-128A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.5	9.587	194	7.638	2.5	.098	20	290	COROMANT
17.07	.672	53.7	2.114	3	18	460.1-1707-051A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
17.07	.672	75.9	2.988	4	18	460.1-1707-077A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.46	.687	75.5	2.972	4	18	460.1-1746-079A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	55.1	2.169	3	18	460.1-1750-053A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	460.1-1750-079A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	142.6	5.614	8	18	460.1-1750-131A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.4	9.583	194	7.638	2.6	.102	20	290	COROMANT
17.80	.701	75.2	2.961	4	18	460.1-1780-080A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.86	.703	55.1	2.169	3	18	460.1-1786-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	56.7	2.232	3	18	460.1-1800-054A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	460.1-1800-081A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
18.00	.709	146.7	5.776	8	18	460.1-1800-135A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.3	9.579	194	7.638	2.7	.106	20	290	COROMANT
18.26	.719	57.5	2.264	3	20	460.1-1826-055A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.3	5.051	79	3.110	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.26	.719	86.4	3.402	4	20	460.1-1826-082A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.3	5.917	101	3.976	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
18.50	.728	58.3	2.295	3	20	460.1-1850-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.50	.728	86.2	3.394	4	20	460.1-1850-083A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.65	.734	58.7	2.311	3	20	460.1-1865-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.65	.734	86.1	3.390	4	20	460.1-1865-084A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.80	.740	59.2	2.331	3	20	460.1-1880-056A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.00	.748	59.8	2.354	3	20	460.1-1900-057A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.00	.748	85.8	3.378	4	20	460.1-1900-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
19.00	.748	154.8	6.094	8	20	460.1-1900-143A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.2	10.480	215	8.465	2.8	.110	20	290	COROMANT
19.05	.750	60.0	2.362	3	20	460.1-1905-057A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.05	.750	85.8	3.378	4	20	460.1-1905-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
19.25	.758	85.6	3.370	4	20	460.1-1925-087A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.50	.768	61.4	2.417	3	20	460.1-1950-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
19.50	.768	85.4	3.362	4	20	460.1-1950-088A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.50	.768	158.9	6.256	8	20	460.1-1950-146A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.1	10.476	215	8.465	2.9	.114	20	290	COROMANT
19.80	.780	62.4	2.457	3	20	460.1-1980-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	20	290	DIN 6537 K
19.80	.780	85.2	3.354	4	20	460.1-1980-089A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	20	290	DIN 6537 L
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	460.1-2000-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	20	290	DIN 6537 K
20.00	.787	85.0	3.346	4	20	460.1-2000-090A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	20	290	DIN 6537 L
20.00	.787	163.0	6.417	8	20	460.1-2000-150A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.0	10.472	215	8.465	3.0	.118	20	290	COROMANT

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	460.1-0300-009A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	DIN 6537 K
3.00	.118	15.4	.606	5	6	460.1-0300-015A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	DIN 6537 L
3.10	.122	9.7	.382	3	6	460.1-0310-009A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	DIN 6537 K
3.10	.122	15.9	.626	5	6	460.1-0310-016A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	DIN 6537 L
3.18	.125	10.0	.394	3	6	460.1-0318-010A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.18	.125	16.3	.642	5	6	460.1-0318-016A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.20	.126	10.1	.398	3	6	460.1-0320-010A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	460.1-0320-016A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	460.1-0330-010A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	460.1-0330-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.40	.134	10.7	.421	3	6	460.1-0340-010A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.40	.134	17.5	.689	5	6	460.1-0340-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.50	.138	11.0	.433	3	6	460.1-0350-011A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.50	.138	18.0	.709	5	6	460.1-0350-018A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.57	.141	11.2	.441	3	6	460.1-0357-011A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.60	.142	11.3	.445	3	6	460.1-0360-011A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.70	.146	11.6	.457	3	6	460.1-0370-011A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.70	.146	19.0	.748	5	6	460.1-0370-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.80	.150	11.9	.469	3	6	460.1-0380-011A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	DIN 6537 K
3.80	.150	19.5	.768	5	6	460.1-0380-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	36	1.417	0.5	.020	DIN 6537 L
3.90	.154	12.3	.484	3	6	460.1-0390-012A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
3.97	.156	12.5	.492	3	6	460.1-0397-012A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
3.97	.156	20.4	.803	5	6	460.1-0397-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.00	.157	12.6	.496	3	6	460.1-0400-012A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.00	.157	20.6	.811	5	6	460.1-0400-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.10	.161	12.9	.508	3	6	460.1-0410-012A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.10	.161	21.1	.831	5	6	460.1-0410-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.20	.165	13.2	.520	3	6	460.1-0420-013A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.20	.165	21.6	.850	5	6	460.1-0420-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.30	.169	13.5	.531	3	6	460.1-0430-013A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.30	.169	22.1	.870	5	6	460.1-0430-022A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.37	.172	13.7	.539	3	6	460.1-0437-013A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	460.1-0437-022A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.40	.173	13.8	.543	3	6	460.1-0440-013A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.40	.173	22.6	.890	5	6	460.1-0440-022A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.50	.177	14.2	.559	3	6	460.1-0450-014A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	460.1-0450-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.60	.181	14.5	.571	3	6	460.1-0460-014A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.60	.181	23.7	.933	5	6	460.1-0460-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.70	.185	14.6	.575	3	6	460.1-0470-014A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.70	.185	24.2	.953	5	6	460.1-0470-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.76	.187	15.0	.591	3	6	460.1-0476-014A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.76	.187	24.5	.965	5	6	460.1-0476-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
4.80	.189	15.1	.594	3	6	460.1-0480-014A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.80	.189	24.7	.972	5	6	460.1-0480-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
4.90	.193	15.4	.606	3	6	460.1-0490-015A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.90	.193	25.2	.992	5	6	460.1-0490-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
5.00	.197	15.7	.618	3	6	460.1-0500-015A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
5.00	.197	25.7	1.012	5	6	460.1-0500-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
5.10	.201	16.0	.630	3	6	460.1-0510-015A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
5.10	.201	26.2	1.032	5	6	460.1-0510-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



								P	M	K	N	S	H	Rozměry v mm, inch									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
5.16	.203	16.2	.638	3	6	460.1-0516-016A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.16	.203	26.5	1.043	5	6	460.1-0516-026A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.20	.205	16.4	.646	3	6	460.1-0520-016A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	460.1-0520-026A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.50	.217	17.3	.681	3	6	460.1-0550-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.50	.217	28.3	1.114	5	6	460.1-0550-028A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.56	.219	17.5	.689	3	6	460.1-0556-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.56	.219	28.6	1.126	5	6	460.1-0556-028A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.60	.220	17.6	.693	3	6	460.1-0560-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.60	.220	28.8	1.134	5	6	460.1-0560-028A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.80	.228	17.6	.693	3	6	460.1-0580-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	460.1-0580-029A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
5.95	.234	17.3	.681	2	6	460.1-0595-018A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
5.95	.234	30.6	1.205	5	6	460.1-0595-030A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
6.00	.236	18.9	.744	3	6	460.1-0600-018A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	460.1-0600-030A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
6.10	.240	19.2	.756	3	8	460.1-0610-018A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.10	.240	31.4	1.236	5	8	460.1-0610-031A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.20	.244	19.5	.768	3	8	460.1-0620-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.20	.244	31.9	1.256	5	8	460.1-0620-031A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.30	.248	19.8	.780	3	8	460.1-0630-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.35	.250	20.0	.787	3	8	460.1-0635-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.35	.250	32.7	1.287	5	8	460.1-0635-032A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.40	.252	20.1	.791	3	8	460.1-0640-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.50	.256	20.5	.807	3	8	460.1-0650-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.50	.256	33.5	1.319	5	8	460.1-0650-033A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.60	.260	20.8	.819	3	8	460.1-0660-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.60	.260	34.0	1.339	5	8	460.1-0660-033A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.70	.264	21.1	.831	3	8	460.1-0670-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.70	.264	34.5	1.358	5	8	460.1-0670-034A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.75	.266	21.2	.835	3	8	460.1-0675-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.75	.266	34.7	1.366	5	8	460.1-0675-034A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.80	.268	21.4	.843	3	8	460.1-0680-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.80	.268	35.0	1.378	5	8	460.1-0680-034A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.90	.272	21.7	.854	3	8	460.1-0690-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.90	.272	35.5	1.398	5	8	460.1-0690-035A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
7.00	.276	22.0	.866	3	8	460.1-0700-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
7.00	.276	36.0	1.417	5	8	460.1-0700-035A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
7.10	.280	22.3	.878	3	8	460.1-0710-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	DIN 6537 K
7.14	.281	22.5	.886	3	8	460.1-0714-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.14	.281	36.8	1.449	5	8	460.1-0714-036A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.30	.287	23.0	.906	3	8	460.1-0730-022A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.30	.287	37.6	1.480	5	8	460.1-0730-037A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.40	.291	23.3	.917	3	8	460.1-0740-022A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.40	.291	38.1	1.500	5	8	460.1-0740-037A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.50	.295	23.6	.929	3	8	460.1-0750-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.50	.295	38.6	1.520	5	8	460.1-0750-038A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.54	.297	23.7	.933	3	8	460.1-0754-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.54	.297	38.8	1.528	5	8	460.1-0754-038A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.70	.303	24.2	.953	3	8	460.1-0770-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.80	.307	24.6	.969	3	8	460.1-0780-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.80	.307	40.2	1.583	5	8	460.1-0780-039A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	Rozměry v mm, inch DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
7.90	.311	24.9	.980	3	8	460.1-0790-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.90	.311	40.7	1.602	5	8	460.1-0790-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
7.94	.313	25.0	.984	3	8	460.1-0794-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.94	.313	40.9	1.610	5	8	460.1-0794-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
8.00	.315	25.2	.992	3	8	460.1-0800-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
8.00	.315	41.2	1.622	5	8	460.1-0800-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
8.10	.319	25.5	1.004	3	10	460.1-0810-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.10	.319	41.7	1.642	5	10	460.1-0810-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.20	.323	25.8	1.016	3	10	460.1-0820-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.20	.323	42.2	1.661	5	10	460.1-0820-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.33	.328	26.2	1.032	3	10	460.1-0833-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.40	.331	26.4	1.039	3	10	460.1-0840-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.40	.331	43.2	1.701	5	10	460.1-0840-042A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.50	.335	26.8	1.055	3	10	460.1-0850-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.50	.335	43.8	1.724	5	10	460.1-0850-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.60	.339	27.1	1.067	3	10	460.1-0860-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.60	.339	44.3	1.744	5	10	460.1-0860-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.70	.343	27.4	1.079	3	10	460.1-0870-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.70	.343	44.8	1.764	5	10	460.1-0870-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.73	.344	27.5	1.083	3	10	460.1-0873-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.73	.344	44.9	1.768	5	10	460.1-0873-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.80	.346	27.7	1.091	3	10	460.1-0880-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.80	.346	45.3	1.783	5	10	460.1-0880-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.90	.350	45.8	1.803	5	10	460.1-0890-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.00	.354	28.3	1.114	3	10	460.1-0900-027A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
9.00	.354	46.3	1.823	5	10	460.1-0900-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.10	.358	46.8	1.843	5	10	460.1-0910-046A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.30	.366	29.3	1.154	3	10	460.1-0930-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.30	.366	47.9	1.886	5	10	460.1-0930-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.40	.370	29.6	1.165	3	10	460.1-0940-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.40	.370	48.4	1.906	5	10	460.1-0940-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.50	.374	29.9	1.177	3	10	460.1-0950-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	460.1-0950-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.53	.375	30.0	1.181	3	10	460.1-0953-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.53	.375	48.6	1.913	5	10	460.1-0953-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.60	.378	30.2	1.189	3	10	460.1-0960-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	460.1-0960-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.70	.382	30.5	1.201	3	10	460.1-0970-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.70	.382	48.4	1.906	4	10	460.1-0970-049A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.80	.386	30.9	1.217	3	10	460.1-0980-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	460.1-0980-049A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
9.92	.391	48.1	1.894	4	10	460.1-0992-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
10.00	.394	31.5	1.240	3	10	460.1-1000-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	460.1-1000-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
10.10	.398	31.8	1.252	3	12	460.1-1010-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.10	.398	52.0	2.047	5	12	460.1-1010-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.20	.402	32.1	1.264	3	12	460.1-1020-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.20	.402	52.5	2.067	5	12	460.1-1020-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.30	.406	32.4	1.276	3	12	460.1-1030-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.30	.406	53.0	2.087	5	12	460.1-1030-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.32	.406	53.1	2.091	5	12	460.1-1032-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
10.40	.409	32.7	1.287	3	12	460.1-1040-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.40	.409	53.5	2.106	5	12	460.1-1040-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.50	.413	33.1	1.303	3	12	460.1-1050-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.50	.413	54.1	2.130	5	12	460.1-1050-053A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
10.60	.417	33.4	1.315	3	12	460.1-1060-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.72	.422	33.7	1.327	3	12	460.1-1072-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.72	.422	55.2	2.173	5	12	460.1-1072-054A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
10.80	.425	34.0	1.339	3	12	460.1-1080-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
11.00	.433	34.6	1.362	3	12	460.1-1100-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
11.00	.433	56.6	2.228	5	12	460.1-1100-055A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
11.11	.437	35.0	1.378	3	12	460.1-1111-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.11	.437	57.2	2.252	5	12	460.1-1111-056A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.20	.441	35.3	1.390	3	12	460.1-1120-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	460.1-1120-056A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.40	.449	35.9	1.413	3	12	460.1-1140-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.40	.449	57.3	2.256	5	12	460.1-1140-057A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.50	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1150-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1150-058A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.60	.457	36.5	1.437	3	12	460.1-1160-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.60	.457	57.1	2.248	4	12	460.1-1160-058A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.80	.465	37.2	1.465	3	12	460.1-1180-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	460.1-1180-059A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
11.91	.469	56.7	2.232	4	12	460.1-1191-060A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
12.00	.472	37.8	1.488	3	12	460.1-1200-036A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	460.1-1200-060A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
12.10	.476	38.1	1.500	3	14	460.1-1210-036A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.10	.476	62.3	2.453	5	14	460.1-1210-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	DIN 6537 L
12.20	.480	38.4	1.512	3	14	460.1-1220-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	460.1-1220-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	DIN 6537 L
12.30	.484	38.7	1.524	3	14	460.1-1230-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	460.1-1250-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	460.1-1250-063A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
12.70	.500	40.0	1.575	3	14	460.1-1270-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	460.1-1270-064A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
12.80	.504	40.3	1.587	3	14	460.1-1280-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	460.1-1280-064A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
13.00	.512	40.9	1.610	3	14	460.1-1300-039A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	460.1-1300-065A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
13.10	.516	41.2	1.622	3	14	460.1-1310-039A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	460.1-1310-066A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.49	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1349-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.49	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1349-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.50	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1350-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1350-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	460.1-1380-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	DIN 6537 K
14.00	.551	44.1	1.736	3	14	460.1-1400-042A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	460.1-1400-063A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	DIN 6537 L
14.25	.561	44.9	1.768	3	16	460.1-1425-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	460.1-1425-071A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	DIN 6537 L
14.29	.563	45.0	1.772	3	16	460.1-1429-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1429-072A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 460

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	H GC34	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
14.50	.571	45.7	1.799	3	16	460.1-1450-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	460.1-1450-073A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	DIN 6537 L
14.68	.578	46.2	1.819	3	16	460.1-1468-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
14.80	.583	46.6	1.835	3	16	460.1-1480-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
15.00	.591	47.2	1.858	3	16	460.1-1500-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	460.1-1500-068A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	DIN 6537 L
15.10	.594	47.6	1.874	3	16	460.1-1510-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	DIN 6537 K
15.50	.610	48.8	1.921	3	16	460.1-1550-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	460.1-1550-070A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	DIN 6537 L
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	460.1-1580-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	460.1-1580-071A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	DIN 6537 L
15.88	.625	49.1	1.933	3	16	460.1-1588-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	460.1-1600-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	460.1-1600-072A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	DIN 6537 L
16.27	.641	51.2	2.016	3	18	460.1-1627-049A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.6	4.748	73	2.874	2.4	.094	DIN 6537 K
16.50	.650	52.0	2.047	3	18	460.1-1650-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	460.1-1650-074A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
16.67	.656	52.5	2.067	3	18	460.1-1667-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
16.67	.656	76.3	3.004	4	18	460.1-1667-075A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
17.00	.669	53.5	2.106	3	18	460.1-1700-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	460.1-1700-077A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
17.07	.672	53.7	2.114	3	18	460.1-1707-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
17.46	.687	75.5	2.972	4	18	460.1-1746-079A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	DIN 6537 L
17.50	.689	55.1	2.169	3	18	460.1-1750-053A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	460.1-1750-079A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	DIN 6537 L
17.80	.701	55.2	2.173	3	18	460.1-1780-053A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	DIN 6537 K
18.00	.709	56.7	2.232	3	18	460.1-1800-054A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	460.1-1800-081A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	DIN 6537 L
18.50	.728	58.3	2.295	3	20	460.1-1850-056A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	DIN 6537 K
19.00	.748	59.8	2.354	3	20	460.1-1900-057A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	DIN 6537 K
19.00	.748	85.8	3.378	4	20	460.1-1900-086A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	DIN 6537 L
19.50	.768	61.4	2.417	3	20	460.1-1950-059A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	DIN 6537 K
19.50	.768	85.4	3.362	4	20	460.1-1950-088A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	DIN 6537 L
19.80	.780	85.2	3.354	4	20	460.1-1980-089A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	DIN 6537 L
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	460.1-2000-060A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	DIN 6537 K
20.00	.787	85.0	3.346	4	20	460.1-2000-090A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	DIN 6537 L

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

CoroDrill® 860-GM

Vysoce výkonné vrtáky optimalizované pro obrábění různorodých materiálů

Použití

- Pro široké spektrum obráběných materiálů a všechna průmyslová odvětví, např. všeobecné strojírenství, výrobu forem a zápustek, automobilový průmysl nebo výrobu energetických zařízení
- Vnitřní nebo vnější přívod řezné kapaliny

O C

Oblast použití dle ISO:

P M K N S H



Charakteristika a výhody

- Leštěné drážky pro odvod třísek zajišťující jejich účinné odvádění
- Vysoká produktivita a konzistentní životnost nástrojů
- Mimořádně široké uplatnění bez kompromisů v kvalitě
- Vynikající kvalita obrobené díry
- Vysoká rychlost penetrace
- Nízké řezné síly

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Doporučení

Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel.
Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 20 barů.

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.00	.118	24.5	.965	8	6	860.1-0300-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016
3.10	.122	9.9	.390	3	6	860.1-0310-009A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.10	.122	16.1	.634	5	6	860.1-0310-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.10	.122	25.4	1.000	8	6	860.1-0310-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016
3.17	.125	10.1	.398	3	6	860.1-0317-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.18	.125	26.0	1.024	8	6	860.1-0318-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.20	.126	10.2	.402	3	6	860.1-0320-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.20	.126	16.6	.654	5	6	860.1-0320-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.20	.126	26.2	1.032	8	6	860.1-0320-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.30	.130	27.0	1.063	8	6	860.1-0330-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-017A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.40	.134	27.8	1.094	8	6	860.1-0340-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.45	.136	11.0	.433	3	6	860.1-0345-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.45	.136	17.9	.705	5	6	860.1-0345-017A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	28.6	1.126	8	6	860.1-0350-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.57	.141	11.4	.449	3	6	860.1-0357-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.57	.141	18.5	.728	5	6	860.1-0357-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.57	.141	28.9	1.138	8	6	860.1-0357-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.60	.142	11.5	.453	3	6	860.1-0360-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.60	.142	18.7	.736	5	6	860.1-0360-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	11.8	.465	3	6	860.1-0370-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.70	.146	19.2	.756	5	6	860.1-0370-019A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	28.8	1.134	7	6	860.1-0370-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.80	.150	12.1	.476	3	6	860.1-0380-012A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024
3.80	.150	19.7	.776	5	6	860.1-0380-019A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024
3.80	.150	31.1	1.224	8	6	860.1-0380-031A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.5	3.524	48	1.890	0.5	.020
3.90	.154	12.4	.488	3	6	860.1-0390-012A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
3.97	.156	20.6	.811	5	6	860.1-0397-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
3.97	.156	32.5	1.280	8	6	860.1-0397-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.00	.157	32.7	1.287	8	6	860.1-0400-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-021A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.10	.161	33.5	1.319	8	6	860.1-0410-033A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.20	.165	13.4	.528	3	6	860.1-0420-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.20	.165	21.8	.858	5	6	860.1-0420-021A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.20	.165	34.4	1.354	8	6	860.1-0420-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.30	.169	22.3	.878	5	6	860.1-0430-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.30	.169	35.2	1.386	8	6	860.1-0430-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.36	.172	13.9	.547	3	6	860.1-0436-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.36	.172	22.6	.890	5	6	860.1-0436-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.37	.172	35.8	1.409	8	6	860.1-0437-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.40	.173	14.0	.551	3	6	860.1-0440-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.50	.177	36.8	1.449	8	6	860.1-0450-036A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028
4.55	.179	14.5	.571	3	6	860.1-0455-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.60	.181	37.6	1.480	8	6	860.1-0460-037A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028
4.70	.185	14.6	.575	3	6	860.1-0470-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.70	.185	24.4	.961	5	6	860.1-0470-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.70	.185	38.5	1.516	8	6	860.1-0470-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028
4.76	.187	15.1	.594	3	6	860.1-0476-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.76	.187	24.7	.972	5	6	860.1-0476-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	44	1.732	0.8	.031
4.76	.187	38.9	1.532	8	6	860.1-0476-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	62	2.441	0.7	.028
4.80	.189	15.3	.602	3	6	860.1-0480-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.80	.189	24.9	.980	5	6	860.1-0480-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
4.80	.189	39.3	1.547	8	6	860.1-0480-039A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028
4.90	.193	15.6	.614	3	6	860.1-0490-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.90	.193	25.4	1.000	5	6	860.1-0490-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.00	.197	40.9	1.610	8	6	860.1-0500-040A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.10	.201	41.7	1.642	8	6	860.1-0510-041A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.16	.203	16.4	.646	3	6	860.1-0516-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.16	.203	26.7	1.051	5	6	860.1-0516-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	42.5	1.673	8	6	860.1-0520-042A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.30	.209	27.2	1.071	5	6	860.1-0525-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	16.6	.654	3	6	860.1-0530-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.30	.209	27.5	1.083	5	6	860.1-0530-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	43.4	1.709	8	6	860.1-0530-043A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.40	.213	16.5	.650	3	6	860.1-0540-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.40	.213	28.0	1.102	5	6	860.1-0540-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.40	.213	44.2	1.740	8	6	860.1-0540-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.50	.217	16.4	.646	2	6	860.1-0550-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.55	.219	45.0	1.772	8	6	860.1-0550-045A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.56	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0555-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.56	.219	16.4	.646	2	6	860.1-0556-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.56	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0556-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.56	.219	45.5	1.791	8	6	860.1-0556-045A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.60	.220	16.3	.642	2	6	860.1-0560-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.60	.220	45.8	1.803	8	6	860.1-0560-045A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.70	.224	16.2	.638	2	6	860.1-0570-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.70	.224	29.5	1.161	5	6	860.1-0570-029A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.70	.224	46.6	1.835	8	6	860.1-0570-046A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.80	.228	16.2	.638	2	6	860.1-0580-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.80	.228	30.1	1.185	5	6	860.1-0580-030A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	80.9	3.187	44	1.732	1.1	.042
5.80	.228	47.5	1.870	8	6	860.1-0580-047A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.90	.232	16.1	.634	2	6	860.1-0590-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.90	.232	48.3	1.902	8	6	860.1-0590-048A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.95	.234	16.0	.630	2	6	860.1-0595-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	64.9	2.556	28	1.102	1.1	.043

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
6.00	.236	16.0	.630	2	6	860.1-0600-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	64.9	2.555	28	1.102	1.1	.043
6.00	.236	31.1	1.224	5	6	860.1-0600-031A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	80.9	3.185	44	1.732	1.1	.043
6.00	.236	49.1	1.933	8	6	860.1-0600-049A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.044
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.044
6.10	.240	49.9	1.965	8	8	860.1-0610-049A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.066	34	1.339	1.1	.044
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.1	.044
6.20	.244	50.7	1.996	8	8	860.1-0620-050A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.30	.248	20.0	.787	3	8	860.1-0630-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.065	34	1.339	1.1	.045
6.30	.248	32.6	1.283	5	8	860.1-0630-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.1	.045
6.30	.248	51.5	2.028	8	8	860.1-0630-051A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.35	.250	20.2	.795	3	8	860.1-0635-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.065	34	1.339	1.2	.045
6.35	.250	32.9	1.295	5	8	860.1-0635-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.2	.045
6.35	.250	52.0	2.047	8	8	860.1-0635-051A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.40	.252	20.4	.803	3	8	860.1-0640-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.2	.046
6.40	.252	33.2	1.307	5	8	860.1-0640-033A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.2	.046
6.40	.252	52.4	2.063	8	8	860.1-0640-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.50	.256	20.7	.815	3	8	860.1-0650-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.2	.047
6.50	.256	33.7	1.327	5	8	860.1-0650-033A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.536	53	2.087	1.2	.047
6.50	.256	53.2	2.094	8	8	860.1-0650-053A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.60	.260	20.6	.811	3	8	860.1-0660-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	34	1.339	1.2	.047
6.60	.260	34.2	1.346	5	8	860.1-0660-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
6.60	.260	54.0	2.126	8	8	860.1-0660-054A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.70	.264	20.5	.807	3	8	860.1-0670-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.048
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.048
6.70	.264	54.8	2.157	8	8	860.1-0670-054A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.75	.266	20.5	.807	3	8	860.1-0675-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.048
6.75	.266	35.0	1.378	5	8	860.1-0675-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.2	.048
6.80	.268	20.4	.803	3	8	860.1-0680-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.049
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.2	.049
6.80	.268	55.6	2.189	8	8	860.1-0680-055A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
6.90	.272	20.3	.799	2	8	860.1-0690-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.061	34	1.339	1.3	.049
6.90	.272	35.8	1.409	5	8	860.1-0690-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.3	.049
6.90	.272	56.5	2.224	8	8	860.1-0690-056A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.00	.276	22.3	.878	3	8	860.1-0700-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.060	41	1.614	1.3	.050
7.00	.276	36.3	1.429	5	8	860.1-0700-036A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.3	.050
7.00	.276	57.3	2.256	8	8	860.1-0700-057A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.10	.280	22.6	.890	3	8	860.1-0710-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051
7.10	.280	36.8	1.449	5	8	860.1-0710-036A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051
7.10	.280	58.1	2.287	8	8	860.1-0710-058A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.14	.281	22.7	.894	3	8	860.1-0714-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051
7.14	.281	58.4	2.299	8	8	860.1-0714-058A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.052
7.20	.283	37.3	1.469	5	8	860.1-0720-037A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.531	53	2.087	1.3	.052
7.30	.287	23.2	.913	3	8	860.1-0730-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.058	41	1.614	1.3	.052
7.30	.287	37.8	1.488	5	8	860.1-0730-037A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.3	.052
7.40	.291	23.5	.925	3	8	860.1-0740-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.057	41	1.614	1.3	.053
7.40	.291	38.3	1.508	5	8	860.1-0740-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.3	.053
7.40	.291	60.5	2.382	8	8	860.1-0740-060A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.50	.295	23.9	.941	3	8	860.1-0750-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.057	41	1.614	1.4	.054
7.50	.295	38.8	1.528	5	8	860.1-0750-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.529	53	2.087	1.4	.054
7.50	.295	61.4	2.417	8	8	860.1-0750-061A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.54	.297	24.0	.945	3	8	860.1-0754-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.056	41	1.614	1.4	.054
7.60	.299	24.2	.953	3	8	860.1-0760-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.056	41	1.614	1.4	.054
7.60	.299	38.7	1.524	5	10	860.1-0760-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	91	3.583	89.6	3.528	53	2.087	1.4	.054

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.055	41	1.614	1.4	.055
7.70	.303	63.0	2.480	8	8	860.1-0770-063A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.056
7.80	.307	38.6	1.520	4	8	860.1-0780-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.527	53	2.087	1.4	.056
7.80	.307	63.8	2.512	8	8	860.1-0780-063A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.90	.311	25.1	.988	3	8	860.1-0790-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.057
7.90	.311	64.6	2.543	8	8	860.1-0790-064A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
7.94	.313	25.3	.996	3	8	860.1-0794-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.053	41	1.614	1.4	.057
7.94	.313	38.4	1.512	4	8	860.1-0794-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.526	53	2.087	1.4	.057
7.94	.313	65.0	2.559	8	8	860.1-0794-064A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
8.00	.315	25.5	1.004	3	8	860.1-0800-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.5	3.053	41	1.614	1.5	.057
8.00	.315	38.4	1.512	4	8	860.1-0800-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.5	3.525	53	2.087	1.5	.057
8.00	.315	65.5	2.579	8	8	860.1-0800-065A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
8.10	.319	25.8	1.016	3	10	860.1-0810-025A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.5	.058
8.10	.319	42.0	1.654	5	10	860.1-0810-041A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.997	61	2.402	1.5	.058
8.10	.319	66.3	2.610	8	10	860.1-0810-066A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.20	.323	26.1	1.028	3	10	860.1-0820-026A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059
8.20	.323	42.5	1.673	5	10	860.1-0820-042A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059
8.20	.323	67.1	2.642	8	10	860.1-0820-067A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	43.0	1.693	5	10	860.1-0830-043A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059
8.30	.327	67.9	2.673	8	10	860.1-0830-067A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.060
8.40	.331	43.5	1.713	5	10	860.1-0840-043A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.995	61	2.402	1.5	.060
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.5	.061
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.994	61	2.402	1.5	.061
8.50	.335	69.5	2.736	8	10	860.1-0850-069A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.60	.339	27.4	1.079	3	10	860.1-0860-027A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.60	.339	44.6	1.756	5	10	860.1-0860-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.6	.062
8.60	.339	70.4	2.772	8	10	860.1-0860-070A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.70	.343	27.7	1.091	3	10	860.1-0870-027A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.70	.343	45.0	1.772	5	10	860.1-0870-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.993	61	2.402	1.6	.062
8.70	.343	71.2	2.803	8	10	860.1-0870-071A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.73	.344	27.8	1.094	3	10	860.1-0873-027A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.73	.344	71.4	2.811	8	10	860.1-0873-071A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.4	5.922	106	4.173	1.6	.063
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.80	.346	44.9	1.768	5	10	860.1-0880-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063
8.90	.350	28.3	1.114	3	10	860.1-0890-028A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.440	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	44.7	1.760	4	10	860.1-0900-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.6	.064
9.00	.354	73.6	2.898	8	10	860.1-0900-073A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.4	5.920	106	4.173	1.6	.064
9.13	.359	29.1	1.146	3	10	860.1-0913-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.439	47	1.850	1.7	.065
9.20	.362	29.3	1.154	3	10	860.1-0920-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.438	47	1.850	1.7	.066
9.30	.366	29.6	1.165	3	10	860.1-0930-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.437	47	1.850	1.7	.067
9.30	.366	44.4	1.748	4	10	860.1-0930-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.989	61	2.402	1.7	.067
9.40	.370	44.4	1.748	4	10	860.1-0940-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.988	61	2.402	1.7	.067
9.40	.370	76.9	3.028	8	10	860.1-0940-076A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.917	106	4.173	1.7	.067
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.50	.374	44.3	1.744	4	10	860.1-0950-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.50	.374	77.7	3.059	8	10	860.1-0950-077A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.916	106	4.173	1.7	.068
9.52	.375	30.3	1.193	3	10	860.1-0952-030A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.52	.375	44.3	1.744	4	10	860.1-0952-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.52	.375	77.9	3.067	8	10	860.1-0952-077A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.916	106	4.173	1.7	.068
9.60	.378	30.2	1.189	3	10	860.1-0960-030A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.435	47	1.850	1.7	.069
9.60	.378	44.2	1.740	4	10	860.1-0960-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.986	61	2.402	1.7	.069

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
9.70	.382	30.1	1.185	3	10	860.1-0970-030A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.069
9.70	.382	44.1	1.736	4	10	860.1-0970-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.986	61	2.402	1.8	.069
9.70	.382	79.4	3.126	8	10	860.1-0970-079A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.915	106	4.173	1.8	.069
9.80	.386	30.0	1.181	3	10	860.1-0980-030A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.070
9.80	.386	44.0	1.732	4	10	860.1-0980-044A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.985	61	2.402	1.8	.070
9.80	.386	80.2	3.157	8	10	860.1-0980-080A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.914	106	4.173	1.8	.070
9.90	.390	30.0	1.181	3	10	860.1-0990-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.433	47	1.850	1.8	.071
9.90	.390	44.0	1.732	4	10	860.1-0990-043A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.984	61	2.402	1.8	.071
9.92	.391	30.0	1.181	3	10	860.1-0992-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.433	47	1.850	1.8	.071
9.92	.391	81.2	3.197	8	10	860.1-0992-081A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.913	106	4.173	1.8	.071
10.00	.394	29.9	1.177	2	10	860.1-1000-029A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.432	47	1.850	1.8	.072
10.00	.394	43.9	1.728	4	10	860.1-1000-043A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.983	61	2.402	1.8	.072
10.00	.394	81.8	3.220	8	10	860.1-1000-081A1-GM	★		★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.913	106	4.173	1.8	.072
10.10	.398	32.1	1.264	3	12	860.1-1010-032A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	89	3.504	87.2	3.432	55	2.165	1.8	.072
10.10	.398	52.3	2.059	5	12	860.1-1010-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	103	4.055	101.2	3.983	71	2.795	1.8	.072
10.10	.398	82.6	3.252	8	12	860.1-1010-082A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	152	5.984	150.2	5.912	128	5.039	1.8	.072
10.20	.402	32.5	1.280	3	12	860.1-1020-032A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	1.9	.073
10.20	.402	52.9	2.083	5	12	860.1-1020-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.573	71	2.795	1.9	.073
10.20	.402	83.5	3.287	8	12	860.1-1020-083A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.014	128	5.039	1.9	.073
10.30	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1030-032A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	1.9	.074
10.30	.406	52.9	2.083	5	12	860.1-1030-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.30	.406	84.3	3.319	8	12	860.1-1030-084A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.013	128	5.039	1.9	.074
10.32	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1032-032A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	1.9	.074
10.32	.406	52.9	2.083	5	12	860.1-1032-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.40	.409	33.1	1.303	3	12	860.1-1040-033A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.40	.409	52.8	2.079	5	12	860.1-1040-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.50	.413	52.7	2.075	5	12	860.1-1050-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.570	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	85.9	3.382	8	12	860.1-1050-085A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.011	128	5.039	1.9	.075
10.60	.417	33.7	1.327	3	12	860.1-1060-033A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.940	55	2.165	1.9	.076
10.70	.421	34.0	1.339	3	12	860.1-1070-034A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.939	55	2.165	1.9	.077
10.70	.421	52.5	2.067	4	12	860.1-1070-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.569	71	2.795	1.9	.077
10.71	.422	34.1	1.343	3	12	860.1-1071-034A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.939	55	2.165	1.9	.077
10.71	.422	52.5	2.067	4	12	860.1-1071-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.569	71	2.795	1.9	.077
10.80	.425	34.4	1.354	3	12	860.1-1080-034A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.938	55	2.165	2.0	.077
10.80	.425	52.5	2.067	4	12	860.1-1080-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.568	71	2.795	2.0	.077
10.80	.425	88.4	3.480	8	12	860.1-1080-088A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.009	128	5.039	2.0	.077
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079
11.00	.433	52.3	2.059	4	12	860.1-1100-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079
11.00	.433	90.0	3.543	8	12	860.1-1100-090A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.008	128	5.039	2.0	.079
11.10	.437	35.3	1.390	3	12	860.1-1110-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.10	.437	52.2	2.055	4	12	860.1-1110-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.566	71	2.795	2.0	.080
11.10	.437	90.8	3.575	8	12	860.1-1110-090A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.007	128	5.039	2.0	.080
11.11	.437	35.4	1.394	3	12	860.1-1111-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.11	.437	52.2	2.055	4	12	860.1-1111-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.566	71	2.795	2.0	.080
11.20	.441	35.6	1.402	3	12	860.1-1120-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.20	.441	52.1	2.051	4	12	860.1-1120-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.565	71	2.795	2.0	.080
11.30	.445	52.1	2.051	4	12	860.1-1130-052A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.565	71	2.795	2.1	.081
11.50	.453	35.9	1.413	3	12	860.1-1150-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.933	55	2.165	2.1	.082
11.50	.453	51.9	2.043	4	12	860.1-1150-051A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.563	71	2.795	2.1	.082
11.50	.453	94.1	3.705	8	12	860.1-1150-094A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.9	7.004	128	5.039	2.1	.082
11.60	.457	35.8	1.409	3	12	860.1-1160-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.933	55	2.165	2.1	.083
11.70	.461	35.8	1.409	3	12	860.1-1170-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.932	55	2.165	2.1	.084
11.80	.465	35.7	1.406	3	12	860.1-1180-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.931	55	2.165	2.1	.085
11.80	.465	51.7	2.035	4	12	860.1-1180-051A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.561	71	2.795	2.1	.085
11.80	.465	96.5	3.799	8	12	860.1-1180-096A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.9	7.002	128	5.039	2.1	.085

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
11.90	.469	51.6	2.032	4	12	860.1-1190-051A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.085
11.90	.469	97.4	3.835	8	12	860.1-1190-097A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.8	7.001	128	5.039	2.2	.085
12.00	.472	35.6	1.402	2	12	860.1-1200-035A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.8	3.930	55	2.165	2.2	.086
12.00	.472	51.6	2.032	4	14	860.1-1200-051A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.086
12.00	.472	98.2	3.866	8	12	860.1-1200-098A1-GM	★		★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.8	7.001	128	5.039	2.2	.086
12.10	.476	56.7	2.232	4	14	860.1-1210-056A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	118	4.646	115.8	4.559	77	3.032	2.2	.087
12.20	.480	38.8	1.528	3	14	860.1-1220-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.125	60	2.362	2.2	.087
12.20	.480	56.6	2.228	4	14	860.1-1220-056A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.794	77	3.032	2.2	.087
12.30	.484	39.1	1.539	3	14	860.1-1230-039A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.124	60	2.362	2.2	.088
12.30	.484	100.6	3.961	8	14	860.1-1230-100A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.8	7.865	151	5.945	2.2	.088
12.40	.488	39.4	1.551	3	14	860.1-1240-039A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.124	60	2.362	2.3	.089
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	860.1-1250-039A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.123	60	2.362	2.3	.090
12.50	.492	56.4	2.220	4	14	860.1-1250-056A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.792	77	3.032	2.3	.090
12.50	.492	102.3	4.028	8	14	860.1-1250-102A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.863	151	5.945	2.3	.090
12.70	.500	39.2	1.543	3	14	860.1-1270-039A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091
12.70	.500	56.2	2.213	4	14	860.1-1270-056A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091
12.70	.500	103.9	4.091	8	14	860.1-1270-103A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.862	151	5.945	2.3	.091
12.80	.504	104.7	4.122	8	14	860.1-1280-104A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.861	151	5.945	2.3	.092
13.00	.512	39.0	1.535	3	14	860.1-1300-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.119	60	2.362	2.4	.093
13.00	.512	56.0	2.205	4	14	860.1-1300-055A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.6	4.789	77	3.032	2.4	.093
13.00	.512	106.4	4.189	8	14	860.1-1300-106A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.6	7.860	151	5.945	2.4	.093
13.10	.516	55.9	2.201	4	14	860.1-1310-055A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.6	4.788	77	3.032	2.4	.094
13.25	.522	38.8	1.528	2	14	860.1-1325-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.118	60	2.362	2.4	.095
13.30	.524	38.8	1.528	2	14	860.1-1330-036A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.117	60	2.362	2.4	.095
13.50	.531	38.6	1.520	2	14	860.1-1350-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.116	60	2.362	2.5	.097
13.50	.531	55.6	2.189	4	14	860.1-1350-055A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.5	4.785	77	3.032	2.5	.097
13.50	.531	110.5	4.350	8	14	860.1-1350-110A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.856	151	5.945	2.5	.097
13.75	.541	38.4	1.512	2	14	860.1-1375-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.114	60	2.362	2.5	.099
13.80	.543	112.9	4.445	8	14	860.1-1380-112A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.854	151	5.945	2.5	.099
14.00	.551	38.2	1.504	2	14	860.1-1400-038A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.112	60	2.362	2.5	.100
14.00	.551	55.2	2.173	3	16	860.1-1400-055A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	124	4.882	121.5	4.782	77	3.032	2.5	.100
14.00	.551	114.5	4.508	8	14	860.1-1400-114A1-GM	★		★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.852	151	5.945	2.5	.100
14.25	.561	42.4	1.669	2	16	860.1-1425-042A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.6	.102
14.25	.561	60.4	2.378	4	16	860.1-1425-060A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.4	5.134	83	3.268	2.6	.102
14.29	.563	42.4	1.669	2	16	860.1-1429-042A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.6	.102
14.50	.571	42.2	1.661	2	16	860.1-1450-042A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.424	65	2.559	2.6	.104
14.50	.571	60.2	2.370	4	16	860.1-1450-060A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.4	5.132	83	3.268	2.6	.104
15.00	.591	41.8	1.646	2	16	860.1-1500-041A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.3	4.420	65	2.559	2.7	.107
15.00	.591	59.8	2.354	3	16	860.1-1500-059A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.3	5.129	83	3.268	2.7	.107
15.50	.610	41.4	1.630	2	16	860.1-1550-041A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.2	4.417	65	2.559	2.8	.111
15.87	.625	41.1	1.618	2	16	860.1-1587-041A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.1	4.414	65	2.559	2.9	.114
15.87	.625	59.1	2.327	3	16	860.1-1587-059A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.1	5.123	83	3.268	2.9	.114
16.00	.630	41.0	1.614	2	16	860.1-1600-041A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.1	4.413	65	2.559	2.9	.115
16.00	.630	59.0	2.323	3	6	860.1-1600-059A1-GM	★		★	☆	☆	★	6.0	.236	133	5.236	130.1	5.122	83	3.268	2.9	.115
16.00	.630	130.9	5.154	8	16	860.1-1600-130A1-GM	★		★	☆	☆	★	16.0	.630	227	8.937	224.1	8.822	172	6.772	2.9	.115

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



							P	M	K	N	H	Rozměry v mm, inch									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.10	.122	9.9	.390	3	6	860.1-0310-009A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.10	.122	16.1	.634	5	6	860.1-0310-016A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.20	.126	10.2	.402	3	6	860.1-0320-010A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.20	.126	16.6	.654	5	6	860.1-0320-016A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.38	.133	17.5	.689	5	6	860.1-0338-017A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-017A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.60	.142	11.5	.453	3	6	860.1-0360-011A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.60	.142	18.7	.736	5	6	860.1-0360-018A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	11.8	.465	3	6	860.1-0370-011A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.70	.146	19.2	.756	5	6	860.1-0370-019A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.80	.150	12.1	.476	3	6	860.1-0380-012A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024
3.80	.150	19.7	.776	5	6	860.1-0380-019A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024
3.90	.154	12.4	.488	3	6	860.1-0390-012A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-020A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-021A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.20	.165	13.4	.528	3	6	860.1-0420-013A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.20	.165	21.8	.858	5	6	860.1-0420-021A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-013A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.30	.169	22.3	.878	5	6	860.1-0430-022A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.40	.173	14.0	.551	3	6	860.1-0440-014A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.70	.185	14.6	.575	3	6	860.1-0470-014A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.80	.189	15.3	.602	3	6	860.1-0480-015A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.80	.189	24.9	.980	5	6	860.1-0480-024A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
4.90	.193	15.6	.614	3	6	860.1-0490-015A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	16.6	.654	3	6	860.1-0530-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.30	.209	27.5	1.083	5	6	860.1-0530-027A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.40	.213	16.5	.650	3	6	860.1-0540-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	16.4	.646	2	6	860.1-0550-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.60	.220	16.3	.642	2	6	860.1-0560-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.80	.228	16.2	.638	2	6	860.1-0580-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.90	.232	30.6	1.205	5	6	860.1-0590-030A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
6.00	.236	16.0	.630	2	6	860.1-0600-016A0-GM	★	☆	★	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
6.00	.236	31.1	1.224	5	6	860.1-0600-031A0-GM	★		★	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnější přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



							P	M	K	N	H	Rozměry v mm, inch									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
6.30	.248	20.0	.787	3	8	860.1-0630-020A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.30	.248	32.6	1.283	5	8	860.1-0630-032A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.40	.252	33.2	1.307	5	8	860.1-0640-033A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.50	.256	20.7	.815	3	8	860.1-0650-020A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.50	.256	33.7	1.327	5	8	860.1-0650-033A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.60	.260	20.6	.811	3	8	860.1-0660-020A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.70	.264	20.5	.807	3	8	860.1-0670-020A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.80	.268	20.4	.803	3	8	860.1-0680-020A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	34	1.339	1.2	.047
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
6.90	.272	35.8	1.409	5	8	860.1-0690-035A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
7.00	.276	22.3	.878	3	8	860.1-0700-022A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047
7.00	.276	36.3	1.429	5	8	860.1-0700-036A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
7.10	.280	22.6	.890	3	8	860.1-0710-022A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.052
7.50	.295	38.8	1.528	5	8	860.1-0750-038A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.055	41	1.614	1.4	.055
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.056
8.00	.315	25.5	1.004	3	8	860.1-0800-025A0-GM	★	☆	★	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.5	3.053	41	1.614	1.5	.057
8.00	.315	38.4	1.512	4	8	860.1-0800-038A0-GM	★		★	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.528	53	2.087	1.4	.055
8.10	.319	25.8	1.016	3	10	860.1-0810-025A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.5	.058
8.20	.323	26.1	1.028	3	10	860.1-0820-026A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	43.0	1.693	5	10	860.1-0830-043A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.060
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.5	.061
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.994	61	2.402	1.5	.061
8.60	.339	27.4	1.079	3	10	860.1-0860-027A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.60	.339	44.6	1.756	5	10	860.1-0860-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.6	.062
8.70	.343	27.7	1.091	3	10	860.1-0870-027A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.70	.343	45.0	1.772	5	10	860.1-0870-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.993	61	2.402	1.6	.062
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.80	.346	44.9	1.768	5	10	860.1-0880-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	44.7	1.760	4	10	860.1-0900-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.6	.064
9.30	.366	29.6	1.165	3	10	860.1-0930-029A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.437	47	1.850	1.7	.067
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.50	.374	44.3	1.744	4	10	860.1-0950-044A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.80	.386	30.0	1.181	3	10	860.1-0980-030A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.070
10.00	.394	29.9	1.177	2	10	860.1-1000-029A0-GM	★		★	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.432	47	1.850	1.8	.072
10.00	.394	43.9	1.728	4	10	860.1-1000-043A0-GM	★		★	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.983	61	2.402	1.8	.072
10.20	.402	32.5	1.280	3	12	860.1-1020-032A0-GM	★		★	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	1.9	.073
10.20	.402	52.9	2.083	5	12	860.1-1020-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.573	71	2.795	1.9	.073
10.30	.406	52.9	2.083	5	12	860.1-1030-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.40	.409	33.1	1.303	3	12	860.1-1040-033A0-GM	★		★	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.40	.409	52.8	2.079	5	12	860.1-1040-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A0-GM	★		★	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.50	.413	52.7	2.075	5	12	860.1-1050-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.570	71	2.795	1.9	.075
10.80	.425	52.5	2.067	4	12	860.1-1080-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.568	71	2.795	2.0	.077
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A0-GM	★		★	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079
11.00	.433	52.3	2.059	4	12	860.1-1100-052A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079
12.00	.472	35.6	1.402	2	12	860.1-1200-035A0-GM	★		★	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.8	3.930	55	2.165	2.2	.086
12.00	.472	51.6	2.032	4	12	860.1-1200-051A0-GM	★		★	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.086
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	860.1-1250-039A0-GM	★		★	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.123	60	2.362	2.3	.090
12.60	.496	39.3	1.547	3	14	860.1-1260-039A0-GM	★		★	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.090
13.00	.512	39.0	1.535	3	14	860.1-1300-038A0-GM	★		★	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.119	60	2.362	2.4	.093
14.00	.551	38.2	1.504	2	14	860.1-1400-038A0-GM	★		★	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.112	60	2.362	2.5	.100
14.00	.551	55.2	2.173	3	14	860.1-1400-055A0-GM	★		★	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.5	4.782	77	3.032	2.5	.100

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°





Vrták s více průměry a zkosením

DC1	DC1"	DC2	DC2"	SDL	SDL"	STA	LU	LU"	CZCMS	Objednací kód	P	M	K	N	S	H	Rozměry v mm, inch DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
											X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM										
3.35	.132	4.50	.177	10.10	.398	90°	11.3	.445	6	860.2-0335-011A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	61.4	2.417	19	.748	0.6	.024
3.40	.134	4.60	.181	10.20	.402	90°	11.4	.449	6	860.2-0340-011A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	19	.748	0.6	.024
4.25	.167	5.70	.224	12.80	.504	90°	14.3	.563	6	860.2-0425-014A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	23	.906	0.7	.028
4.30	.169	5.80	.228	13.00	.512	90°	14.5	.571	6	860.2-0430-014A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	23	.906	0.7	.028
4.65	.183	5.90	.232	14.00	.551	90°	15.5	.610	6	860.2-0465-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	23	.906	0.8	.031
5.00	.197	6.80	.268	15.00	.591	90°	16.8	.661	8	860.2-0500-016A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	28	1.102	0.8	.031
5.10	.201	6.90	.272	15.30	.602	90°	17.1	.673	8	860.2-0510-017A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	7.40	.291	16.60	.654	90°	18.6	.732	8	860.2-0550-018A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
5.55	.219	7.50	.295	16.70	.657	90°	18.7	.736	8	860.2-0555-018A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
6.60	.260	8.90	.350	19.90	.783	90°	22.3	.878	10	860.2-0660-022A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	37	1.457	1.1	.043
6.75	.266	9.10	.358	20.30	.799	90°	22.7	.894	10	860.2-0675-022A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
6.85	.270	9.20	.362	20.60	.811	90°	23.0	.906	10	860.2-0685-023A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
6.90	.272	9.30	.366	20.70	.815	90°	23.2	.913	10	860.2-0690-023A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
7.00	.276	9.50	.374	21.10	.831	90°	23.6	.929	10	860.2-0700-023A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
7.40	.291	9.80	.386	22.20	.874	90°	24.7	.972	10	860.2-0740-024A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	37	1.457	1.3	.051
8.00	.315	10.80	.425	24.00	.945	90°	26.9	1.059	12	860.2-0800-026A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	42	1.654	1.4	.055
8.50	.335	11.50	.453	25.50	1.004	90°	28.5	1.122	12	860.2-0850-028A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
8.60	.339	11.60	.457	25.80	1.016	90°	28.9	1.138	12	860.2-0860-028A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
8.70	.343	11.70	.461	26.10	1.028	90°	29.2	1.150	12	860.2-0870-029A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
9.00	.354	11.80	.465	27.00	1.063	90°	30.0	1.181	12	860.2-0900-030A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
10.25	.404	13.80	.543	30.80	1.213	90°	34.4	1.354	14	860.2-1025-034A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.30	.406	13.80	.543	31.00	1.220	90°	34.6	1.362	14	860.2-1030-034A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.40	.409	13.80	.543	31.20	1.228	90°	34.8	1.370	14	860.2-1040-034A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.50	.413	13.80	.543	31.60	1.244	90°	35.2	1.386	14	860.2-1050-035A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
12.00	.472	15.80	.622	36.00	1.417	90°	40.1	1.579	16	860.2-1200-040A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	59	2.323	2.1	.083
14.00	.551	18.90	.744	42.10	1.657	90°	47.1	1.854	20	860.2-1400-047A1-GM	★	☆	★	☆	☆	★	20.0	.787	131	5.157	128.6	5.063	78	3.071	2.4	.094

B76 E9 E28 E14

CoroDrill® 860

Vysoce výkonné vrtáky optimalizované pro obrábění ocelí

O C

Použití

860-PM: Materiály tvořící dlouhé i krátké třísky, jako např. nelegované oceli, nízkouhlíkové oceli, nízkolegované oceli, vysokolegované oceli nebo oceli na odlitky



Oblast použití dle ISO:

P

Charakteristika a výhody

- Optimalizované řezné podmínky
- Nízké náklady na díru
- Zlepšená spolehlivost z hlediska funkce a výkonnosti
- Bezproblémové odvádění třísek
- Dlouhá životnost, kontrolovaný průběh opotřebení
- Konzistentní přesnost díry
- Umožňuje až trojnásobnou renovaci s dodržením všech originálních parametrů

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Doporučení

Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel.
Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 20 barů.

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P 4234	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.5	.965	8	6	860.1-0300-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	16.0	.630	5	6	860.1-0310-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	25.3	.996	8	6	860.1-0310-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.17	.125	10.0	.394	3	6	860.1-0317-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.17	.125	25.9	1.020	8	6	860.1-0317-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.1	.398	3	6	860.1-0320-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	26.1	1.028	8	6	860.1-0320-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	27.0	1.063	8	6	860.1-0330-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	27.5	1.083	8	6	860.1-0340-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.45	.136	27.4	1.079	7	6	860.1-0345-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	27.3	1.075	7	6	860.1-0350-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.55	.140	11.2	.441	3	6	860.1-0355-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	27.1	1.067	7	6	860.1-0357-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.60	.142	27.1	1.067	7	6	860.1-0360-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.70	.146	11.7	.461	3	6	860.1-0370-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	27.9	1.098	7	6	860.1-0370-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	12.1	.476	3	6	860.1-0380-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	31.1	1.224	8	6	860.1-0380-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
3.90	.154	31.9	1.256	8	6	860.1-0390-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	32.4	1.276	8	6	860.1-0397-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.7	1.287	8	6	860.1-0400-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	33.5	1.319	8	6	860.1-0410-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.3	1.350	8	6	860.1-0420-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.3	.878	5	6	860.1-0430-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	35.2	1.386	8	6	860.1-0430-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	45	1.772	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	36.0	1.417	8	6	860.1-0440-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	45	1.772	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.8	1.449	8	6	860.1-0450-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.55	.179	23.5	.925	5	6	860.1-0455-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny



TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	36.8	1.449	8	6	860.1-0460-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.70	.185	36.6	1.441	7	6	860.1-0470-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	15.0	.591	3	6	860.1-0476-019A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	36.5	1.437	7	6	860.1-0476-037A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	38.8	1.528	8	6	860.1-0476-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	24.8	.976	5	6	860.1-0480-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	39.2	1.543	8	6	860.1-0480-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	15.5	.610	3	6	860.1-0490-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	25.3	.996	5	6	860.1-0490-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	40.0	1.575	8	6	860.1-0490-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	15.8	.622	3	6	860.1-0500-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	25.8	1.016	5	6	860.1-0500-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	40.8	1.606	8	6	860.1-0500-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.1	.634	3	6	860.1-0510-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	26.3	1.035	5	6	860.1-0510-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	41.6	1.638	8	6	860.1-0510-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	26.6	1.047	5	6	860.1-0516-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	42.1	1.657	8	6	860.1-0516-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.4	.646	3	6	860.1-0520-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	860.1-0520-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	42.4	1.669	8	6	860.1-0520-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.30	.209	16.7	.657	3	6	860.1-0530-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.30	.209	27.3	1.075	5	6	860.1-0530-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	17.0	.669	3	6	860.1-0540-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	27.8	1.094	5	6	860.1-0540-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	44.0	1.732	8	6	860.1-0540-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.50	.217	17.4	.685	3	6	860.1-0550-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	28.4	1.118	5	6	860.1-0550-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	44.9	1.768	8	6	860.1-0550-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	57	2.244	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	28.7	1.130	5	6	860.1-0555-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.5	.689	3	6	860.1-0556-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	28.7	1.130	5	6	860.1-0556-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	45.3	1.783	8	6	860.1-0556-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	17.7	.697	3	6	860.1-0560-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	28.9	1.138	5	6	860.1-0560-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	45.7	1.799	8	6	860.1-0560-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.70	.224	29.4	1.157	5	6	860.1-0570-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.70	.224	46.5	1.831	8	6	860.1-0570-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	860.1-0580-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	47.3	1.862	8	6	860.1-0580-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	17.4	.685	2	6	860.1-0590-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.4	1.197	5	6	860.1-0590-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	47.4	1.866	8	6	860.1-0590-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.95	.234	17.3	.681	2	6	860.1-0595-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.95	.234	30.7	1.209	5	6	860.1-0595-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.9	.744	3	6	860.1-0600-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	860.1-0600-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	48.9	1.925	8	6	860.1-0600-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P 4234	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
6.10	.240	19.3	.760	3	8	860.1-0610-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.5	1.240	5	8	860.1-0610-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.8	1.961	8	8	860.1-0610-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	66	2.598	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	19.6	.772	3	8	860.1-0620-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	32.0	1.260	5	8	860.1-0620-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.6	1.992	8	8	860.1-0620-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.30	.248	19.9	.783	3	8	860.1-0630-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	32.5	1.280	5	8	860.1-0630-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.30	.248	51.4	2.024	8	8	860.1-0630-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	20.1	.791	3	8	860.1-0635-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.8	1.291	5	8	860.1-0635-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.8	2.039	8	8	860.1-0635-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.40	.252	20.2	.795	3	8	860.1-0640-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	33.0	1.299	5	8	860.1-0640-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.40	.252	52.2	2.055	8	8	860.1-0640-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	53.1	2.091	8	8	860.1-0650-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.9	.823	3	8	860.1-0660-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.1	1.343	5	8	860.1-0660-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	53.9	2.122	8	8	860.1-0660-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.70	.264	21.2	.835	3	8	860.1-0670-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.6	1.362	5	8	860.1-0670-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	54.7	2.154	8	8	860.1-0670-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.3	.839	3	8	860.1-0675-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	34.8	1.370	5	8	860.1-0675-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	55.1	2.169	8	8	860.1-0675-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.5	.846	3	8	860.1-0680-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.1	1.382	5	8	860.1-0680-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	55.5	2.185	8	8	860.1-0680-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	21.8	.858	3	8	860.1-0690-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.6	1.402	5	8	860.1-0690-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	56.3	2.217	8	8	860.1-0690-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	22.1	.870	3	8	860.1-0700-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.1	1.421	5	8	860.1-0700-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	57.1	2.248	8	8	860.1-0700-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.10	.280	22.4	.882	3	8	860.1-0710-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.6	1.441	5	8	860.1-0710-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.6	.890	3	8	860.1-0714-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	36.9	1.453	5	8	860.1-0714-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	58.3	2.295	8	8	860.1-0714-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.20	.283	22.8	.898	3	8	860.1-0720-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.20	.283	37.2	1.465	5	8	860.1-0720-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	37.7	1.484	5	8	860.1-0730-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	59.6	2.346	8	8	860.1-0730-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.4	.921	3	8	860.1-0740-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.2	1.504	5	8	860.1-0740-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	60.4	2.378	8	8	860.1-0740-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	23.7	.933	3	8	860.1-0750-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.7	1.524	5	8	860.1-0750-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	61.2	2.409	8	8	860.1-0750-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.54	.297	38.9	1.532	5	8	860.1-0754-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny



TCHA H8
SIG 147°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Rozměry v mm, inch												
7.60	.299	24.0	.945	3	8	860.1-0760-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.60	.299	62.0	2.441	8	8	860.1-0760-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.70	.303	24.3	.957	3	8	860.1-0770-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	39.7	1.563	5	8	860.1-0770-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.70	.303	62.8	2.472	8	8	860.1-0770-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	78	3.071	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.80	.307	24.7	.972	3	8	860.1-0780-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.3	1.587	5	8	860.1-0780-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	63.7	2.508	8	8	860.1-0780-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.90	.311	25.0	.984	3	8	860.1-0790-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.90	.311	40.8	1.606	5	8	860.1-0790-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	25.1	.988	3	8	860.1-0794-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	41.0	1.614	5	8	860.1-0794-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	64.8	2.551	8	8	860.1-0794-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.3	.996	3	8	860.1-0800-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.3	1.626	5	8	860.1-0800-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	65.3	2.571	8	8	860.1-0800-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	25.6	1.008	3	10	860.1-0810-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	41.8	1.646	5	10	860.1-0810-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	66.1	2.602	8	10	860.1-0810-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.15	.321	42.1	1.657	5	10	860.1-0815-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	25.9	1.020	3	10	860.1-0820-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.20	.323	42.3	1.665	5	10	860.1-0820-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	66.9	2.634	8	10	860.1-0820-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.30	.327	26.3	1.035	3	10	860.1-0830-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.30	.327	42.9	1.689	5	10	860.1-0830-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.30	.327	67.8	2.669	8	10	860.1-0830-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	94	3.701	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.33	.328	43.0	1.693	5	10	860.1-0833-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	26.6	1.047	3	10	860.1-0840-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.4	1.709	5	10	860.1-0840-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	68.6	2.701	8	10	860.1-0840-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	94	3.701	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	26.9	1.059	3	10	860.1-0850-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.9	1.728	5	10	860.1-0850-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	69.4	2.732	8	10	860.1-0850-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.2	1.071	3	10	860.1-0860-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.4	1.748	5	10	860.1-0860-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	70.2	2.764	8	10	860.1-0860-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.5	1.083	3	10	860.1-0870-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.9	1.768	5	10	860.1-0870-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	71.0	2.795	8	10	860.1-0870-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.73	.344	27.6	1.087	3	10	860.1-0873-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	45.1	1.776	5	10	860.1-0873-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.73	.344	71.3	2.807	8	10	860.1-0873-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.8	1.094	3	10	860.1-0880-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	45.4	1.787	5	10	860.1-0880-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	71.8	2.827	8	10	860.1-0880-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.90	.350	45.9	1.807	5	10	860.1-0890-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	28.5	1.122	3	10	860.1-0900-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.5	1.831	5	10	860.1-0900-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	73.5	2.894	8	10	860.1-0900-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.10	.358	28.8	1.134	3	10	860.1-0910-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.10	.358	47.0	1.850	5	10	860.1-0910-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.10	.358	74.3	2.925	8	10	860.1-0910-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P 4234	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
9.20	.362	29.1	1.146	3	10	860.1-0920-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.20	.362	47.5	1.870	5	10	860.1-0920-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.20	.362	75.1	2.957	8	10	860.1-0920-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.4	1.157	3	10	860.1-0930-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	48.0	1.890	5	10	860.1-0930-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	75.9	2.988	8	10	860.1-0930-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.40	.370	29.7	1.169	3	10	860.1-0940-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.40	.370	48.5	1.909	5	10	860.1-0940-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	76.7	3.020	8	10	860.1-0940-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	30.0	1.181	3	10	860.1-0950-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	860.1-0950-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	77.5	3.051	8	10	860.1-0950-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.52	.375	30.1	1.185	3	10	860.1-0952-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.52	.375	48.6	1.913	5	10	860.1-0952-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.52	.375	77.7	3.059	8	10	860.1-0952-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.55	.376	48.6	1.913	5	10	860.1-0955-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.60	.378	30.3	1.193	3	10	860.1-0960-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	860.1-0960-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.60	.378	78.3	3.083	8	10	860.1-0960-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.70	.382	30.7	1.209	3	10	860.1-0970-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	79.2	3.118	8	10	860.1-0970-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	31.0	1.220	3	10	860.1-0980-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	860.1-0980-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.80	.386	80.0	3.150	8	10	860.1-0980-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.90	.390	31.3	1.232	3	10	860.1-0990-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.90	.390	48.1	1.894	4	10	860.1-0990-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	80.8	3.181	8	10	860.1-0990-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.92	.391	81.0	3.189	8	10	860.1-0992-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.6	1.244	3	10	860.1-1000-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	860.1-1000-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	81.6	3.213	8	10	860.1-1000-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.10	.398	31.9	1.256	3	12	860.1-1010-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.10	.398	52.1	2.051	5	12	860.1-1010-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	82.4	3.244	8	12	860.1-1010-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.4	6.354	114	4.488	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.20	.402	32.3	1.272	3	12	860.1-1020-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.7	2.075	5	12	860.1-1020-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	83.3	3.280	8	12	860.1-1020-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.30	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1030-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.2	2.094	5	12	860.1-1030-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	84.1	3.311	8	12	860.1-1030-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.32	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1032-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.32	.406	53.3	2.098	5	12	860.1-1032-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	32.9	1.295	3	12	860.1-1040-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.40	.409	53.7	2.114	5	12	860.1-1040-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	84.9	3.343	8	12	860.1-1040-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.2	1.307	3	12	860.1-1050-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	85.7	3.374	8	12	860.1-1050-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.60	.417	54.7	2.154	5	12	860.1-1060-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.70	.421	33.8	1.331	3	12	860.1-1070-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.70	.421	55.2	2.173	5	12	860.1-1070-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.71	.422	55.3	2.177	5	12	860.1-1071-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny



TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
10.80	.425	34.2	1.346	3	12	860.1-1080-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
10.80	.425	55.8	2.197	5	12	860.1-1080-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
10.80	.425	88.2	3.472	8	12	860.1-1080-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
10.90	.429	56.3	2.217	5	12	860.1-1090-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	34.8	1.370	3	12	860.1-1100-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.8	2.236	5	12	860.1-1100-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	89.8	3.535	8	12	860.1-1100-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.10	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1110-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.10	.437	57.3	2.256	5	12	860.1-1110-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.10	.437	90.6	3.567	8	12	860.1-1110-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1111-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	90.7	3.571	8	12	860.1-1111-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	35.4	1.394	3	12	860.1-1120-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	860.1-1120-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.20	.441	91.4	3.598	8	12	860.1-1120-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.30	.445	35.7	1.406	3	12	860.1-1130-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.30	.445	57.4	2.260	5	12	860.1-1130-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.30	.445	92.2	3.630	8	12	860.1-1130-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.40	.449	36.1	1.421	3	12	860.1-1140-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	36.4	1.433	3	12	860.1-1150-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	860.1-1150-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	93.9	3.697	8	12	860.1-1150-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.60	.457	36.7	1.445	3	12	860.1-1160-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.70	.461	37.0	1.457	3	12	860.1-1170-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.70	.461	57.0	2.244	4	12	860.1-1170-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	37.3	1.469	3	12	860.1-1180-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	860.1-1180-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	96.3	3.791	8	12	860.1-1180-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.90	.469	37.6	1.480	3	12	860.1-1190-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.90	.469	97.1	3.823	8	12	860.1-1190-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	38.0	1.496	3	12	860.1-1200-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	860.1-1200-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	98.0	3.858	8	12	860.1-1200-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.0	6.339	116	4.567	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.10	.476	38.3	1.508	3	14	860.1-1210-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.10	.476	62.5	2.461	5	14	860.1-1210-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.10	.476	98.8	3.890	8	14	860.1-1210-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.20	.480	38.6	1.520	3	14	860.1-1220-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	860.1-1220-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.20	.480	99.6	3.921	8	14	860.1-1220-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.30	.484	38.9	1.532	3	14	860.1-1230-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	62.2	2.449	5	14	860.1-1230-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	100.4	3.953	8	14	860.1-1230-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.50	.492	39.5	1.555	3	14	860.1-1250-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	860.1-1250-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	102.0	4.016	8	14	860.1-1250-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.60	.496	39.9	1.571	3	14	860.1-1260-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	40.2	1.583	3	14	860.1-1270-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	860.1-1270-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	103.7	4.083	8	14	860.1-1270-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
12.80	.504	40.5	1.594	3	14	860.1-1280-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	860.1-1280-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	104.5	4.114	8	14	860.1-1280-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění ocelí

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 147°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P 4234	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
13.00	.512	41.1	1.618	3	14	860.1-1300-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	860.1-1300-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	106.1	4.177	8	14	860.1-1300-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.4	1.630	3	14	860.1-1310-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	860.1-1310-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.10	.516	106.9	4.209	8	14	860.1-1310-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.25	.522	61.1	2.406	4	14	860.1-1325-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	42.7	1.681	3	14	860.1-1350-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.126	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	860.1-1350-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	110.2	4.339	8	14	860.1-1350-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.75	.541	60.5	2.382	4	14	860.1-1375-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	860.1-1380-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.126	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
13.80	.543	60.4	2.378	4	14	860.1-1380-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.80	.543	112.6	4.433	8	14	860.1-1380-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.89	.547	60.3	2.374	4	14	860.1-1389-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	44.3	1.744	3	14	860.1-1400-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	860.1-1400-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	114.3	4.500	8	14	860.1-1400-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.7	7.075	134	5.276	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.25	.561	45.0	1.772	3	16	860.1-1425-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	860.1-1425-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.29	.563	45.2	1.780	3	16	860.1-1429-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	860.1-1429-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	45.8	1.803	3	16	860.1-1450-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	860.1-1450-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.69	.578	46.4	1.827	3	16	860.1-1469-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.80	.583	68.2	2.685	4	16	860.1-1480-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.4	1.866	3	16	860.1-1500-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	860.1-1500-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	49.0	1.929	3	16	860.1-1550-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	860.1-1550-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	860.1-1580-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	860.1-1580-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.87	.625	49.1	1.933	3	16	860.1-1587-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	860.1-1600-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	860.1-1600-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.00	.630	130.5	5.138	8	16	860.1-1600-133A1-PM	★	16.0	.630	204	8.032	201.5	7.933	154	6.063	2.5	.098	20	290	COROMANT
16.50	.650	52.1	2.051	3	18	860.1-1650-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	860.1-1650-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
16.80	.661	53.0	2.087	3	18	860.1-1680-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	860.1-1700-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	55.2	2.173	3	18	860.1-1750-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	860.1-1750-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.80	.701	75.2	2.961	4	18	860.1-1780-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.2	5.520	93	3.661	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.00	.709	56.8	2.236	3	18	860.1-1800-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.2	4.732	73	2.874	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	860.1-1800-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.2	5.520	93	3.661	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.50	.728	58.4	2.299	3	20	860.1-1850-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
18.80	.740	59.3	2.335	3	20	860.1-1880-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
18.80	.740	86.0	3.386	4	20	860.1-1880-077A1-PM	★	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.00	.748	59.9	2.358	3	20	860.1-1900-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	860.1-2000-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	127.9	5.035	79	3.110	3.1	.122	20	290	DIN 6537 K

B76 E9 E28 E14

CoroDrill® 860

Vysoce výkonné vrtáky optimalizované pro obrábění korozivzdorných ocelí

O C

Použití

860-MM: Materiály tvořící dlouhé třísky, jako např. austenitické, superaustenitické, feritické a duplexní korozivzdorné oceli



Oblast použití dle ISO:

M

Charakteristika a výhody

- Optimalizované řezné podmínky
- Nízké náklady na díru
- Zlepšená spolehlivost z hlediska funkce a výkonnosti
- Bezproblémové odvádění třísek
- Dlouhá životnost, kontrolovaný průběh opotřebení
- Konzistentní přesnost díry
- Umožňuje až trojnásobnou renovaci s dodržením všech originálních parametrů

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Doporučení

Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel.
Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 20 barů.

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Korozivzdorné oceli

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	M	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-MM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.0	.945	8	6	860.1-0300-024A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-009A1-MM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	25.0	.984	8	6	860.1-0310-025A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0318-016A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-016A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	860.1-0330-010A1-MM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	860.1-0330-017A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	26.0	1.024	7	6	860.1-0330-026A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	35	1.378	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.40	.134	27.0	1.063	7	6	860.1-0340-027A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-MM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	28.0	1.102	8	6	860.1-0350-028A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.60	.142	11.4	.449	3	6	860.1-0360-011A1-MM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-019A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	30.0	1.181	8	6	860.1-0370-030A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	12.0	.472	3	6	860.1-0380-011A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	19.6	.772	5	6	860.1-0380-019A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	30.0	1.181	7	6	860.1-0380-030A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.4	3.323	44	1.732	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.0	1.260	8	6	860.1-0400-032A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-013A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-021A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.0	1.339	8	6	860.1-0420-034A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	13.6	.535	3	6	860.1-0430-013A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.2	.874	5	6	860.1-0430-022A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	34.0	1.339	7	6	860.1-0430-034A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.8	.543	3	6	860.1-0437-013A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	860.1-0437-022A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	13.9	.547	3	6	860.1-0440-013A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.7	.894	5	6	860.1-0440-022A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	35.0	1.378	7	6	860.1-0440-035A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.2	.559	3	6	860.1-0450-014A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	860.1-0450-023A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.0	1.417	8	6	860.1-0450-036A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	46	1.811	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	37.0	1.457	8	6	860.1-0460-037A1-MM	★		6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.70	.185	24.3	.957	5	6	860.1-0470-024A1-MM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	15.1	.594	3	6	860.1-0476-014A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-014A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	38.0	1.496	7	6	860.1-0480-038A1-MM	★		6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	25.3	.996	5	6	860.1-0490-025A1-MM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.8	.622	3	6	860.1-0500-015A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.8	1.016	5	6	860.1-0500-025A1-MM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	40.0	1.575	8	6	860.1-0500-040A1-MM	★		6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.1	.634	3	6	860.1-0510-015A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.3	1.035	5	6	860.1-0510-026A1-MM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	16.3	.642	3	6	860.1-0516-016A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-MM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K

B81 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Korozivzdorné oceli

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 140°



M

Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.30	.209	27.4	1.079	5	6	860.1-0530-027A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	17.4	.685	3	6	860.1-0550-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.4	1.118	5	6	860.1-0550-028A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	44.0	1.732	8	6	860.1-0550-044A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	57	2.244	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0556-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	46.0	1.811	7	6	860.1-0580-046A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.0	3.780	58	2.283	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.5	1.201	5	6	860.1-0590-030A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	19.0	.748	3	6	860.1-0600-018A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	31.0	1.220	5	6	860.1-0600-030A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	48.0	1.890	8	6	860.1-0600-048A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.0	3.780	58	2.283	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.10	.240	31.5	1.240	5	8	860.1-0610-031A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.0	1.929	8	8	860.1-0610-049A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	32.0	1.260	5	8	860.1-0620-031A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.0	1.969	8	8	860.1-0620-050A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	20.1	.791	3	8	860.1-0635-019A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.8	1.291	5	8	860.1-0635-032A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.0	2.008	8	8	860.1-0635-051A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-033A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	52.0	2.047	8	8	860.1-0650-052A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.9	.823	3	8	860.1-0660-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.1	1.343	5	8	860.1-0660-033A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	34.6	1.362	5	8	860.1-0670-034A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	21.3	.839	3	8	860.1-0675-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	21.5	.846	3	8	860.1-0680-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.1	1.382	5	8	860.1-0680-034A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	54.0	2.126	7	8	860.1-0680-054A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	21.8	.858	3	8	860.1-0690-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.6	1.402	5	8	860.1-0690-035A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	55.0	2.165	7	8	860.1-0690-055A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	22.1	.870	3	8	860.1-0700-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.1	1.421	5	8	860.1-0700-035A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	56.0	2.205	8	8	860.1-0700-056A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.10	.280	57.0	2.244	8	8	860.1-0710-057A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	22.6	.890	3	8	860.1-0714-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	57.0	2.244	7	8	860.1-0714-057A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.4	.921	3	8	860.1-0740-022A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	23.7	.933	3	8	860.1-0750-023A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.7	1.524	5	8	860.1-0750-038A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	24.7	.972	3	8	860.1-0780-023A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.3	1.587	5	8	860.1-0780-039A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	62.0	2.441	7	8	860.1-0780-062A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	64.0	2.520	8	8	860.1-0794-064A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.3	.996	3	8	860.1-0800-024A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.3	1.626	5	8	860.1-0800-040A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	64.0	2.520	8	8	860.1-0800-064A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	25.6	1.008	3	10	860.1-0810-024A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	65.0	2.559	8	10	860.1-0810-065A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.20	.323	25.9	1.020	3	10	860.1-0820-025A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K

B81 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Korozivzdorné oceli

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	M	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
8.20	.323	42.3	1.665	5	10	860.1-0820-041A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	43.4	1.709	5	10	860.1-0840-042A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	26.9	1.059	3	10	860.1-0850-026A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.9	1.728	5	10	860.1-0850-043A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	68.0	2.677	8	10	860.1-0850-068A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.2	1.071	3	10	860.1-0860-026A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.4	1.748	5	10	860.1-0860-043A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	69.0	2.717	8	10	860.1-0860-069A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.5	1.083	3	10	860.1-0870-026A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.9	1.768	5	10	860.1-0870-044A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	70.0	2.756	8	10	860.1-0870-070A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.8	1.094	3	10	860.1-0880-026A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	70.0	2.756	7	10	860.1-0880-070A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.00	.354	28.5	1.122	3	10	860.1-0900-027A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.5	1.831	5	10	860.1-0900-045A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	72.0	2.835	8	10	860.1-0900-072A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.10	.358	73.0	2.874	8	10	860.1-0910-073A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.4	1.157	3	10	860.1-0930-028A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	48.0	1.890	5	10	860.1-0930-047A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	75.0	2.953	7	10	860.1-0940-075A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	30.1	1.185	3	10	860.1-0950-029A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	860.1-0950-048A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	76.0	2.992	8	10	860.1-0950-076A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	76.0	2.992	7	10	860.1-0953-076A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.60	.378	30.4	1.197	3	10	860.1-0960-029A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	77.0	3.032	8	10	860.1-0960-077A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	31.0	1.220	3	10	860.1-0980-029A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	860.1-0980-049A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	31.6	1.244	3	10	860.1-1000-030A1-MM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	860.1-1000-050A1-MM	★		10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	80.0	3.150	8	10	860.1-1000-080A1-MM	★		10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.10	.398	52.2	2.055	5	12	860.1-1010-051A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	32.3	1.272	3	12	860.1-1020-031A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.7	2.075	5	12	860.1-1020-051A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1030-031A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.2	2.094	5	12	860.1-1030-052A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	82.0	3.228	7	12	860.1-1030-082A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.2	1.307	3	12	860.1-1050-032A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-053A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	84.0	3.307	8	12	860.1-1050-084A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.80	.425	34.2	1.346	3	12	860.1-1080-032A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	34.8	1.370	3	12	860.1-1100-033A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.8	2.236	5	12	860.1-1100-055A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	88.0	3.465	8	12	860.1-1100-088A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.10	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1110-033A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	89.0	3.504	8	12	860.1-1111-089A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	860.1-1120-056A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	36.4	1.433	3	12	860.1-1150-035A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	860.1-1150-058A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.70	.461	37.0	1.457	3	12	860.1-1170-035A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K

B81 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Korozivzdorné oceli

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H8
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	M 2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
11.80	.465	37.3	1.469	3	12	860.1-1180-035A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	860.1-1180-059A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	94.0	3.701	7	12	860.1-1180-094A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	38.0	1.496	3	12	860.1-1200-036A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	860.1-1200-060A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	96.0	3.780	8	12	860.1-1200-096A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.0	6.339	116	4.567	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.20	.480	38.6	1.520	3	14	860.1-1220-037A1-MM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	860.1-1250-063A1-MM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	100.0	3.937	8	14	860.1-1250-100A1-MM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.70	.500	40.2	1.583	3	14	860.1-1270-038A1-MM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	860.1-1270-064A1-MM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	40.5	1.594	3	14	860.1-1280-038A1-MM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	41.1	1.618	3	14	860.1-1300-039A1-MM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	860.1-1300-065A1-MM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	104.0	4.094	8	14	860.1-1300-104A1-MM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	860.1-1350-061A1-MM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	108.0	4.252	8	14	860.1-1350-108A1-MM	★	14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.00	.551	44.3	1.744	3	14	860.1-1400-042A1-MM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	860.1-1400-063A1-MM	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	112.0	4.409	8	14	860.1-1400-112A1-MM	★	14.0	.551	182	7.165	179.7	7.075	134	5.276	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	860.1-1425-071A1-MM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.25	.561	114.0	4.488	8	16	860.1-1425-114A1-MM	★	16.0	.630	204	8.032	201.7	7.941	154	6.063	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	860.1-1450-073A1-MM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
14.68	.578	68.3	2.689	4	16	860.1-1468-073A1-MM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.5	1.870	3	16	860.1-1500-045A1-MM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	860.1-1500-068A1-MM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.80	.622	126.0	4.961	7	16	860.1-1580-126A1-MM	★	16.0	.630	204	8.032	201.4	7.929	154	6.063	2.6	.102	20	290	COROMANT

B81 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroDrill® 860

Vysoce výkonné vrtáky optimalizované pro obrábění hliníku

Použití

860-NM: Neželezné materiály, jako např. slitiny hliníku, hořčíku a mědi, včetně bronzů

O C

Oblast použití dle ISO:

N

Charakteristika a výhody

- Optimalizované řezné podmínky
- Nízké náklady na díru
- Zlepšená spolehlivost z hlediska funkce a výkonnosti
- Bezproblémové odvádění třísek
- Dlouhá životnost, kontrolovaný průběh opotřebení
- Konzistentní přesnost díry
- Umožňuje až trojnásobnou renovaci s dodržením všech originálních parametrů

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Doporučení

Doporučeno je použití přesných hydraulických sklíčidel.
Doporučeno je použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, minimální doporučený tlak je 20 barů.

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění hliníku

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H7
SIG 130°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	N / H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	860.1-0300-009A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	24.4	.961	8	6	860.1-0300-024A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.18	.125	10.0	.394	3	6	860.1-0318-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	25.8	1.016	8	6	860.1-0318-025A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.0	.394	3	6	860.1-0320-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	26.0	1.024	8	6	860.1-0320-026A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.30	.130	10.3	.406	3	6	860.1-0330-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	26.8	1.055	8	6	860.1-0330-026A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.50	.138	28.3	1.114	8	6	860.1-0350-028A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.57	.141	28.1	1.106	7	6	860.1-0357-029A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.70	.146	27.9	1.098	7	6	860.1-0370-030A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.5	.492	3	6	860.1-0400-012A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	32.5	1.280	8	6	860.1-0400-032A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.5	3.366	47	1.850	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.10	.161	33.3	1.311	8	6	860.1-0410-033A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.5	3.366	47	1.850	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.2	.520	3	6	860.1-0420-013A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	34.2	1.346	8	6	860.1-0420-034A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.7	.539	3	6	860.1-0437-013A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	35.5	1.398	8	6	860.1-0437-035A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.1	.555	3	6	860.1-0450-014A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	36.6	1.441	8	6	860.1-0450-036A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.60	.181	14.4	.567	3	6	860.1-0460-014A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	37.4	1.472	8	6	860.1-0460-037A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.76	.187	38.7	1.524	8	6	860.1-0476-038A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.4	3.874	60	2.362	0.6	.024	20	290	COROMANT
5.00	.197	15.7	.618	3	6	860.1-0500-015A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	40.7	1.602	8	6	860.1-0500-040A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.0	.630	3	6	860.1-0510-015A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	41.5	1.634	8	6	860.1-0510-041A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.16	.203	42.0	1.654	8	6	860.1-0516-041A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.3	.642	3	6	860.1-0520-016A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	42.3	1.665	8	6	860.1-0520-042A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.50	.217	17.2	.677	3	6	860.1-0550-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	44.7	1.760	8	6	860.1-0550-044A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.4	.685	3	6	860.1-0556-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	45.2	1.780	8	6	860.1-0556-044A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	47.2	1.858	8	6	860.1-0580-046A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.2	3.866	60	2.362	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.8	.740	3	6	860.1-0600-018A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	48.8	1.921	8	6	860.1-0600-048A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.2	3.866	60	2.362	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.30	.248	19.7	.776	3	8	860.1-0630-019A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	51.2	2.016	8	8	860.1-0630-050A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.2	4.732	80	3.150	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.35	.250	19.9	.783	3	8	860.1-0635-019A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	51.7	2.035	8	8	860.1-0635-051A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.4	.803	3	8	860.1-0650-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	52.9	2.083	8	8	860.1-0650-052A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.7	.815	3	8	860.1-0660-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	53.7	2.114	8	8	860.1-0660-053A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.1	.831	3	8	860.1-0675-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	54.9	2.161	8	8	860.1-0675-054A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.3	.839	3	8	860.1-0680-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	55.3	2.177	8	8	860.1-0680-054A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
7.00	.276	21.9	.862	3	8	860.1-0700-021A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	56.9	2.240	8	8	860.1-0700-056A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění hliníku

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H7
SIG 130°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	N	H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.14	.281	22.4	.882	3	8	860.1-0714-021A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	22.9	.902	3	8	860.1-0730-022A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	59.4	2.339	8	8	860.1-0730-058A1-NM	★		8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.2	.913	3	8	860.1-0740-022A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	60.2	2.370	8	8	860.1-0740-059A1-NM	★		8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.50	.295	23.5	.925	3	8	860.1-0750-023A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	61.0	2.402	8	8	860.1-0750-060A1-NM	★		8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.94	.313	24.9	.980	3	8	860.1-0794-024A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	64.6	2.543	8	8	860.1-0794-064A1-NM	★		8.0	.315	121	4.764	119.9	4.720	80	3.150	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.1	.988	3	8	860.1-0800-024A1-NM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	65.1	2.563	8	8	860.1-0800-064A1-NM	★		8.0	.315	121	4.764	119.9	4.720	80	3.150	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.33	.328	26.1	1.028	3	10	860.1-0833-025A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	67.8	2.669	8	10	860.1-0833-067A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.9	5.665	100	3.937	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.50	.335	26.6	1.047	3	10	860.1-0850-026A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	69.1	2.720	8	10	860.1-0850-068A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.9	5.665	100	3.937	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.0	1.063	3	10	860.1-0860-026A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	70.0	2.756	8	10	860.1-0860-069A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.70	.343	70.8	2.787	8	10	860.1-0870-070A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.6	1.087	3	10	860.1-0880-026A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	71.6	2.819	8	10	860.1-0880-070A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.00	.354	28.2	1.110	3	10	860.1-0900-027A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	73.2	2.882	8	10	860.1-0900-072A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.13	.359	74.2	2.921	8	10	860.1-0913-073A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.1	1.146	3	10	860.1-0930-028A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	75.6	2.976	8	10	860.1-0930-074A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.50	.374	29.8	1.173	3	10	860.1-0950-029A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	77.3	3.043	8	10	860.1-0950-076A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.53	.375	29.9	1.177	3	10	860.1-0953-029A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	77.5	3.051	8	10	860.1-0953-076A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.92	.391	80.7	3.177	8	10	860.1-0992-079A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.3	1.232	3	10	860.1-1000-030A1-NM	★		10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	81.3	3.201	8	10	860.1-1000-080A1-NM	★		10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
10.20	.402	32.0	1.260	3	12	860.1-1020-031A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	83.0	3.268	8	12	860.1-1020-082A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.30	.406	32.3	1.272	3	12	860.1-1030-031A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	83.8	3.299	8	12	860.1-1030-082A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.50	.413	32.9	1.295	3	12	860.1-1050-032A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	85.4	3.362	8	12	860.1-1050-084A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.72	.422	33.6	1.323	3	12	860.1-1072-032A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.72	.422	87.2	3.433	8	12	860.1-1072-086A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.80	.425	87.8	3.457	8	12	860.1-1080-086A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
11.00	.433	34.5	1.358	3	12	860.1-1100-033A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	89.5	3.524	8	12	860.1-1100-088A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.10	.437	34.8	1.370	3	12	860.1-1110-033A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.10	.437	90.3	3.555	8	12	860.1-1110-089A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.11	.437	34.8	1.370	3	12	860.1-1111-033A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	35.1	1.382	3	12	860.1-1120-034A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	91.1	3.587	8	12	860.1-1120-090A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.50	.453	93.5	3.681	8	12	860.1-1150-092A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.80	.465	37.0	1.457	3	12	860.1-1180-035A1-NM	★		12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	96.0	3.780	8	12	860.1-1180-094A1-NM	★		12.0	.472	171	6.732	169.4	6.669	120	4.724	1.6	.063	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění hliníku

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H7
SIG 130°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	N / H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
12.00	.472	37.6	1.480	3	12	**860.1-1200-036A1-NM**	★	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	97.6	3.843	8	12	**860.1-1200-096A1-NM**	★	12.0	.472	171	6.732	169.4	6.669	120	4.724	1.6	.063	20	290	COROMANT
12.10	.476	37.9	1.492	3	14	**860.1-1210-036A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.4	4.150	60	2.362	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	100.1	3.941	8	14	**860.1-1230-098A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.4	7.417	140	5.512	1.6	.063	20	290	COROMANT
12.50	.492	39.2	1.543	3	14	**860.1-1250-038A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	101.7	4.004	8	14	**860.1-1250-100A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
12.70	.500	39.8	1.567	3	14	**860.1-1270-038A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	103.3	4.067	8	14	**860.1-1270-102A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
13.00	.512	40.7	1.602	3	14	**860.1-1300-039A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	105.7	4.161	8	14	**860.1-1300-104A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.0	1.614	3	14	**860.1-1310-039A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	106.5	4.193	8	14	**860.1-1310-105A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.2	7.409	140	5.512	1.8	.071	20	290	COROMANT
13.50	.531	42.3	1.665	3	14	**860.1-1350-041A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	109.8	4.323	8	14	**860.1-1350-108A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.2	7.409	140	5.512	1.8	.071	20	290	COROMANT
13.89	.547	43.3	1.705	3	14	**860.1-1389-042A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	43.9	1.728	3	14	**860.1-1400-042A1-NM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	113.9	4.484	8	14	**860.1-1400-112A1-NM**	★	14.0	.551	190	7.480	188.1	7.406	140	5.512	1.9	.075	20	290	COROMANT
14.20	.559	44.5	1.752	3	16	**860.1-1420-043A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	44.8	1.764	3	16	**860.1-1429-043A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	45.4	1.787	3	16	**860.1-1450-044A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	117.9	4.642	8	16	**860.1-1450-116A1-NM**	★	16.0	.630	213	8.386	211.1	8.311	160	6.299	1.9	.075	20	290	COROMANT
14.68	.578	119.4	4.701	8	16	**860.1-1468-117A1-NM**	★	16.0	.630	213	8.386	211.0	8.307	160	6.299	2.0	.079	20	290	COROMANT
14.75	.581	46.2	1.819	3	16	**860.1-1475-044A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	113.0	4.449	65	2.559	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	47.0	1.850	3	16	**860.1-1500-045A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	113.0	4.449	65	2.559	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	122.0	4.803	8	16	**860.1-1500-120A1-NM**	★	16.0	.630	213	8.386	211.0	8.307	160	6.299	2.0	.079	20	290	COROMANT
15.50	.610	48.6	1.913	3	16	**860.1-1550-047A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	126.1	4.965	8	16	**860.1-1550-124A1-NM**	★	16.0	.630	213	8.386	210.9	8.303	160	6.299	2.1	.083	20	290	COROMANT
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	**860.1-1600-048A1-NM**	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	130.1	5.122	8	16	**860.1-1600-128A1-NM**	★	16.0	.630	213	8.386	210.9	8.303	160	6.299	2.1	.083	20	290	COROMANT
17.00	.669	53.3	2.098	3	18	**860.1-1700-051A1-NM**	★	18.0	.709	123	4.843	120.7	4.752	73	2.874	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	138.3	5.445	8	18	**860.1-1700-136A1-NM**	★	18.0	.709	234	9.213	231.7	9.122	180	7.087	2.3	.091	20	290	COROMANT
17.50	.689	54.8	2.157	3	18	**860.1-1750-053A1-NM**	★	18.0	.709	123	4.843	120.7	4.752	73	2.874	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroDrill® 860-SM

Optimalizovaný proces vrtání niklových a titanových slitin

O C

Použití

- Vrtací nástroje určené pro obrábění chromkobaltových, niklových a titanových slitin
- Až 5 × průměr
- Tolerance díry: H9
- Optimalizovaný pro aplikace vyžadující vysokou výkonnost

Oblast použití dle ISO:

S

Charakteristika a výhody

- Spolehlivost a provozní bezpečnost
- Předvídatelná životnost nástroje
- Vynikající opakovatelnost
- Průmyslově akreditovaný produkt s vysoce kvalitní renovační službou
- Unikátní geometrie pro obrábění materiálů ISO S poskytující spolehlivou kontrolu utváření třísky

www.sandvik.coromant.com/corodrillr860

Doporučení

Stabilní upnutí nástroje s využitím sklíčidla CoroChuck™ 930
Tlak řezné kapaliny 20 barů
Pevné a tuhé upnutí obrobku

Sklíčidla viz katalog Rotační nástroje.

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění žárovzdorných slitin

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	S	1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.6	.022	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.6	.022	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	9.9	.390	3	6	860.1-0310-009A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.022	20	290	DIN 6537 K
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.578	28	1.102	0.6	.023	20	290	DIN 6537 L
3.18	.125	10.1	.398	3	6	860.1-0318-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.023	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	10.2	.402	3	6	860.1-0320-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.023	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.6	.654	5	6	860.1-0320-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.577	28	1.102	0.6	.023	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.419	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.577	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.419	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.418	20	.787	0.6	.025	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.025	20	290	DIN 6537 L
3.57	.141	11.4	.449	3	6	860.1-0357-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.60	.142	11.5	.453	3	6	860.1-0360-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	11.8	.465	3	6	860.1-0370-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.2	.756	5	6	860.1-0370-019A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.574	28	1.102	0.7	.026	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	11.7	.461	3	6	860.1-0380-011A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.573	20	.787	0.7	.027	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	11.6	.457	2	6	860.1-0390-011A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.573	20	.787	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	19.6	.772	5	6	860.1-0390-019A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.888	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.572	24	.945	0.7	.029	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.887	36	1.417	0.7	.029	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.8	.030	20	290	DIN 6537 K
4.15	.163	21.5	.846	5	6	860.1-0415-021A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.8	.030	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	13.4	.528	3	6	860.1-0420-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.8	.030	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.8	.858	5	6	860.1-0420-021A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.8	.030	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.570	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	13.9	.547	3	6	860.1-0437-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.570	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-022A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.884	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.569	24	.945	0.8	.032	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.884	36	1.417	0.8	.032	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.568	24	.945	0.8	.033	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.883	36	1.417	0.8	.033	20	290	DIN 6537 L
4.70	.185	15.0	.591	3	6	860.1-0470-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.70	.185	24.4	.961	5	6	860.1-0470-024A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	13.6	.535	2	6	860.1-0476-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	24.7	.972	5	6	860.1-0476-024A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.80	.189	15.3	.602	3	6	860.1-0480-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	24.9	.980	5	6	860.1-0480-024A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.90	.193	15.6	.614	3	6	860.1-0490-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.566	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
4.90	.193	25.4	1.000	5	6	860.1-0490-025A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.196	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.565	28	1.102	0.9	.036	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.195	44	1.732	0.9	.036	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.565	28	1.102	0.9	.037	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.195	44	1.732	0.9	.037	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	16.4	.646	3	6	860.1-0516-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.565	28	1.102	0.9	.037	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.564	28	1.102	1.0	.037	20	290	DIN 6537 K
5.25	.207	16.7	.657	3	6	860.1-0525-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.564	28	1.102	1.0	.038	20	290	DIN 6537 K
5.30	.209	16.9	.665	3	6	860.1-0530-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	1.0	.038	20	290	DIN 6537 K
5.30	.209	27.5	1.083	5	6	860.1-0530-027A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	1.0	.038	20	290	DIN 6537 L
5.40	.213	17.2	.677	3	6	860.1-0540-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	17.5	.689	3	6	860.1-0550-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.192	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění žárovzdorných slitin

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	S	1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
5.55	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0555-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0556-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0556-028A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.192	44	1.732	1.0	.040	20	290	DIN 6537 L
5.60	.220	17.6	.693	3	6	860.1-0560-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.561	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.191	44	1.732	1.0	.040	20	290	DIN 6537 L
5.70	.224	17.6	.693	3	6	860.1-0570-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.561	28	1.102	1.0	.041	20	290	DIN 6537 K
5.70	.224	29.5	1.161	5	6	860.1-0570-029A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.191	44	1.732	1.0	.041	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	17.7	.697	3	6	860.1-0580-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.0	2.560	28	1.102	1.1	.042	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	30.1	1.185	5	6	860.1-0580-030A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.0	3.190	60	2.362	1.1	.042	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	17.7	.697	2	6	860.1-0595-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	19.1	.752	3	6	860.1-0600-019A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	31.1	1.224	5	6	860.1-0600-031A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.070	34	1.339	1.1	.044	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.1	.044	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	78.0	3.069	34	1.339	1.1	.044	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	90.0	3.542	53	2.087	1.1	.044	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	20.2	.795	3	8	860.1-0635-020A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.069	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.9	1.295	5	8	860.1-0635-032A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.541	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.40	.252	20.4	.803	3	8	860.1-0640-020A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.068	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	33.2	1.307	5	8	860.1-0640-033A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.541	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	20.7	.815	3	8	860.1-0650-020A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.7	1.327	5	8	860.1-0650-033A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.540	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	21.0	.827	3	8	860.1-0660-021A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.2	1.346	5	8	860.1-0660-034A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	44	1.732	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	21.3	.839	3	8	860.1-0670-021A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.066	34	1.339	1.2	.048	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.2	.048	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	21.6	.850	3	8	860.1-0680-021A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.9	3.065	34	1.339	1.2	.049	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.2	.049	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	21.6	.850	3	8	860.1-0690-021A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.065	34	1.339	1.3	.050	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.8	1.409	5	8	860.1-0690-035A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.3	.050	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	21.6	.850	3	8	860.1-0700-021A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.3	.050	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.3	1.429	5	8	860.1-0700-036A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.3	.050	20	290	DIN 6537 L
7.10	.280	22.6	.890	3	8	860.1-0710-022A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.8	1.449	5	8	860.1-0710-036A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.536	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.7	.894	3	8	860.1-0714-022A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	37.0	1.457	5	8	860.1-0714-036A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.052	20	290	DIN 6537 K
7.20	.283	37.3	1.469	5	8	860.1-0720-037A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.052	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	23.2	.913	3	8	860.1-0730-023A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	41	1.614	1.3	.052	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	37.8	1.488	5	8	860.1-0730-037A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.052	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	23.5	.925	3	8	860.1-0740-023A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.8	3.061	41	1.614	1.4	.053	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.3	1.508	5	8	860.1-0740-038A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.4	.053	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	23.9	.941	3	8	860.1-0750-023A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.061	41	1.614	1.4	.054	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.9	1.532	5	8	860.1-0750-038A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.4	.054	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	24.1	.949	3	8	860.1-0760-023A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.4	.056	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	25.3	.996	3	8	860.1-0794-025A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.058	41	1.614	1.4	.057	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	25.5	1.004	3	8	860.1-0800-025A1-SM	★		8.0	.315	79	3.110	77.7	3.057	41	1.614	1.5	.057	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	40.9	1.610	5	8	860.1-0800-040A1-SM	★		8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.5	.057	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	25.8	1.016	3	10	860.1-0810-025A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.450	47	1.850	1.5	.058	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	42.0	1.654	5	10	860.1-0810-041A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.002	61	2.402	1.5	.058	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění žárovzdorných slitin

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	S 1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Rozměry v mm, inch												
8.20	.323	26.1	1.028	3	10	860.1-0820-026A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.450	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	26.5	1.043	3	10	860.1-0833-026A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.5	.060	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.5	.060	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.5	1.713	5	10	860.1-0840-043A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.5	.060	20	290	DIN 6537 L
8.45	.333	26.9	1.059	3	10	860.1-0845-026A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.5	.061	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.6	.061	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	3.999	53	2.087	1.6	.061	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	27.4	1.079	3	10	860.1-0860-027A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.447	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.6	1.756	5	10	860.1-0860-044A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	3.998	61	2.402	1.6	.062	20	290	DIN 6537 L
8.65	.341	27.5	1.083	3	10	860.1-0865-027A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.447	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	27.7	1.091	3	10	860.1-0870-027A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	27.8	1.094	3	10	860.1-0873-027A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	45.2	1.780	5	10	860.1-0873-045A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.998	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
8.85	.348	28.2	1.110	3	10	860.1-0885-028A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.6	.065	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.2	1.819	5	10	860.1-0900-046A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.6	.065	20	290	DIN 6537 L
9.20	.362	29.3	1.154	3	10	860.1-0920-029A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.7	.066	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	29.6	1.165	3	10	860.1-0930-029A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.443	47	1.850	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	46.3	1.823	4	10	860.1-0930-046A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	29.9	1.177	3	10	860.1-0940-029A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.52	.375	30.3	1.193	3	10	860.1-0952-030A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	30.3	1.193	3	10	860.1-0953-030A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	30.5	1.201	3	10	860.1-0960-030A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.8	.069	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	30.9	1.217	3	10	860.1-0970-030A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.440	47	1.850	1.8	.070	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	31.2	1.228	3	10	860.1-0980-031A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.8	.070	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	46.4	1.827	4	10	860.1-0980-046A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.8	.070	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	46.5	1.831	4	10	860.1-0990-046A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.990	61	2.402	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
9.92	.391	31.6	1.244	3	10	860.1-0992-031A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.439	47	1.850	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	31.8	1.252	3	10	860.1-1000-031A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.438	47	1.850	1.8	.072	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	46.5	1.831	4	10	860.1-1000-046A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.989	61	2.402	1.8	.072	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	32.1	1.264	3	12	860.1-1010-032A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	47	1.850	1.8	.072	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	32.5	1.280	3	12	860.1-1020-032A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.073	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1030-032A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.074	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.4	2.102	5	12	860.1-1030-053A1-SM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.578	71	2.795	1.9	.074	20	290	DIN 6537 L
10.32	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1032-032A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.074	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.946	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-054A1-SM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.576	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
10.80	.425	34.4	1.354	3	12	860.1-1080-034A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.944	55	2.165	2.0	.078	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.943	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	54.2	2.134	4	12	860.1-1100-054A1-SM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.573	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
11.11	.437	35.4	1.394	3	12	860.1-1111-035A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	2.0	.080	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	35.6	1.402	3	12	860.1-1120-035A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	2.0	.080	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	36.6	1.441	3	12	860.1-1150-036A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.940	55	2.165	2.1	.082	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	37.5	1.476	3	12	860.1-1180-037A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.938	55	2.165	2.2	.085	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	38.2	1.504	3	12	860.1-1200-038A1-SM	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.2	.086	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	54.3	2.138	4	12	860.1-1200-054A1-SM	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	61	2.402	2.2	.086	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 860

Pro obrábění žárovzdorných slitin

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	S 1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Rozměry v mm, inch												
12.10	.476	38.5	1.516	3	14	**860.1-1210-038A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.133	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	38.8	1.528	3	14	**860.1-1220-038A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.132	55	2.165	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
12.40	.488	39.5	1.555	3	14	**860.1-1240-039A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.131	60	2.362	2.3	.089	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	39.8	1.567	3	14	**860.1-1250-039A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.3	.089	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	40.4	1.591	3	14	**860.1-1270-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.129	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	57.6	2.268	4	14	**860.1-1270-057A1-SM**	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.798	71	2.795	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
12.90	.508	40.6	1.598	3	14	**860.1-1290-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.128	60	2.362	2.4	.093	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	40.5	1.594	3	14	**860.1-1300-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.127	60	2.362	2.4	.093	20	290	DIN 6537 K
13.25	.522	40.5	1.594	3	14	**860.1-1325-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.125	60	2.362	2.4	.095	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	40.6	1.598	3	14	**860.1-1350-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.124	60	2.362	2.5	.097	20	290	DIN 6537 K
13.70	.539	40.6	1.598	2	14	**860.1-1370-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
13.70	.539	57.6	2.268	4	14	**860.1-1370-057A1-SM**	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.792	77	3.032	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
13.75	.541	40.6	1.598	2	14	**860.1-1375-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	40.6	1.598	2	14	**860.1-1400-040A1-SM**	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.120	60	2.362	2.6	.100	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	43.6	1.717	2	16	**860.1-1550-043A1-SM**	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.8	.111	20	290	DIN 6537 K
15.87	.625	50.5	1.988	3	16	**860.1-1587-061A1-SM**	★	16.0	.630	133	5.236	130.3	5.132	83	3.268	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

CoroDrill® 861

Vysoce stabilní vrtání hlubokých děr až do hloubky 30 × DC

O C

Použití

- Dosažitelná tolerance díry: H8–H9
- Hloubka vrtání: 12–30 × průměr vrtáku
- Pro upnutí používejte pouze vysoce přesná sklíčidla
- Široké spektrum obráběných materiálů
- Běžné vrtání, křížící se díry, šikmé vstupní a výstupní plochy
- Automobilový průmysl: klikové hřídele, bloky motorů, hlavy válců
- Tlak řezné kapaliny 20 barů

Oblast použití dle ISO:

P M K N

Charakteristika a výhody

- Speciálně navržená geometrie špičky pomáhá snížit osové síly
- Trvanlivá úprava řezné hrany chrání ostří před předčasným vylamováním a odlupováním povlaku
- Patentovaná geometrie s dvojitou vodící fazetkou zajišťuje vyšší stabilitu vrtacích operací
- Řezná kapalina je vnitřními kanálky přiváděna přímo až na špičku vrtáku, a to i při vrtání děr do velkých hloubek
- Prodloužení životnosti nástrojů umožňuje až trojnásobná renovace s dodržením všech originálních parametrů

www.sandvik.coromant.com/corodrill861

Doporučení

Jako prostředek pro zvýšení efektivity výroby díky možnosti rychlého a jednoduchého seřízení a provádění výměn nástrojů využívejte spolu s vrtákem CoroDrill 861 sklíčidla CoroChuck 930.

E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 861

Pro obrábění různorodých materiálů

Vrtáky pro vrtání vodících děr - vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 150°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	861.1-0300-009A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	9.9	.390	3	6	861.1-0318-010A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	10.3	.406	3	6	861.1-0330-010A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	10.9	.429	3	6	861.1-0350-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	11.1	.437	3	6	861.1-0357-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	11.9	.469	3	6	861.1-0380-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.97	.156	12.4	.488	3	6	861.1-0397-012A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	12.5	.492	3	6	861.1-0400-012A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	13.1	.516	3	6	861.1-0420-013A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.36	.172	13.6	.535	3	6	861.1-0436-013A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	14.0	.551	3	6	861.1-0450-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	14.9	.587	3	6	861.1-0476-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	15.0	.591	3	6	861.1-0480-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	15.6	.614	3	6	861.1-0500-015A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.16	.203	16.1	.634	3	6	861.1-0516-015A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	17.2	.677	3	6	861.1-0550-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	17.3	.681	3	6	861.1-0556-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	17.6	.693	3	6	861.1-0580-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	18.7	.736	3	6	861.1-0600-018A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	19.8	.780	3	8	861.1-0635-019A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	20.3	.799	3	8	861.1-0650-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	21.1	.831	3	8	861.1-0675-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	21.2	.835	3	8	861.1-0680-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	21.8	.858	3	8	861.1-0700-021A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	22.3	.878	3	8	861.1-0714-021A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	41	1.614	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	23.4	.921	3	8	861.1-0750-023A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	41	1.614	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	24.8	.976	3	8	861.1-0794-024A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	25.0	.984	3	8	861.1-0800-024A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	26.5	1.043	3	10	861.1-0850-026A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	88.0	3.465	47	1.850	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	28.1	1.106	3	10	861.1-0900-027A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	29.6	1.165	3	10	861.1-0950-029A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	29.7	1.169	3	10	861.1-0953-029A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	31.2	1.228	3	10	861.1-1000-030A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	32.8	1.291	3	12	861.1-1050-032A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	34.3	1.350	3	12	861.1-1100-033A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	34.7	1.366	3	12	861.1-1111-033A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	35.9	1.413	3	12	861.1-1150-035A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	37.4	1.472	3	12	861.1-1200-036A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K

Řezné parametry: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 861

Pro obrábění různorodých materiálů

Vrtáky pro vrtání hlubokých děr - Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	36.5	1.437	12	6	861.1-0300-036A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	45.5	1.791	15	6	861.1-0300-045A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	96	3.780	95.5	3.760	54	2.126	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	60.5	2.382	20	6	861.1-0300-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	111	4.370	110.5	4.350	69	2.717	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	90.5	3.563	30	6	861.1-0300-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	141	5.551	140.5	5.532	99	3.898	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	37.7	1.484	12	6	861.1-0310-037A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	38.6	1.520	12	6	861.1-0318-038A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	48.1	1.894	15	6	861.1-0318-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	99	3.898	98.6	3.882	57	2.244	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	64.0	2.520	20	6	861.1-0318-064A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	115	4.528	114.5	4.508	73	2.874	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	95.8	3.772	30	6	861.1-0318-095A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	147	5.787	146.3	5.760	105	4.134	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	38.9	1.532	12	6	861.1-0320-038A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	40.1	1.579	12	6	861.1-0330-040A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	50.0	1.969	15	6	861.1-0330-050A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	101	3.976	100.9	3.972	59	2.323	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	66.5	2.618	20	6	861.1-0330-066A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	118	4.646	117.4	4.622	76	2.992	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.40	.134	41.4	1.630	12	6	861.1-0340-041A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	42.6	1.677	12	6	861.1-0350-042A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	53.1	2.091	15	6	861.1-0350-053A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	105	4.134	104.4	4.110	63	2.480	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	70.6	2.780	20	6	861.1-0350-070A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	123	4.843	121.9	4.799	81	3.189	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	105.6	4.157	30	6	861.1-0350-105A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.57	.141	54.2	2.134	15	6	861.1-0357-054A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	106	4.173	105.7	4.161	64	2.520	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.57	.141	72.0	2.835	20	6	861.1-0357-071A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	124	4.882	123.6	4.866	82	3.228	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.70	.146	43.9	1.728	11	6	861.1-0370-044A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	46.2	1.819	12	6	861.1-0380-046A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.4	4.268	67	2.638	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	57.6	2.268	15	6	861.1-0380-057A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	110	4.331	109.8	4.323	68	2.677	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	76.6	3.016	20	6	861.1-0380-076A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	129	5.079	128.8	5.071	87	3.425	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.97	.156	48.3	1.902	12	6	861.1-0397-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	60.2	2.370	15	6	861.1-0397-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	113	4.449	112.8	4.441	71	2.795	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	80.0	3.150	20	6	861.1-0397-079A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	133	5.236	132.6	5.220	91	3.583	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	119.7	4.713	30	6	861.1-0397-119A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	173	6.811	172.3	6.783	131	5.157	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	48.7	1.917	12	6	861.1-0400-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	60.7	2.390	15	6	861.1-0400-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	114	4.488	113.3	4.461	72	2.835	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	80.7	3.177	20	6	861.1-0400-080A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	134	5.276	133.3	5.248	92	3.622	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	120.7	4.752	30	6	861.1-0400-120A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	174	6.850	173.3	6.823	132	5.197	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.10	.161	49.9	1.965	12	6	861.1-0410-049A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	51.1	2.012	12	6	861.1-0420-050A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	63.7	2.508	15	6	861.1-0420-063A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	118	4.646	116.9	4.602	76	2.992	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	84.7	3.335	20	6	861.1-0420-084A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	139	5.472	137.9	5.429	97	3.819	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	52.3	2.059	12	6	861.1-0430-052A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	53.1	2.091	12	6	861.1-0437-052A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	66.2	2.606	15	6	861.1-0437-065A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	121	4.764	119.9	4.720	79	3.110	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	88.0	3.465	20	6	861.1-0437-087A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	142	5.591	141.7	5.579	100	3.937	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	131.7	5.185	30	6	861.1-0437-131A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	186	7.323	185.4	7.299	144	5.669	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	54.7	2.154	12	6	861.1-0450-054A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	68.2	2.685	15	6	861.1-0450-068A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	123	4.843	122.3	4.815	81	3.189	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	90.7	3.571	20	6	861.1-0450-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	146	5.748	144.8	5.701	104	4.094	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	135.7	5.343	30	6	861.1-0450-135A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	191	7.520	189.8	7.472	149	5.866	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	56.0	2.205	12	6	861.1-0460-055A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.2	4.260	67	2.638	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	57.9	2.280	12	6	861.1-0476-057A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	72.2	2.843	15	6	861.1-0476-071A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	126.9	4.996	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	96.0	3.780	20	6	861.1-0476-095A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	152	5.984	150.7	5.933	110	4.331	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	143.6	5.654	30	6	861.1-0476-143A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	199	7.835	198.4	7.811	157	6.181	0.8	.031	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 861

Pro obrábění různorodých materiálů

Vrtáky pro vrtání hlubokých děr - Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.80	.189	58.4	2.299	12	6	861.1-0480-058A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	72.8	2.866	15	6	861.1-0480-072A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.6	5.024	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	96.8	3.811	20	6	861.1-0480-096A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	152	5.984	151.6	5.969	110	4.331	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	60.8	2.394	12	6	861.1-0500-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	75.8	2.984	15	6	861.1-0500-075A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	132	5.197	131.2	5.165	90	3.543	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	100.8	3.969	20	6	861.1-0500-100A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	157	6.181	156.2	6.150	115	4.528	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	150.8	5.937	30	6	861.1-0500-150A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	207	8.150	206.2	8.118	165	6.496	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	62.0	2.441	12	6	861.1-0510-061A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	62.8	2.472	12	6	861.1-0516-062A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	78.2	3.079	15	6	861.1-0516-077A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	135	5.315	134.0	5.276	93	3.661	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	104.0	4.094	20	6	861.1-0516-103A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	161	6.339	159.8	6.291	119	4.685	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	155.6	6.126	30	6	861.1-0516-155A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	212	8.346	211.4	8.323	170	6.693	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	63.3	2.492	12	6	861.1-0520-062A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	66.9	2.634	12	6	861.1-0550-066A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	83.4	3.283	15	6	861.1-0550-083A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	141	5.551	140.1	5.516	99	3.898	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	110.9	4.366	20	6	861.1-0550-110A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	169	6.654	167.6	6.598	127	5.000	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	165.9	6.532	30	6	861.1-0550-165A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	224	8.819	222.6	8.764	182	7.165	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	67.6	2.661	12	6	861.1-0556-067A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	84.3	3.319	15	6	861.1-0556-083A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	142	5.591	141.1	5.555	100	3.937	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	112.0	4.409	20	6	861.1-0556-111A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	170	6.693	168.9	6.650	128	5.039	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	70.6	2.780	12	6	861.1-0580-070A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.0	5.000	86	3.386	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.80	.228	88.0	3.465	15	6	861.1-0580-087A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	146	5.748	145.4	5.724	104	4.094	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.80	.228	117.0	4.606	20	6	861.1-0580-116A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	175	6.890	174.4	6.866	133	5.236	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	73.0	2.874	12	6	861.1-0600-072A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.0	5.000	86	3.386	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	91.0	3.583	15	6	861.1-0600-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	150	5.906	149.0	5.866	108	4.252	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	121.0	4.764	20	6	861.1-0600-120A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	180	7.087	179.0	7.047	138	5.433	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	181.0	7.126	30	6	861.1-0600-180A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	240	9.449	239.0	9.409	198	7.795	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.10	.240	74.2	2.921	12	8	861.1-0610-073A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	75.4	2.969	12	8	861.1-0620-074A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.30	.248	76.6	3.016	12	8	861.1-0630-076A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	77.2	3.039	12	8	861.1-0635-076A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	96.3	3.791	15	8	861.1-0635-095A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	156	6.142	155.3	6.114	114	4.488	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	128.0	5.039	20	8	861.1-0635-127A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	188	7.402	187.0	7.362	146	5.748	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	191.5	7.539	30	8	861.1-0635-191A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	252	9.921	250.5	9.862	210	8.268	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	79.1	3.114	12	8	861.1-0650-078A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	98.6	3.882	15	8	861.1-0650-098A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	159	6.260	157.9	6.217	117	4.606	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	131.1	5.161	20	8	861.1-0650-130A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	192	7.559	190.4	7.496	150	5.906	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	196.1	7.720	30	8	861.1-0650-195A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	257	10.118	255.4	10.055	215	8.465	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	80.3	3.161	12	8	861.1-0660-079A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.70	.264	81.5	3.209	12	8	861.1-0670-080A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	82.1	3.232	12	8	861.1-0675-081A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	102.3	4.028	15	8	861.1-0675-101A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	163	6.417	162.3	6.390	121	4.764	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	136.0	5.354	20	8	861.1-0675-135A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	197	7.756	196.1	7.720	155	6.102	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	203.5	8.012	30	8	861.1-0675-202A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	265	10.433	263.5	10.374	223	8.780	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	82.7	3.256	12	8	861.1-0680-082A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	103.1	4.059	15	8	861.1-0680-102A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	164	6.457	163.3	6.429	122	4.803	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	137.1	5.398	20	8	861.1-0680-136A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	198	7.795	197.3	7.768	156	6.142	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	83.9	3.303	12	8	861.1-0690-083A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	85.1	3.350	12	8	861.1-0700-084A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	106.1	4.177	15	8	861.1-0700-105A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	168	6.614	166.9	6.571	126	4.961	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	141.1	5.555	20	8	861.1-0700-140A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	203	7.992	201.9	7.949	161	6.339	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	211.1	8.311	30	8	861.1-0700-210A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	273	10.748	271.9	10.705	231	9.094	1.1	.043	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 861

Pro obrábění různorodých materiálů

Vrtáky pro vrtání hlubokých děr - Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.14	.281	86.9	3.421	12	8	861.1-0714-086A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	108.3	4.264	15	8	861.1-0714-107A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	171	6.732	169.4	6.669	129	5.079	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	144.1	5.673	20	8	861.1-0714-143A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	206	8.110	205.1	8.075	164	6.457	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	215.5	8.484	30	8	861.1-0714-214A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	278	10.945	276.6	10.890	236	9.291	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	90.0	3.543	12	8	861.1-0740-089A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	91.2	3.591	12	8	861.1-0750-090A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	113.7	4.476	15	8	861.1-0750-113A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	177	6.969	175.8	6.921	135	5.315	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	151.2	5.953	20	8	861.1-0750-150A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	215	8.465	213.3	8.398	173	6.811	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	226.2	8.906	30	8	861.1-0750-225A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	290	11.417	288.3	11.350	248	9.764	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.60	.299	92.4	3.638	12	8	861.1-0760-091A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.70	.303	93.7	3.689	12	8	861.1-0770-092A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.80	.307	94.9	3.736	12	8	861.1-0780-094A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	96.6	3.803	12	8	861.1-0794-095A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	120.4	4.740	15	8	861.1-0794-119A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	185	7.283	183.6	7.228	143	5.630	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	160.1	6.303	20	8	861.1-0794-159A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	225	8.858	223.3	8.791	183	7.205	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	239.4	9.425	30	8	861.1-0794-238A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	304	11.969	302.7	11.917	262	10.315	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	97.3	3.831	12	8	861.1-0800-096A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	121.3	4.776	15	8	861.1-0800-120A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	186	7.323	184.7	7.272	144	5.669	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	161.3	6.350	20	8	861.1-0800-160A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	226	8.898	224.7	8.846	184	7.244	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	241.3	9.500	30	8	861.1-0800-240A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	306	12.047	304.7	11.996	264	10.394	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	98.5	3.878	12	10	861.1-0810-097A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.7	7.508	146	5.748	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.20	.323	99.7	3.925	12	10	861.1-0820-098A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.7	7.508	146	5.748	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.33	.328	101.4	3.992	12	10	861.1-0833-100A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.40	.331	102.2	4.024	12	10	861.1-0840-101A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	103.4	4.071	12	10	861.1-0850-102A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	128.9	5.075	15	10	861.1-0850-128A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	199	7.835	197.6	7.780	153	6.024	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	171.4	6.748	20	10	861.1-0850-170A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	242	9.528	240.1	9.453	196	7.717	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	104.6	4.118	12	10	861.1-0860-103A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	105.8	4.165	12	10	861.1-0870-104A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.73	.344	106.2	4.181	12	10	861.1-0873-105A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	107.0	4.213	12	10	861.1-0880-106A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.00	.354	109.5	4.311	12	10	861.1-0900-108A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.00	.354	136.5	5.374	15	10	861.1-0900-135A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	208	8.189	206.5	8.130	162	6.378	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.00	.354	181.5	7.146	20	10	861.1-0900-180A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	253	9.961	251.5	9.902	207	8.150	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.13	.359	111.0	4.370	12	10	861.1-0913-110A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	113.1	4.453	12	10	861.1-0930-112A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	115.6	4.551	12	10	861.1-0950-114A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.50	.374	144.1	5.673	15	10	861.1-0950-143A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	217	8.543	215.4	8.480	171	6.732	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.50	.374	191.6	7.543	20	10	861.1-0950-190A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	265	10.433	262.9	10.350	219	8.622	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	115.9	4.563	12	10	861.1-0953-114A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	144.4	5.685	15	10	861.1-0953-143A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	217	8.543	215.9	8.500	171	6.732	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	192.1	7.563	20	10	861.1-0953-191A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	265	10.433	263.5	10.374	219	8.622	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	119.2	4.693	12	10	861.1-0980-118A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.92	.391	120.7	4.752	12	10	861.1-0992-119A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	121.6	4.787	12	10	861.1-1000-120A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	151.6	5.969	15	10	861.1-1000-150A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	226	8.898	224.4	8.835	180	7.087	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	201.6	7.937	20	10	861.1-1000-200A1-GM	★	★	★	★	10.0	.394	276	10.866	274.4	10.803	230	9.055	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.20	.402	124.1	4.886	12	12	861.1-1020-122A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.30	.406	125.3	4.933	12	12	861.1-1030-124A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.32	.406	125.5	4.941	12	12	861.1-1032-124A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.40	.409	126.5	4.980	12	12	861.1-1040-125A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 861

Pro obrábění různorodých materiálů

Vrtáky pro vrtání hlubokých děr - Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
10.50	.413	127.7	5.028	12	12	861.1-1050-126A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	159.2	6.268	15	12	861.1-1050-158A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	240	9.449	238.3	9.382	189	7.441	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	211.7	8.335	20	12	861.1-1050-210A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	293	11.535	290.8	11.449	242	9.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.72	.422	130.3	5.130	12	12	861.1-1072-129A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	133.8	5.268	12	12	861.1-1100-132A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	166.8	6.567	15	12	861.1-1100-165A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	249	9.803	247.2	9.732	198	7.795	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	221.8	8.732	20	12	861.1-1100-220A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	304	11.969	302.2	11.898	253	9.961	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	135.2	5.323	12	12	861.1-1111-133A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	168.5	6.634	15	12	861.1-1111-167A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	251	9.882	249.2	9.811	200	7.874	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	224.1	8.823	20	12	861.1-1111-222A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	307	12.087	304.8	12.000	256	10.079	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	136.2	5.362	12	12	861.1-1120-134A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.50	.453	139.9	5.508	12	12	861.1-1150-138A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.1	8.902	176	6.929	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.50	.453	174.4	6.866	15	12	861.1-1150-173A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	258	10.158	256.1	10.083	207	8.150	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.50	.453	231.9	9.130	20	12	861.1-1150-230A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	316	12.441	313.6	12.347	265	10.433	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.80	.465	143.5	5.650	12	12	861.1-1180-142A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.1	8.902	176	6.929	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	146.0	5.748	12	12	861.1-1200-144A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.0	8.898	176	6.929	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.00	.472	182.0	7.165	15	12	861.1-1200-180A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	267	10.512	265.0	10.433	216	8.504	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.00	.472	242.0	9.528	20	12	861.1-1200-240A1-GM	★	★	★	★	12.0	.472	327	12.874	325.0	12.795	276	10.866	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.30	.484	149.7	5.894	12	14	861.1-1230-148A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	256.0	10.079	207	8.150	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.50	.492	152.0	5.984	12	14	861.1-1250-150A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	256.0	10.079	207	8.150	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.70	.500	154.5	6.083	12	14	861.1-1270-152A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.00	.512	158.1	6.224	12	14	861.1-1300-156A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.10	.516	159.3	6.272	12	14	861.1-1310-157A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.50	.531	164.2	6.465	12	14	861.1-1350-162A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.8	10.071	207	8.150	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.89	.547	169.0	6.654	12	14	861.1-1389-167A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.7	10.067	207	8.150	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.00	.551	170.3	6.705	12	14	861.1-1400-168A1-GM	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.7	10.067	207	8.150	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.50	.571	176.4	6.945	12	16	861.1-1450-174A1-GM	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.6	11.362	236	9.291	2.4	.094	20	290	COROMANT
15.00	.591	182.5	7.185	12	16	861.1-1500-180A1-GM	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.5	11.358	236	9.291	2.5	.098	20	290	COROMANT
15.50	.610	188.5	7.421	12	16	861.1-1550-186A1-GM	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.5	11.358	236	9.291	2.5	.098	20	290	COROMANT
15.88	.625	193.1	7.602	12	16	861.1-1588-191A1-GM	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.4	11.354	236	9.291	2.6	.102	20	290	COROMANT
16.00	.630	194.6	7.661	12	16	861.1-1600-192A1-GM	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.4	11.354	236	9.291	2.6	.102	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

CoroDrill® 862

Monolitní karbidové vrtáky s vnitřním přívodem řezné kapaliny pro vrtání mikrootvorů

Použití

- Dosažitelná tolerance díry: H8-H9
- Vhodný pro obrábění všech typů materiálů
- Hloubka vrtání: 8-12 × průměr vrtáku

O C

Oblast použití dle ISO:

P M K N S

Technická charakteristika a výhody

- Vysoká výkonnost při obrábění ocelí, korozivzdorných ocelí, litiny a hliníku
- Povrchová úprava a geometrie nástroje speciálně navržená s ohledem na efektivní odebírání třísek
- Dobrá kvalita díry na vstupu i na výstupu, úzké tolerance díry
- Drážky pro odvod třísek s geometrií ACM (Advanced Chip Management) vytvářejí malé a snadno ovladatelné třísky
- Speciálně navržená geometrie špičky snižuje velikost osové síly
- Hladký povrch vrtáku umožňuje rychlé a účinné odvádění třísek
- Řezná kapalina je vnitřními kanálky přiváděna přímo až na špičku vrtáku, a to i při vrtání děr do velkých hloubek

www.sandvik.coromant.com/corodrill862

Doporučení

Jako prostředek pro zvýšení efektivity výroby díky možnosti rychlého a jednoduchého seřízení a provádění výměn nástrojů využívejte spolu s vrtákem CoroDrill 862 sklíčidla CoroChuck 930.

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 862

Pro obrábění různorodých materiálů

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 140°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	S GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
1.85	.073	14.5	.571	7	3	862.1-0185-015A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.85	.073	22.5	.886	12	3	862.1-0185-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.90	.075	14.3	.563	7	3	862.1-0190-015A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.90	.075	23.1	.909	12	3	862.1-0190-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.98	.078	14.2	.559	7	3	862.1-0198-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.98	.078	24.0	.945	12	3	862.1-0198-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.00	.079	16.3	.642	8	3	862.1-0200-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.00	.079	24.3	.957	12	3	862.1-0200-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.05	.081	16.7	.657	8	3	862.1-0205-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.05	.081	24.9	.980	12	3	862.1-0205-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.08	.082	16.8	.661	8	3	862.1-0208-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.08	.082	25.3	.996	12	3	862.1-0208-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.10	.083	16.8	.661	8	3	862.1-0210-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.10	.083	25.5	1.004	12	3	862.1-0210-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.15	.085	16.6	.654	7	3	862.1-0215-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.15	.085	26.2	1.032	12	3	862.1-0215-026A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	32	1.260	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.18	.086	16.6	.654	7	3	862.1-0218-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.20	.087	16.5	.650	7	3	862.1-0220-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.20	.087	26.5	1.043	12	3	862.1-0220-026A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	32	1.260	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.25	.089	18.4	.724	8	3	862.1-0225-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.25	.089	27.4	1.079	12	3	862.1-0225-027A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.26	.089	18.5	.728	8	3	862.1-0226-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.30	.091	18.8	.740	8	3	862.1-0230-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.30	.091	28.0	1.102	12	3	862.1-0230-028A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.38	.094	19.0	.748	7	3	862.1-0238-019A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.38	.094	29.0	1.142	12	3	862.1-0238-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.40	.094	19.0	.748	7	3	862.1-0240-019A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.40	.094	29.2	1.150	12	3	862.1-0240-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.44	.096	18.9	.744	7	3	862.1-0244-020A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.44	.096	29.7	1.169	12	3	862.1-0244-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.50	.098	18.8	.740	7	3	862.1-0250-020A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.50	.098	29.8	1.173	11	3	862.1-0250-030A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.58	.102	20.6	.811	7	3	862.1-0258-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.58	.102	31.4	1.236	12	3	862.1-0258-031A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.60	.102	20.5	.807	7	3	862.1-0260-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.60	.102	31.5	1.240	12	3	862.1-0260-031A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.64	.104	20.4	.803	7	3	862.1-0264-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.64	.104	31.4	1.236	11	3	862.1-0264-032A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.70	.106	20.3	.799	7	3	862.1-0270-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.70	.106	31.3	1.232	11	3	862.1-0270-032A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.71	.107	22.1	.870	8	3	862.1-0271-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	30	1.181	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.80	.110	22.9	.902	8	3	862.1-0280-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.80	.110	34.1	1.343	12	3	862.1-0280-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.82	.111	23.0	.906	8	3	862.1-0282-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.82	.111	34.3	1.350	12	3	862.1-0282-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.87	.113	22.8	.898	7	3	862.1-0287-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.87	.113	34.8	1.370	12	3	862.1-0287-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.90	.114	22.8	.898	7	3	862.1-0290-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.90	.114	34.8	1.370	12	3	862.1-0290-035A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.95	.116	22.6	.890	7	3	862.1-0295-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.95	.116	34.6	1.362	11	3	862.1-0295-035A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT

B92 E9 E28

CoroDrill® 863

Vrtáky pro obrábění materiálů používaných pro letecké montované konstrukce na CNC, ADU a robotických strojích

Použití

- CNC a ADU operace
- K dispozici jsou varianty CVD, PCD i nepovlakovaný karbid
- Typy materiálů: kompozity, hliník, titan, žárovzdorné slitiny a korozivzdorná ocel

O C

Oblast použití dle ISO:

M N S O

Technická charakteristika a výhody

- Geometrie snižující tlak nástroje na obrobek přispívá k významnému omezení rizika delaminace a vzniku otřepů
- Skladované položky jsou mimořádně vhodné pro ověření předpokladů pro konkrétní aplikace
- Geometrie špičky vyvinutá pro vrtání CFRP materiálů je schopná úspěšně procházet jak jednosměrnými CFRP vláknovými kompozity, tak i kompozity s tkanou výztuží

www.sandvik.coromant.com/corodrill863

Sortiment

- CoroDrill 863® - O: Navržený s ohledem na dlouhou životnost při obrábění vrstevnatých CFRP materiálů
- CoroDrill 863® - OS: Navržený s ohledem na dobrou kontrolu třísek při obrábění vrstevnatých materiálů typu CFRP-titan
- CoroDrill 863® - N: Určený pro vysokorychlostní obrábění kompozitních materiálů s hliníkovými vrstvami
- CoroDrill 863® - MS: Určený pro použití při obrábění kompozitních materiálů s tvrdými kovovými vrstvami

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 863

Pro obrábění materiálů používaných pro letecké montované konstrukce na CNC a ADU strojích

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	N H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.83	.190	20.0	.787	4	5	863.1-0483-020A1-N	★	5.0	.197	58	2.283	56.6	2.226	28	1.102	1.5	.057	9	130	COROMANT
4.85	.191	20.0	.787	4	5	863.1-0485-020A1-N	★	5.0	.197	58	2.283	56.6	2.226	28	1.102	1.5	.057	9	130	COROMANT
6.35	.250	26.0	1.024	4	6	863.1-0635-026A1-N	★	6.0	.236	75	2.953	73.1	2.876	37	1.457	2.0	.077	9	130	COROMANT
6.37	.251	26.0	1.024	4	6	863.1-0637-026A1-N	★	6.0	.236	75	2.953	73.1	2.876	37	1.457	2.0	.077	9	130	COROMANT
7.94	.313	32.0	1.260	4	8	863.1-0794-032A1-N	★	8.0	.315	81	3.189	78.6	3.094	43	1.693	2.4	.095	9	130	COROMANT
7.97	.314	32.0	1.260	4	8	863.1-0796-032A1-N	★	8.0	.315	81	3.189	78.6	3.094	43	1.693	2.4	.095	9	130	COROMANT
9.53	.375	39.0	1.535	4	10	863.1-0953-039A1-N	★	10.0	.394	93	3.661	90.1	3.548	51	2.008	2.9	.113	9	130	COROMANT
9.55	.376	39.0	1.535	4	10	863.1-0955-039A1-N	★	10.0	.394	93	3.661	90.1	3.548	51	2.008	2.9	.113	9	130	COROMANT
11.12	.438	43.0	1.693	3	12	863.1-1112-043A1-N	★	12.0	.472	105	4.134	101.6	4.002	58	2.283	3.4	.132	9	130	COROMANT
11.14	.439	43.0	1.693	3	12	863.1-1114-043A1-N	★	12.0	.472	105	4.134	101.6	4.002	58	2.283	3.4	.132	9	130	COROMANT

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	N H10F	S H10F	O H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.83	.190	20.0	.787	4	5	863.1-0483-020A1-OS	☆	★	★	5.0	.197	58	2.283	55.7	2.193	28	1.102	2.3	.091	9	130	COROMANT
4.85	.191	20.0	.787	4	5	863.1-0485-020A1-OS	☆	★	★	5.0	.197	58	2.283	55.7	2.193	28	1.102	2.3	.091	9	130	COROMANT
6.35	.250	26.0	1.024	4	6	863.1-0635-026A1-OS	☆	★	★	6.0	.236	75	2.953	72.3	2.845	37	1.457	2.7	.107	9	130	COROMANT
6.37	.251	26.0	1.024	4	6	863.1-0637-026A1-OS	☆	★	★	6.0	.236	75	2.953	72.3	2.845	37	1.457	2.7	.108	9	130	COROMANT
7.94	.313	32.0	1.260	4	8	863.1-0794-032A1-OS	☆	★	★	8.0	.315	81	3.189	77.7	3.059	43	1.693	3.3	.130	9	130	COROMANT
7.97	.314	32.0	1.260	4	8	863.1-0796-032A1-OS	☆	★	★	8.0	.315	81	3.189	77.7	3.059	43	1.693	3.3	.130	9	130	COROMANT
9.53	.375	39.0	1.535	4	10	863.1-0953-039A1-OS	☆	★	★	10.0	.394	93	3.661	89.1	3.506	51	2.008	3.9	.155	9	130	COROMANT
9.55	.376	39.0	1.535	4	10	863.1-0955-039A1-OS	☆	★	★	10.0	.394	93	3.661	89.1	3.506	51	2.008	3.9	.155	9	130	COROMANT
11.12	.438	43.0	1.693	3	12	863.1-1112-043A1-OS	☆	★	★	12.0	.472	105	4.134	100.4	3.952	58	2.283	4.6	.182	9	130	COROMANT
11.14	.439	43.0	1.693	3	12	863.1-1114-043A1-OS	☆	★	★	12.0	.472	105	4.134	100.4	3.952	58	2.283	4.6	.182	9	130	COROMANT

B83 E9 E28

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 863

Pro obrábění materiálů používaných pro letecké montované konstrukce na CNC a ADU strojích

TCDC	h7
TCHA	H8
TCHAL	3
TCHAU	3
SIG	90°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	0 / N20C	Rozměry v mm, inch: $DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	PL	PL"	BSG
3.30	.130	17.9	.705	5	6	**863.1-0330-017A0-O**	★	6.0	.236	66	2.598	64.6	2.543	1.4	.056	COROMANT
4.85	.191	26.3	1.035	5	6	**863.1-0485-024A0-O**	★	6.0	.236	82	3.228	79.9	3.146	2.1	.082	COROMANT
6.37	.251	34.6	1.362	5	8	**863.1-0637-032A0-O**	★	8.0	.315	91	3.583	88.3	3.475	2.7	.107	COROMANT
7.96	.313	43.2	1.701	5	8	**863.1-0796-039A0-O**	★	8.0	.315	91	3.583	87.6	3.448	3.4	.135	COROMANT
9.55	.376	51.9	2.043	5	10	**863.1-0955-048A0-O**	★	10.0	.394	103	4.055	98.9	3.894	4.1	.161	COROMANT

B83 E9

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 863

Pro obrábění materiálů používaných pro letecké montované konstrukce na CNC a ADU strojích

Závitová spojka

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



Vnitřní přívod řezné kapaliny

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	M H10F	N H10F	S H10F	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.83	.190	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0483-030B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.9	5.586	101	4.000	1.7	.068	9	130	COROMANT
4.85	.191	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0485-030B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.3	5.564	101	4.000	1.7	.068	9	130	COROMANT
6.35	.250	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0635-039B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.4	5.566	101	4.000	2.2	.088	9	130	COROMANT
6.37	.251	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0637-039B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.3	5.563	101	4.000	2.2	.088	9	130	COROMANT
7.94	.313	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0794-048B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.8	5.544	101	4.000	2.7	.108	9	130	COROMANT
7.97	.314	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0796-048B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.8	5.543	101	4.000	2.8	.108	9	130	COROMANT
9.53	.375	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0953-058B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.3	5.522	101	4.000	3.3	.129	9	130	COROMANT
9.55	.376	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0955-058B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.3	5.523	101	4.000	3.3	.129	9	130	COROMANT
11.12	.438	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1112-067B1-MS	★	☆	★	152	6.000	138.1	5.438	101	4.000	3.8	.151	9	130	COROMANT
11.14	.439	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1114-067B1-MS	★	☆	★	152	6.000	138.1	5.435	101	4.000	3.8	.151	9	130	COROMANT

Rozměry v mm, inch

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



Vnitřní přívod řezné kapaliny

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	N H10F	S H10F	O H10F	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.83	.190	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0483-030B1-OS	☆	★	★	152	6.000	142.3	5.600	101	4.000	1.3	.051	9	130	COROMANT
4.85	.191	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0485-030B1-OS	☆	★	★	152	6.000	142.3	5.600	101	4.000	1.3	.051	9	130	COROMANT
6.35	.250	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0635-039B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.8	5.582	101	4.000	1.8	.069	9	130	COROMANT
6.37	.251	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0637-039B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.8	5.582	101	4.000	1.8	.069	9	130	COROMANT
7.94	.313	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0794-048B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.3	5.564	101	4.000	2.2	.087	9	130	COROMANT
7.97	.314	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0796-048B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.4	5.567	101	4.000	2.2	.087	9	130	COROMANT
9.53	.375	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0953-058B1-OS	☆	★	★	152	6.000	140.9	5.548	101	4.000	2.7	.106	9	130	COROMANT
9.55	.376	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0955-058B1-OS	☆	★	★	152	6.000	140.9	5.546	101	4.000	2.7	.106	9	130	COROMANT
11.12	.438	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1112-067B1-OS	☆	★	★	152	6.000	138.8	5.465	101	4.000	3.1	.120	9	130	COROMANT
11.14	.439	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1114-067B1-OS	☆	★	★	152	6.000	138.8	5.466	101	4.000	3.1	.120	9	130	COROMANT

Rozměry v mm, inch

B83 E9 E28

CoroDrill® 452

Monolitní karbidové vrtáky, výstružníky a kuželové záhlubníky

Použití

- Ruční a přenosná zařízení
- Díry pro nýty a šrouby v leteckém průmyslu
- Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP)
- Vrstevnaté materiály tvořené plasty vyztuženými uhlíkovými vlákny/kovovými fóliemi

O C

Oblast použití dle ISO:

M N S O

Technická charakteristika a výhody

- Úzké tolerance děr, dobrá kvalita obrobené plochy
- Nástroje optimalizované pro obrábění vrstevnatých materiálů typu CFRP-kov
- Geometrie snižující velikost osových sil přispívají k významnému snížení rizika delaminace a vzniku otřepů

www.sandvik.coromant.com/corodrill452

Řada nástrojů pro vrtání děr pro nýty a šrouby. K dispozici jsou volitelné alternativy, jako např. vrtáky s více průměry, výstružníky nebo kuželové záhlubníky.

Sortiment

- CoroDrill® 452.1–C: Vrták určený pro vrtání vrstevnatých CFRP materiálů
- CoroDrill® 452.1–CM: Vrták určený pro vrtání vrstevnatých materiálů typu CFRP-kov
- CoroDrill® 452.R–CM: Vrták určený pro vystružování vrstevnatých materiálů typu CFRP-kov
- CoroDrill® 452.C1: Vrták určený pro výrobu kuželových ploch ve vrstevnatých CFRP materiálech

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 452

Pro ruční a přenosná zařízení

Pro obrábění materiálů pro letecké konstrukce

TCHA H9
SIG 118°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Objednací kód	O H10F	Rozměry v mm, inch $DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
2.50	.098	50.0	1.968	20	2	**452.1-0250-044A0-C**	★	2.5	.098	101	4.000	96.1	3.782	56	2.218	5.5	.218	COROMANT
3.26	.129	51.7	2.035	15	3	**452.1-0326-044A0-C**	★	3.3	.128	101	4.000	94.4	3.715	58	2.285	7.2	.285	COROMANT
4.17	.164	53.7	2.114	12	4	**452.1-0417-044A0-C**	★	4.2	.164	101	4.000	92.4	3.636	60	2.364	9.2	.364	COROMANT
4.83	.190	55.2	2.172	11	4	**452.1-0483-044A0-C**	★	4.8	.190	101	4.000	90.9	3.578	61	2.422	10.7	.422	COROMANT
5.56	.219	56.8	2.235	10	7/32	**452.1-0556-044A0-C**	★	5.6	.219	101	4.000	89.3	3.515	63	2.485	12.3	.485	COROMANT
6.35	.250	58.6	2.305	9	1/4	**452.1-0635-044A0-C**	★	6.4	.250	101	4.000	87.5	3.445	64	2.555	14.1	.555	COROMANT
7.94	.313	62.1	2.444	7	5/16	**452.1-0794-044A0-C**	★	7.9	.313	101	4.000	84.0	3.306	68	2.694	17.6	.694	COROMANT

B94 E9

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 452

Pro ruční a přenosná zařízení

Pro obrábění materiálů pro letecké konstrukce

TCHA H9
SIG 135°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Objednací kód	M H10F	N H10F	S H10F	O H10F	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
2.50	.098	44.5	1.750	17	2	452.1-0250-044A0-CM	★	★	★	★	2.5	.098	101	4.000	101.1	3.980	50	2.000	0.5	.020	COROMANT
3.26	.129	44.5	1.750	13	3	452.1-0326-044A0-CM	★	★	★	★	3.3	.128	101	4.000	100.9	3.972	50	2.000	0.7	.027	COROMANT
4.17	.164	44.5	1.750	10	4	452.1-0417-044A0-CM	★	★	★	★	4.2	.164	101	4.000	100.7	3.965	50	2.000	0.9	.034	COROMANT
4.83	.190	44.5	1.750	9	4	452.1-0483-044A0-CM	★	★	★	★	4.8	.190	101	4.000	100.6	3.961	50	2.000	1.0	.039	COROMANT
5.56	.219	44.5	1.750	7	7/32	452.1-0556-044A0-CM	★	★	★	★	5.6	.219	101	4.000	100.5	3.955	50	2.000	1.2	.045	COROMANT
6.35	.250	44.5	1.750	6	1/4	452.1-0635-044A0-CM	★	★	★	★	6.4	.250	101	4.000	100.3	3.949	50	2.000	1.3	.052	COROMANT
7.94	.313	44.5	1.750	5	5/16	452.1-0794-044A0-CM	★	★	★	★	7.9	.313	101	4.000	100.0	3.937	50	2.000	1.6	.065	COROMANT

Rozměry v mm, inch

TCHA H9
SIG 135°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Objednací kód	M H10F	N H10F	S H10F	O H10F	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	PDD	PDD"	PDP	PDP"	BSG
4.17	.164	44.5	1.750	10	4	452.4-0417-034A0-CM	★	★	★	★	4.2	.164	101	4.000	91.3	3.594	50	2.000	0.7	.028	3.37	.133	9.53	.375	COROMANT
4.83	.190	44.5	1.752	9	4	452.4-0483-034A0-CM	★	★	★	★	4.8	.190	101	4.000	91.2	3.589	50	2.000	0.8	.033	4.06	.160	9.53	.375	COROMANT
5.56	.219	44.5	1.750	7	7/32	452.4-0556-034A0-CM	★	★	★	★	5.6	.219	101	4.000	91.0	3.583	50	2.000	1.0	.039	4.76	.188	9.53	.375	COROMANT
6.35	.250	44.5	1.750	7	1/4	452.4-0635-034A0-CM	★	★	★	★	6.4	.250	101	4.000	90.8	3.576	50	2.000	1.2	.045	5.56	.219	9.53	.375	COROMANT
7.94	.313	44.5	1.750	5	5/16	452.4-0794-034A0-CM	★	★	★	★	7.9	.313	101	4.000	90.5	3.563	50	2.000	1.5	.058	7.15	.281	9.53	.375	COROMANT

Rozměry v mm, inch

B94 E9

Monolitní karbidový výstružník CoroDrill® 452

Pro ruční a přenosná zařízení

Pro obrábění materiálů pro letecké konstrukce

452.R..45



452.R..32



DC1	DC1"	DC2	DC2"	DC3	DC3"	LU	LU"	CZCMS	Objednací kód	M H10F	N H10F	S H10F	O H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	SDL1	SDL1"	SDL2	SDL2"	LCF	LCF"	BSG
Rozměry v mm, inch																								
3.10	.122	4.10	.161			45.00	1.772	4	452.R-0410-045A0-CM	★	★	☆	★	4.10	.161	100.00	3.937	3.74	.147			50.00	1.969	COROMANT
4.10	.161	5.10	.201			45.00	1.772	5	452.R-0510-045A0-CM	★	★	☆	★	5.10	.201	100.00	3.937	5.00	.197			50.00	1.969	COROMANT
5.10	.201	6.10	.240			45.00	1.772	6	452.R-0610-045A0-CM	★	★	☆	★	6.10	.240	100.00	3.937	6.00	.236			50.00	1.969	COROMANT
5.54	.218	6.35	.250			45.00	1.772	1/4	452.R-0635-045A0-CM	★	★	☆	★	6.35	.250	100.00	3.937	7.00	.276			50.00	1.969	COROMANT
7.13	.281	7.94	.313			45.00	1.772	5/16	452.R-0794-045A0-CM	★	★	☆	★	7.94	.313	100.00	3.937	8.00	.315			50.00	1.969	COROMANT
2.57	.101	3.35	.132	4.17	.164	50.80	2.000	4	452.R-0417-032A0-CM	★	★	☆	★	4.17	.164	101.60	4.000	6.13	.241	5.95	.234	55.88	2.200	COROMANT
3.96	.156	4.74	.187	5.56	.219	50.80	2.000	7/32	452.R-0556-032A0-CM	★	★	☆	★	5.56	.219	101.60	4.000	6.02	.237	5.95	.234	55.88	2.200	COROMANT
4.75	.187	5.54	.218	6.35	.250	50.80	2.000	1/4	452.R-0635-032A0-CM	★	★	☆	★	6.35	.250	101.60	4.000	6.35	.250	6.35	.250	55.88	2.200	COROMANT
6.34	.250	5.54	.218	7.94	.313	50.80	2.000	5/16	452.R-0794-029A0-CM	★	★	☆	★	7.94	.313	101.60	4.000	7.92	.312	7.92	.312	55.88	2.200	COROMANT

Kuželový záhlubník CoroDrill® 452

Pro ruční a přenosná zařízení

Pro obrábění materiálů pro letecké konstrukce



PHD	PHD"	SIG	CZCMS	Objednací kód	O CD10	DC1	DC1"	DC2	DC2"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	RE	RE"
Rozměry v mm, inch															
4.14	.163	100°	1/4-28	452.C1-0414-100T-C	★	4.14	.163	10.00	.393	36.00	1.417	7.85	.309	0.90	.035
4.14	.163	130°	1/4-28	452.C1-0414-130T-C	★	4.14	.163	10.00	.393	36.00	1.417	12.10	.476	0.60	.024
4.80	.189	100°	1/4-28	452.C1-0480-100T-C	★	4.80	.189	10.00	.393	36.58	1.440	7.94	.312	0.90	.035
4.80	.189	130°	1/4-28	452.C1-0480-130T-C	★	4.80	.189	10.00	.393	36.58	1.440	11.88	.467	0.60	.024
5.53	.217	100°	1/4-28	452.C1-0553-100T-C	★	5.53	.217	10.00	.393	36.58	1.440	12.01	.472	0.90	.035
5.53	.217	130°	1/4-28	452.C1-0553-130T-C	★	5.53	.217	10.00	.393	36.58	1.440	12.01	.472	0.60	.024
6.32	.249	100°	1/4-28	452.C1-0632-100T-C	★	6.32	.249	14.00	.551	37.82	1.488	14.58	.574	0.90	.035
6.32	.249	130°	1/4-28	452.C1-0632-130T-C	★	6.32	.249	14.00	.551	37.82	1.488	14.53	.572	0.60	.024
7.91	.311	100°	1/4-28	452.C1-0791-100T-C	★	7.91	.311	18.00	.708	39.73	1.564	14.58	.574	1.15	.045
7.91	.311	130°	1/4-28	452.C1-0791-130T-C	★	7.91	.311	18.00	.708	39.73	1.564	14.58	.574	0.90	.035
12.68	.499	100°	3/8-24	452.C1-1268-100T-C	★	12.68	.499	26.00	1.023	49.00	1.929	23.77	.935	1.40	.055

B94 E9

Vrtáky CoroDrill® 400 a CoroDrill® 430

Vysoce produktivní výroba děr v hliníkových slitinách a litinách

Flexibilní a přesná nástrojová řešení

Vrták s přímými drážkami CoroDrill® 400 je optimalizované řešení navržené pro široké použití v automobilovém průmyslu. Byl pečlivě navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na přesnost.

O C

Vrták se šroubovitými drážkami CoroDrill® 430 je optimalizované řešení se širokým použitím v oblasti automobilového průmyslu. Byl pečlivě navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na vysokou přesnost.

Oblast použití dle ISO:

N

Technická charakteristika a výhody

- Snadné odvádění třísek
- Zlepšená přímost díry a drsnost obrobené plochy díky dvojité vodící fazetce
- Je možné vytvářet více průměrů, zkosené hrany, poloměry nebo tvary
- Jednoduchá renovace
- Rychlé dodávky
- Flexibilita

www.sandvik.coromant.com/corodrill400

www.sandvik.coromant.com/corodrill430

Využívají se v automobilovém průmyslu pro:

Výrobu bloků motorů, hlav válců, skříní, krytů, otočných čepů řízení a brzdových válců
Obrábění hliníkových slitin s obsahem křemíku a všech druhů litin včetně šedé (GCI), nodulární a litiny s červíkovitým grafitem (CGI)
Výrobu děr se správným rozměrem pro řezání závitů pomocí závitníků
Vrtání děr se zkosenou hranou nebo tvořených více průměry

Přímá drážka

Složité tvary s více stupni a vysokými hodnotami poměru mezi jednotlivými stupni



Tříbřité provedení

Zvětšování průměru stávající díry (vrtání předzhotovených děr)



Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 400

Pro obrábění hliníku

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 135°



DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Objednací kód	N		DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
							N1BU	N1DU														
Rozměry v mm, inch																						
5.00	.197	30.0	1.181	6	6	400.1-0500-030A1-NM	★	★	6.0	.236	85	3.346	84.0	3.308	45	1.785	1.0	.038	135°	20	290	COROMANT
7.00	.276	50.0	1.969	7	8	400.1-0700-050A1-NM	★	★	8.0	.315	110	4.331	108.6	4.276	68	2.695	1.4	.054	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	70.0	2.756	6	12	400.1-1020-070A1-NM	★	★	12.0	.472	140	5.512	138.0	5.432	92	3.652	2.0	.080	135°	20	290	COROMANT
12.50	.492	75.0	2.953	6	14	400.1-1250-075A1-NM	★	★	14.0	.551	150	5.906	147.5	5.807	100	3.956	2.5	.099	135°	20	290	COROMANT

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 135°



DC$_1$	DC$_1$"	DC$_2$	DC$_2$"	SDL$_1$	SDL$_1$"	STA$_2$	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Objednací kód	N		DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
											N1BU	N1DU														
Rozměry v mm, inch																										
5.00	.197	8.00	.315	15.00	.591	90°	31.0	1.220	8	400.4-0500-031A1-NM	★	★	8.0	.315	90	3.543	89.0	3.505	50	2.002	1.0	.038	135°	20	290	COROMANT
6.80	.268	10.00	.394	20.40	.803	90°	40.0	1.575	10	400.4-0680-040A1-NM	★	★	10.0	.394	105	4.134	103.7	4.081	62	2.452	1.3	.053	135°	20	290	COROMANT
8.50	.335	12.00	.472	25.50	1.004	90°	50.0	1.969	12	400.4-0850-050A1-NM	★	★	12.0	.472	125	4.921	123.3	4.855	74	2.940	1.7	.067	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	16.00	.630	30.60	1.205	90°	63.0	2.480	16	400.4-1020-063A1-NM	★	★	16.0	.630	145	5.709	143.0	5.629	91	3.605	2.0	.080	135°	20	290	COROMANT

Vrták typu 4, pro který je třeba použít otáčky podle DC2 a rychlost posuvu podle DC1.

B94 E9

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 430

Pro obrábění hliníku

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H9
SIG 135°



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Objednací kód	N1BU	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
5.00	.197	30.0	1.181	6	6	**430.1-0500-030A1-NM**	★	6.0	.236	85	3.346	84.0	3.306	37	1.476	1.0	.041	135°	20	290	COROMANT
7.00	.276	50.0	1.969	7	8	**430.1-0700-050A1-NM**	★	8.0	.315	110	4.331	108.6	4.274	60	2.382	1.5	.057	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	70.0	2.756	6	12	**430.1-1020-070A1-NM**	★	12.0	.472	140	5.512	137.9	5.429	85	3.358	2.1	.083	135°	20	290	COROMANT
12.50	.492	75.0	2.953	6	14	**430.1-1250-075A1-NM**	★	14.0	.551	150	5.906	147.4	5.804	93	3.693	2.6	.102	135°	20	290	COROMANT

Vnitřní přívod řezné kapaliny



TCHA H9
SIG 135°



Rozměry v mm, inch

DC1	DC1"	DC2	DC2"	SDL1	SDL1 "	STA2	LU	LU"	CZCMS	Objednací kód	N1BU	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
5.00	.197	8.00	.315	15.00	.591	90°	31.0	1.220	8	**430.4-0500-031A1-NM**	★	8.0	.315	90	3.543	89.0	3.503	39	1.535	1.0	.041	135°	20	290	COROMANT
6.80	.268	10.00	.394	20.40	.803	90°	40.4	1.591	10	**430.4-0680-040A1-NM**	★	10.0	.394	105	4.134	103.6	4.078	50	1.984	1.4	.056	135°	20	290	COROMANT
8.50	.335	12.00	.472	25.50	1.004	90°	49.5	1.949	12	**430.4-0850-050A1-NM**	★	12.0	.472	125	4.921	123.2	4.852	61	2.421	1.8	.069	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	16.00	.630	30.60	1.205	90°	62.6	2.465	16	**430.4-1020-063A1-NM**	★	16.0	.630	145	5.709	142.9	5.626	78	3.094	2.1	.083	135°	20	290	COROMANT

Vrták typu 4, pro který je třeba použít otáčky podle DC2 a rychlost posuvu podle DC1.

B94 E9

Volba hodnot řezných parametrů

Při vrtání je třeba vnímat utváření třísek a jejich odvádění z díry jako naprosto rozhodující otázky. Závisí na obráběném materiálu, zvoleném vrtáku/geometrii břitových destiček, tlaku/množství řezné kapaliny a na řezných podmínkách. Hromadění a zasekávání třísek může mít za následek radiální pohyby vrtáku a následně ovlivňovat kvalitu díry, životnost a spolehlivost vrtáku nebo být příčinou lomu břitové destičky/vrtáku.

Za vhodné utváření třísek lze považovat, pokud vrták odvádí třísky bez zjevných problémů. Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda utváření třísek probíhá bez problémů, je poslouchat zvuky, které nástroj během vrtání vydává. Pokud nástroj vydává spojitý zvuk, odvádění třísek probíhá správně, pokud je ale zvuk vydávaný nástrojem přerušovaný, signalizuje to, že dochází k hromadění třísek. Provádějte kontrolu síly posuvu nebo monitorování výkonu stroje. Pokud dochází ke kolísání, může být jeho příčinou hromadění třísek. Zkontrolujte třísky: nejsou-li svinuté do spirály, ale dlouhé a ohnuté, znamená to, že dochází k jejich zasekávání. Zkontrolujte díru: dochází-li k hromadění a zasekávání třísek, povrch obrobené díry se jeví jako hrubý a nestejnorodý

Vliv řezné rychlosti – v_c

Příliš vysoká řezná rychlost:
Rychlé opotřebení boku
Plastická deformace
Špatná kvalita díry a nevyhovující tolerance díry

Příliš nízká řezná rychlost:
Vytváření nárůstku na břitech.
Špatné odvádění třísek
Prodloužení času v řezu

Vliv rychlosti posuvu – f_n

Vysoká rychlost posuvu:
Obtížnější dělení třísek
Kratší čas v řezu
Menší opotřebení nástroje ale vyšší riziko lomu vrtáku
Snížení kvality díry

Nízká rychlost posuvu:
Přednostní volba pro obrábění materiálů tvořících dlouhé třísky
Zlepšení kvality
Rychlejší opotřebení nástroje
Prodloužení času v řezu



Dosažení uspokojivé kvality díry

Odvádění třísek
Zkontrolujte, zda odvádění třísek probíhá uspokojivě. Hromadění třísek má vliv na kvalitu díry a spolehlivost/životnost nástroje. Zásadní význam má geometrie vrtáku/břitových destiček a řezné podmínky.

Stabilita a nástrojová sestava
Zvolte co nejkratší vrták. Použijte tuhý a přesný nástrojový držák s co nejmenším obvodovým házením. Ujistěte se, že vřeteno obráběcího stroje je v dobrém stavu a je správně vyrovnané. Zajistěte pevné a stabilní upnutí obráběné součásti. V případě nerovných nebo skloněných povrchů a křížících se děr stanovte vhodnou rychlost posuvu.

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost, vc (m/min)
P		**Nelegovaná ocel**		(min.-poč.-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05-0.10%	125	120-145-170
	P1.1.Z.AN	C = 0.1-0.25%	125	120-145-170
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	150	100-125-150
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	170	100-125-150
		Vysokouhlíková ocel		
	P1.3.Z.AN	Uhlíková nástrojová ocel	210	100-125-150
		Nízkolegovaná ocel		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	175	100-125-150
	P2.5.Z.HT.1	Kalená a popuštěná ocel	275	80-100-120
	P2.5.Z.HT.2	Kalená a popuštěná ocel	350	60-80-100
		Vysokolegovaná ocel		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	200	64-77-90
	P3.0.Z.HT.1	Zušlechtěná nástrojová ocel	300	64-77-90
		Ocel na odlitky		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	150	64-77-90
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (legury < 5%)	200	64-77-90

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min
P		**Nelegovaná ocel**		(min.-poč.-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05-0.10%	125	393 - 475 - 557
	P1.1.Z.AN	C = 0.1-0.25%	125	393 - 475 - 557
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	150	328 - 410 - 492
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	170	328 - 410 - 492
		Vysokouhlíková ocel		
	P1.3.Z.AN	Uhlíková nástrojová ocel	210	328 - 410 - 492
		Nízkolegovaná ocel		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	175	328 - 410 - 492
	P2.5.Z.HT.1	Kalená a popuštěná ocel	275	262 - 328 - 393
	P2.5.Z.HT.2	Kalená a popuštěná ocel	350	196 - 262 - 328
		Vysokolegovaná ocel		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	200	209 - 252 - 295
	P3.0.Z.HT.1	Zušlechtěná nástrojová ocel	300	209 - 252 - 295
		Ocel na odlitky		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	150	209 - 252 - 295
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (legury < 5%)	200	209 - 252 - 295

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost, vc (m/min)
M		**Korozivzdorná ocel**		(min.-poč.-max.)
	M1.0.Z.AQ	Austenitická	200	30-38-46
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitické,>obsah Ni 20%	200	28-36-44
	M3.1.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	230	28-35-42
	M3.2.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	26-31-35
	M1.0.C.UT	Austenitická	200	28-36-44
	M2.0.C.AQ	Superaustenitické,>obsah Ni 20%	200	28-36-44
	M3.1.C.AQ	Feritická	230	24-30-36

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min
M		**Korozivzdorná ocel**		(min.-poč.-max.)
	M1.0.Z.AQ	Austenitická	200	98-125-151
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitické,>obsah Ni 20%	200	92-118-144
	M3.1.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	230	92-115-138
	M3.2.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	85-102-115
	M1.0.C.UT	Austenitická	200	92-118-144
	M2.0.C.AQ	Superaustenitické,>obsah Ni 20%	200	92-118-144
	M3.1.C.AQ	Feritická	230	79-98-118

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.11-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.06-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26
0.06-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.05-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv f_n inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0043-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-0.011-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0024-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102
.0024-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0020-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost, vc (m/min)
K		**Temperovaná litina**		(min.-poč.-max.)
	K1.1.C.NS	Feritická Perlitická	200	80-100-120
		Šedá litina		
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	180	100-120-140
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	245	80-100-120
	K2.3.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	175	100-120-140
		Nodulární litina		
	K3.1.C.UT	Feritická	155	100-120-140
	K3.2.C.UT	Perlitická	215	80-100-120
	K3.3.C.UT	Perlitická	265	100-120-140
	K3.5.C.UT	Perlitická	190	100-120-140
	K5.1.C.UT	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)	300	60-80-100

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min
K		**Temperovaná litina**		(min.-poč.-max.)
	K1.1.C.NS	Feritická Perlitická	200	262-328-393
		Šedá litina		
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	180	328-393-459
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	245	262-328-393
	K2.3.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	175	328-393-459
		Nodulární litina		
	K3.1.C.UT	Feritická	155	328-393-459
	K3.2.C.UT	Perlitická	215	262-328-393
	K3.3.C.UT	Perlitická	265	328-393-459
	K3.5.C.UT	Perlitická	190	328-393-459
	K5.1.C.UT	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)	300	196-262-328

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost, vc (m/min)
S		**Žárovzdorné slitiny - na bázi niklu**		(min.-poč.-max.)
	S2.0.Z.AN	Žíhané nebo homogenizačně žíhané	250	15-20-25
	S2.0.Z.AG	Vystárnuté nebo homogenizované a vystárnuté	350	10-15-20
	S2.0.C.NS	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	320	10-15-20
		Titanové slitiny		
	S4.1.Z.UT	Austenitická	200	40-50-60
	S4.2.Z.AN	Žíhaná	180	40-50-60
	S4.3.Z.AG	Slitiny ve vystárnutém stavu	245	30-40-50

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min
S		**Žárovzdorné slitiny - na bázi niklu**		(min.-poč.-max.)
	S2.0.Z.AN	Žíhané nebo homogenizačně žíhané	250	49-65-82
	S2.0.Z.AG	Vystárnuté nebo homogenizované a vystárnuté	350	32-49-65
	S2.0.C.NS	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	320	32-49-65
		Titanové slitiny		
	S4.1.Z.UT	Austenitická	200	131-164-196
	S4.2.Z.AN	Žíhaná	180	131-164-196
	S4.3.Z.AG	Slitiny ve vystárnutém stavu	245	98-131-164

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot (min.-poč.-max.)							
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.15-0.20	0.14-0.18-0.23	0.16-0.22-0.27	0.20-0.26-0.312	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.15-0.20	0.14-0.18-0.23	0.16-0.22-0.27	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv (f_n), inch/ot (min.-poč.-max.)							
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0071	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0059-.0078	.0055-.0070-.0090	.0062-.0086-.0106	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0071	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0059-.0078	.0055-.0070-.0090	.0062-.0086-.0106	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0039-.0051-.0059	.0047-.0059-.0070	0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0051-.0059	.0047-.0059-.0070	0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot (min.-poč.-max.)							
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv (f_n), inch/ot (min.-poč.-max.)							
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost, vc (m/min)
N		**Slitiny hliníku**		(min.-poč.-max.)
	N1.2.Z.UT	Komerčně čistý	60	170-225-280
	N1.2.Z.AG	**Slitiny AlSi, Si ≤ 1%**	100	170-225-280
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	75	170-225-280
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	90	160-200-240
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	120-150-180
		Slitiny mědi		
	N3.3.U.UT	Snadno obrobitelné slitiny, ≥1% Pb	110	110-140-170
	N3.1.U.UT	Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	100	100-125-150

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min
N		**Slitiny hliníku**		(min.-poč.-max.)
	N1.2.Z.UT	Komerčně čistý	60	557-738-918
	N1.2.Z.AG	**Slitiny AlSi, Si ≤ 1%**	100	557-738-918
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	75	557-738-918
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	90	524-656-787
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	393-492-590
		Slitiny mědi		
	N3.3.U.UT	Snadno obrobitelné slitiny, ≥1% Pb	110	360-459-557
	N3.1.U.UT	Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	100	328-410-492

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost	Řezná rychlost, vc (m/min)
H		**Zvláště tvrdá ocel**		(min.-poč.-max.)
	H1.3.Z.HA	Kalená a popuštěná ocel	47-60 HRC	15-20-25
	H1.3.Z.HA		47-60 HRC	15-20-25
	H1.1.Z.HA	Kalená a popuštěná ocel	50 HRC	15-20-25
	H2.0.C.UT.4	Tvrzená litina	64 HRC	12-15-18

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost	Řezná rychlost (v_c) ft/min
H		**Zvláště tvrdá ocel**		(min.-poč.-max.)
	H1.3.Z.HA	Kalená a popuštěná ocel	47-60 HRC	49-65-82
	H1.3.Z.HA		47-60 HRC	49-65-82
	H1.1.Z.HA	Kalená a popuštěná ocel	50 HRC	49-65-82
	H2.0.C.UT.4	Tvrzená litina	64 HRC	39-49-59

CoroDrill® 860-GM

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.30	0.26-0.33-0.39	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.30	0.26-0.33-0.39	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.10-0.12-0.14	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0153	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0153	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0031-.0039-.0048	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0031-.0039-.0048	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (fn) mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.11-0.13	0.10-0.11-0.13	0.12-0.13-0.15	0.12-0.13-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.11-0.13	0.10-0.11-0.13	0.12-0.13-0.15	0.12-0.13-0.15

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0043-.0051	.0039-.0043-.0051	.0047-.0051-.0059	.0047-.0051-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0043-.0051	.0039-.0043-.0051	.0047-.0051-.0059	.0047-.0051-.0059

CoroDrill® 860-PM

S vnitřním přívodem řezné kapaliny, metrické rozměry

3 – 8 × DC

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Nástrojová třída	Řezná rychlost (v_c), m/min
P		**Nelegovaná ocel**			(min.-poč.-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05–0.10 %	125	4234	140-200-250
	P1.1.Z.AN	C = 0,1–0,25 %	125	4234	140-200-250
	P1.2.Z.AN	C = 0,25–0,55 %	150	4234	140-180-250
	P1.3.Z.AN	C = 0,55–0,80 %	170	4234	140-180-250
		Vysokouhlíková ocel			
	P1.3.Z.AN	Uhlíková nástrojová ocel	210	4234	150-170-220
		Nízkolegovaná ocel			
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	175	4234	120-170-240
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	275	4234	80-110-140
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	350	4234	60-80-100
		Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	200	4234	60-120-140
	P3.0.Z.HT	Zušlechtěná nástrojová ocel	300	4234	60-80-100
		Ocel na odlitky			
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	150	4234	120-170-210
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (legury ≤5%)	200	4234	120-160-220

CoroDrill® 860-NM

2 – 3 x DC

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c) m/min
N		**Slitiny hliníku**	(min.-poč.-max.)
	N1.1.Z.UT	Komerčně čistý	320-400-480
	N1.2.C.NS		320-400-480
	N1.2.S.UT		320-400-480
	N1.2.Z.AG	Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	320-400-480
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a za studena zpracované, nevystárnuté	320-400-480
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	240-300-360
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	320-400-480
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	200-250-300
	N2.0.C.UT	**Slitiny hořčíku**	200-250-300

7 – 8 × DC

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c) m/min
N		**Slitiny hliníku**	(min.-poč.-max.)
	N1.1.Z.UT	Komerčně čistý	320-400-480
	N1.2.C.NS		320-400-480
	N1.2.S.UT		320-400-480
	N1.2.Z.AG	Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	320-400-480
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a za studena zpracované, nevystárnuté	320-400-480
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	240-300-360
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	320-400-480
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	200-250-300
	N2.0.C.UT	**Slitiny hořčíku**	200-250-300

Doporučené hodnoty řezných podmínek platí při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, který umožňuje dosažení nejlepší funkce a maximální výkonnosti.
Vhodný tlak min. 15 barů

V případě použití vnějšího přívodu řezné kapaliny:
- je mnohem důležitější přizpůsobení hodnot řezných podmínek s ohledem na vhodné utváření třísek a jejich odvádění
- může být nezbytné snížení rychlosti penetrace ve srovnání s hodnotami dosahovanými při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny

CoroDrill® 860-PM

S vnitřním přívodem řezné kapaliny, metrické rozměry

3 – 8 × DC

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (f_n), mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.08-0.14-0.20	0.14-0.18-0.24	0.18-0.24-0.32	0.20-0.28-0.36	0.20-0.32-0.40	0.22-0.36-0.44	0.24-0.40-0.48	0.26-0.44-0.50
0.08-0.12-0.18	0.14-0.16-0.22	0.18-0.22-0.30	0.20-0.25-0.33	0.20-0.29-0.37	0.22-0.33-0.41	0.24-0.36-0.42	0.26-0.40-0.48
0.08-0.14-0.22	0.10-0.18-0.24	0.12-0.20-0.26	0.15-0.22-0.28	0.16-0.24-0.32	0.18-0.28-0.40	0.20-0.30-0.42	0.22-0.32-0.44
0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.18	0.12-0.18-0.22	0.15-0.20-0.28	0.16-0.22-0.32	0.18-0.26-0.36	0.20-0.28-0.40	0.22-0.30-0.42
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48

CoroDrill® 860-NM

2 – 3 x DC

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (f_n), mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.144-0.180-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.180-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888

7 – 8 × DC

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Posuv (f_n), mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.12-0.15-0.18	0.144-0.180-0.216	0.20-0.25-0.30	0.264-0.330-0.396	0.336-0.420-0.504	0.384-0.480-0.576	0.44-0.55-0.66	0.464-0.580-0.696
0.12-0.15-0.18	0.144-0.180-0.216	0.20-0.25-0.30	0.264-0.330-0.396	0.336-0.420-0.504	0.384-0.480-0.576	0.44-0.55-0.66	0.464-0.580-0.696

CoroDrill® 860-PM

S vnitřním přívodem řezné kapaliny, palcové rozměry

3 – 8 × DC

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Nástrojová třída	Řezná rychlost (v_c), ft/min
P		**Nelegovaná ocel**			(min.-poč.-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05–0.10 %	125	4234	460-655-820
	P1.1.Z.AN	C = 0,1–0,25 %	125	4234	460-655-820
	P1.2.Z.AN	C = 0,25–0,55 %	150	4234	460-590-820
	P1.3.Z.AN	C = 0,55–0,80 %	170	4234	460-590-755
		Vysokouhlíková ocel			
	P1.3.Z.AN	Uhlíková nástrojová ocel	210	4234	490-560-720
		Nízkolegovaná ocel			
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	175	4234	395-560-785
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	275	4234	260-360-460
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	350	4234	195-260-330
		Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	200	4234	195-395-460
	P3.0.Z.HT	Zušlechtěná nástrojová ocel	300	4234	195-260-330
		Ocel na odlitky			
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	150	4234	395-560-690
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (legury ≤5%)	200	4234	395-525-720

CoroDrill® 860-NM

2 – 3 x DC

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c), ft/min
N		**Slitiny hliníku**	(min.-poč.-max.)
	N1.1.Z.UT	Komerčně čistý	1050-1312-1575
	N1.2.C.NS		1050-1312-1575
	N1.2.S.UT		1050-1312-1575
	N1.2.Z.AG	Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	1050-1312-1575
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a za studena zpracované, nevystárnuté	1050-1312-1575
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	787-984-1181
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	1050-1312-1575
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	656-820-984
	N2.0.C.UT	**Slitiny hořčíku**	656-820-984

7 – 8 × DC

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c), ft/min
N		**Slitiny hliníku**	(min.-poč.-max.)
	N1.1.Z.UT	Komerčně čistý	1050-1312-1575
	N1.2.C.NS		1050-1312-1575
	N1.2.S.UT		1050-1312-1575
	N1.2.Z.AG	Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	1050-1312-1575
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a za studena zpracované, nevystárnuté	1050-1312-1575
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	787-984-1181
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	1050-1312-1575
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	656-820-984
	N2.0.C.UT	**Slitiny hořčíku**	656-820-984

Doporučené hodnoty řezných podmínek platí při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, který umožňuje dosažení nejlepší funkce a maximální výkonnosti.
Vhodný tlak min. 15 barů

V případě použití vnějšího přívodu řezné kapaliny:
- je mnohem důležitější přizpůsobení hodnot řezných podmínek s ohledem na vhodné utváření třísek a jejich odvádění
- může být nezbytné snížení rychlosti penetrace ve srovnání s hodnotami dosahovanými při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny

CoroDrill® 860-PM

S vnitřním přívodem řezné kapaliny, palcové rozměry

3 – 8 × DC

Průměr vrtáku, inch							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0055-.0079	.0055-.0071-.0094	.0071-.0094-.0126	.0079-.0110-.0142	.0079-.0126-.0157	.0087-.0142-.0173	.0094-.0157-.0189	.0102-.0173-.0197
.0031-.0047-.0071	.0055-.0063-.0087	.0071-.0087-.0118	.0079-.0098-.0130	.0079-.0114-.0146	.0087-.0130-.0161	.0094-.0142-.0165	.0105-.0157-.0189
.0031-.0055-.0087	.0039-.0071-.0094	.0047-.0079-.0102	.0059-.0087-.0110	.0063-.0094-.0126	.0071-.0110-.0157	.0079-.0118-.0165	.0087-.0126-.0173
.0031-.0047-.0063	.0039-.0059-.0071	.0047-.0071-.0087	.0059-.0079-.0110	.0063-.0087-.0126	.0071-.0102-.0142	.0079-.0110-.0157	.0087-.0118-.0165
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189

CoroDrill® 860-NM

2 – 3 x DC

Průměr vrtáku, inch							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0220-.0169-.0203	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0220-.0169-.0203	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350

7 – 8 × DC

Průměr vrtáku, inch							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0047-.0059-.0071	.0057-.0071-.0085	.0079-.0098-.0118	.0104-.0130-.0156	.0132-.0165-.0198	.0151-.0189-.0227	.0173-.0217-.0260	.0183-.0228-.0274
.0047-.0059-.0071	.0057-.0071-.0085	.0079-.0098-.0118	.0104-.0130-.0156	.0132-.0165-.0198	.0151-.0189-.0227	.0173-.0217-.0260	.0183-.0228-.0274

CoroDrill® 860-MM

Vnitřní přívod řezné kapaliny

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) m/min	
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**		(min.-poč.-max.)	
	M1.0.C.UT	Odlévané+tepelně nezpracované	165	48 - 60 - 72	
	M1.0.Z.AQ	Vystárnuté/homogenizované	200	48 - 60 - 72	
	M1.0.Z.PH	Precipitačně vytvrzená	350	44 - 55 - 66	
	M1.1.Z.AQ	Se zlepšenou obrobitelností	165	48 - 60 - 72	
	M1.2.Z.AQ	Automatové	200	48 - 60 - 72	
	M1.3.C.AQ	Stabilizované Ti + odlévané	200	48 - 60 - 72	
	M1.3.Z.AQ	Stabilizované Ti	200	48 - 60 - 72	
	M1.4.Z.AQ	Vysokopevné	250	64 - 80 - 96	
		Superaustenitické (Ni>20%) korozivzdorné oceli			
	M2.0.C.AQ	Odlévané+vystárnuté/homogenizované	165	48 - 60 - 72	
	M2.0.Z.AQ	Vystárnuté/homogenizované	200	48 - 60 - 72	
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli			
	M3.1.Z.AQ	>60% feritu (N<0.10%)	250	64 - 80 - 96	
	M3.2.Z.AQ	<60% feritu (N≥0.10%)	250	64 - 80 - 96	

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min	
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**		(min.-poč.-max.)	
	M1.0.C.UT	Odlévané+tepelně nezpracované	165	157 - 197 - 236	
	M1.0.Z.AQ	Vystárnuté/homogenizované	200	157 - 197 - 236	
	M1.0.Z.PH	Precipitačně vytvrzená	350	144 - 180 - 217	
	M1.1.Z.AQ	Se zlepšenou obrobitelností	165	157 - 197 - 236	
	M1.2.Z.AQ	Automatové	200	157 - 197 - 236	
	M1.3.C.AQ	Stabilizované Ti + odlévané	200	157 - 197 - 236	
	M1.3.Z.AQ	Stabilizované Ti	200	157 - 197 - 236	
	M1.4.Z.AQ	Vysokopevné	250	210 - 262 - 315	
		Superaustenitické (Ni>20%) korozivzdorné oceli			
	M2.0.C.AQ	Odlévané+vystárnuté/homogenizované	165	157 - 197 - 236	
	M2.0.Z.AQ	Vystárnuté/homogenizované	200	157 - 197 - 236	
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli			
	M3.1.Z.AQ	>60% feritu (N<0.10%)	250	210 - 262 - 315	
	M3.2.Z.AQ	<60% feritu (N≥0.10%)	250	210 - 262 - 315	

Doporučené hodnoty řezných podmínek platí při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, který umožňuje dosažení nejlepší funkce a maximální výkonnosti.
Vhodný tlak min. 15 barů

V případě použití vnějšího přívodu řezné kapaliny:
- je mnohem důležitější přizpůsobení hodnot řezných podmínek s ohledem na vhodné utváření třísek a jejich odvádění
- může být nezbytné snížení rychlosti penetrace ve srovnání s hodnotami dosahovanými při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny

CoroDrill® 860-MM

Vnitřní přívod řezné kapaliny

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm							
3	4	6	8	10	12	16	
Posuv (f_n), mm/ot							
(min.-poč.-max.)							
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.032-0.040-0.048	0.032-0.040-0.048	0.058-0.073-0.088	0.096-0.120-0.144	0.122-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.080- 0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240	

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch							
.1181	.1575	.2362	.315	.3937	.4724	.6299	
Posuv (f_n), inch/ot							
(min.-poč.-max.)							
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0013-.0016-.0019	.0013-.0016-.0019	.0023-.0029-.0035	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094	

CoroDrill® 860-SM

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c), m/min	Průměr vrtáku, mm 3.00–6.00	6.01–10.00	10.01–14.00	14.01–20.00
					Posuv (f_n), mm/ot			
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S1.0.U.AG		280	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.AG		350	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.UT		275	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.NS		320	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.Z.AN	Žárovzdorné slitiny na bázi kobaltu	200	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.Z.AG		300	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.C.NS		320	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.10-0.16
	S4.2.Z.AN		320	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.3.Z.AN		330	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.3.Z.AG		375	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.4.Z.AN		330	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.4.Z.AG		410	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min	Průměr vrtáku, inch .1181–.2362	.2366–.3937	.3941–.5512	.5516–.7874
					Posuv (f_n), inch/ot			
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S1.0.U.AG		280	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.AG		350	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.UT		275	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.NS		320	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.Z.AN	Žárovzdorné slitiny na bázi kobaltu	200	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.Z.AG		300	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.C.NS		320	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.2.Z.AN		320	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.3.Z.AN		330	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.3.Z.AG		375	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.4.Z.AN		330	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.4.Z.AG		410	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118

Doporučené hodnoty řezných podmínek platí při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny, který umožňuje dosažení nejlepší funkce a maximální výkonnosti.
Vhodný tlak min. 15 barů

V případě použití vnějšího přívodu řezné kapaliny:
- je mnohem důležitější přizpůsobení hodnot řezných podmínek s ohledem na vhodné utváření třísek a jejich odvádění
- může být nezbytné snížení rychlosti penetrace ve srovnání s hodnotami dosahovanými při použití vnitřního přívodu řezné kapaliny

CoroDrill® 863

Nástroj		M	N	S	O
863.1-A1-O	v_c m/min f_n mm/ot Postupné zavrtávání				60 - 120 0.050 - 0.100 Č.
863.1-A1-N	v_c m/min f_n mm/ot Postupné zavrtávání		200 - 400 0.150 - 0.300 Č.		
863.1-A1-OS	v_c m/min f_n mm/ot Postupné zavrtávání		60 - 120 0.050 - 0.100 Ano	15 - 30 0.050 - 0.100 Ano	60 - 120 0.050 - 0.100 Č.
863.1-B1-OS	v_c m/min f_n mm/ot Postupné zavrtávání		60 - 120 0.050 - 0.100 Ano	15 - 30 0.050 - 0.100 Ano	60 - 120 0.050 - 0.100 Č.
863.1-B1-MS	v_c m/min f_n mm/ot Postupné zavrtávání	15 - 30 0.050 - 0.100 Ano	60 - 120 0.050 - 0.100 Ano	15 - 30 0.050 - 0.100 Ano	

Jestliže obráběcí nástroj prochází svazkem tvořeným různorodými materiály a hodnoty řezných parametrů nelze měnit podle obráběného materiálu, použijte nejnižší hodnoty řezných parametrů pro celý svazek.

Monolitní karbidový vrták CoroDrill® 863

Metrické rozměry

ISO	Materiál	Řezná rychlost (v_c), m/min	Průměr vrtáku, mm			
			3	6	8	10
			Posuv (f_n), mm/ot			
O	Termosetová matrice	Min. 65	0.05	0.05	0.05	0.05
		Dopor. 125	0.07	0.07	0.075	0.075
		Max. 200	0.12	0.12	0.15	0.15
	Termoplastová matrice	Min. 50	0.05	0.05	0.10	0.10
		Dopor. 75	0.10	0.10	0.15	0.15
		Max. 125	0.15	0.20	0.25	0.25
	BMI/kyanátové/fenolické matrice	Min. 50	0.05	0.08	0.08	0.10
		Dopor. 100	0.10	0.10	0.10	0.15
		Max. 150	0.12	0.20	0.20	0.25

CoroDrill® 861 -GM

12 - 15 x DC

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) m/min Min.	Max.
P		**Nelegovaná ocel**			
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	125	80	156
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	190	80	156
		Nízkolegovaná ocel			
	P2.2.Z.AN	Žíhaná	240	64	120
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	330	64	120
		Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	200	64	120
	P4.0.S.NS	**Slinovaná ocel**	150	80	132
		Korozivzdorná ocel			
	P5.1.Z.AN	Feritická/Martenzitická	200	20	120
M		**Korozivzdorná ocel**			
	M1.0.Z.AQ	Austenitická	200	20	42
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitická Ni≥20%	200	20	36
	M3.2.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	20	30
K					
	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina (feritická, perlitická)**	200	60	90
		Šedá litina			
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	180	92	138
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	245	60	90
		Nodulární litina			
	K3.1.C.UT	Feritická	155	60	90
	K3.3.C.UT	Perlitická	265	60	90
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	60	90
N		**Slitiny hliníku**			
	N1.1.Z.UT	Komerčně čistý	30	216	324
	N1.2.Z.AG	Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	216	324
	N1.3.C.AG	Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	72	216
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	72	108
	N2.0.C.UT	**Slitiny hořčíku**	70	72	216
		Slitiny mědi			
	N3.1.U.UT	Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	100	100	150
	N3.2.C.UT	Olověné mosazi a bronzy (Pb ≤ 1%)	90	176	264
	N3.3.U.UT	Snadno obrobitelné slitiny mědi (Pb>1%)	110	176	264
	N3.4.C.UT	Vysokopevné bronzy (>225HB)	300	80	120
	N4.0.C.UT	**Slitiny zinku**	70	176	264

CoroDrill® 861 -GM

12 - 15 x DC

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm f_n mm/ot																			
3.00-3.99		4.00-4.99		5.00-5.99		6.00-7.99		8.00-9.99		10.00-11.99		12.00-14.99		15.00-15.99		16.00-17.99		18.00-20.00	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.24	0.24	0.26
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35

CoroDrill® 861 -GM

20 - 30 x DC

Metrické rozměry

ISO	č. MC	č. CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) m/min Min.	Max.
P			**Nelegovaná ocel**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	72	140
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	72	140
			Nízkolegovaná ocel			
	P2.2.Z.AN	02.1	Žíhaná	240	58	135
	P2.5.Z.HT	02.2	Kalená a popuštěná ocel	330	58	135
			Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	03.11	Žíhaná	200	58	135
	P4.0.S.NS		**Slinovaná ocel**	150	72	119
			Korozivzdorná ocel			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Feritická/Martenzitická	200	19	108
M			**Korozivzdorná ocel**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitická	200	19	38
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Superaustenitická Ni≥20%	200	19	33
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	19	28
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperovaná litina**	200	55	82
			Šedá litina			
	K2.1.C.UT	08.1	Nízká pevnost v tahu	180	92	138
	K2.2.C.UT	08.2	Vysoká pevnost v tahu	245	55	82
			Nodulární litina			
	K3.1.C.UT	09.1	Feritická	155	55	82
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitická	265	55	82
	K5.1.C.NS		**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	55	82
N			**Slitiny hliníku**			
	N1.1.Z.UT		Komerčně čistý	30	194	292
	N1.2.Z.AG		Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	194	292
	N1.3.C.AG	30.21	Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	65	194
	N1.4.C.NS		Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	65	97
	N2.0.C.UT		**Slitiny hořčíku**	70	65	194

CoroDrill® 861 -GM

20 - 30 x DC

Metrické rozměry

Průměr vrtáku, mm f_n mm/ot													
3.00-3.99		4.00-4.99		5.00-5.99		6.00-7.99		8.00-9.99		10.00-11.99		12.00	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29

CoroDrill® 861 -GM

12 - 15 x DC

Palcové rozměry

ISO	č. MC	č. CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min Min.	Max.
P			**Nelegovaná ocel**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	260	510
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	260	510
			Nízkolegovaná ocel			
	P2.2.Z.AN	02.1	Žíhaná	240	210	395
	P2.5.Z.HT	02.2	Kalená a popuštěná ocel	330	210	395
			Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	03.11	Žíhaná	200	210	395
	P4.0.S.NS		**Slinovaná ocel**	150	260	435
			Korozivzdorná ocel			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Feritická/Martenzitická	200	65	395
M			**Korozivzdorná ocel**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitická	200	65	140
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Superaustenitická Ni≥20%	200	65	120
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	65	100
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperovaná litina (feritická, perlitická)**	200	195	295
			Šedá litina			
	K2.1.C.UT	08.1	Nízká pevnost v tahu	180	300	455
	K2.2.C.UT	08.2	Vysoká pevnost v tahu	245	195	295
			Nodulární litina			
	K3.1.C.UT	09.1	Feritická	155	195	295
	K3.2.C.UT	09.2	Perlitická	265	195	295
	K5.1.C.NS		**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	195	295
N			**Slitiny hliníku**			
	N1.1.Z.UT		Komerčně čistý	30	710	1065
	N1.2.Z.AG		Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	710	1065
	N1.3.C.AG	30.21	Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	235	710
	N1.4.C.NS		Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	235	355
	N2.0.C.UT		**Slitiny hořčíku**	70	235	710
			Slitiny mědi			
	N3.1.U.UT		Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	100	330	490
	N3.2.C.UT		Olověné mosazi a bronzy (Pb ≤ 1%)	90	575	865
	N3.3.U.UT		Snadno obrobitelné slitiny mědi (Pb>1%)	110	575	865
	N3.4.C.UT		Vysokopevné bronzy (>225HB)	300	260	395
	N4.0.C.UT		**Slitiny zinku**	70	575	865

CoroDrill® 861 -GM

12 - 15 x DC

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch f_n in/ot																			
.1181-.1571		.1572-.1964		.1965-.2358		.2359-.3146		.3147-.3933		.3934-.4720		.4721-.5902		.5905-.6295		.6299-.7083		.7087-.7874	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0354	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0354	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	0.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083	.0083	.0091	.0087	.0094	.0094	.0102
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138

CoroDrill® 861 -GM

20 - 30 x DC

Palcové rozměry

ISO	č. MC	č. CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min Min.	Max.
P			**Nelegovaná ocel**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	235	460
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	235	460
			Nízkolegovaná ocel			
	P2.2.Z.AN	02.1	Žíhaná	240	190	445
	P2.5.Z.HT	02.2	Kalená a popuštěná ocel	330	190	445
			Vysokolegovaná ocel			
	P3.0.Z.AN	03.11	Žíhaná	200	190	445
	P4.0.S.NS		**Slinovaná ocel**	150	235	390
			Korozivzdorná ocel			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Feritická/Martenzitická	200	60	355
M			**Korozivzdorná ocel**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitická	200	60	125
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Superaustenitická Ni≥20%	200	60	110
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Duplexní (austeniticko-feritická)	260	60	90
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperovaná litina (feritická, perlitická)**	200	180	270
			Šedá litina			
	K2.1.C.UT	08.1	Nízká pevnost v tahu	180	300	455
	K2.2.C.UT	08.2	Vysoká pevnost v tahu	245	180	270
			Nodulární litina			
	K3.1.C.UT	09.1	Feritická	155	180	270
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitická	265	180	270
	K5.1.C.NS		**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	180	270
N			**Slitiny hliníku**			
	N1.1.Z.UT		Komerčně čistý	30	635	960
	N1.2.Z.AG		Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	635	960
	N1.3.C.AG		Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	215	635
	N1.4.C.NS		Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	215	320
	N2.0.C.UT		**Slitiny hořčíku**	70	215	635

CoroDrill® 861 -GM

20 - 30 x DC

Palcové rozměry

Průměr vrtáku, inch f_n in/ot													
.1181-.1571		.1572-.1964		.1965-.2358		.2359-.3146		.3147-.3933		.3934-.4720		.4724	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047.	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0016	.0028	.002	.0031	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0016	.0028	.002	.0031.	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0016	.0028	.002	.0031	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0035	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114

CoroDrill® 862

Metrické rozměry

ISO	č. MC	č. CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella	Řezná rychlost (v_c) m/min		Průměr vrtáku, DC f_n mm/ot			
							1.85-2.49		2.50-2.99	
				HB	min.	max.	min.	max.	min.	max.
P			**Nelegovaná ocel**							
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.1-0.25%	125	40	60	0.07	0.09	0.10	0.13
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	40	60	0.07	0.09	0.10	0.13
			Nízkolegovaná ocel							
	P2.2.Z.AN	02.1	Žíhaná	240	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
	P2.5.Z.HT	02.2	Kalená a popuštěná ocel	330	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
			Vysokolegovaná ocel							
	P3.0.Z.AN	03.11	Žíhaná	200	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
	P4.0.S.NS		**Slinovaná ocel**	150	40	60	0.06	0.08	0.09	0.11
			Korozivzdorná ocel							
	P5.1.Z.AN	05.11/15.11	Feritická/Martenzitická	200	18	60	0.03	0.07	0.04	0.1
M			**Korozivzdorná ocel**							
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitická	200	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Superaustenitická Ni≥20%	200	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austeniticko-feritická (duplexní)	260	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
K			**Temperovaná litina**							
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	Feritická/Perlitická	200	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
			Šedá litina							
	K2.1.C.UT	08.1	Nízká pevnost v tahu	180	40	60	0.08	0.10	0.12	0.14
	K2.2.C.UT	08.2	Vysoká pevnost v tahu	245	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
			Nodulární litina							
	K3.1.C.UT	09.1	Feritická	155	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitická	265	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K4.2.C.UT		**Litina s červíkovitým grafitem (CGI)**	230	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K5.1.C.NS		**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
S			**Žárovzdorné slitiny**							
	S1.0.U.AG		Na bázi železa	280	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
	S2.0.Z.AG	20.22	Na bázi niklu	350	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
	S4.3.Z.AN	23.22	Slitiny titanu	330	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
N			**Slitiny hliníku**							
	N1.1.Z.UT		Komerčně čistý	30	48	72	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.2.Z.AG		Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	48	72	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.3.C.AG	30.21	Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	40	60	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.4.C.NS		Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	40	60	0.09	0.11	0.14	0.16
	N2.0.C.UT		**Slitiny hořčíku**	70	120	240	0.06	0.08	0.09	0.11

CoroDrill® 862

Palcové rozměry

ISO	č. MC	č. CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Řezná rychlost (v_c) ft/min min.	Řezná rychlost (v_c) ft/min max.	Průměr vrtáku, DC f_n in/ot .0728-.0980 min.	.0728-.0980 max.	.0981-.1177 min.	.0981-.1177 max.
P			**Nelegovaná ocel**							
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.1-0.25%	125	130	195	.0028	.0035	.0039	.0051
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	130	195	.0028	.0035	.0039	.0051
			Nízkolegovaná ocel							
	P2.2.Z.AN	02.1	Žíhaná	240	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
	P2.5.Z.HT	02.2	Kalená a popuštěná ocel	330	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
			Vysokolegovaná ocel							
	P3.0.Z.AN	03.11	Žíhaná	200	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
	P4.0.S.NS		**Slinovaná ocel**	150	130	195	.0024	.0031	.0035	.0043
			Korozivzdorná ocel							
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Feritická/Martenzitická	200	60	195	.0012	.0028	.0016	.0039
M			**Korozivzdorná ocel**							
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitická	200	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Superaustenitická Ni≥20%	200	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austeniticko-feritická (duplexní)	260	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
K			**Temperovaná litina**							
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	Feritická/Perlitická	200	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
			Šedá litina							
	K2.1.C.UT	08.1	Nízká pevnost v tahu	180	130	195	.0031	.0039	.0047	.0055
	K2.2.C.UT	08.2	Vysoká pevnost v tahu	245	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
			Nodulární litina							
	K3.1.C.UT	09.1	Feritická	155	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K3.3C.UT	09.2	Perlitická	265	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K4.2.C.UT		**Litina s červíkovitým grafitem (CGI)**	230	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K5.1.C.NS		**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
S			**Žárovzdorné slitiny**							
	S1.0.U.AG		Na bázi železa	280	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
	S2.0.Z.AG	20.22	Na bázi niklu	350	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
	S4.3.Z.AN	23.22	Slitiny titanu	330	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
N			**Slitiny hliníku**							
	N1.1.Z.UT		Komerčně čistý	30	155	235	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.2.Z.AG		Slitiny AlSi, Si ≤ 1%	100	155	235	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.3.C.AG	30.21	Slitiny AlSi na odlitky, Si > 1% a < 13%	90	130	195	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.4.C.NS		Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	130	130	195	.0035	.0043	.0055	.0063
	N2.0.C.UT		**Slitiny hořčíku**	70	395	785	.0024	.0031	.0035	.0043

CoroDrill® 400

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c) m/min	Průměr vrtáku, mm 1.50 - 3.00	3.01 - 6.00	6.01 - 10.00	10.01 - 14.00	14.01 - 20.00	20.01 - 32.00
				Posuv f_n mm/ot (min - max)					
N	N1.1	Komerčně čistý	300 - 600	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.40 - 0.55	0.45 - 0.60
	N1.2	Al Si ≤1% Si	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.3	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥1% a <13%	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.4	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥13%	200 - 400	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60

B

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c), ft/min	Průměr vrtáku, inch .059 - .118	.118 - .236	.236 - .394	.394 - .551	.552 - .787	.787 - 1.260
				Posuv f_n inch/ot (min - max)					
N	N1.1	Komerčně čistý	984 - 1968	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.2	Al Si ≤1% Si	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.3	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥1% a <13%	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.4	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥13%	656 - 1312	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024

Vrták typu 4, pro který je třeba použít otáčky podle DC2 a rychlost posuvu podle DC1.

CoroDrill® 430

Metrické rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c) m/min	Průměr vrtáku, mm 1.50 - 3.00	3.01 - 6.00	6.01 - 10.00	10.01 - 14.00	14.01 - 20.00	20.01 - 32.00
				Posuv f_n mm/ot (min - max)					
N	N1.1	Komerčně čistý	300 - 600	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.40 - 0.55	0.45 - 0.60
	N1.2	Al Si ≤1% Si	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.3	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥1% a <13%	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.4	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥13%	200 - 400	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60

C

Palcové rozměry

ISO	č. MC	Materiál	Řezná rychlost (v_c), ft/min	Průměr vrtáku, inch .059 - .118	.118 - .236	.236 - .394	.394 - .551	.552 - .787	.787 - 1.260
				Posuv f_n inch/ot (min - max)					
N	N1.1	Komerčně čistý	984 - 1968	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.2	Al Si ≤1% Si	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.3	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥1% a <13%	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.4	Odlévané slitiny Al-Si, Si ≥13%	656 - 1312	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024

D

VŠEOBECNĚ PLATNÉ UPOZORNĚNÍ bude naprogramováno v systémovém programu

Pozor: N1DU je armovaný PCD a dokáže pracovat při vyšších rychlostech posuvu a řezných rychlostech než slinuté karbidy.
Pozor: U stupňovitých vrtáků stanovte otáčky podle největšího průměru& a posuv podle nejmenšího průměru
Pozor: U vrtáků typu 2,4,5 & 6, které mají vzájemný poměr mezi stupni větší než 1.5, např. tedy průměr vodící části 5.00mm a největší průměr 8.00mm, začněte vždy při min. doporučené rychlosti posuvu.
Pozor: U celistvých vrtáků je řezná rychlost (Vc) o 20% nižší než je její hodnota pro vrtáky s vnitřním přívodem řezné kapaliny
Pozor: Řezná rychlost a rychlost posuvu se od počáteční hodnoty může lišit max. o 20%

CoroDrill® 452

E

Doporučené řezné rychlosti

	*v*c m/min	v_c ft/min	f_n mm/ot	f_n inch/ot
CFRP	60	197	0.08	.00315
Hliník	60	197	0.08	.00315
Titan	15	49	0.05	.00197
Korozivzdorná ocel	15	49	0.05	.00197

Výroba závitů pomocí závitníků

V

Univerzální

CoroTap™ 200

Metrické rozměry	C6-C10
Metrický jemný	C11-C13
UNC	C14-C15
UNF	C16-C17
G	C18

CoroTap™ 300

Metrické rozměry	C19-C26
Metrický jemný	C27-C29
UNC	C30-C31
UNF	C33-C34
G	C36
NPT	C37
NPTF	C37

CoroTap™ 400

Metrické rozměry	C38-C47
Metrický jemný	C48-C49
UNC	C50
UNF	C51
EGM	C52

O

Optimalizovaná

CoroTap™ 100

Metrické rozměry	C53-C61
Metrický jemný	C62-C66
UNC	C67-C68
UNF	C69-C70
G	C71

CoroTap™ 200

Metrické rozměry	C72-C85
Metrický jemný	C86-C89
MJ	C90
UNC	C91-C96
UNF	C96-C98
UNJC	C99
UNJF	C100

CoroTap™ 300

Metrické rozměry	C101-C117
Metrický jemný	C118-C124
MJ	C125
UNC	C126-C131
UNF	C131-C136
G	C137
NPT	C138
UNJC	C139
UNJF	C140
EGUNF	C141
EGUNJF	C142

CoroTap™ 400

Metrické rozměry	C143-C147
Metrický jemný	C148-C149
UNC	C150-C151
UNF	C152-C153

C

Zakázkové

CoroTap™

CoroTap™ 100	E7
CoroTap™ 200	E7
CoroTap™ 300	E7
CoroTap™ 400	E7

O C

CoroTap™ 100

- Závitníky s přímou drážkou
- Vhodné především pro materiály tvořící krátké třísky, jako např. litiny
- Vhodné jak pro průchozí, tak i pro slepé díry

V O C

CoroTap™ 300

- Závitníky se šroubovitou drážkou
- Šroubovitá drážka odvádí třísky ven z díry
- Nejlepší volba pro slepé díry

V O C

CoroTap™ 200

- Závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje (s lamačem třísek)
- Vytlačují třísku směrem dopředu
- Vhodné pro průchozí díry

V O C

CoroTap™ 400

- Závitníky, které vytvářejí závit plastickou deformací namísto řezáním
- Pro průchozí i pro slepé díry
- K dispozici v provedení s mazacími drážkami nebo bez nich



Univerzální

	Metrické rozměry	Metrický jemný	UNC	UNF	G	Metrické rozměry	Metrické rozměry	Metrický jemný	UNC
V									
CoroTap™	200	200	200	200	200	300	300	300	300
Rozsah vnitřních závitů	M2 - M30	M4 - M30	No.2-1", No.4-1"	No.8-1", No.4-1"	No.1/8-1"	M2 - M36	M2 - M64	M4 - M30	No.4-1", No.2-1"
Aplikační oblasti dle ISO	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S
Slepá nebo průchozí díra									
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2
TCTR	6H, 6G	6H	2B, 3BX	2B, 3BX	NORMAL	6H, 6HX	6H,6G	6H	2B, 3BX
ULDR	2.5-3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5-2.0 x D	2.5-3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C7-C10	C11-C13	C14-C15	C16-C17	C18	C20-C22	C23-C26	C27-C29	C30-C31

	UNF	G	NPT	NPTF	Metrické rozměry	Metrický jemný	UNC	UNF	Břitové destičky EGM
V									
CoroTap™	300	300	300	300	400	400	400	400	400
Rozsah vnitřních závitů	No.4-1", No.8 - 1"	1/8-1.1/2	1/16 - 1"	1/16 - 3/4"	M1 - M24	M5 - M16	No.4 - 1"	No.10-1	EGM3 - EGM12
Aplikační oblasti dle ISO	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M N S	P M N S	P M N S	P M N S	P M N S
Slepá nebo průchozí díra									
THCHT	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B, 3BX	NORMAL	NORMAL	NORMAL	6H, 6HX, 6GX	6HX, 6H	2B	2B	6HMOD
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	1.5 x D	1.5 x D	3.0 - 3.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C33-C34	C36	C37	C37	C39-C47	C48-C49	C50	C51	C52

Optimalizovaná

O

	Metrické rozměry	Metrický jemný	UNC	UNF	G	Metrické rozměry	Metrický jemný
CoroTap™	100	100	100	100	100	200	200
Rozsah vnitřních závitů	M3 - M24	M8 - M20	1/4 - 7/8	1/4 - 7/8	No.1/8-1"	M1-M30	M4 - M30
Aplikační oblasti dle ISO	K N H	K	K	K	K	P M N S	P M S
Slepá nebo průchozí díra							
THCHT	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E1.5-2	C 2-3, E1.5-2	C 2-3	B 3.5-5	B 3.5-5, C 2-3
TCTR	6HX, 6H	6HX	2BX	2BX	NORMAL	6HX, 6H	6HX, 6H
ULDR	2.0-2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 - 3.0 xD	2.5 - 3.0 xD
BSG	DIN 371 DIN 376 C-DIN 371 DIN 371/ANSI DIN 376/ANSI	DIN 374 DIN 374/ANSI	DIN 2184-1/ANSI DIN 376/ANSI	DIN 2184-1/ANSI	DIN 5156	DIN 371 DIN 376 C-DIN 371 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 371 DIN 374 DIN/ANSI
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C54-C61	C62-C66	C67-C68	C69-C70	C71	C73-C85	C86-C89

O

	MJ	UNC	UNF	UNJC	UNJF	Metrické rozměry	Metrický jemný
CoroTap™	200	200	200	200	200	300	300
Rozsah vnitřních závitů	M4 - M8	No.4-3/4, 1/4-1"	No.4-3/4, No.10-7/8	No.4- No.8	No.10 - 3/8", No.10 - 1/2"	M1.6-M30	M4-M30
Aplikační oblasti dle ISO	S	P M N S	M N S	S	S	P M K N S H	P M N S
Slepá nebo průchozí díra							
THCHT	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3
TCTR	4H	2BX 2B,3B	2B, 3BX	3BX	3B, 3BX	6HX, 6H	6HX, 6H
ULDR	2.0 xD	2.0 - 3.0 xD	2.0 - 2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	1.5 - 3.0 xD	1.5 - 3.0 xD
BSG	DIN 371	DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN 2184-1 DIN/ANSI	C-DIN 371 DIN 371 DIN 376 DIN/ANSI	DIN 371 DIN 376 DIN/ANSI
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C90	C91-C96	C96-C98	C99	C100	C102-C117	C118-C124

Optimalizovaná

	MJ	UNC	UNF	G	NPT	NPTF	UNJC
O							
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300
Rozsah vnitřních závitů	M3 - M8	No.2-1"	No.6-1"	1/8-1"	1/16-1"	1/16-3/4	No.10 -No.8
Aplikační oblasti dle ISO	S	P M N S	P M N S	M	M	M	S
Slepá nebo průchozí díra							
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	4H	2B,3B, 2BX	2B,3B, 2BX	NORMAL	NORMAL	NORMAL	3B
ULDR	1.5 xD	1.5 - 3.0 xD	1.5 - 3.0 xD	2.0 x D	1.5 x D	1.5 x D	1.5 x D
BSG	DIN 371	DIN 2184-1 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 2184-1 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 5156	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN 2184-1
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C125	C126-C131	C131-C136	C137	C138	C142	C139

	UNJF	EGUNF	EGUNJF	Metrické rozměry	Metrický jemný	UNC	UNF
O							
CoroTap™	300	300	300	400	400	400	400
Rozsah vnitřních závitů	No.6 - 3/8"	No.10 - 1/4"	No.10 - 5/16"	M3-M16	M5-M16	No. 4-5/8"	No. 10-5/8"
Aplikační oblasti dle ISO	S	S	S	P N	P	P	P
Slepá nebo průchozí díra							
THCHT	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3, E 0.5-2	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2
TCTR	3B	3B	3B	6HX, 6GX	6HX	2BX	2BX
ULDR	1.5 x D	2.0 x D	1.5 x D	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
BSG	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2174 DIN/ANSI	DIN 2174	DIN/ANSI	DIN/ANSI
Vnitřní přívod řezné kapaliny	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Vnější přívod řezné kapaliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strana	C140	C141	C142	C144-C147	C148-C149	C150-C151	C152-C153

CoroTap™ 200

Použití

- Pouze pro průchozí díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubky závitu až 3xD v závislosti na obráběném materiálu

V C

Oblast použití dle ISO:

P M K N S

Technická charakteristika a výhody

- Řezný kužel typu B (3.5-5 závitů) zaručuje vysokou bezpečnost obráběcího procesu
- Použitá úprava řezné hrany přináší snížení velikosti axiálních řezných sil a kroutícího momentu, záběr nástroje je mnohem plynulejší, snižuje se riziko vylamování břitu, zvyšuje se kvalita obrobené plochy, prodlužuje se životnost nástroje a zlepšuje se odvádění třísek
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- K dispozici jsou různé typy nástrojových tříd a povlaků

- Závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje (s lamačem třísek)
- Vytlačují třísku směrem dopředu
- Vhodné pro průchozí díry

www.sandvik.coromant.com/corotap200

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DA-M2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.00	45.0	6.0	2	1.6	DIN 371
		.354																																			*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		*.063*	
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DA-M2.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.50	50.0	8.0	2	2.1	DIN 371
		.492																																			*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		*.081*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM100DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	8.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		*.098*	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	B	6H	T200-XM100DA-M3.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.50	56.0	10.8	3	2.9	DIN 371
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.425*		*.114*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM100DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	11.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		*.130*	
M 4.5	0.75	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M4.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.50	70.0	13.0	3	3.8	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.177*	*2.756*	*.512*		*.150*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	12.6	3	4.2	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	14.5	3	5.0	DIN 371
		1.181																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		*.197*	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DA-M7				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	7.00	80.0	14.5	3	6.0	DIN 371
		1.181																																			*.276*	*.276*	*3.150*	*.571*		*.236*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-XM100DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	17.4	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-XM100DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	19.2	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		*.335*	
M 3	0.50	37.00	2.20 x 1.80	B	6H	T200-XM101DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.2	3.00	56.0	10.0	3	2.5	DIN 376
		1.457																																			*.087*	*.118*	*2.205*	*.394*		*.098*	
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM101DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	11.9	3	3.3	DIN 376
		1.693																																			*.110*	*.157*	*2.480*	*.469*		*.130*	
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM101DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	13.2	3	4.2	DIN 376
		1.929																																			*.138*	*.197*	*2.756*	*.520*		*.165*	
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM101DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	15.1	3	5.0	DIN 376
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.594*		*.197*	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM101DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 376
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM101DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 376
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM101DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM101DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM101DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM101DA-M18	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376
		3.189																																			*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM101DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM101DA-M22	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	140.0	34.0	4	19.5	DIN 376
		3.661																																			*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM101DA-M24	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	160.0	38.0	4	21.0	DIN 376
		4.449																																			*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		*.827*	
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM101DA-M27	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	160.0	38.0	4	24.0	DIN 376
		3.819																																			*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.496*		*.945*	
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM101DA-M30	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	180.0	45.0	4	26.5	DIN 376
		4.528																																			*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		*1.043*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6G	T200-XM104DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	8.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6G	T200-XM104DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6G	T200-XM104DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6G	T200-XM104DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6G	T200-XM104DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6G	T200-XM104DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6G	T200-XM105DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6G	T200-XM105DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6G	T200-XM105DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIALN





P M K N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	E616M3	3.5	3.00	112.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*4.409*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	E616M4	4.5	4.00	112.0	12.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*4.409*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	E616M5	6.0	5.00	125.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*4.921*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	E616M6	6.0	6.00	125.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*4.921*	*.591*		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	B	6H	E616M8	8.0	8.00	140.0	18.0	3	DIN 371
		1.575					*.315*	*.315*	*5.512*	*.709*		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	B	6H	E616M10	10.0	10.00	160.0	20.0	3	DIN 371
		1.969					*.394*	*.394*	*6.299*	*.787*		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	B	6H	E616M12	9.0	12.00	180.0	23.0	3	DIN 376
		6.024					*.354*	*.472*	*7.087*	*.906*		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	B	6H	E616M14	11.0	14.00	180.0	25.0	3	DIN 376
		5.945					*.433*	*.551*	*7.087*	*.984*		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	B	6H	E616M16	12.0	16.00	200.0	25.0	3	DIN 376
		6.220					*.472*	*.630*	*7.874*	*.984*		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	B	6H	E616M20	16.0	20.00	224.0	30.0	4	DIN 376
		7.047					*.630*	*.787*	*8.819*	*1.181*		

C162 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 4	0.70	21.50	.168 x .131	B	6H	T200-XM100AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.00	63.0	13.6	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				*.168*	*.157*	*2.480*	*.535*		*.130*	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	B	6H	T200-XM100AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	14.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				*.194*	*.197*	*2.756*	*.575*		*.165*	
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	B	6H	T200-XM100AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	15.9	3	5.0	DIN 371/ANSI
		.984																				*.255*	*.236*	*3.150*	*.626*		*.197*	
M 8	1.25	34.00	.318 x .238	B	6H	T200-XM100AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	18.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.339																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.744*		*.268*	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	B	6H	T200-XM100AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	21.0	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				*.381*	*.394*	*3.937*	*.827*		*.335*	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	B	6H	T200-XM101AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	23.1	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				*.367*	*.472*	*4.331*	*.909*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	B	6H	T200-XM101AA-M14	★			★			★			★			★			10.9	14.00	110.0	23.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				*.429*	*.551*	*4.331*	*.909*		*.472*	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	B	6H	T200-XM101AA-M16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	16.00	110.0	23.1	3	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				*.480*	*.630*	*4.331*	*.909*		*.551*	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	B	6H	T200-XM101AA-M18	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	13.8	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	B	6H	T200-XM101AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C162 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM



							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DB-M4X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	11.9	3	3.5	DIN 374
		1.693																																			*.110*	*.157*	*2.480*	*.469*		*.138*	
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM100DB-M5X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	13.2	3	4.5	DIN 374
		1.929																																			*.138*	*.197*	*2.756*	*.520*		*.177*	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM100DB-M6X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	15.1	3	5.3	DIN 374
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.594*		*.209*	
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DB-M8X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	80.0	14.9	3	7.3	DIN 374
		2.244																																			*.236*	*.315*	*3.150*	*.587*		*.287*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DB-M8X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 374
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	17.6	3	9.3	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		*.366*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	17.6	3	9.0	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	19.8	3	8.8	DIN 374
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.780*		*.346*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	11.0	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.8	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.5	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	13.0	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.512*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.8	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.5	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M16X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	15.0	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.591*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M16X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	14.5	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM100DB-M18X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	24.0	4	17.0	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.669*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM100DB-M18X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	24.0	4	16.5	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM100DB-M20X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	24.0	4	19.0	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.748*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM100DB-M20X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	24.0	4	18.5	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M22X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	125.0	25.0	4	20.5	DIN 374
		3.071																																			*.709*	*.866*	*4.921*	*.984*		*.807*	
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M24X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	28.0	4	22.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		*.886*	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M24X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	28.0	4	22.0	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		*.866*	
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M25X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.00	140.0	28.0	4	23.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.984*	*5.512*	*1.102*		*.925*	
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M26X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	26.00	140.0	28.0	4	24.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*1.024*	*5.512*	*1.102*		*.965*	
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M27X150		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				20.0	27.00	140.0	28.0	4	25.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		*1.004*	
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M27X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	140.0	28.0	4	25.0	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		*.984*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M28X150	★						★						★						★						★						20.0	28.00	140.0	28.0	4	26.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.102*	*5.512*	*1.102*		*1.043*	
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM100DB-M30X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	28.0	4	28.5	DIN 374
		3.346																																			*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		*1.122*	
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM100DB-M30X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	28.0	4	28.0	DIN 374
		3.346																																			*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		*1.102*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 8x1	1.00	34.00	.318 x .238	B	6H	T200-XM100AB-M8X100	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	8.1	8.00	90.0	18.7	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.339																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	B	6H	T200-XM100AB-M10X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	90.0	18.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	B	6H	T200-XM101AB-M14X150		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	10.9	14.00	100.0	21.1	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.831*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	B	6H	T200-XM101AB-M18X150	★			★			★			★			★			13.8	18.00	110.0	23.9	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.941*		*.650*	

Rozměry v mm, inch

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	B	2B	T200-XM100DE-4-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	2.84	56.0	8.5	3	2.4	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.112*	*2.205*	*.335*		*.093*	
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	B	2B	T200-XM100DE-5-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.18	56.0	9.5	3	2.7	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.125*	*2.205*	*.374*		*.104*	
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	B	2B	T200-XM100DE-6-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.51	56.0	10.4	3	2.9	DIN 2184-1
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.409*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	B	2B	T200-XM100DE-8-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	11.4	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.449*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DE-10-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	13.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.512*		*.154*	
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DE-12-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.49	80.0	15.0	3	4.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.236*	*.216*	*3.150*	*.591*		*.177*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	B	2B	T200-XM100DE-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	14.1	3	5.1	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.555*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM100DE-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	17.4	3	6.6	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.685*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	B	2B	T200-XM100DE-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	18.9	3	8.0	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.744*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	76.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM101DE-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	20.0	3	9.4	DIN 2184-1
		2.992																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	83.00	9.00 x 7.00	B	2B	T200-XM101DE-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	68.00	12.00 x 9.00	B	2B	T200-XM101DE-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	25.0	3	13.5	DIN 2184-1
		2.677																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.984*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	81.00	14.00 x 11.00	B	2B	T200-XM101DE-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN 2184-1
		3.189																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	93.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DE-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	34.0	4	19.5	DIN 2184-1
		3.661																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	113.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DE-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	38.0	4	22.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		*.876*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





							P			M			K			N			S			Rozměry v mm, inch						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	7.0	2	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.472																				.141	.086	1.772	.276		.073	
UNC #4-40	40.00	17.00	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	9.5	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.669																				.141	.112	2.205	.374		.093	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-5-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	8.9	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.138	2.205	.350		.104	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	11.6	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.457		.112	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	B	3BX	T200-XM100AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	13.6	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.535		.138	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	B	3BX	T200-XM100AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	14.8	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.583		.154	
UNC #12-24	24.00	29.00	.220 x .165	B	3BX	T200-XM100AE-12-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	14.0	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.142																				.220	.216	3.150	.551		.177	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	B	3BX	T200-XM100AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	15.9	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.626		.201	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	B	3BX	T200-XM100AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	19.0	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.748		.260	
UNC 3/8-16	16.00	38.50	.381 x .286	B	3BX	T200-XM100AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	21.3	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.516																				.381	.375	3.937	.839		.315	
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	B	3BX	T200-XM101AE-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	20.1	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				.323	.438	3.937	.791		.370	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	B	3BX	T200-XM101AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	23.1	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				.367	.500	4.331	.909		.425	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	B	3BX	T200-XM101AE-9/16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.29	110.0	23.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				.429	.563	4.331	.909		.480	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	B	3BX	T200-XM101AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	23.1	3	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				.480	.625	4.331	.909		.531	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	B	3BX	T200-XM101AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				.590	.750	4.921	1.181		.650	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	B	3BX	T200-XM101AE-7/8		★			★			★			★			★		17.7	22.23	140.0	34.0	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				.697	.875	5.512	1.339		.768	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	B	3BX	T200-XM101AE-1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	20.3	25.40	160.0	36.1	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				.800	1.000	6.299	1.421		.876	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	B	2B	T200-XM100DF-8-36				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	11.4	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.449*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DF-10-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	12.2	3	4.1	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.480*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	B	2B	T200-XM100DF-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	14.1	3	5.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.555*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM100DF-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	17.4	3	6.9	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.685*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	B	2B	T200-XM100DF-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	18.9	3	8.5	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.744*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	76.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM101DF-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	20.0	3	9.9	DIN 2184-1
		2.992																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	B	2B	T200-XM101DF-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	23.0	3	11.5	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	68.00	12.00 x 9.00	B	2B	T200-XM101DF-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	25.0	3	14.5	DIN 2184-1
		2.677																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.984*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	81.00	14.00 x 11.00	B	2B	T200-XM101DF-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	30.0	4	17.5	DIN 2184-1
		3.189																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	93.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DF-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	34.0	4	20.4	DIN 2184-1
		3.661																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DF-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	38.0	4	23.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		*.915*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	Rozměry v mm, inch DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #4-48	48.00	17.00	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AF-4-48	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	9.4	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.669																				*.141*	*.112*	*2.205*	*.370*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AF-6-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	11.5	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.453*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	B	3BX	T200-XM100AF-8-36	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	13.5	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				*.168*	*.164*	*2.480*	*.531*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	B	3BX	T200-XM100AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	14.7	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				*.194*	*.190*	*2.756*	*.579*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	29.00	.220 x .165	B	3BX	T200-XM100AF-12-28	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	14.0	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.142																				*.220*	*.216*	*3.150*	*.551*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	B	3BX	T200-XM100AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	15.7	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				*.255*	*.250*	*3.150*	*.618*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	B	3BX	T200-XM100AF-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	18.8	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				*.318*	*.313*	*3.543*	*.740*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	B	3BX	T200-XM100AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	20.1	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				*.381*	*.375*	*3.543*	*.791*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.323 x .242	B	3BX	T200-XM101AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	20.1	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.791*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	B	3BX	T200-XM101AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	21.1	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				*.367*	*.500*	*3.937*	*.831*		*.453*	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	B	3BX	T200-XM101AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	21.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				*.429*	*.563*	*3.937*	*.831*		*.508*	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	B	3BX	T200-XM101AF-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	100.0	21.1	3	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				*.480*	*.625*	*3.937*	*.831*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	B	3BX	T200-XM101AF-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	110.0	23.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				*.590*	*.750*	*4.331*	*.941*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	B	3BX	T200-XM101AF-7/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		17.7	22.23	125.0	23.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				*.697*	*.875*	*4.921*	*.941*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	B	3BX	T200-XM101AF-1-12	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				*.800*	*1.000*	*5.512*	*1.059*		*.915*	

C162 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: G
DIN 5156

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM



							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	9.73	90.0	18.0	3	8.8	DIN 5156
		2.638																																			*.276*	*.383*	*3.543*	*.709*		*.346*	
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	13.16	100.0	21.0	3	11.8	DIN 5156
		2.795																																			*.433*	*.518*	*3.937*	*.827*		*.465*	
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.66	100.0	21.0	4	15.3	DIN 5156
		2.283																																			*.472*	*.656*	*3.937*	*.827*		*.600*	
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/2	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.96	125.0	24.0	4	19.0	DIN 5156
		3.150																																			*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		*.748*	
G 5/8-14	14.00	78.00	18.00 x 14.50	B	NORMAL	T200-XM100DK-5/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.91	125.0	24.0	4	21.0	DIN 5156
		3.071																																			*.709*	*.902*	*4.921*	*.945*		*.827*	
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	26.44	140.0	28.0	4	24.5	DIN 5156
		3.032																																			*.787*	*1.041*	*5.512*	*1.102*		*.965*	
G 7/8-14	14.00	85.00	22.00 x 18.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-7/8		★						★						★						★						★					22.0	30.20	150.0	28.0	4	28.3	DIN 5156
		3.346																																			*.866*	*1.189*	*5.906*	*1.102*		*1.112*	
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.25	160.0	30.0	4	30.8	DIN 5156
		3.661																																			*.984*	*1.309*	*6.299*	*1.181*		*1.211*	

C162 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300

Použití

- Vhodné pro slepé díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubka závitu až 3 × průměr

V C

Oblast použití dle ISO:

P M K N S

Technická charakteristika a výhody

- Konstrukce šroubovité drážky zaručuje konstantní velikost úhlu čela a zajišťuje konstantní podmínky obráběcího procesu
- Zpětný kužel, který mají závitníky s velkým úhlem šroubovice, snižuje velikost kroutícího momentu a brání vylamování břitu
- Závitníky s velkými úhly šroubovité drážky se vyznačují vynikajícím odváděním třísek a ve slepých dírách umožňují výrobu závitů do hloubky až 3 × průměr díry
- Závitníky s malými úhly šroubovité drážky se vyznačují velkou pevností a odolností břitů, a jsou vhodné pro řezání závitů v houževnatých materiálech. Rovněž vytvářejí krátké třísky, což je při práci ve slepých dírách důležité
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- Monolitní karbidové závitníky, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou produktivitou

- Závitníky se šroubovitou drážkou
- Šroubovitá drážka odvádí třísky ven z díry
- Nejlepší volba pro slepé díry
- Různé úhly stoupání šroubovice pro různé typy aplikací
- Drážka slouží jak pro řeznou kapalinu, tak i pro odvádění třísek
- Různé hloubky závitů v závislosti na aplikaci a na geometrii

www.sandvik.coromant.com/corotap300

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E





P N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	E207M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	E207M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E207M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6H	E207M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	3	DIN 371
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E207M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E207M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E207M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6H	E207M7	7.0	7.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E207M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E207M10	10.0	10.00	100.0	20.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.791*		
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	C	6H	E258M4	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	E258M5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 376
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	E258M6	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 376
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	E258M8	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	E258M10	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 376
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E258M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E258M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E258M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E258M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E258M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E258M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E258M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E258M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	E258M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376
		5.157					*1.102*	*1.417*	*7.874*	*2.165*		

C166 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN





P N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E212M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E212M4	4.5	4.00	63.0	11.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.433*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E212M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E212M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E212M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E212M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E263M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E263M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E263M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E263M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E263M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E263M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E263M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	E263M27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E263M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	C	6H	E263M33	25.0	33.00	180.0	50.0	4	DIN 376
		4.449					*.984*	*1.299*	*7.087*	*1.969*		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	E263M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376
		5.157					*1.102*	*1.417*	*7.874*	*2.165*		

C166 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 40°
SUBSTRATE HSS-E





P N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E195M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E195M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E195M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E195M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E195M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E195M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E245M12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E245M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E245M16	12.0	16.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E245M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E245M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E245M22	18.0	22.00	140.0	21.5	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*.846*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E245M24	18.0	24.00	160.0	25.5	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.004*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E245M30	22.0	30.00	180.0	31.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.220*		

C166 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150							
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód																															$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DA-M2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.00	45.0	4.0	3	1.6	DIN 371
		.354																																	.110	.079	1.772	.157		.063	
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DA-M2.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.50	50.0	4.0	3	2.1	DIN 371
		.492																																	.110	.098	1.969	.157		.081	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-XM100DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																	.138	.118	2.205	.232		.098	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6H	T300-XM100DA-M3.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.50	56.0	6.3	3	2.9	DIN 371
		.787																																	.157	.138	2.205	.248		.114	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM100DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																	.177	.157	2.480	.264		.130	
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.827																																	.236	.197	2.756	.303		.165	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																	.236	.236	3.150	.394		.197	
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DA-M7				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	7.00	80.0	10.0	3	6.0	DIN 371
		1.220																																	.276	.276	3.150	.394		.236	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-XM100DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	11.6	3	6.8	DIN 371
		1.378																																	.315	.315	3.543	.457		.268	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-XM100DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																	.394	.394	3.937	.594		.335	
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM101DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 376
		2.323																																	.177	.236	3.150	.394		.197	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM101DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	12.0	3	6.8	DIN 376
		2.638																																	.236	.315	3.543	.472		.268	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM101DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	15.0	3	8.5	DIN 376
		3.032																																	.276	.394	3.937	.591		.335	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM101DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																	.354	.472	4.331	.630		.402	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM101DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																	.433	.551	4.331	.787		.472	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM101DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																	.472	.630	4.331	.787		.551	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM101DA-M18	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	125.0	25.0	4	15.5	DIN 376
		3.189																																	.551	.709	4.921	.984		.610	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM101DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																	.630	.787	5.512	.984		.689	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM101DA-M22	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	140.0	25.0	4	19.5	DIN 376
		3.661																																	.709	.866	5.512	.984		.768	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM101DA-M24	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	160.0	30.0	4	21.0	DIN 376
		4.449																																	.709	.945	6.299	1.181		.827	
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM101DA-M27	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	160.0	30.0	4	24.0	DIN 376
		3.819																																	.787	1.063	6.299	1.181		.945	
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM101DA-M30	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	180.0	36.0	4	26.5	DIN 376
		4.528																																	.866	1.181	7.087	1.417		1.043	
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	C	6H	T300-XM101DA-M33	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.00	180.0	36.0	4	29.5	DIN 376
		4.449																																	.984	1.299	7.087	1.417		1.161	
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	T300-XM101DA-M36	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				28.0	36.00	200.0	40.0	4	32.0	DIN 376
		5.157																																	1.102	1.417	7.874	1.575		1.260	
M 39	4.00	102.00	32.00 x 24.00	C	6H	T300-XM101DA-M39		★						★						★						★						★					32.0	39.00	200.0	40.0	4	35.0	DIN 376
		4.016																																	1.260	1.535	7.874	1.575		1.378	
M 42	4.50	102.00	32.00 x 24.00	C	6H	T300-XM101DA-M42		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				32.0	42.00	200.0	45.0	4	37.5	DIN 376
		4.016																																	1.260	1.654	7.874	1.772		1.476	
M 48	5.00	147.00	36.00 x 29.00	C	6H	T300-XM101DA-M48		★						★						★						★						★					36.0	48.00	250.0	50.0	4	43.0	DIN 376
		5.787																																	1.417	1.890	9.843	1.969		1.693	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 52	5.00	120.00	40.00 x 32.00	C	6H	T300-XM101DA-M52		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				40.0	52.00	250.0	50.0	5	47.0	DIN 376
		4.724																																			*1.575*	*2.047*	*9.843*	*1.969*		*1.850*	
M 56	5.50	120.00	40.00 x 32.00	C	6H	T300-XM101DA-M56		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				40.0	56.00	250.0	55.0	5	50.5	DIN 376
		4.724																																			*1.575*	*2.205*	*9.843*	*2.165*		*1.988*	
M 64	6.00	178.00	50.00 x 39.00	C	6H	T300-XM101DA-M64		★						★						★						★						★					50.0	64.00	315.0	60.0	6	58.0	DIN 376
		7.008																																			*1.969*	*2.520*	*12.402*	*2.362*		*2.283*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6H	T300-XM102DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6H	T300-XM102DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		*.130*	
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	E	6H	T300-XM102DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.827																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		*.165*	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	E	6H	T300-XM102DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6H	T300-XM102DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	11.6	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6H	T300-XM102DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6H	T300-XM103DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	E	6H	T300-XM103DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	E	6H	T300-XM103DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	E	6H	T300-XM103DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		*.689*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6G	T300-XM104DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6G	T300-XM104DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6G	T300-XM104DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		*.165*	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6G	T300-XM104DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6G	T300-XM104DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	12.0	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6G	T300-XM104DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6G	T300-XM105DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6G	T300-XM105DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6G	T300-XM105DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6G	T300-XM105DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		*.689*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 4	0.70	21.50	.194 x .152	C	6H	T300-XM100AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.00	63.0	8.4	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				*.194*	*.157*	*2.480*	*.331*		*.130*	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	C	6H	T300-XM100AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	8.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				*.194*	*.197*	*2.756*	*.339*		*.165*	
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	C	6H	T300-XM100AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	11.4	3	5.0	DIN 371/ANSI
		1.004																				*.255*	*.236*	*3.150*	*.449*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6H	T300-XM100AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.508*		*.268*	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	C	6H	T300-XM100AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	16.1	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				*.381*	*.394*	*3.937*	*.634*		*.335*	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	C	6H	T300-XM101AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	18.0	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6H	T300-XM101AA-M14	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.00	110.0	20.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				*.429*	*.551*	*4.331*	*.791*		*.472*	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	C	6H	T300-XM101AA-M16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	16.00	110.0	20.1	4	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				*.480*	*.630*	*4.331*	*.791*		*.551*	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	C	6H	T300-XM101AA-M18	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	125.0	24.9	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				*.542*	*.709*	*4.921*	*.980*		*.610*	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	C	6H	T300-XM101AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	24.9	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				*.652*	*.787*	*5.512*	*.980*		*.689*	
M 4	0.70	21.50	.168 x .131	E	6H	T300-XM102AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.00	63.0	8.4	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				*.168*	*.157*	*2.480*	*.331*		*.130*	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	E	6H	T300-XM102AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	8.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				*.194*	*.197*	*2.756*	*.339*		*.165*	
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	E	6H	T300-XM102AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	11.4	3	5.0	DIN 371/ANSI
		1.004																				*.255*	*.236*	*3.150*	*.449*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6H	T300-XM102AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.508*		*.268*	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	E	6H	T300-XM102AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	16.1	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				*.381*	*.394*	*3.937*	*.634*		*.335*	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	E	6H	T300-XM103AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	18.0	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6H	T300-XM103AA-M14		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	10.9	14.00	110.0	20.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				*.429*	*.551*	*4.331*	*.791*		*.472*	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	E	6H	T300-XM103AA-M16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		12.2	16.00	110.0	20.1	4	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				*.480*	*.630*	*4.331*	*.791*		*.551*	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	E	6H	T300-XM103AA-M18		★			★			★			★			★		13.8	18.00	125.0	24.9	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				*.542*	*.709*	*4.921*	*.980*		*.610*	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	E	6H	T300-XM103AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	24.9	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				*.652*	*.787*	*5.512*	*.980*		*.689*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR	3.0
FHA	45°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD TIALN





P M K N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E615M3	3.5	3.00	112.0	6.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*4.409*	*.236*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E615M4	4.5	4.00	112.0	7.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*4.409*	*.276*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E615M5	6.0	5.00	125.0	8.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*4.921*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E615M6	6.0	6.00	125.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*4.921*	*.394*		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	C	6H	E615M8	8.0	8.00	140.0	13.0	3	DIN 371
		1.575					*.315*	*.315*	*5.512*	*.512*		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	C	6H	E615M10	10.0	10.00	160.0	15.0	3	DIN 371
		1.969					*.394*	*.394*	*6.299*	*.591*		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	C	6H	E615M12	9.0	12.00	180.0	16.0	3	DIN 376
		6.024					*.354*	*.472*	*7.087*	*.630*		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	C	6H	E615M14	11.0	14.00	180.0	20.0	3	DIN 376
		5.945					*.433*	*.551*	*7.087*	*.787*		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	C	6H	E615M16	12.0	16.00	200.0	20.0	3	DIN 376
		6.220					*.472*	*.630*	*7.874*	*.787*		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	C	6H	E615M20	16.0	20.00	224.0	25.0	4	DIN 376
		7.047					*.630*	*.787*	*8.819*	*.984*		

C166 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





							P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DB-M4X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	6.8	3	3.5	DIN 374
		1.693																																			*.110*	*.157*	*2.480*	*.268*		*.138*	
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-XM100DB-M5X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	8.2	3	4.5	DIN 374
		1.929																																			*.138*	*.197*	*2.756*	*.323*		*.177*	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM100DB-M6X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	10.0	3	5.3	DIN 374
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.209*	
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DB-M8X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	80.0	13.0	3	7.3	DIN 374
		2.244																																			*.236*	*.315*	*3.150*	*.512*		*.287*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DB-M8X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	13.0	3	7.0	DIN 374
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.512*		*.276*	
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	13.0	3	9.3	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.366*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	15.0	3	8.8	DIN 374
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.346*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	11.0	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	10.8	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	10.5	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.413*	
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	13.0	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.512*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	12.8	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M16X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	15.0	4	15.0	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.591*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M16X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	15.0	4	14.5	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.571*	
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM100DB-M18X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	17.0	4	17.0	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.669*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM100DB-M18X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM100DB-M20X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	17.0	4	19.0	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		*.748*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM100DB-M20X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	17.0	4	18.5	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		*.728*	
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M22X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	125.0	17.0	4	20.5	DIN 374
		3.071																																			*.709*	*.866*	*4.921*	*.669*		*.807*	
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M24X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	20.0	4	22.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		*.886*	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M24X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	20.0	4	22.0	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		*.866*	
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M25X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.00	140.0	20.0	4	23.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.984*	*5.512*	*.787*		*.925*	
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M26X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	26.00	140.0	20.0	4	24.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*1.024*	*5.512*	*.787*		*.965*	
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M27X150	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					20.0	27.00	140.0	20.0	4	25.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		*1.004*	
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M27X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	140.0	20.0	4	25.0	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		*.984*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M28X150		★						★						★						★						★					20.0	28.00	140.0	20.0	4	26.5	DIN 374
		3.032																																	*.787*	*1.102*	*5.512*	*.787*		*1.043*	
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM100DB-M30X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	20.0	4	28.5	DIN 374
		3.346																																	*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		*1.122*	
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM100DB-M30X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	20.0	4	28.0	DIN 374
		3.346																																	*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		*1.102*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





							P			M			K			N			S			Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	C	6H	T300-XM100AB-M8X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.8	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.504*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	C	6H	T300-XM100AB-M10X100	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		9.7	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6H	T300-XM101AB-M14X150	★			★			★			★			★			10.9	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	C	6H	T300-XM101AB-M18X150	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	E	6H	T300-XM102AB-M8X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.8	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.504*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	E	6H	T300-XM102AB-M10X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	E	6H	T300-XM103AB-M14X150	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	E	6H	T300-XM103AB-M18X150	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-XM100DE-4-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	2.84	56.0	5.6	3	2.4	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.112*	*2.205*	*.220*		*.093*	
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-XM100DE-5-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.18	56.0	5.6	3	2.7	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.125*	*2.205*	*.220*		*.104*	
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	C	2B	T300-XM100DE-6-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.51	56.0	6.5	3	2.9	DIN 2184-1
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-XM100DE-8-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	6.5	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.256*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DE-10-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	8.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.154*	
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DE-12-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.49	80.0	10.0	3	4.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.236*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.177*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-XM100DE-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	10.0	3	5.1	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM100DE-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	12.0	3	6.6	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	C	2B	T300-XM100DE-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	15.0	3	8.0	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	75.75	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM101DE-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1
		2.982																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	82.75	9.00 x 7.00	C	2B	T300-XM101DE-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1
		3.258																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	67.75	12.00 x 9.00	C	2B	T300-XM101DE-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	20.0	4	13.5	DIN 2184-1
		2.667																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	80.75	14.00 x 11.00	C	2B	T300-XM101DE-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	25.0	4	16.5	DIN 2184-1
		3.179																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*.984*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	92.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DE-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	25.0	4	19.5	DIN 2184-1
		3.652																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*.984*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	112.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DE-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1
		4.439																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.876*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-PM





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	4.0	3	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.472																				.141	.086	1.772	.157		.073	
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.093	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-5-40	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	3.6	3.18	56.0	6.6	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.125	2.205	.260		.104	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	7.2	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.283		.112	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	C	3BX	T300-XM100AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	C	3BX	T300-XM100AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	9.1	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.358		.154	
UNC #12-24	24.00	25.50	.220 x .165	C	3BX	T300-XM100AE-12-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.004																				.220	.216	3.150	.390		.177	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	3BX	T300-XM100AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	11.0	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.433		.201	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	C	3BX	T300-XM100AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	13.1	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.516		.260	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	3BX	T300-XM100AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	16.8	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.535																				.381	.375	3.937	.661		.315	
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	C	3BX	T300-XM101AE-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				.323	.438	3.937	.591		.370	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				.367	.500	4.331	.709		.425	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	C	3BX	T300-XM101AE-9/16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.29	110.0	20.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				.429	.563	4.331	.791		.480	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	C	3BX	T300-XM101AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	20.1	4	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				.480	.625	4.331	.791		.531	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	C	3BX	T300-XM101AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	24.9	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				.590	.750	4.921	.980		.650	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	C	3BX	T300-XM101AE-7/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		17.7	22.23	140.0	24.9	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				.697	.875	5.512	.980		.768	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	C	3BX	T300-XM101AE-1	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		20.3	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				.800	1.000	6.299	1.181		.876	
UNC #2-56	56.00	15.00	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	4.0	3	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.591																				.141	.086	1.772	.157		.073	
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.093	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-5-40	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		3.6	3.18	56.0	6.6	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.125	2.205	.260		.104	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	7.2	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.283		.112	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	E	3BX	T300-XM102AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	E	3BX	T300-XM102AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	9.1	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.358		.154	
UNC #12-24	24.00	24.80	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AE-12-24		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	6.5	5.49	80.0	9.9	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		.976																				.255	.216	3.150	.390		.177	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	11.0	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.433		.201	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	E	3BX	T300-XM102AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	13.1	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.516		.260	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	E	3BX	T300-XM102AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	16.8	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.535																				.381	.375	3.937	.661		.315	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	E	3BX	T300-XM103AE-7/16	★			★			★			★			★			8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	E	3BX	T300-XM103AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.425*	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	E	3BX	T300-XM103AE-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	110.0	20.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				*.429*	*.563*	*4.331*	*.791*		*.480*	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	E	3BX	T300-XM103AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	20.1	4	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				*.480*	*.625*	*4.331*	*.791*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	E	3BX	T300-XM103AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	24.9	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				*.590*	*.750*	*4.921*	*.980*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	E	3BX	T300-XM103AE-7/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	17.7	22.23	140.0	24.9	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				*.697*	*.875*	*5.512*	*.980*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	E	3BX	T300-XM103AE-1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	20.3	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.876*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P						M						K						N						S						Rozměry v mm, inch						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-XM100DF-8-36				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	6.5	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.256*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DF-10-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	7.3	3	4.1	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.287*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-XM100DF-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	10.0	3	5.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM100DF-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	12.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	C	2B	T300-XM100DF-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	75.75	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM101DF-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1
		2.982																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	C	2B	T300-XM101DF-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	67.75	12.00 x 9.00	C	2B	T300-XM101DF-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	20.0	4	14.5	DIN 2184-1
		2.667																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	77.50	14.00 x 11.00	C	2B	T300-XM101DF-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	25.0	4	17.5	DIN 2184-1
		3.051																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*.984*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	92.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DF-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	25.0	4	20.4	DIN 2184-1
		3.652																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*.984*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DF-1	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					18.0	25.40	160.0	30.0	4	23.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.915*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





							P			M			K			N			S			Rozměry v mm, inch						
							C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150							
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód																$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AF-4-48	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.094	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AF-6-40	★			★			★			★			★			3.6	3.51	56.0	7.1	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.280		.116	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	C	3BX	T300-XM100AF-8-36	★			★			★			★			★			4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	C	3BX	T300-XM100AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	8.9	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.350		.161	
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	C	3BX	T300-XM100AF-12-28	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.220																				.220	.216	3.150	.390		.181	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	3BX	T300-XM100AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	10.8	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.425		.217	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	C	3BX	T300-XM100AF-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	12.9	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.508		.272	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	C	3BX	T300-XM100AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				.381	.375	3.543	.591		.335	
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				.367	.438	3.937	.591		.390	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				.367	.500	3.937	.709		.453	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	C	3BX	T300-XM101AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	19.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				.429	.563	3.937	.752		.508	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	C	3BX	T300-XM101AF-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	100.0	20.1	4	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				.480	.625	3.937	.791		.571	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	C	3BX	T300-XM101AF-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	110.0	24.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				.590	.750	4.331	.980		.689	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	C	3BX	T300-XM101AF-7/8	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	17.7	22.23	125.0	24.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				.697	.875	4.921	.980		.803	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	C	3BX	T300-XM101AF-1-12			★			★			★			★			★	20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				.800	1.000	5.512	1.059		.915	
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AF-4-48		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.094	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AF-6-40	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	3.6	3.51	56.0	7.1	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.280		.116	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	E	3BX	T300-XM102AF-8-36	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	E	3BX	T300-XM102AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	8.9	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.350		.161	
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	E	3BX	T300-XM102AF-12-28	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.220																				.220	.216	3.150	.390		.181	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	10.8	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.425		.217	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	E	3BX	T300-XM102AF-5/16	★			★			★			★			★			8.1	7.94	90.0	12.9	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.508		.272	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	E	3BX	T300-XM102AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				.381	.375	3.543	.591		.335	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
Rozměry v mm, inch																												
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.323 x .242	E	3BX	T300-XM103AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	E	3BX	T300-XM103AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				*.367*	*.500*	*3.937*	*.709*		*.453*	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	E	3BX	T300-XM103AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	19.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				*.429*	*.563*	*3.937*	*.752*		*.508*	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	E	3BX	T300-XM103AF-5/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		12.2	15.88	100.0	20.1	4	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				*.480*	*.625*	*3.937*	*.791*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	E	3BX	T300-XM103AF-3/4	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	15.0	19.05	110.0	24.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				*.590*	*.750*	*4.331*	*.980*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	E	3BX	T300-XM103AF-7/8	★			★			★			★			★			17.7	22.23	125.0	24.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				*.697*	*.875*	*4.921*	*.980*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	E	3BX	T300-XM103AF-1-12	★			★			★			★			★			20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				*.800*	*1.000*	*5.512*	*1.059*		*.915*	

C166 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: G
DIN 5156

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P B110	P B145	P B150	P C110	P C145	P C150	M B110	M B145	M B150	M C110	M C145	M C150	K B110	K B145	K B150	K C110	K C145	K C150	N B110	N B145	N B150	N C110	N C145	N C150	S B110	S B145	S B150	S C110	S C145	S C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	9.73	90.0	13.0	3	8.8	DIN 5156
		2.638																																			*.276*	*.383*	*3.543*	*.512*		*.346*	
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	13.16	100.0	15.0	3	11.8	DIN 5156
		2.795																																			*.433*	*.518*	*3.937*	*.591*		*.465*	
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.66	100.0	15.0	4	15.3	DIN 5156
		2.283																																			*.472*	*.656*	*3.937*	*.591*		*.600*	
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/2	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.96	125.0	18.0	4	19.0	DIN 5156
		3.150																																			*.630*	*.825*	*4.921*	*.709*		*.748*	
G 5/8-14	14.00	78.00	18.00 x 14.50	C	NORMAL	T300-XM100DK-5/8	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					18.0	22.91	125.0	18.0	4	21.0	DIN 5156
		3.071																																			*.709*	*.902*	*4.921*	*.709*		*.827*	
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	26.44	140.0	20.0	4	24.5	DIN 5156
		3.032																																			*.787*	*1.041*	*5.512*	*.787*		*.965*	
G 7/8-14	14.00	85.00	22.00 x 18.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-7/8	★		★				★		★				★		★				★		★				★		★				22.0	30.20	150.0	20.0	4	28.3	DIN 5156
		3.346																																			*.866*	*1.189*	*5.906*	*.787*		*1.112*	
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.25	160.0	22.0	4	30.8	DIN 5156
		3.661																																			*.984*	*1.309*	*6.299*	*.866*		*1.211*	
G 1.1/8-11	11.00	101.00	28.00 x 22.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/8			★					★							★						★						★				28.0	37.90	170.0	22.0	4	35.0	DIN 5156
		3.976																																			*1.102*	*1.492*	*6.693*	*.866*		*1.378*	
G 1.1/4-11	11.00	72.00	32.00 x 24.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				32.0	41.91	170.0	22.0	4	39.5	DIN 5156
		2.835																																			*1.260*	*1.650*	*6.693*	*.866*		*1.555*	
G 1.1/2-11	11.00	87.00	36.00 x 29.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/2		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				36.0	47.80	190.0	23.0	4	45.0	DIN 5156
		3.425																																			*1.417*	*1.882*	*7.480*	*.906*		*1.772*	

C166 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: NPT
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P B145	M B145	K B145	N B145	S B145	Rozměry v mm, inch DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/16	★	★	★	★	★	8.0	7.72	80.0	14.0	3	6.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.205										*.313*	*.304*	*3.150*	*.551*		*.248*	
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/8	★	★	★	★	★	11.1	10.07	90.0	14.0	4	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.520										*.437*	*.396*	*3.543*	*.551*		*.335*	
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/4	★	★	★	★	★	14.3	13.37	100.0	20.0	4	11.0	DIN 2184-1/ANSI
		2.323										*.562*	*.526*	*3.937*	*.787*		*.433*	
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	T300-XM100AL-3/8	★	★	★	★	★	17.8	16.81	110.0	20.0	5	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.638										*.700*	*.662*	*4.331*	*.787*		*.571*	
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/2	★	★	★	★	★	17.4	20.95	125.0	26.0	5	18.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.110										*.687*	*.825*	*4.921*	*1.024*		*.709*	
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	T300-XM100AL-3/4	★	★	★	★	★	23.0	26.29	140.0	26.0	5	23.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.071										*.906*	*1.035*	*5.512*	*1.024*		*.906*	
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	C	NORMAL	T300-XM100AL-1	★	★	★	★	★	28.6	32.91	150.0	31.0	5	29.0	DIN 2184-1/ANSI
		2.283										*1.125*	*1.296*	*5.906*	*1.220*		*1.142*	

Typ závitu: NPTF

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P B145	M B145	K B145	N B145	S B145	Rozměry v mm, inch DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/16	★	★	★	★	★	8.0	7.64	80.0	14.0	3	6.2	DIN 2184-1/ANSI
		2.205										*.313*	*.301*	*3.150*	*.551*		*.244*	
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/8	★	★	★	★	★	11.1	9.98	90.0	14.0	4	8.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.520										*.437*	*.393*	*3.543*	*.551*		*.331*	
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/4	★	★	★	★	★	14.3	13.31	100.0	20.0	4	10.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.323										*.562*	*.524*	*3.937*	*.787*		*.429*	
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	T300-XM100AM-3/8	★	★	★	★	★	17.8	16.75	110.0	20.0	5	14.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.638										*.700*	*.660*	*4.331*	*.787*		*.561*	
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/2	★	★	★	★	★	17.4	20.92	125.0	26.0	5	17.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.110										*.687*	*.824*	*4.921*	*1.024*		*.699*	
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	T300-XM100AM-3/4	★	★	★	★	★	23.0	26.27	140.0	26.0	5	23.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.071										*.906*	*1.034*	*5.512*	*1.024*		*.906*	

C166 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 400

Použití

- Vhodné pro průchozí i slepé díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubky závitu až 3,5 × průměr

V C

Oblast použití dle ISO:

P M N S

Technická charakteristika a výhody

- Řezný kužel typu C (2-3 závity) nebo řezný kužel typu E (1.5-2 závity). Řezný kužel typu E se používá hlavně ve slepých dírách s malou pracovní vůlí
- Závitníky z rychlořezné oceli s přísadou kobaltu se zvýšenou odolností proti otěru
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- Monolitní karbidové závitníky, které se vyznačují výbornou životností a maximální produktivitou

- Závitníky, které vytvářejí závit plastickou deformací namísto řezáním
- Řešení, u kterého nedochází k tvorbě třísek
- Neumožňuje použití pro libovolný typ materiálu, protože ten musí mít tažnost větší, než je minimální přípustná hodnota. Doporučená maximální hodnota meze pevnosti v tahu je 1200 N/mm^2
- Pro průchozí i pro slepé díry
- K dispozici v provedení s nebo bez mazacích drážek

www.sandvik.coromant.com/corotap400

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E





P N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1	2.5	1.00	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.217*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.217*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.276*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.315*		
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.067*	*1.575*	*.315*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.315*		
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2	2.8	2.00	45.0	6.0	3	DIN 2174
		.433					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.102*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E301M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	E301M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E301M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E301M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E301M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E301M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E301M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E301M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E301M16	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	C	6HX	E301M20	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		2.756					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	C	6HX	E301M24	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		3.150					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1	2.5	1.00	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.217*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.217*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.276*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.315*		
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.067*	*1.575*	*.315*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.315*		
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2	2.8	2.00	45.0	6.0	3	DIN 2174
		.433					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.102*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E302M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	E302M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E302M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E302M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E302M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E302M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E302M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E302M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E302M16	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	C	6HX	E302M20	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		2.756					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	C	6HX	E302M24	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		3.150					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN



P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6HX	E305M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6HX	E305M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	E305M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	E305M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	E305M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	E305M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6GX	E309M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6GX	E309M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6GX	E309M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6GX	E309M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6GX	E309M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6GX	E309M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6GX	E309M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6GX	E309M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6GX	E310M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6GX	E310M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6GX	E310M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6GX	E310M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6GX	E310M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6GX	E310M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD CRN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E306M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E306M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E306M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E306M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E306M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E306M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E306M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

C170 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN



P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E308M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E308M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E308M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E308M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E308M7	7.0	7.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E308M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E308M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E308M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E308M14	11.0	14.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E308M16	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	E308M20	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	E308M24	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	**E315M5**	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.827							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	26.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	**E315M6**	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.024							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	**E315M8**	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.181							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	33.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	**E315M10**	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.299							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	**E315M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C170 C157 E9 E28 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

C-DIN 2174, DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TICN





P M N S

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**T115M3**	3.5	3.00	56.0	10.0	4	C-DIN 2174
		.394					*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	**T115M4**	4.5	4.00	63.0	13.0	5	C-DIN 2174
		.512					*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T115M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	5	C-DIN 2174
		.630					*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T115M6**	6.0	6.00	80.0	19.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	**T115M8**	8.0	8.00	90.0	22.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	**T115M10**	10.0	10.00	100.0	24.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

C-DIN 2174, DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TICN





P M N S

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									Rozměry v mm, inch					
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T116M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	5	C-DIN 2174
		.630							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T116M6**	6.0	6.00	80.0	19.0	5	DIN 2174
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	**T116M8**	8.0	8.00	90.0	22.0	5	DIN 2174
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	**T116M10**	10.0	10.00	100.0	24.0	5	DIN 2174
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	**T116M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C170 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN



P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.81	.141 x .110	C	6H	**E890M3**	3.6	3.00	56.0	18.8	4	DIN/ANSI
		.740					*.141*	*.118*	*2.205*	*.740*		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6H	**E890M4**	4.3	4.00	63.0	16.5	4	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.650*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	**E890M5**	4.9	5.00	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.760*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	**E890M6**	6.5	6.00	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	**E890M8**	8.1	8.00	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	**E890M10**	9.7	10.00	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	87.00	.367 x .275	C	6H	**E890M12**	9.3	12.00	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.425					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	72.00	.480 x .360	C	6H	**E890M16**	12.2	16.00	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.835					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	87.00	.542 x .406	C	6H	**E890M18**	13.8	18.00	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.425					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	102.00	.652 x .489	C	6H	**E890M20**	16.6	20.00	140.0	36.0	8	DIN/ANSI
		4.016					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický jemný

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M5X0.5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M6X0.75	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
MF 7x0.75	0.75	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M7X0.75	7.0	7.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M8X.75	6.0	8.00	80.0	18.0	5	DIN 2174
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.709*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M8X1	6.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	75.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M10X1	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		2.953					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 10x1.25	1.25	75.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		2.953					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1.25	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1.5	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E317M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický jemný

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN



P M N S

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
MF 10x1.25	1.25	36.61	.381 x .286	C	6H	**E891M10X1.25**	9.7	10.00	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.442					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.5	1.50	87.00	.367 x .275	C	6H	**E891M12X1.5**	9.3	12.00	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.425					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	C	2B	E8924-40	3.6	2.84	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.433*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	E8926-32	3.6	3.51	56.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.510*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	E8928-32	4.3	4.17	63.0	16.5	4	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.650*		
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	C	2B	E89210-24	4.9	4.83	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.760*		
UNC #12-24	24.00	25.55	.220 x .165	C	2B	E89212-24	5.6	5.49	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.006					*.220*	*.216*	*3.150*	*.591*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8921/4	6.5	6.35	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8925/16	8.1	7.94	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8923/8	9.7	9.53	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8927/16	8.2	11.11	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8921/2	9.3	12.70	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8925/8	12.2	15.88	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8923/4	15.0	19.05	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8927/8-9	17.7	22.23	140.0	34.0	8	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	2B	E8921	20.3	25.40	160.0	38.0	8	DIN/ANSI
		3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN



P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	E89310-32	4.9	4.83	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.760*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8931/4	6.5	6.35	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8935/16	8.1	7.94	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8933/8	9.7	9.53	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8937/16	8.2	11.11	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8931/2	9.3	12.70	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8935/8	12.2	15.88	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8933/4	15.0	19.05	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	C	2B	E8931	20.3	25.40	160.0	36.0	8	DIN/ANSI
		3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: EGM

DIN 40435

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN





P M N S

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
EGM 3	0.50	21.00	4.50 x 3.40	C	6HMOD	E323M3	4.5	3.65	63.0	12.0	4	DIN 40435
		.827					*.177*	*.144*	*2.480*	*.472*		
EGM 4	0.70	25.00	6.00 x 4.90	C	6HMOD	E323M4	6.0	4.91	70.0	13.0	4	DIN 40435
		.984					*.236*	*.193*	*2.756*	*.512*		
EGM 5	0.80	30.00	6.00 x 4.90	C	6HMOD	E323M5	6.0	6.04	80.0	15.0	4	DIN 40435
		1.181					*.236*	*.238*	*3.150*	*.591*		
EGM 6	1.00	35.00	8.00 x 6.20	C	6HMOD	E323M6	8.0	7.30	90.0	18.0	5	DIN 40435
		1.378					*.315*	*.287*	*3.543*	*.709*		
EGM 8	1.25	39.00	10.00 x 8.00	C	6HMOD	E323M8	10.0	9.62	100.0	20.0	5	DIN 40435
		1.535					*.394*	*.379*	*3.937*	*.787*		
EGM 10	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HMOD	E323M10	9.0	11.95	100.0	21.0	5	DIN 40435
		2.874					*.354*	*.470*	*3.937*	*.827*		
EGM 12	1.75	81.00	11.00 x 9.00	C	6HMOD	E323M12	11.0	14.27	110.0	25.0	6	DIN 40435
		3.189					*.433*	*.562*	*4.331*	*.984*		

C170 C157 E9 C154

CoroTap™ 100

O C

Použití

- Závitníky optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů
- Vhodné pro použití v průchozích i ve slepých dírách
- Hloubky závitu až 2.5 × průměr
- Tolerance ISO K: 6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B
- Tolerance ISO N: 6H
- Tolerance ISO H: 6H, 6HX

Technická charakteristika a výhody

- Tři otvory pro přívod řezné kapaliny umožňují dosažení optimální pevnosti
- Pět drážek snižuje namáhání břitů a omezuje velikost opotřebení otěrem
- Jedinečná nástrojová třída se zvýšenou tvrdostí přispívající ke snížení opotřebení povlaku a substrátu otěrem
- Pro materiály ISO N: závitníky s přerušovanými závity umožňující snížení krouticího momentu

- Závitníky s přímou drážkou
- Vhodné především pro materiály tvořící krátké třísky, jako např. litiny
- Vhodné jak pro průchozí, tak i pro slepé díry
- Drážky jsou využívány především pro přívod řezné kapaliny, ale v případě nástrojů s vnitřním přívodem řezné kapaliny mohou drážky sloužit i pro odvádění třísek

www.sandvik.coromant.com/corotap100

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
C-DIN 371, DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN





K

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									Rozměry v mm, inch					
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T101M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	4	C-DIN 371
		1.850							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T101M6**	6.0	6.00	80.0	19.0	4	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	**T101M8**	8.0	8.00	90.0	22.0	4	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	**T101M10**	10.0	10.00	100.0	24.0	4	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	**T101M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	**T101M16**	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
C-DIN 371

ULDR 2.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN





H

									Rozměry v mm, inch					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6H	0	0	T100M3	3.5	3.00	56.0	10.0	3	C-DIN 371
		.394							*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6H	0	0	T100M4	4.5	4.00	63.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512							*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6H	0	0	T100M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		.630							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	20.00	6.00 x 4.90	C	6H	0	0	T100M6	6.0	6.00	80.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787							*.236*	*.236*	*3.150*	*.787*		
M 8	1.25	25.00	8.00 x 6.20	C	6H	0	0	T100M8	8.0	8.00	90.0	25.0	3	C-DIN 371
		.984							*.315*	*.315*	*3.543*	*.984*		
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	C	6H	0	0	T100M10	10.0	10.00	100.0	30.0	3	C-DIN 371
		1.181							*.394*	*.394*	*3.937*	*1.181*		
M 12	1.75	36.00	12.00 x 9.00	C	6H	0	0	T100M12	12.0	12.00	110.0	36.0	3	C-DIN 371
		1.417							*.472*	*.472*	*4.331*	*1.417*		
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	0	0	T110M3	3.5	3.00	56.0	8.0	4	C-DIN 371
		.315							*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		
M 4	0.70	11.00	4.50 x 3.40	C	6HX	0	0	T110M4	4.5	4.00	63.0	11.0	5	C-DIN 371
		.433							*.177*	*.157*	*2.480*	*.433*		
M 5	0.80	13.50	6.00 x 4.90	C	6HX	0	0	T110M5	6.0	5.00	70.0	13.5	5	C-DIN 371
		.531							*.236*	*.197*	*2.756*	*.531*		
M 6	1.00	16.50	6.00 x 4.90	C	6HX	0	0	T110M6	6.0	6.00	80.0	16.5	5	C-DIN 371
		.650							*.236*	*.236*	*3.150*	*.650*		
M 8	1.25	21.50	8.00 x 6.20	C	6HX	0	0	T110M8	8.0	8.00	90.0	21.5	5	C-DIN 371
		.846							*.315*	*.315*	*3.543*	*.846*		
M 10	1.50	27.00	10.00 x 8.00	C	6HX	0	0	T110M10	10.0	10.00	100.0	27.0	5	C-DIN 371
		1.063							*.394*	*.394*	*3.937*	*1.063*		
M 12	1.75	32.00	12.00 x 9.00	C	6HX	0	0	T110M12	12.0	12.00	110.0	32.0	6	C-DIN 371
		1.260							*.472*	*.472*	*4.331*	*1.260*		

C172 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376



ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN



Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	K	D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T100-KM100DA-M3	★		3.5	3.00	56.0	9.0	4	2.5	DIN 371
		.709							*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T100-KM100DA-M4	★		4.5	4.00	63.0	12.0	4	3.3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM100DA-M5	★		6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.2	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM100DA-M6	★		6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.0	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T100-KM100DA-M8	★		8.0	8.00	90.0	18.0	5	6.8	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T100-KM100DA-M10	★		10.0	10.00	100.0	20.0	5	8.5	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM101DA-M8	★		6.0	8.00	90.0	20.0	5	6.8	DIN 376
		2.638							*.236*	*.315*	*3.543*	*.787*		*.268*	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM101DA-M10	★		7.0	10.00	100.0	23.5	5	8.5	DIN 376
		3.032							*.276*	*.394*	*3.937*	*.925*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM101DA-M12	★		9.0	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM101DA-M14	★		11.0	14.00	110.0	25.0	5	12.0	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM101DA-M16	★		12.0	16.00	110.0	25.0	5	14.0	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	T100-KM101DA-M18	★		14.0	18.00	125.0	30.0	5	15.5	DIN 376
		3.189							*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T100-KM101DA-M20	★		16.0	20.00	140.0	30.0	5	17.5	DIN 376
		3.740							*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	T100-KM101DA-M22	★		18.0	22.00	140.0	34.0	5	19.5	DIN 376
		3.661							*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	T100-KM101DA-M24	★		18.0	24.00	160.0	38.0	5	21.0	DIN 376
		4.449							*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		*.827*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T100-KM102DA-M5	★		6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.2	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T100-KM102DA-M6	★		6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.0	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	T100-KM102DA-M8	★		8.0	8.00	90.0	18.0	5	6.8	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	T100-KM102DA-M10	★		10.0	10.00	100.0	20.0	5	8.5	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM103DA-M12	★		9.0	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	

C172 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189								*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677								*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740								*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M22	★	18.0	22.00	140.0	34.0	5	DIN 376
		3.661								*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M24	★	18.0	24.00	160.0	38.0	5	DIN 376
		4.449								*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	T100-KM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	5.0	DIN 371/ANSI
		.984						*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	T100-KM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319						*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.268*	
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	T100-KM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	8.5	DIN 371/ANSI
		1.496						*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		*.335*	
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376/ANSI
		3.224						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6HX	T100-KM101AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161						*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		*.472*	
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	T100-KM101AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	14.0	DIN 376/ANSI
		2.587						*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		*.551*	
M 18	2.50	79.10	.542 x .406	C	6HX	T100-KM101AA-M18	★	13.8	18.00	125.0	30.0	5	15.5	DIN 376/ANSI
		3.114						*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	E	6HX	T100-KM102AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	5.0	DIN 371/ANSI
		.984						*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6HX	T100-KM102AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319						*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.268*	
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	E	6HX	T100-KM102AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	8.5	DIN 371/ANSI
		1.496						*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		*.335*	
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	E	6HX	T100-KM103AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376/ANSI
		3.224						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6HX	T100-KM103AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161						*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		*.472*	
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	E	6HX	T100-KM103AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	14.0	DIN 376/ANSI
		2.587						*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		*.551*	

C172 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K	D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M6	★		6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984									*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M8	★		8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319									*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M10	★		9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496									*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M12	★		9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224									*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M16	★		12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587									*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M20	★		16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642									*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M6	★		6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984									*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M8	★		8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319									*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M10	★		9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496									*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M12	★		9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224									*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M14	★		10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.161									*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M16	★		12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587									*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M20	★		16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642									*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M6	★		6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984									*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M8	★		8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319									*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M10	★		9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496									*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M12	★		9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224									*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M14	★		10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.161									*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M16	★		12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587									*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M20	★		16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642									*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM107DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189								*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677								*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740								*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický

DIN 371

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM





N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T100-NM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T100-NM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T100-NM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T100-NM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T100-NM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T100-NM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

DIN 376

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM



N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T100-NM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T100-NM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN





K

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									Rozměry v mm, inch					
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T120M8X1.0**	6.0	8.00	90.0	12.0	4	DIN 374
		2.638							*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	**T120M10X1.0**	7.0	10.00	90.0	14.0	4	DIN 374
		2.638							*.276*	*.394*	*3.543*	*.551*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	**T120M12X1.5**	9.0	12.00	100.0	20.0	4	DIN 374
		2.874							*.354*	*.472*	*3.937*	*.787*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	**T120M14X1.5**	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795							*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374



ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	K / D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	T100-KM100DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T100-KM100DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	E	6HX	T100-KM102DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	E	6HX	T100-KM102DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM102DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM102DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	E	6HX	T100-KM102DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	E	6HX	T100-KM102DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	E	6HX	T100-KM102DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	E	6HX	T100-KM102DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	

C172 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	K	D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 10x1	1.00	38.00	.381 x .286	C	6HX	T100-KM100AB-M10X100	★		9.7	10.00	90.0	20.6	5	9.0	DIN 374/ANSI
		1.496							*.381*	*.394*	*3.543*	*.811*		*.354*	
MF 12x1.25	1.25	71.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AB-M12X125	★		9.3	12.00	100.0	23.0	5	10.8	DIN 374/ANSI
		2.831							*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AB-M12X150	★		9.3	12.00	100.0	23.0	5	10.5	DIN 374/ANSI
		2.831							*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	T100-KM101AB-M14X150	★		10.9	14.00	100.0	23.0	5	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768							*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		*.492*	

C172 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: Metrický jemný

DIN 374/ANSI

ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K	D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	1	T100-KM104AB-M10X125	★		9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496									*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	1	1	T100-KM105AB-M14X150	★		10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768									*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	2	T100-KM108AB-M10X125	★		9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496									*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	C	6HX	1	2	T100-KM109AB-M12X150	★		9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.831									*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	1	2	T100-KM109AB-M14X150	★		10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768									*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	T100-KM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	T100-KM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	T100-KM100AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	T100-KM101AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	T100-KM101AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.224						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	C	2BX	T100-KM101AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	5	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2BX	T100-KM101AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	5	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	C	2BX	T100-KM101AE-7/8	★	17.7	22.23	140.0	34.0	5	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581						*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	T100-KM102AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	T100-KM102AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	T100-KM102AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		*.315*	
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	E	2BX	T100-KM103AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.224						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	E	2BX	T100-KM103AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	5	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	E	2BX	T100-KM103AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	5	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	E	2BX	T100-KM103AE-7/8	★	17.7	22.23	140.0	34.0	5	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581						*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	

C172 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: UNC

DIN 2184-1/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Rozměry v mm, inch					
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	1	T100-KM105AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 376/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	T100-KM105AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	E	2BX	1	1	T100-KM107AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	2	T100-KM109AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	2	T100-KM109AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	T100-KM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	T100-KM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	T100-KM100AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	T100-KM101AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	T100-KM101AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831						*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		*.453*	
UNF 3/4-16	16.00	62.50	.590 x .442	C	2BX	T100-KM101AF-3/4	★	15.0	19.05	110.0	25.0	5	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.461						*.590*	*.750*	*4.331*	*.984*		*.689*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	T100-KM102AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.217*	
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	T100-KM102AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	E	2BX	T100-KM103AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	E	2BX	T100-KM103AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831						*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	55.70	.480 x .360	E	2BX	T100-KM103AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	23.0	5	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.193						*.480*	*.625*	*3.937*	*.906*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.50	.590 x .442	E	2BX	T100-KM103AF-3/4	★	15.0	19.05	110.0	25.0	5	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.461						*.590*	*.750*	*4.331*	*.984*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	E	2BX	T100-KM103AF-7/8	★	17.7	22.23	125.0	25.0	5	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990						*.697*	*.875*	*4.921*	*.984*		*.803*	

C172 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: UNF

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	1	T100-KM105AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	T100-KM105AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	E	2BX	1	1	T100-KM107AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	E	2BX	1	1	T100-KM107AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	2	T100-KM109AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	1	2	T100-KM109AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C172 C157 E9 E27 E28 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 100 s přímými drážkami

Typ závitu: G
DIN 5156

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN





K

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	**E4161/8**	7.0	9.73	90.0	20.0	4	DIN 5156
		2.638					*.276*	*.383*	*3.543*	*.787*		
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	**E4161/4**	11.0	13.16	100.0	21.0	4	DIN 5156
		2.795					*.433*	*.518*	*3.937*	*.827*		
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	**E4163/8**	12.0	16.66	100.0	21.0	5	DIN 5156
		2.283					*.472*	*.656*	*3.937*	*.827*		
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	**E4161/2**	16.0	20.96	125.0	24.0	5	DIN 5156
		3.150					*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	**E4163/4**	20.0	26.44	140.0	28.0	6	DIN 5156
		3.032					*.787*	*1.041*	*5.512*	*1.102*		
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	**E4161**	25.0	33.25	160.0	30.0	6	DIN 5156
		3.661					*.984*	*1.309*	*6.299*	*1.181*		

C172 C157 E9 C154

CoroTap™ 200

O C

Použití

- Pouze pro průchozí díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubky závitu až 3xD v závislosti na obráběném materiálu

Technická charakteristika a výhody

- Řezný kužel typu B (3.5-5 závitů) zaručuje vysokou bezpečnost obráběcího procesu
- Použitá úprava řezné hrany přináší snížení velikosti axiálních řezných sil a kroutícího momentu, záběr nástroje je mnohem plynulejší, snižuje se riziko vylamování břitu, zvyšuje se kvalita obrobené plochy, prodlužuje se životnost nástroje a zlepšuje se odvádění třísek
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- K dispozici jsou různé typy nástrojových tříd a povlaků

- Závitníky se šroubovitým podbroušením drážky na špičce nástroje (s lamačem třísek)
- Vytlačují třísku směrem dopředu
- Vhodné pro průchozí díry

www.sandvik.coromant.com/corotap200

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
C-DIN371, DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30–48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	B	6H	E324M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371
		.472					*.177*	*.118*	*2.480*	*.472*		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	B	6H	E324M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.236*	*.157*	*2.756*	*.512*		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	B	6H	E324M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371
		.591					*.236*	*.197*	*3.150*	*.591*		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	B	6H	E324M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371
		.709					*.315*	*.236*	*3.543*	*.709*		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	B	6H	E324M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787					*.394*	*.315*	*3.937*	*.787*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E324M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E326M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E326M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E326M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E326M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E326M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30–48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	B	6H	E854M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	C-DIN/ANSI
		.512					*.168*	*.118*	*2.480*	*.579*		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	B	6H	E854M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.157*	*2.756*	*.594*		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	B	6H	E854M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.197*	*3.150*	*.669*		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	B	6H	E854M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.236*	*3.543*	*.795*		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	B	6H	E854M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.315*	*3.937*	*.898*		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	B	6H	E854M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	C-DIN/ANSI
		1.488					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6H	E854M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	B	6H	E854M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6H	E854M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6H	E854M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	B	6H	E854M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					.098	.039	1.575	.197		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					.098	.047	1.575	.197		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371
		.787					.098	.055	1.575	.256		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6HX	EP03PM1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					.098	.063	1.575	.276		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6HX	EP03PM1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					.098	.071	1.575	.276		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371
		.354					.110	.079	1.772	.236		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					.110	.087	1.772	.276		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					.110	.091	1.772	.276		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					.110	.098	1.969	.315		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP03PM3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					.138	.118	2.205	.350		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	B	6HX	EP03PM3.5	4.0	3.50	56.0	10.8	3	DIN 371
		.787					.157	.138	2.205	.425		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP03PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					.177	.157	2.480	.461		
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM4DIN376	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376
		1.693					.110	.157	2.480	.472		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					.236	.197	2.756	.496		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	13.2	3	DIN 376
		1.929					.138	.197	2.756	.520		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.571		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	15.1	3	DIN 376
		2.323					.177	.236	3.150	.594		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP03PM7	7.0	7.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					.276	.276	3.150	.571		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6HX	EP03PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.685		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376
		2.638					.236	.315	3.543	.709		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6HX	EP03PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.756		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 376
		3.032					.276	.394	3.937	.780		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP03PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP03PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP03PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.984		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP03PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					.551	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP03PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	1.181		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	**EP03PM22**	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6HX	**EP03PM24**	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	B	6HX	**EP03PM27**	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6HX	**EP03PM30**	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6HX	1	2	EP09PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6HX	1	2	EP09PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6HX	1	2	EP09PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6HX	1	2	EP09PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6HX	1	2	EP09PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	1	2	EP09PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6HX	1	2	EP09PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	1	2	EP09PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6HX	1	2	EP09PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189							*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	1	2	EP09PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740							*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	1	2	EP09PM22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661							*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6HX	1	2	EP09PM24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449							*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6HX	1	2	EP09PM30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528							*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C174 C157 E9 E28 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	17.74	.141 x .110	B	6HX	EP03PAM3	3.6	3.00	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.698					*.141*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6HX	EP03PAM4	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6HX	EP03PAM5	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6HX	EP03PAM6	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6HX	EP03PAM8	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	B	6HX	EP03PAM10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6HX	EP03PAM12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	B	6HX	EP03PAM14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6HX	EP03PAM16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6HX	EP03PAM18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	B	6HX	EP03PAM20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	B	6HX	EP03PAM24	19.3	24.00	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
		4.000					*.760*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN



M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	E344M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	E344M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	E344M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	E344M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	E344M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E344M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E345M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E345M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E345M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E345M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E345M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6H	E345M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6H	E345M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TICN





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					.098	.039	1.575	.197		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					.098	.047	1.575	.197		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371
		.787					.098	.055	1.575	.256		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6H	E454M1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					.098	.063	1.575	.276		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6H	E454M1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					.098	.071	1.575	.276		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371
		.354					.110	.079	1.772	.236		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					.110	.087	1.772	.276		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					.110	.091	1.772	.276		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					.110	.098	1.969	.315		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					.110	.102	1.969	.315		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	E454M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					.138	.118	2.205	.350		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	E454M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					.177	.157	2.480	.461		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	E454M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					.236	.197	2.756	.496		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	E454M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.571		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	E454M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.685		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E454M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.756		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E455M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.906		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E455M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.984		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E455M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.984		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E455M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					.551	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E455M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	1.181		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN+WCC





M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6H	**E852M4**	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6H	**E852M5**	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6H	**E852M6**	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6H	**E852M8**	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	B	6H	**E852M10**	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6H	**E852M12**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6H	**E852M16**	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6H	**E852M18**	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Pro obrábění niklových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	15.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-SD100DA-M3	★	3.5	3.00	55.6	15.0	3	2.5	DIN 371
		.591						*.138*	*.118*	*2.191*	*.591*		*.098*	
M 4	0.70	20.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-SD100DA-M4	★	4.5	4.00	62.5	20.0	3	3.3	DIN 371
		.787						*.177*	*.157*	*2.461*	*.787*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-SD100DA-M5	★	6.0	5.00	69.4	25.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.733*	*.984*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-SD100DA-M6	★	6.0	6.00	79.3	30.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.122*	*1.181*		*.197*	
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-SD100DA-M8	★	8.0	8.00	89.2	40.0	3	6.8	DIN 371
		1.575						*.315*	*.315*	*3.511*	*1.575*		*.268*	
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-SD100DA-M10	★	10.0	10.00	99.0	50.0	3	8.5	DIN 371
		1.969						*.394*	*.394*	*3.896*	*1.969*		*.335*	
M 12	1.75	67.85	9.00 x 7.00	B	6H	T200-SD100DA-M12	★	9.0	12.00	109.7	23.0	4	10.2	DIN 376
		2.671						*.354*	*.472*	*4.317*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	66.20	11.00 x 9.00	B	6H	T200-SD100DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	4	12.0	DIN 376
		2.606						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	66.20	12.00 x 9.00	B	6H	T200-SD100DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.606						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 18	2.50	79.20	14.00 x 11.00	B	6H	T200-SD100DA-M18	★	14.0	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376
		3.118						*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	93.20	16.00 x 12.00	B	6H	T200-SD100DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.669						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

							S	Rozměry v mm, inch						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	8.00	2.80 x 2.10	B	6HX	T200-SM100DA-M2	★	2.8	2.00	45.0	8.0	2	1.6	DIN 371
		.315						*.110*	*.079*	*1.772*	*.315*		*.063*	
M 2.5	0.45	9.00	2.80 x 2.10	B	6HX	T200-SM100DA-M2.5	★	2.8	2.50	50.0	9.0	2	2.1	DIN 371
		.354						*.110*	*.098*	*1.969*	*.354*		*.081*	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	B	6HX	T200-SM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	10.0	2	2.5	DIN 371
		.394						*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		*.098*	
M 3.5	0.60	12.00	4.00 x 3.00	B	6HX	T200-SM100DA-M3.5	★	4.0	3.50	56.0	12.0	3	2.9	DIN 371
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.114*	
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	B	6HX	T200-SM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	B	6HX	T200-SM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
M 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	B	6HX	T200-SM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	T200-SM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	B	6HX	T200-SM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	T200-SM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	4	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	T200-SM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	T200-SM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN 371

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD ZrN - B125
UNCOAT - B150





N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N B125	N B150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	16.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-NM100DA-M3	★		3.5	3.00	56.0	9.0	2	2.5	DIN 371
		.630							*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	19.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-NM100DA-M4	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	2	3.3	DIN 371
		.748							*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	23.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-NM100DA-M5	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	2	4.2	DIN 371
		.906							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	27.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-NM100DA-M6	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.063							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	28.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-NM100DA-M8	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.102							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-NM100DA-M10	★		10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.181							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

Rozměry v mm, inch

DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD ZrN - B125
UNCOAT - B150



N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N B125	N B150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-NM101DA-M12	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-NM101DA-M14	★		11.0	14.00	110.0	25.0	4	12.0	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-NM101DA-M16	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

Rozměry v mm, inch

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM





N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N	DIN 50	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	B	6H	T200-NM100AA-M3	★		3.6	3.00	56.0	9.0	2	2.5	DIN/ANSI
		.625							*.141*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6H	T200-NM100AA-M4	★		4.3	4.00	63.0	13.0	2	3.3	DIN/ANSI
		.653							*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6H	T200-NM100AA-M5	★		4.9	5.00	70.0	14.0	2	4.2	DIN/ANSI
		.843							*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		*.165*	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6H	T200-NM100AA-M6	★		6.5	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN/ANSI
		1.007							*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6H	T200-NM100AA-M8	★		8.1	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN/ANSI
		1.189							*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP13PM4X.5	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 374
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.472*		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP13PM5X.5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 374
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.591*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	15.0	3	DIN 374
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.591*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.780*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	25.0	4	DIN 374
		3.071					*.709*	*.866*	*4.921*	*.984*		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*1.024*	*5.512*	*1.102*		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	B	6HX	EP13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6HX	EP13PM28X1.5	20.0	28.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.102*	*5.512*	*1.102*		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	B	6HX	EP13PM30X1.5	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	B	6HX	EP13PM30X2.0	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	B	6HX	**EP13PAM8X1.0**	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	32.80	.381 x .286	B	6HX	**EP13PAM10X1.25**	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	B	6HX	**EP13PAM12X1.25**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	B	6HX	**EP13PAM12X1.5**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	B	6HX	**EP13PAM14X1.5**	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
MF 16x1.5	1.50	70.86	.480 x .360	B	6HX	**EP13PAM16X1.5**	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
MF 18x1.5	1.50	84.69	.542 x .406	B	6HX	**EP13PAM18X1.5**	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN



M

							Rozměry v mm, inch					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Objednací kód**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	**E364M8X1.0**	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	**E364M10X1.0**	7.0	10.00	90.0	20.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.787*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	**E364M10X1.25**	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	**E364M12X1.0**	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	**E364M12X1.25**	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	**E364M12X1.5**	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	**E364M14X1.5**	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	**E364M16X1.5**	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	**E364M18X1.5**	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	**E364M20X1.5**	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 371, DIN 374

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 6x0.75	0.75	23.00	6.00 x 4.90	B	6HX	T200-SM100DB-M6X075	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.3	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.207*	
MF 8x0.75	0.75	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	T200-SM100DB-M8X075	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.3	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.285*	
MF 8x1	1.00	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	T200-SM100DB-M8X100	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	33.50	10.00 x 8.00	B	6HX	T200-SM100DB-M10X100	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	9.0	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.354*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	T200-SM100DB-M12X100	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	11.0	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	T200-SM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	T200-SM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	4	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: MJ
DIN 371





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN

Pro obrábění titanových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MJ 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	B	4H	T200-SM100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
MJ 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	B	4H	T200-SM100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
MJ 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	B	4H	T200-SM100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
MJ 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	B	4H	T200-SM100DC-MJ8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30–48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	11.90	.141 x .110	B	2B	E8744-40	3.6	2.84	56.0	11.9	3	C-DIN/ANSI
		.469					*.141*	*.112*	*2.205*	*.469*		
UNC #5-40	40.00	11.00	.141 x .110	B	2B	E8745-40	3.6	3.18	56.0	11.0	3	C-DIN/ANSI
		.433					*.141*	*.125*	*2.205*	*.433*		
UNC #6-32	32.00	13.90	.168 x .131	B	2B	E8746-32	4.3	3.51	63.0	13.9	3	C-DIN/ANSI
		.547					*.168*	*.138*	*2.480*	*.547*		
UNC #8-32	32.00	15.10	.194 x .152	B	2B	E8748-32	4.9	4.17	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.164*	*2.756*	*.594*		
UNC #10-24	24.00	17.00	.255 x .191	B	2B	E87410-24	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNC 1/4-20	20.00	20.20	.318 x .238	B	2B	E8741/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNC 5/16-18	18.00	20.00	.381 x .286	B	2B	E8745/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNC 3/8-16	16.00	29.16	.381 x .286	B	2B	E8743/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.148					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	E8741/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2B	E8745/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	E8743/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	2BX	1	2	**EP29PA1/4**	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		.968							*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	2BX	1	2	**EP29PA5/16**	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	2BX	1	2	**EP29PA3/8**	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.487							*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2BX	1	2	**EP29PA7/16**	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858							*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2BX	1	2	**EP29PA1/2**	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220							*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2BX	1	2	**EP29PA5/8**	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2BX	1	2	**EP29PA3/4**	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051							*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	B	2BX	1	2	**EP29PA7/8**	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
		3.579							*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	B	2BX	1	2	**EP29PA1**	20.3	25.40	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
		3.756							*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C174 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TCT	TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H1	UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	B	2B	EP23PA2-56	3.6	2.18	45.0	7.0	2	DIN/ANSI
			.472					*.141*	*.086*	*1.772*	*.276*		
H2	UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	B	2B	EP23PA4-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
			.668					*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		
H3	UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	B	2B	EP23PA6-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
			.795					*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		
H3	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	B	2B	EP23PA8-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
H5	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	B	2BX	EP23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
H3	UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	B	2B	EP23PA10-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
H3	UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	3B	EP23PA1/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
			.968					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
H5	UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	2B	EP23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
			.968					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
H3	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	3B	EP23PA5/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
H5	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	2B	EP23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
H3	UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	3B	EP23PA3/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
			1.487					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
H5	UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	2B	EP23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
			1.487					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
H3	UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	3B	EP23PA7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
H3	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	3B	EP23PA1/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
H5	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	EP23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
H3	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	3B	EP23PA5/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
H5	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2B	EP23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
H3	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	3B	EP23PA3/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
H5	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	EP23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
H4	UNC 7/8-9	9.00	92.50	.697 x .523	B	3B	EP23PA7/8	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
			3.642					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
H4	UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	B	3B	EP23PA1	20.3	25.40	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIALN+WCC





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	B	2B	E8724-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	B	2B	E8726-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	B	2B	E8728-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	B	2B	E87210-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	B	2B	E8721/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	B	2B	E8725/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	B	2B	E8723/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2B	E8727/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	E8721/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	E8723/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AE-4-40	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AE-6-32	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	2.9	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AE-8-32	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AE-10-24	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	3.9	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AE-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.1	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	39.70	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AE-5/16	★	8.2	7.94	89.1	39.7	3	6.6	DIN/ANSI
		1.563						*.323*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AE-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.0	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.4	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	3BX	T200-SD100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	4	13.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	3BX	T200-SD100AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM





N

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	B	2B	T200-NM100AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	9.0	2	2.4	DIN/ANSI
		.609						*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	B	2B	T200-NM100AE-6-32	★	3.6	3.51	56.0	11.0	2	2.9	DIN/ANSI
		.594						*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	B	2B	T200-NM100AE-8-32	★	4.3	4.17	63.0	13.0	2	3.5	DIN/ANSI
		.653						*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	B	2B	T200-NM100AE-10-24	★	4.9	4.83	70.0	14.0	2	3.9	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	B	2B	T200-NM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	B	2B	T200-NM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2B	T200-NM100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	3	9.4	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	T200-NM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	

Typ závitu: UNF

DIN/ANSI

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	B	2B	T200-NM100AF-10-32	★	4.9	4.83	70.0	14.0	2	4.1	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	B	2B	T200-NM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNF
DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIALN+WCC





M

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	B	2B	**E87310-32**	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	B	2B	**E8731/4**	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	B	2B	**E8735/16**	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	B	2B	**E8733/8**	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	2B	**E8737/16**	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	2B	**E8731/2**	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	B	2B	**E8735/8**	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	B	2B	**E8737/8**	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		

C174 C157 E9 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNF
DIN/ANSI

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Pro obrábění niklových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #4-48	48.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AF-4-48	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AF-6-40	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	3.0	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AF-8-36	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AF-10-32	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	4.1	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AF-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.5	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	39.70	.318 x .238	B	3BX	T200-SD100AF-5/16	★	8.1	7.94	89.1	39.7	3	6.9	DIN/ANSI
		1.563						*.318*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AF-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.5	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.9	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AF-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	B	3BX	T200-SD100AF-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	4	14.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	B	3BX	T200-SD100AF-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	17.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNJC
DIN/ANSI

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Pro obrábění niklových slitin

S Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AH-4-40	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.093*	
UNJC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AH-6-32	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	2.9	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.112*	
UNJC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AH-8-32	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	

C174 C157 E9 E27 C154

Řezací závitník CoroTap™ 200 s lamačem třísek

Typ závitu: UNJF
DIN 2184-1, DIN/ANSI

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	B	3B	T200-SM100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	B	3B	T200-SM100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	B	3B	T200-SM100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	B	3B	T200-SM100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	

Rozměry v mm, inch

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AI-10-32	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	4.1	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AI-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.5	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	39.70	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AI-5/16	★	8.2	7.94	89.1	39.7	3	6.9	DIN/ANSI
		1.563						*.323*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AI-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.5	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.335*	
UNJF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AI-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.9	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNJF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AI-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	

Rozměry v mm, inch

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

CoroTap™ 300

O C

Použití

- Vhodné pro slepé díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubka závitu až 3 × průměr

Technická charakteristika a výhody

- Konstrukce šroubovité drážky zaručuje konstantní velikost úhlu čela a zajišťuje konstantní podmínky obráběcího procesu
- Zpětný kužel, který mají závitníky s velkým úhlem šroubovice, snižuje velikost kroutícího momentu a brání vylamování břitu
- Závitníky s velkými úhly šroubovité drážky se vyznačují vynikajícím odváděním třísek a ve slepých dírách umožňují výrobu závitů do hloubky až 3 × průměr díry
- Závitníky s malými úhly šroubovité drážky se vyznačují velkou pevností a odolností břitů, a jsou vhodné pro řezání závitů v houževnatých materiálech. Rovněž vytvářejí krátké třísky, což je při práci ve slepých dírách důležité
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- Monolitní karbidové závitníky, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou produktivitou

- Závitníky se šroubovitou drážkou
- Šroubovitá drážka odvádí třísky ven z díry
- Nejlepší volba pro slepé díry
- Různé úhly stoupání šroubovice pro různé typy aplikací
- Drážka slouží jak pro řeznou kapalinu, tak i pro odvádění třísek
- Různé hloubky závitů v závislosti na aplikaci a na geometrii

www.sandvik.coromant.com/corotap300

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
C-DIN 371, DIN 371, DIN 376

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30-48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	C	6H	E314M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371
		.472					*.177*	*.118*	*2.480*	*.472*		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	C	6H	E314M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.236*	*.157*	*2.756*	*.512*		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	C	6H	E314M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371
		.591					*.236*	*.197*	*3.150*	*.591*		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	C	6H	E314M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371
		.709					*.315*	*.236*	*3.543*	*.709*		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	C	6H	E314M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787					*.394*	*.315*	*3.937*	*.787*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E314M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E316M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E316M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E316M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E316M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30-48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	C	6H	E864M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	DIN/ANSI
		.512					*.168*	*.118*	*2.480*	*.579*		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	C	6H	E864M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.157*	*2.756*	*.594*		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	C	6H	E864M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.197*	*3.150*	*.669*		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	C	6H	E864M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.236*	*3.543*	*.795*		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	C	6H	E864M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.315*	*3.937*	*.898*		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	C	6H	E864M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.488					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	E864M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	C	6H	E864M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6H	E864M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	C	6H	E864M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	C	6H	E864M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	EX03PM1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371
		.787					.098	.063	1.575	.236		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					.110	.079	1.772	.157		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					.110	.091	1.772	.157		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					.110	.098	1.969	.157		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.6	2.8	2.60	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					.110	.102	1.969	.157		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX03PM3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					.138	.118	2.205	.232		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	EX03PM3.5	4.0	3.50	56.0	7.0	3	DIN 371
		.787					.157	.138	2.205	.276		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX03PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					.177	.157	2.480	.264		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					.236	.197	2.756	.303		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 376
		1.929					.138	.197	2.756	.315		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.394		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 376
		2.323					.177	.236	3.150	.394		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX03PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220					.276	.276	3.150	.394		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	EX03PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					.315	.315	3.543	.457		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 376
		2.638					.236	.315	3.543	.512		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	EX03PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.594		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 376
		3.032					.276	.394	3.937	.591		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX03PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.630		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX03PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX03PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX03PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					.551	.709	4.921	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX03PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	.984		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX03PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.661					.709	.866	5.512	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX03PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449					.709	.945	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX03PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819					.787	1.063	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6HX	EX03PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528					.866	1.181	7.087	1.417		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	1	1	EX09PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	EX09PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	EX09PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220							*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	EX09PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220							*.276*	*.276*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	EX09PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	EX09PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	EX09PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	EX09PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	EX09PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	1	EX09PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189							*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	EX09PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740							*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	EX09PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.661							*.709*	*.866*	*5.512*	*.984*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	EX09PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449							*.709*	*.945*	*6.299*	*1.181*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6HX	1	1	EX09PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819							*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.181*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6HX	1	1	EX09PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528							*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.417*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C177 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	C	6HX	EX03PAM3	3.6	3.00	56.0	6.0	3	DIN/ANSI
		.625					.141	.118	2.205	.236		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6HX	EX03PAM4	4.3	4.00	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.653					.168	.157	2.480	.276		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6HX	EX03PAM5	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		.843					.194	.197	2.756	.315		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6HX	EX03PAM6	6.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN/ANSI
		1.007					.255	.236	3.150	.394		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6HX	EX03PAM8	8.1	8.00	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.189					.318	.315	3.543	.472		
M 10	1.50	37.77	.381 x .286	C	6HX	EX03PAM10	9.7	10.00	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.394	3.937	.591		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6HX	EX03PAM12	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.386					.367	.472	4.331	.709		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	C	6HX	EX03PAM14	10.9	14.00	110.0	20.0	3	DIN/ANSI
		3.339					.429	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6HX	EX03PAM16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					.480	.630	4.331	.906		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	C	6HX	EX03PAM18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					.542	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	C	6HX	EX03PAM20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					.652	.787	5.512	1.181		
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	C	6HX	EX03PAM24	19.3	24.00	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		4.000					.760	.945	6.299	1.181		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 40°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN





M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E346M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					.138	.118	2.205	.232		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E346M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					.177	.157	2.480	.264		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E346M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					.236	.197	2.756	.303		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E346M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					.236	.236	3.150	.394		
M 8	1.25	33.00	8.00 x 6.20	C	6H	E346M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.299					.315	.315	3.543	.457		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E346M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					.394	.394	3.937	.594		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E347M12	9.0	12.00	110.0	16.0	4	DIN 376
		3.268					.354	.472	4.331	.630		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E347M14	11.0	14.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		3.189					.433	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E347M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					.472	.630	4.331	.787		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E347M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					.551	.709	4.921	.984		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E347M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					.630	.787	5.512	.984		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E347M24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449					.709	.945	6.299	1.181		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	E347M27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819					.787	1.063	6.299	1.181		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E347M30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528					.866	1.181	7.087	1.417		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIALN+WCC





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	8.00	2.50 x 2.10	C	6H	E404M1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371
		.315					*.098*	*.063*	*1.575*	*.236*		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.2	2.8	2.20	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.157*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.157*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E404M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E404M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E404M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E404M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E404M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E404M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E404M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E404M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E404M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E404M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIALN+WCC





M

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Rozměry v mm, inch					
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6H	**E862M4**	4.3	4.00	63.0	7.9	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.311*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	**E862M5**	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	**E862M6**	6.5	6.00	80.0	10.7	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.421*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	**E862M8**	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.476*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	**E862M10**	9.7	10.00	100.0	15.1	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	**E862M12**	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6H	**E862M16**	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		

C177 C157 E9 C154

Rezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický

C-DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HM





K

							Rozměry v mm, inch					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6H	T105M3	3.5	3.00	56.0	10.0	3	C-DIN 371
		.394					*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6H	T105M4	4.5	4.00	63.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6H	T105M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		.630					*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T105M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T105M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T105M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T105M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

ULDR 3.0
FHA 15°
SUBSTRATE HM





K

									Rozměry v mm, inch					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	C	6H	1	1	T106M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		1.850							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	1	1	T106M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	1	1	T106M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	1	1	T106M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	1	1	T106M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C177 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S	D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T300-SD100DA-M3	★		3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315							*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
M 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SD100DA-M4	★		4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413							*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
M 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD100DA-M5	★		6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD100DA-M6	★		6.0	6.00	80.0	16.0	3	5.0	DIN 371
		.630							*.236*	*.236*	*3.150*	*.630*		*.197*	
M 8	1.25	20.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SD100DA-M8	★		8.0	8.00	90.0	20.5	3	6.8	DIN 371
		.807							*.315*	*.315*	*3.543*	*.807*		*.268*	
M 10	1.50	25.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD100DA-M10	★		10.0	10.00	100.0	25.5	3	8.5	DIN 371
		1.004							*.394*	*.394*	*3.937*	*1.004*		*.335*	
M 12	1.75	30.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DA-M12	★		12.0	12.00	110.0	30.5	4	10.2	DIN 371
		1.201							*.472*	*.472*	*4.331*	*1.201*		*.402*	
M 16	2.00	39.50	16.00 x 12.00	C	6HX	T300-SD100DA-M16	★		16.0	16.00	110.0	39.5	4	14.0	DIN 371
		1.555							*.630*	*.630*	*4.331*	*1.555*		*.551*	

C177 C157 E9 E27 C154

Rezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický

DIN 371

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





Pro obrábění niklových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P D125	M D125	K D125	N D125	S D125	H D125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T300-SD101DA-M3	☆	☆	☆	☆	★	☆	3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315											*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
M 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SD101DA-M4	☆	☆	☆	☆	★	☆	4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413											*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
M 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD101DA-M5	☆	☆	☆	☆	★	☆	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512											*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD101DA-M6	☆	☆	☆	☆	★	☆	6.0	6.00	80.0	16.0	3	5.0	DIN 371
		.630											*.236*	*.236*	*3.150*	*.630*		*.197*	
M 8	1.25	20.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SD101DA-M8	☆	☆	☆	☆	★	☆	8.0	8.00	90.0	20.5	3	6.8	DIN 371
		.807											*.315*	*.315*	*3.543*	*.807*		*.268*	
M 10	1.50	25.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD101DA-M10	☆	☆	☆	☆	★	☆	10.0	10.00	100.0	25.5	3	8.5	DIN 371
		1.004											*.394*	*.394*	*3.937*	*1.004*		*.335*	
M 12	1.75	30.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD101DA-M12	☆	☆	☆	☆	★	☆	12.0	12.00	110.0	30.5	4	10.2	DIN 371
		1.201											*.472*	*.472*	*4.331*	*1.201*		*.402*	
M 16	2.00	39.50	16.00 x 12.00	C	6HX	T300-SD101DA-M16	☆	☆	☆	☆	★	☆	16.0	16.00	110.0	39.5	4	14.0	DIN 371
		1.555											*.630*	*.630*	*4.331*	*1.555*		*.551*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Rezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
M 2	0.40	8.00	2.80 x 2.10	C	6HX	T300-SM100DA-M2	★	2.8	2.00	45.0	8.0	3	1.6	DIN 371
		.315						.110	.079	1.772	.315		.063	
M 2.5	0.45	30.00	2.80 x 2.10	C	6HX	T300-SM100DA-M2.5	★	2.8	2.50	50.0	9.0	3	2.1	DIN 371
		1.181						.110	.098	1.969	.354		.081	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T300-SM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	10.0	3	2.5	DIN 371
		.394						.138	.118	2.205	.394		.098	
M 3.5	0.60	12.00	4.00 x 3.00	C	6HX	T300-SM100DA-M3.5	★	4.0	3.50	56.0	12.0	3	2.9	DIN 371
		.472						.157	.138	2.205	.472		.114	
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						.177	.157	2.480	.512		.130	
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						.236	.197	2.756	.630		.165	
M 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						.236	.236	3.150	.591		.197	
M 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						.315	.315	3.543	.709		.268	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.319						.394	.394	3.937	.787		.335	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.10	C	6HX	T300-SM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	4	10.2	DIN 376
		3.268						.354	.472	4.331	.906		.402	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						.472	.630	4.331	.984		.551	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T300-SM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740						.630	.787	5.512	1.181		.689	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ZrN - D125
	UNCOAT - D150





N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	N D125	N D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DA-M3	★	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709							*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-NM100DA-M4	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M5	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M6	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-NM100DA-M8	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-NM100DA-M10	★	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 376

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	UNCOAT - D150



N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N	D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M14		★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M16		★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN 371, DIN 376

ULDR	2.5
FHA	35°
SUBSTRATE	HSS-E, HSS-E-PM
COATING	UNCOAT - B150





N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / B150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-NM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-NM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-NM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-NM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	3	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický
DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM





N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / D150	Rozměry v mm, inch: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	T300-NM100AA-M5	★	4.9	5.00	70.0	14.0	3	4.2	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		*.165*	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	T300-NM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	T300-NM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	T300-NM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	T300-NM101AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN/ANSI
		3.386						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX13PM4X.50	2.8	4.00	63.0	7.0	3	DIN 374
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.276*		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX13PM5X.50	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 374
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.315*		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	13.0	3	DIN 374
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.512*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.512*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.071					*.709*	*.866*	*4.921*	*.669*		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM25X1.5	18.0	25.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.984*	*5.512*	*.787*		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*1.024*	*5.512*	*.787*		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX13PM27X1.5	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	C	6HX	EX13PM30X1.5	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	C	6HX	EX13PM30X2.0	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.17	.318 x .238	C	6HX	EX13PAM8X1.0	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI
		1.306					*.318*	*.315*	*3.543*	*.476*		
MF 12x1.25	1.25	81.80	.367 x .275	C	6HX	EX13PAM12X1.25	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
MF 12x1.5	1.50	81.80	.367 x .275	C	6HX	EX13PAM12X1.5	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
MF 16x1.5	1.50	65.80	.480 x .360	C	6HX	EX13PAM16X1.5	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		
MF 18x1.5	1.50	79.00	.542 x .406	C	6HX	EX13PAM18X1.5	13.8	18.00	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.110					*.542*	*.709*	*4.921*	*.984*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR	2.0
FHA	40°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD FEN





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	E363M6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	E363M8X1.0	6.0	8.00	90.0	12.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	E363M10X1.0	7.0	10.00	90.0	12.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	E363M10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.0	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.25	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.5	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	E363M14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	E363M16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	5	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	E363M18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	5	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	E363M20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	5	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 8x1	1.00	20.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SD100DB-M8X100	★	8.0	8.00	90.0	20.0	3	7.0	DIN 374
		.787						*.315*	*.315*	*3.543*	*.787*		*.276*	
MF 10x1	1.00	24.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD100DB-M10X100	★	10.0	10.00	90.0	24.0	3	9.0	DIN 374
		.945						*.394*	*.394*	*3.543*	*.945*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	24.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD100DB-M10X125	★	10.0	10.00	100.0	24.5	3	8.8	DIN 374
		.965						*.394*	*.394*	*3.937*	*.965*		*.344*	
MF 12x1	1.00	28.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X100	★	12.0	12.00	100.0	28.0	4	11.0	DIN 374
		1.102						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.102*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	28.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X125	★	12.0	12.00	100.0	28.5	4	10.8	DIN 374
		1.122						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.122*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	29.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X150	★	12.0	12.00	100.0	29.5	4	10.5	DIN 374
		1.161						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.161*		*.413*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 371, DIN 374

ULDR	2.0
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 6x0.75	0.75	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DB-M6X075	★		6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.3	DIN 371
		.906							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.207*	
MF 8x0.75	0.75	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DB-M8X075	★		8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.3	DIN 371
		1.161							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.285*	
MF 8x1	1.00	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DB-M8X100	★		8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 371
		1.161							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	33.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SM100DB-M10X100	★		10.0	10.00	100.0	20.0	3	9.0	DIN 371
		1.319							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.354*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T300-SM100DB-M12X100	★		9.0	12.00	100.0	21.0	4	11.0	DIN 374
		2.874							*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T300-SM100DB-M12X150	★		9.0	12.00	100.0	21.0	4	10.5	DIN 374
		2.874							*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T300-SM100DB-M14X150	★		11.0	14.00	100.0	21.0	4	12.5	DIN 374
		2.795							*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: Metrický jemný
DIN 374

ULDR	2.5
FHA	35°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	UNCOAT





N

Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / B150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DB-M5X050	★	3.5	5.00	70.0	13.0	2	4.5	DIN 374
		1.929						*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.177*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	18.0	2	7.0	DIN 374
		2.638						*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-NM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	20.0	3	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.787*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-NM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	3	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M14X125	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.8	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-NM100DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	3	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-NM100DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	3	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: MJ
DIN 371

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
MJ 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	4H	T300-SD100DC-MJ3	★	3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315						*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
MJ 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	4H	T300-SD100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413						*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
MJ 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	4H	T300-SD100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
MJ 6	1.00	15.50	6.00 x 4.90	C	4H	T300-SD100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.5	3	5.0	DIN 371
		.610						*.236*	*.236*	*3.150*	*.610*		*.197*	

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
MJ 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SM100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
MJ 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
MJ 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
MJ 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DC-MJ8	★	8.0	8.00	100.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.937*	*.709*		*.268*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN 2184-1

ULDR 1.5
FHA 25°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNC #3-48	48.00	9.00	2.80 x 2.10	C	2B	T300-SD100DE-3-48	★	2.8	2.51	50.0	9.0	3	2.1	DIN 2184-1
		.354						*.110*	*.099*	*1.969*	*.354*		*.083*	
UNC #2-56	56.00	9.00	2.80 x 2.10	C	2B	T300-SD100DE-2-56	★	2.8	2.18	45.0	9.0	3	1.9	DIN 2184-1
		.354						*.110*	*.086*	*1.772*	*.354*		*.073*	
UNC #4-40	40.00	10.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-SD100DE-4-40	★	3.5	2.84	56.0	10.0	3	2.4	DIN 2184-1
		.394						*.138*	*.112*	*2.205*	*.394*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	12.00	4.00 x 3.00	C	2B	T300-SD100DE-6-32	★	4.0	3.51	56.0	12.0	3	2.9	DIN 2184-1
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	13.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-SD100DE-8-32	★	4.5	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.512						*.177*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	16.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-SD100DE-10-24	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-SD100DE-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	29.50	8.00 x 6.20	C	2B	T300-SD100DE-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	33.50	10.00 x 8.00	C	2B	T300-SD100DE-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	4	8.0	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.315*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30-48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	11.90	.141 x .110	C	2B	E8844-40	3.6	2.84	56.0	11.9	3	C-DIN/ANSI
		.469					*.141*	*.112*	*2.205*	*.469*		
UNC #6-32	32.00	13.90	.168 x .131	C	2B	E8846-32	4.3	3.51	63.0	13.9	3	C-DIN/ANSI
		.547					*.168*	*.138*	*2.480*	*.547*		
UNC #8-32	32.00	15.10	.194 x .152	C	2B	E8848-32	4.9	4.17	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.164*	*2.756*	*.594*		
UNC #10-24	24.00	17.00	.255 x .191	C	2B	E88410-24	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNC 1/4-20	20.00	20.20	.318 x .238	C	2B	E8841/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNC 5/16-18	18.00	20.00	.381 x .286	C	2B	E8845/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNC 3/8-16	16.00	37.00	.381 x .286	C	2B	E8843/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.457					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8847/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8841/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8845/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8843/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TCT	TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H1	UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	C	3B	EX23PA2-56	3.6	2.18	45.0	4.0	3	DIN/ANSI
			.472					*.141*	*.086*	*1.772*	*.157*		
H2	UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	C	2B	EX23PA4-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.668					*.141*	*.112*	*2.205*	*.256*		
H2	UNC #5-40	40.00	17.74	.141 x .110	C	2B	EX23PA5-40	3.6	3.18	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.698					*.141*	*.125*	*2.205*	*.256*		
H3	UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	C	2B	EX23PA6-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.795					*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		
H3	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX23PA8-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H5	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H3	UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	C	2B	EX23PA10-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
H3	UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	3B	EX23PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H5	UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	2B	EX23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H3	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	3B	EX23PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
H5	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	2B	EX23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
H3	UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	3B	EX23PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H5	UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	2B	EX23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H3	UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	3B	EX23PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
H3	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	3B	EX23PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H5	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	EX23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H3	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	3B	EX23PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H5	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	EX23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H3	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	3B	EX23PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H5	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	EX23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H4	UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	3B	EX23PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
H4	UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	3B	EX23PA1	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	2BX	1	1	**EX29PA1/4**	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972							*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	2BX	1	1	**EX29PA5/16**	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	2BX	1	1	**EX29PA3/8**	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499							*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	**EX29PA1/2**	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.224							*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2BX	1	1	**EX29PA5/8**	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2BX	1	1	**EX29PA3/4**	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051							*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2BX	1	1	**EX29PA7/8**	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579							*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	2BX	1	1	**EX29PA1**	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.756							*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C177 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC
DIN/ANSI



ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	PVD TIALN+WCC



M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	C	2B	E8824-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.256*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	E8826-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	E8828-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
UNC #10-24	24.00	21.00	.194 x .152	C	2B	E88210-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
		.827					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8821/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8825/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8823/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8827/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8821/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8825/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8823/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8827/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNC

DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM





N

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	T300-NM100AE-6-32	★	3.6	3.51	56.0	11.0	3	2.9	DIN/ANSI
		.594						*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	T300-NM100AE-8-32	★	4.3	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN/ANSI
		.653						*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	T300-NM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	T300-NM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	T300-NM100AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.0	3	8.0	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.315*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	T300-NM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	T300-NM100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	3	13.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	T300-NM100AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	

Typ závitu: UNF

DIN/ANSI

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	N D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	T300-NM100AF-10-32	★	4.9	4.83	70.0	14.0	3	4.1	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	T300-NM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	T300-NM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	T300-NM100AF-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	T300-NM100AF-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN 2184-1

ULDR 1.5
FHA 25°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNF #6-40	40.00	12.00	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DF-6-40	★	4.0	3.51	56.0	12.0	3	3.0	DIN 2184-1
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	42.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DF-8-36	★	4.5	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN 2184-1
		1.654						*.177*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DF-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	23.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DF-12-28	★	6.0	5.49	80.0	15.0	3	4.6	DIN 2184-1
		.906						*.236*	*.216*	*3.150*	*.591*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DF-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DF-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DF-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	4	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
30-48 HRC

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	17.00	.255 x .191	C	2B	E88510-32	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNF 1/4-28	28.00	20.20	.318 x .238	C	2B	E8851/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNF 5/16-24	24.00	20.00	.381 x .286	C	2B	E8855/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNF 3/8-24	24.00	33.00	.381 x .286	C	2B	E8853/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.299					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8857/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8851/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8855/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8853/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN/ANSI

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TCT	TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H2	UNF #8-36	36.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX33PA8-36	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H3	UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	C	2B	EX33PA10-32	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
H3	UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	3B	EX33PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H4	UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	2B	EX33PA1/4H4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H3	UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	3B	EX33PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
H4	UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	2B	EX33PA5/16H4	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
H3	UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	3B	EX33PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H4	UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	2B	EX33PA3/8H4	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H3	UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	3B	EX33PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
H3	UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	3B	EX33PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H5	UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	EX33PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H3	UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	3B	EX33PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H5	UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	EX33PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H3	UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	3B	EX33PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H5	UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	EX33PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H4	UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	C	3B	EX33PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
H4	UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	C	3B	EX33PA1-12	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN





P
≤350HB

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	C	2BX	1	1	EX39PA10-32	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		1.084							*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	2BX	1	1	EX39PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972							*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	2BX	1	1	EX39PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	2BX	1	1	EX39PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499							*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2BX	1	1	EX39PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220							*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2BX	1	1	EX39PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny

C177 C157 E9 E28 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNF
DIN/ANSI

ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	PVD TIALN+WCC





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	E88310-32	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8831/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8835/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8833/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8837/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8831/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8835/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8833/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8837/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154

CZE

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: G
DIN 5156

ULDR 2.0
FHA 40°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	E3621/8	7.0	9.73	90.0	12.0	3	DIN 5156
		2.638					*.276*	*.383*	*3.543*	*.472*		
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	E3621/4	11.0	13.16	100.0	15.0	4	DIN 5156
		2.795					*.433*	*.518*	*3.937*	*.591*		
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	E3623/8	12.0	16.66	100.0	15.0	4	DIN 5156
		2.283					*.472*	*.656*	*3.937*	*.591*		
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	E3621/2	16.0	20.96	125.0	24.0	4	DIN 5156
		3.150					*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	E3623/4	20.0	26.44	140.0	20.0	4	DIN 5156
		3.032					*.787*	*1.041*	*5.512*	*.787*		
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	E3621	25.0	33.25	160.0	24.0	4	DIN 5156
		3.661					*.984*	*1.309*	*6.299*	*.945*		

C177 C157 E9 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: NPT
DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 30°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	E7361/16	8.0	7.72	80.0	14.0	3	DIN/ANSI
		2.205					*.313*	*.304*	*3.150*	*.551*		
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7361/8	11.1	10.07	90.0	14.0	4	DIN/ANSI
		2.520					*.437*	*.396*	*3.543*	*.551*		
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	E7361/4	14.3	13.37	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.323					*.562*	*.526*	*3.937*	*.787*		
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	E7363/8	17.8	16.81	110.0	20.0	5	DIN/ANSI
		2.638					*.700*	*.662*	*4.331*	*.787*		
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	E7361/2	17.4	20.95	125.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.110					*.687*	*.825*	*4.921*	*1.024*		
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	E7363/4	23.0	26.29	140.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.071					*.906*	*1.035*	*5.512*	*1.024*		
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	C	NORMAL	E7361	28.6	32.91	150.0	31.0	5	DIN/ANSI
		2.283					*1.125*	*1.296*	*5.906*	*1.220*		

Typ závitu: NPTF

ULDR 1.5
FHA 30°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN





M

Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	E7381/16	8.0	7.64	80.0	14.0	3	DIN/ANSI
		2.205					*.313*	*.301*	*3.150*	*.551*		
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7381/8	11.1	9.98	90.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.520					*.437*	*.393*	*3.543*	*.787*		
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	E7381/4	14.3	13.31	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.323					*.562*	*.524*	*3.937*	*.787*		
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	E7383/8	17.8	16.75	110.0	26.0	5	DIN/ANSI
		2.638					*.700*	*.660*	*4.331*	*1.024*		
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7381/2	11.1	20.92	125.0	14.0	5	DIN/ANSI
		3.110					*.437*	*.824*	*4.921*	*.551*		
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.687 x .515	C	NORMAL	E7383/4	17.4	26.27	140.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.071					*.687*	*1.034*	*5.512*	*1.024*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNJC
DIN 2184-1

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNJC #10-24	24.00	13.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DH-10-24	★	6.0	4.83	70.0	13.5	3	3.9	DIN 2184-1
		.531						*.236*	*.190*	*2.756*	*.531*		*.154*	
UNJC 1/4-20	20.00	17.50	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DH-1/4	★	7.0	6.35	80.0	17.5	3	5.1	DIN 2184-1
		.689						*.276*	*.250*	*3.150*	*.689*		*.201*	
UNJC 3/8-16	16.00	25.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DH-3/8	★	10.0	9.53	100.0	25.0	3	8.0	DIN 2184-1
		.984						*.394*	*.375*	*3.937*	*.984*		*.315*	
UNJC 5/16-18	18.00	21.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DH-5/16	★	8.0	7.94	90.0	21.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.827						*.315*	*.313*	*3.543*	*.827*		*.260*	
UNJC #4-40	40.00	8.00	3.50 x 2.70	C	3B	T300-SD100DH-4-40	★	3.5	2.84	56.0	8.0	3	2.4	DIN 2184-1
		.315						*.138*	*.112*	*2.205*	*.315*		*.093*	
UNJC #6-32	32.00	10.00	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DH-6-32	★	4.0	3.51	56.0	10.0	3	2.9	DIN 2184-1
		.394						*.157*	*.138*	*2.205*	*.394*		*.112*	
UNJC #8-32	32.00	11.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DH-8-32	★	4.5	4.17	63.0	11.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.433						*.177*	*.164*	*2.480*	*.433*		*.138*	

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: UNJF
DIN 2184-1

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJF #6-40	40.00	9.50	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DI-6-40	★	4.0	3.51	56.0	9.5	3	3.0	DIN 2184-1
		.374						*.157*	*.138*	*2.205*	*.374*		*.116*	
UNJF #8-36	36.00	11.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DI-8-36	★	4.5	4.17	63.0	11.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.433						*.177*	*.164*	*2.480*	*.433*		*.138*	
UNJF #10-32	32.00	12.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	12.5	3	4.1	DIN 2184-1
		.492						*.236*	*.190*	*2.756*	*.492*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	16.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	16.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.630						*.276*	*.250*	*3.150*	*.630*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	20.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	20.0	3	6.9	DIN 2184-1
		.787						*.315*	*.313*	*3.543*	*.787*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	23.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	23.0	3	8.5	DIN 2184-1
		.906						*.394*	*.375*	*3.937*	*.906*		*.335*	

Rozměry v mm, inch

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN





Pro obrábění titanových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SM100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SM100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SM100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SM100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	

Rozměry v mm, inch

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: EGUNF
DIN 2184-1

ULDR	2.0
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ALCRN







Závitníky pro závitové vložky

Pro obrábění titanových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
EGUNF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SM100DS-10-32	★	6.0	5.94	70.0	16.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.234*	*2.756*	*.630*		*.201*	
EGUNF 1/4-28	28.00	25.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SM100DS-1/4	★	8.0	7.60	80.0	15.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.984						*.315*	*.299*	*3.150*	*.591*		*.260*	

Rozměry v mm, inch

C177 C157 E9 E27 C154

Řezací závitníky CoroTap™ 300 se šroubovitou drážkou

Typ závitu: EGUNJF
DIN 2184-1

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Závitníky pro závitové vložky

Pro obrábění niklových slitin

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	S / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
EGUNJF #10-32	32.00	12.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DZ-10-32	★	6.0	5.94	70.0	15.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.492						*.236*	*.234*	*2.756*	*.591*		*.201*	
EGUNJF 1/4-28	28.00	16.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DZ-1/4	★	8.0	7.60	80.0	18.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.630						*.315*	*.299*	*3.150*	*.709*		*.260*	
EGUNJF 3/8-24	24.00	23.00	11.00 x 9.00	C	3B	T300-SD100DZ-3/8	★	11.0	10.99	100.0	20.0	3	9.8	DIN 2184-1
		.906						*.433*	*.433*	*3.937*	*.787*		*.386*	
EGUNJF 5/16-24	24.00	20.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DZ-5/16	★	10.0	9.40	90.0	20.0	3	8.2	DIN 2184-1
		.787						*.394*	*.370*	*3.543*	*.787*		*.323*	

C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 400

Použití

- Vhodné pro průchozí i slepé díry
- K dispozici pro výrobu závitů mnoha různých tvarů definovaných celou řadou norem
- Hloubky závitu až 3,5 × průměr

O C

Technická charakteristika a výhody

- Řezný kužel typu C (2-3 závity) nebo řezný kužel typu E (1.5-2 závity). Řezný kužel typu E se používá hlavně ve slepých dírách s malou pracovní vůlí
- Závitníky z rychlořezné oceli s přísadou kobaltu se zvýšenou odolností proti otěru
- Práškovou metalurgií vyráběné závitníky z rychlořezné oceli se zvýšenou pevností, odolností proti opotřebení a delší životností
- Monolitní karbidové závitníky, které se vyznačují výbornou životností a maximální produktivitou

- Závitníky, které vytvářejí závit plastickou deformací namísto řezáním
- Řešení, u kterého nedochází k tvorbě třísek
- Neumožňuje použití pro libovolný typ materiálu, protože ten musí mít tažnost větší, než je minimální přípustná hodnota. Doporučená maximální hodnota meze pevnosti v tahu je 1200 N/mm^2
- Pro průchozí i pro slepé díry
- K dispozici v provedení s nebo bez mazacích drážek

www.sandvik.coromant.com/corotap400

CoroChuck™ 970 viz náš katalog Rotační nástroje.

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Objednací kód	P F125	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
M 9	1.25	35.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DA-M9	★	9.0	9.00	90.0	13.0	6	8.3	DIN 2174
		1.378						*.354*	*.354*	*3.543*	*.512*		*.325*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T400-PM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T400-PM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DA-M7	★	7.0	7.00	80.0	7.0	6	6.5	DIN 2174
		1.181						*.276*	*.276*	*3.150*	*.276*		*.256*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T400-PM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T400-PM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6GX	T400-PM101DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6GX	T400-PM101DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6GX	T400-PM101DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6GX	T400-PM101DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6GX	T400-PM101DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6GX	T400-PM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6GX	T400-PM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6GX	T400-PM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6GX	T400-PM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6HX	T400-PM102DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6HX	T400-PM102DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T400-PM102DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T400-PM102DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	T400-PM102DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	T400-PM102DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T400-PM102DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	E	6HX	T400-PM102DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	E	6HX	T400-PM102DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	P F125	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 9	1.25	35.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M9	★	9.0	9.00	90.0	13.0	6	DIN 2174
		1.378								*.354*	*.354*	*3.543*	*.512*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	DIN 2174
		.984								*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	DIN 2174
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M7	★	7.0	7.00	80.0	7.0	6	DIN 2174
		1.181								*.276*	*.276*	*3.150*	*.276*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		2.165								*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	DIN 2174
		.984								*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	DIN 2174
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		2.165								*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C182 C157 E9 E27 E28 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P / F125	Rozměry v mm, inch: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	.141 x .110	C	6HX	T400-PM100AA-M3	★	3.6	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	.168 x .131	C	6HX	T400-PM100AA-M4	★	4.3	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN/ANSI
		.827						*.168*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	.194 x .152	C	6HX	T400-PM100AA-M5	★	4.9	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	.255 x .191	C	6HX	T400-PM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	.318 x .238	C	6HX	T400-PM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	.381 x .286	C	6HX	T400-PM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	.367 x .275	C	6HX	T400-PM100AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN/ANSI
		1.654						*.367*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	.429 x .322	C	6HX	T400-PM100AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN/ANSI
		1.929						*.429*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	.480 x .360	C	6HX	T400-PM100AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING DLC a-C:H



N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	N / B105	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
							N	Rozměry v mm, inch						
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**T400-NM100DA-M3**	★	3.5	3.00	56.0	9.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.110*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	**T400-NM100DA-M4**	★	4.5	4.00	63.0	12.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.146*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T400-NM100DA-M5**	★	6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T400-NM100DA-M6**	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	**T400-NM100DA-M8**	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.291*	

C182 C157 E9 E27 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický jemný

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M5X050	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.8	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.187*	
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M6X075	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.6	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.220*	
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	12.0	6	7.5	DIN 2174
		1.378						*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.295*	
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	12.0	7	9.5	DIN 2174
		1.535						*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		*.374*	
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	15.0	7	9.4	DIN 2174
		1.535						*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.370*	
MF 12x1	1.00	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X100	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.5	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.453*	
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.4	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.449*	
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.3	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.443*	
MF 14x1	1.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X100	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.5	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.531*	
MF 14x1.25	1.25	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X125	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.4	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.528*	
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.3	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.522*	
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	15.0	8	15.3	DIN 2174
		1.969						*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.600*	

C182 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: Metrický jemný

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	P	F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M8X100	★		6.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378									*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M10X100	★		7.0	10.00	90.0	12.0	7	DIN 2174
		1.535									*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M10X125	★		7.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535									*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X100	★		9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654									*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.25	1.25	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X125	★		9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654									*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X150	★		9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654									*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M14X150	★		11.0	14.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.929									*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M16X150	★		12.0	16.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.969									*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M8X100	★		6.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378									*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M10X100	★		7.0	10.00	90.0	10.0	7	DIN 2174
		1.535									*.276*	*.394*	*3.543*	*.394*		
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M10X125	★		7.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535									*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.25	1.25	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M12X125	★		9.0	12.00	100.0	12.0	8	DIN 2174
		1.654									*.354*	*.472*	*3.937*	*.472*		
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M12X150	★		9.0	12.00	100.0	12.0	8	DIN 2174
		1.654									*.354*	*.472*	*3.937*	*.472*		
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M14X150	★		11.0	14.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.929									*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M16X150	★		12.0	16.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.969									*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C182 C157 E9 E27 E28 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





Rozměry v mm, inch

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P / F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	.141 x .110	C	2BX	T400-PM100AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	6.0	3	2.6	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.112*	*2.205*	*.236*		*.102*	
UNC #6-32	32.00	20.00	.141 x .110	C	2BX	T400-PM100AE-6-32	★	3.6	3.50	56.0	6.5	4	3.2	DIN/ANSI
		.787						*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.126*	
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	T400-PM100AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	3.9	DIN/ANSI
		.984						*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		*.154*	
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	T400-PM100AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	4.4	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		*.173*	
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	T400-PM100AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	5.1	DIN/ANSI
		1.181						*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	T400-PM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	5.9	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.232*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	T400-PM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.291*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	T400-PM100AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	8.9	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.350*	
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	T400-PM100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.4	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.409*	
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	T400-PM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	12.0	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.472*	
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	T400-PM100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.591*	
UNC #4-40	40.00	18.00	.141 x .110	E	2BX	T400-PM101AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	6.0	3	2.6	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.112*	*2.205*	*.236*		*.102*	
UNC #6-32	32.00	20.00	.141 x .110	E	2BX	T400-PM101AE-6-32	★	3.6	3.50	56.0	6.5	4	3.2	DIN/ANSI
		.787						*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.126*	
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	E	2BX	T400-PM101AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	3.9	DIN/ANSI
		.984						*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		*.154*	
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	E	2BX	T400-PM101AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	4.4	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		*.173*	
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	E	2BX	T400-PM101AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	5.1	DIN/ANSI
		1.181						*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	E	2BX	T400-PM101AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	5.8	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.228*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	E	2BX	T400-PM101AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.291*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	E	2BX	T400-PM101AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	8.9	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.350*	
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	E	2BX	T400-PM101AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.4	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.409*	
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	E	2BX	T400-PM101AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	12.0	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.472*	
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	E	2BX	T400-PM101AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	P F125	Rozměry v mm, inch $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	DIN/ANSI
		2.165								*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		
UNC 1/4-20	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNC 5/16-18	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	DIN/ANSI
		2.165								*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C182 C157 E9 E27 E28 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Objednací kód	P / F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Rozměry v mm, inch						
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	T400-PM100AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	4.5	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.177*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	T400-PM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	6.0	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.236*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	T400-PM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.5	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.295*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	T400-PM100AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	9.1	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		*.358*	
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	T400-PM100AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.7	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.421*	
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	T400-PM100AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	12.2	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		*.480*	
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	T400-PM100AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	15.4	DIN/ANSI
		1.969						*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		*.606*	
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	E	2BX	T400-PM101AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	4.5	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.177*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	E	2BX	T400-PM101AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	6.0	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.236*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	E	2BX	T400-PM101AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.5	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.295*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	E	2BX	T400-PM101AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	9.1	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		*.358*	
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	E	2BX	T400-PM101AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.7	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.421*	
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	E	2BX	T400-PM101AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	12.2	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		*.480*	
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	E	2BX	T400-PM101AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	15.4	DIN/ANSI
		1.969						*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		*.606*	

C182 C157 E9 E27 C154

Tvářecí závitníky CoroTap™ 400

Typ závitu: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN





TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Objednací kód	P	F125	Rozměry v mm, inch DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-10-32	★		4.9	4.82	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984									*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-1/4	★		6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181									*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-5/16	★		8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378									*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-3/8	★		9.7	9.50	100.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.535									*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-7/16	★		8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535									*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-1/2	★		9.3	12.70	100.0	13.0	8	DIN/ANSI
		1.752									*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-5/8	★		12.2	15.88	100.0	15.0	8	DIN/ANSI
		1.969									*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-10-32	★		4.9	4.82	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984									*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-1/4	★		6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181									*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-5/16	★		8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378									*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-3/8	★		9.7	9.50	100.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.535									*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-7/16	★		8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535									*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-1/2	★		9.3	12.70	100.0	13.0	8	DIN/ANSI
		1.752									*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-5/8	★		12.2	15.88	100.0	15.0	8	DIN/ANSI
		1.969									*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		

CXSC 1 = axiální souosý výstup řezné kapaliny
CXSC 2 = radiální výstup řezné kapaliny

C182 C157 E9 E27 E28 C154

Závitníky

Materiál

HM	HSS	HSS-E	HSS-PM	HSS-E-PM
Slinutý karbid	Rychlořezná ocel	Rychlořezná kobaltová ocel	Rychlořezná prášková ocel	Prášková HSS-E ocel (kobaltová)

Třída/Povlak

C110/B110	Cool Top	Smooth Top	ST/C145/B145	TiCN
Optimální kombinace vysoké tvrdosti a odolnosti proti otěru	Optimální kombinace vysoké tvrdosti a odolnosti proti otěru	Nízký koeficient tření snižuje adhezi obráběného materiálu k břitu na minimum	S S oxidickou vrstvou nanášenou parní oxidací, umožňující předcházet a účinně bránit vytváření nárůstku na břitu	Karbonitrid titanu

CrN	TiN	N	Bright/C150/B150	D115
Nitrid chromu	Nitrid titanu	Nitridovaný	Nepovlakované, umožňující snížení adheze při obrábění měkkých materiálů	Otěruvzdorná nástrojová třída s nízkým koeficientem tření

D210	D125	F125		
Vynikající odolnost proti otěru při obrábění za sucha i za mokra	Otěruvzdorná nástrojová třída se středním koeficientem tření	Otěruvzdorná nástrojová třída s nízkým koeficientem tření Řešení optimalizované pro obrábění ocelí		

Typ díry

Průchozí díra **Slepá díra** **Slepá nebo průchozí díra**



VŠEOBECNĚ PLATNÉ ZÁSADY PRO VÝROBU ZÁVITŮ POMOCÍ ZÁVITNÍKŮ

Úspěšnost každé závitořezné operace závisí na celé řadě faktorů, přičemž všechny mají vliv na výslednou kvalitu výrobku. Správný výsledek prováděné operace můžete zajistit dodržováním následujícího postupu:

1. Podle typu obráběného materiálu a typu obráběné díry, např. slepá nebo průchozí, zvolte v tabulce s přehledem obráběných materiálů vhodný typ závitníku.
2. Dbejte na to, aby součást byla řádně upnuta - pohyb do stran může být příčinou lomu závitníku nabo špatné kvality závitu.
3. Na příslušné stránce v katalogu zvolte správnou velikost vrtáku. Mějte na pamětí, že velikosti vrtáků pro vrtání děr pro tvářecí závitníky není stejná. Nesprávná volba nebo nevhodné řezné podmínky mohou být příčinou mechanického zpevňování obráběného materiálu, což má za následek snížení výkonnosti závitníku.
4. Zvolte správnou řeznou rychlost tak, jak je uvedena v katalogu produktů nebo použijte aplikaci Asistované vyhledávání produktů.
5. Použijte vhodný typ řezné kapaliny odpovídající dané operaci.
6. Zajistěte plynulý vstup závitníku do obráběné díry, protože nerovnoměrný posuv může mít za následek poškození okraje díry.

Typ řezného kužele







Řezný kužel typu B = 3.5–5 závitů

Dlouhý řezný kužel:

Velký kroutící moment
Nejlepší kvalita obrobené plochy
Tenké třísky
Nízký tlak na řezný kužel
Delší životnost nástrojů
Nejběžnější u závitníků s lamačem třísek

Řezný kužel typu C = 2–3 závity

Středně dlouhý řezný kužel:

Nízký kroutící moment
Dobrá kvalita obrobené plochy
Normální tloušťka třísky
Normální tlak na řezný kužel
Normální životnost nástroje
Nejběžnější provedení
Standardní typ řezného kužele pro slepé díry
Nejběžnější u závitníků se šroubovitou drážkou

Řezný kužel typu E = 1.5–2 závity

Krátký řezný kužel:

Nízký kroutící moment
Dobrá kvalita obrobené plochy
Velká tloušťka třísky
Vysoký tlak na řezný kužel
Kratší životnost nástroje
Extrémní řešení
Pro použití v případě omezené velikosti pracovní vůle u dna díry

Co je to výška profilu závitu v %?

Níže uvedený příklad platí pro standardní 60° závity dle ISO nebo UTS

Hloubka závitu v % je poměr mezi skutečnou a maximální hloubkou vnitřního závitu



Příklad - M8×1.25

Podle normy činí maximální hloubka závitu 6/8 H.
H = 0.866 × P
(H = myšlená hloubka závitu)
(P = stoupání závitu)

Maximální hloubka závitu je:
6/8 * (0.866 × 1, 25) = 0.811 mm
Skutečná hloubka závitu pro předvrtanou díru o průměru DC 6.9 mm je:
(8 - 6,9) / 2 = 0.55 mm
Hloubka závitu je tedy (0.55 / 0.81) × 100 = 68%

ŘEZACÍ ZÁVITNÍKY S TŘÍDOU PŘESNOSTI 2B a 3B: NORMALIZOVANÉ PALCOVÉ ZÁVITY

	TPI		Omezení pro závitníky	
Velikost	**UNC**	**UNF**	**Třída přesnosti 2B**	**Třída přesnosti 3B**
0		80	H2	H1
1	64		H2	H1
1		72	H2	H1
2	56		H2	H1
2		64	H2	H1
3	48		H2	H1
3		56	H2	H1
4	40		H2	H2
4		48	H2	H1
5	40		H2	H2
5		44	H2	H1
6	32		H3	H2
6		40	H2	H2
8	32		H3	H2
8		36	H2	H2
10	24		H3	H3
10		32	H3	H2
12	24		H3	H3
12		28	H3	H3
1/4	20		H5	H3
1/4		28	H4	H3
5/16	18		H5	H3
5/16		24	H4	H3
3/8	16		H5	H3

	TPI		Omezení pro závitníky	
Velikost	**UNC**	**UNF**	**Třída přesnosti 2B**	**Třída přesnosti 3B**
3/8		24	H4	H3
7/16	14		H5	H3
7/16		20	H5	H3
1/2	13		H5	H3
1/2		20	H5	H3
9/16	12		H5	H3
9/16		18	H5	H3
5/8	11		H5	H3
5/8		18	H5	H3
3/4	10		H5	H5
3/4		16	H5	H3
7/8	9		H6	H4
7/8		14	H6	H4
1"	8		H6	H4
1"		12	H6	H4
1.1/8	7		H8	H4
1.1/8		12	H6	H4
1.1/4	7		H8	H4
1.1/4		12	H6	H4
1.3/8	6		H8	H4
1.3/8		12	H6	H4
1.1/2	6		H8	H4
1.1/2		12	H6	H4

Doporučení pro volbu velikosti díry

Pravidla pro volbu průměru díry

Tato příručka nabízí doporučení pro volbu správného průměru díry při výrobě závitů pomocí závitníků.

Volba průměru díry je dána typem vrtáku a obráběným materiálem.

Mějte na paměti, že průměr díry se pro danou velikost vrtáku může lišit v závislosti na jeho toleranci. Dosažení maximální přesnosti velikosti díry umožňují špičkové moderní monolitní karbidové vrtáky s velmi malými mezními úchylkami. To umožňuje zvolit vrták tak, aby se průměr co nejvíce blížil hodnotě PHDX uvedené v této příručce.

Ve výjimečných případech, např. při řezání závitů pomocí závitníků ve velice houževnatých materiálech, je možné zvolit průměr díry větší než PHDX a dosáhnout tak delší životnosti nástrojů. Pevnost závitu může být stále ještě dostatečná, ale závit nebude odpovídat standardním rozměrovým tolerancím.

Podrobnější technické informace viz www.sandvik.coromant.com

M

DIN 13			Metrické rozměry		Palcové rozměry	
TDZ		TP	PHD	PHDX	PHD	PHDX *5H/6H
M 1*	x	0.25	0.75	0.785	.0295	.0309
M 1.1*	x	0.25	0.85	0.885	.0335	.0348
M 1.2*	x	0.25	0.95	0.985	.0374	.0388
M 1.4*	x	0.30	1.10	1.142	.0433	.0450
M 1.6	x	0.35	1.25	1.321	.0492	.0520
M 1.8	x	0.35	1.45	1.521	.0571	.0599
M 2	x	0.40	1.60	1.679	.0630	.0661
M 2.2	x	0.45	1.75	1.838	.0689	.0724
M 2.3	x	0.40	1.85	1.938	.0728	.0763
M 2.5	x	0.45	2.05	2.138	.0807	.0842
M 2.6	x	0.45	2.15	2.238	.0846	.0881
M 3	x	0.50	2.50	2.599	.0984	.1023
M 3.5	x	0.60	2.90	3.010	.1142	.1185
M 4	x	0.70	3.30	3.422	.1299	.1347
M 4.5	x	0.75	3.70	3.878	.1457	.1527
M 5	x	0.80	4.20	4.334	.1654	.1706
M 6	x	1.00	5.00	5.153	.1969	.2029
M 7	x	1.00	6.00	6.153	.2362	.2422
M 8	x	1.25	6.80	6.912	.2677	.2721
M 9	x	1.25	7.80	7.912	.3071	.3115
M 10	x	1.50	8.50	8.676	.3346	.3416
M 11	x	1.50	9.50	9.676	.3740	.3809
M 12	x	1.75	10.20	10.441	.4016	.4111
M 14	x	2.00	12.00	12.210	.4724	.4807
M 16	x	2.00	14.00	14.210	.5512	.5594
M 18	x	2.50	15.50	15.744	.6102	.6198
M 20	x	2.50	17.50	17.744	.6890	.6986
M 22	x	2.50	19.50	19.744	.7677	.7773
M 24	x	3.00	21.00	21.252	.8268	.8367
M 27	x	3.00	24.00	24.252	.9449	.9548
M 30	x	3.50	26.50	26.771	1.0433	1.0540
M 33	x	3.50	29.50	29.771	1.1614	1.1721
M 36	x	4.00	32.00	32.270	1.2598	1.2705
M 39	x	4.00	35.00	35.270	1.3780	1.3886
M 42	x	4.50	37.50	37.799	1.4764	1.4881
M 45	x	4.50	40.50	40.799	1.5945	1.6063
M 48	x	5.00	43.00	43.297	1.6929	1.7046
M 52	x	5.00	47.00	47.297	1.8504	1.8621
M 56	x	5.50	50.50	50.796	1.9882	1.9998
M 64	x	6.00	58.00	58.305	2.2835	2.2955

Doporučení pro volbu velikosti díry

Řezací závitníky

MF

DIN 13			Metrické rozměry		Palcové rozměry	
TDZ		TP	PHD	PHDX 6H	PHD	PHDX 6H
MF 2.5	x	0.35	2.15	2.221	.0846	.0874
MF 3.0	x	0.35	2.65	2.721	.1043	.1071
MF 3.5	x	0.35	3.15	3.221	.1240	.1268
MF 4.0	x	0.50	3.50	3.599	.1378	.1417
MF 4.5	x	0.50	4.00	4.099	.1575	.1614
MF 5.0	x	0.50	4.50	4.599	.1772	.1811
MF 5.5	x	0.50	5.00	5.099	.1969	.2007
MF 6.0	x	0.75	5.25	5.378	.2047	.2117
MF 7.0	x	0.75	6.25	6.378	.2441	.2511
MF 8.0	x	0.50	7.50	7.599	.2953	.2992
MF 8.0	x	0.75	7.25	7.378	.2835	.2905
MF 8.0	x	1.00	7.00	7.153	.2756	.2816
MF 9.0	x	0.75	8.25	8.378	.3228	.3298
MF 9.0	x	1.00	8.00	8.153	.3150	.3210
MF 10	x	0.75	9.25	9.378	.3622	.3692
MF 10	x	1.00	9.00	9.153	.3543	.3604
MF 10	x	1.25	8.80	8.912	.3465	.3509
MF 11	x	0.75	10.25	10.378	.4016	.4086
MF 11	x	1.00	10.00	10.153	.3937	.3997
MF 12	x	1.00	11.00	11.153	.4331	.4391
MF 12	x	1.25	10.75	10.912	.4252	.4296
MF 12	x	1.50	10.50	10.676	.4134	.4203
MF 14	x	1.00	13.00	13.153	.5118	.5178
MF 14	x	1.25	12.75	12.912	.5039	.5083
MF 14	x	1.50	12.50	12.676	.4921	.4991
MF 15	x	1.00	14.00	14.153	.5512	.5572
MF 15	x	1.50	13.50	13.676	.5315	.5384
MF 16	x	1.00	15.00	15.153	.5906	.5966
MF 16	x	1.25	14.80	14.912	.5827	.5871
MF 16	x	1.50	14.50	14.676	.5709	.5778
MF 17	x	1.00	16.00	16.153	.6299	.6359
MF 17	x	1.50	15.50	15.676	.6102	.6172
MF 18	x	1.00	17.00	17.153	.6693	.6753
MF 18	x	1.50	16.50	16.676	.6496	.6565
MF 20	x	1.00	19.00	19.153	.7480	.7541
MF 20	x	1.50	18.50	18.676	.7283	.7353
MF 20	x	2.00	18.00	18.210	.7087	.7169
MF 22	x	1.00	21.00	21.153	.8268	.8328
MF 22	x	1.50	20.50	20.676	.8071	.8140
MF 22	x	2.00	20.00	20.210	.7874	.7957
MF 24	x	1.00	23.00	23.153	.9055	.9115
MF 24	x	1.50	22.50	22.676	.8858	.8928
MF 24	x	2.00	22.00	22.210	.8661	.8744
MF 25	x	1.00	24.00	24.153	.9449	.9509
MF 25	x	1.50	23.50	23.676	.9252	.9321
MF 25	x	2.00	23.00	23.210	.9055	.9138
MF 27	x	1.00	26.00	26.153	1.0236	1.0296
MF 27	x	1,50	25.50	25.676	1.0039	1.0109
MF 27	x	2.00	25.00	25.210	.9843	.9925
MF 28	x	1.00	27.00	27.153	1.0630	1.0690
MF 28	x	1.50	26.50	26.676	1.0433	1.0502
MF 28	x	2.00	26.00	26.210	1.0236	1.0319
MF 30	x	1.00	29.00	29.153	1.1417	1.1478
MF 30	x	1.50	28.50	28.676	1.1220	1.1290
MF 30	x	2.00	28.00	28.210	1.1024	1.1106
MF 30	x	3.00	27.00	27.252	1.0630	1.0729
MF 32	x	1.50	30.50	30.676	1.2008	1.2077
MF 32	x	2.00	30.00	30.210	1.1811	1.1894
MF 33	x	1.50	31.50	31.676	1.2402	1.2471
MF 33	x	2.00	31.00	31.210	1.2205	1.2287
MF 33	x	3.00	30.00	30.252	1.1811	1.1910
MF 35	x	1.50	33.50	33.676	1.3189	1.3258
MF 36	x	1.50	34.50	34.676	1.3583	1.3652

Doporučení pro volbu velikosti díry

Řezací závitníky

UNC

ASME B1.1			Metrické rozměry			Palcové rozměry		
TDZ		TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr. 1	-	64	1.55	1.582	1.582	.0610	.0623	.0623
Nr. 2	-	56	1.85	1.872	1.872	.0728	.0737	.0737
Nr. 3	-	48	2.10	2.146	2.146	.0827	.0845	.0845
Nr. 4	-	40	2.35	2.385	2.385	.0925	.0939	.0939
Nr. 5	-	40	2.65	2.697	2.697	.1043	.1062	.1062
Nr. 6	-	32	2.85	2.896	2.896	.1122	.1140	.1140
Nr. 8	-	32	3.50	3.531	3.528	.1378	.1390	.1389
Nr. 10	-	24	3.90	3.962	3.950	.1535	.1560	.1555
Nr. 12	-	24	4.50	4.597	4.590	.1772	.1810	.1807
1/4	-	20	5.10	5.268	5.250	.2008	.2074	.2067
5/16	-	18	6.60	6.734	6.680	.2598	.2651	.2630
3/8	-	16	8.00	8.164	8.082	.3150	.3214	.3182
7/16	-	14	9.40	9.550	9.441	.3701	.3760	.3717
1/2	-	13	10.80	11.013	10.881	.4252	.4336	.4284
9/16	-	12	12.20	12.456	12.301	.4803	.4904	.4843
5/8	-	11	13.50	13.868	13.693	.5315	.5460	.5391
3/4	-	10	16.50	16.833	16.324	.6496	.6627	.6427
7/8	-	9	19.50	19.748	19.520	.7677	.7775	.7685
1	-	8	22.25	22.598	22.344	.8760	.8897	.8797
1 1/8	-	7	25.00	25.349	25.082	.9843	.9980	.9875
1 1/4	-	7	28.00	28.524	28.258	1.1024	1.1230	1.1125
1 3/8	-	6	30.75	31.120	30.851	1.2106	1.2252	1.2146
1 1/2	-	6	34.00	34.295	34.026	1.3386	1.3502	1.3396
1 3/4	-	5	39.50	39.814	39.560	1.5551	1.5675	1.5575
2	-	4.5	45.00	45.598	45.367	1.7717	1.7952	1.7861

UNF

ASME B1.1			Metrické rozměry			Palcové rozměry		
TDZ		TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr.1	-	72	1.55	1.613	1.613	.0610	.0635	.0635
Nr.2	-	64	1.85	1.913	1.913	.0728	.0753	.0753
Nr.3	-	56	2.15	2.197	2.197	.0846	.0865	.0865
Nr.4	-	48	2.40	2.459	2.459	.0945	.0968	.0968
Nr.5	-	44	2.70	2.741	2.741	.1063	.1079	.1079
Nr.6	-	40	2.95	3.023	3.012	.1161	.1190	.1186
Nr.8	-	36	3.50	3.607	3.597	.1378	.1420	.1416
Nr. 10	-	32	4.10	4.166	4.168	.1614	.1640	.1641
Nr. 12	-	28	4.60	4.724	4.717	.1811	.1860	.1857
1/4	-	28	5.50	5.580	5.563	.2165	.2197	.2190
5/16	-	24	6.90	7.038	6.995	.2717	.2771	.2754
3/8	-	24	8.50	8.626	8.565	.3346	.3396	.3372
7/16	-	20	9.90	10.030	9.947	.3898	.3949	.3916
1/2	-	20	11.50	11.618	11.524	.4528	.4574	.4537
9/16	-	18	12.90	13.084	12.969	.5079	.5151	.5106
5/8	-	18	14.50	14.671	14.554	.5709	.5776	.5730
3/4	-	16	17.50	17.689	17.546	.6890	.6964	.6908
7/8	-	14	20.40	20.663	20.493	.8031	.8135	.8068
1	-	12	23.25	23.569	23.363	.9154	.9279	.9198
1 1/8	-	12	26.50	26.744	26.538	1.0433	1.0529	1.0448
1 1/4	-	12	29.50	29.919	29.713	1.1614	1.1779	1.1698
1 3/8	-	12	32.75	33.094	32.888	1.2894	1.3029	1.2948
1 1/2	-	12	36.00	36.269	36.063	1.4173	1.4279	1.4198

Doporučení pro volbu velikosti díry

Řezací závitníky

G

DIN-ISO 228			Metrické rozměry		Palcové rozměry	
TDZ		TPI	PHD	PHDX	PHD	PHDX
G 1/16	-	28	6.80	6.843	.2677	.2694
G 1/8	-	28	8.80	8.848	.3465	.3483
G 1/4	-	19	11.80	11.890	.4646	.4681
G 3/8	-	19	15.25	15.395	.6004	.6061
G 1/2	-	14	19.00	19.173	.7480	.7548
G 5/8	-	14	21.00	21.129	.8268	.8319
G 3/4	-	14	24.50	24.659	.9646	.9708
G 7/8	-	14	28.25	28.419	1.1122	1.1189
G 1	-	11	30.75	30.932	1.2106	1.2178
G 11/8	-	11	35.50	35.580	1.3976	1.4008
G 11/4	-	11	39.50	39.593	1.5551	1.5588
G 11/2	-	11	45.25	45.486	1.7815	1.7908

NPT

ASME B1.20.1, kuželovitost 1:16			Metrické rozměry				Palcové rozměry			
TDZ		TPI	PHD	PHD1	PHD2	HLOUBKA	PHD	PHD1	PHD2	HLOUBKA
1/16	-	27	6.15	5.95	6.39	10.7	.2421	.2343	.2516	.4213
1/8	-	27	8.40	8.31	8.74	10.8	.3307	.3272	.3441	.4252
1/4	-	18	11.10	10.73	11.36	15.6	.4370	.4224	.4472	.6142
3/8	-	18	14.30	14.15	14.80	16.0	.5630	.5571	.5827	.6299
1/2	-	14	17.90	17.47	18.32	20.8	.7047	.6878	.7213	.8189
3/4	-	14	23.30	22.79	23.67	21.3	.9173	.8972	.9319	.8386
1	-	11.5	29,00	28.46	29.69	25.6	1.1417	1.0472	1.1689	1.0079

NPTF

ASME B1.20.3, kuželovitost 1:16			Metrické rozměry				Palcové rozměry			
TDZ		TPI	PHD	PHD1	PHD2	HLOUBKA	PHD	PHD1	PHD2	HLOUBKA
1/16	-	27	6.10	5.97	6.41	10.30	.2402	.2350	.2524	.4055
1/8	-	27	8.40	8.33	8.77	10.30	.3307	.3280	.3453	.4055
1/4	-	18	11.00	10.77	11.40	15.00	.4331	.4240	.4488	.5906
3/8	-	18	14.50	14.19	14.84	15.30	.5709	.5587	.5843	.6024
1/2	-	14	17.00	17.48	18.33	19.00	.6693	.6882	.7217	.7480
3/4	-	14	23.00	22.84	23.72	9.00	.9055	.8992	.9339	.3543
1	-	11,5	29.00	28.68	29.76	20.40	1.1417	1.1291	1.1717	.8031



Doporučení pro volbu velikosti díry

Tvářecí závitníky

M

DIN 13			Metrické rozměry	Palcové rozměry
TDZ		TP	PHD	PHD
M 1	x	0.25	0.90	.0354
M 1.2	x	0.25	1.10	.0433
M 1.4	x	0.30	1.26	.0496
M 1.6	x	0.35	1.45	.0571
M 1.7	x	0.35	1.55	.0610
M 1.8	x	0.35	1.65	.0650
M 2	x	0.40	1.82	.0728
M 2.2	x	0.45	2.00	.0787
M 2.5	x	0.45	2.30	.0906
M 3	x	0.50	2.80	.1102
M 3.5	x	0.60	3.25	.1280
M 4	x	0.70	3.70	.1457
M 5	x	0.80	4.65	.1831
M 6	x	1.00	5.55	.2185
M 7	x	1.00	6.55	.2579
M 8	x	1.25	7.40	.2913
M 9	x	1.25	8.40	.3307
M 10	x	1.50	9.30	.3661
M 11	x	1.50	10.30	.4055
M 12	x	1.75	11.20	.4409
M 14	x	2.00	13.10	.5157
M 16	x	2.00	15.10	.5945
M 18	x	2.50	16.90	.6654
M 20	x	2.50	18.90	.7441
M 22	x	2.50	20.90	.8228
M 24	x	3.00	22.70	.8937

MF

DIN 13			Metrické rozměry	Palcové rozměry
TDZ		TP	PHD	PHD
M 2.5	x	0.35	2.35	.0925
M 3	x	0.35	2.85	.1122
M 4	x	0.35	3.85	.1516
M 4	x	0.50	3.80	.1496
M 5	x	0.50	4.80	.1890
M 5.5	x	0.50	5.30	.2087
M 6	x	0.75	5.65	.2224
M 7	x	0.75	6.65	.2618
M 8	x	0.75	7.65	.3012
M 8	x	1.00	7.55	.2972
M 9	x	0.75	8.65	.3406
M 9	x	1.00	8.55	.3366
M 10	x	0.75	9.65	.3799
M 10	x	1.00	9.55	.3760
M 10	x	1.25	9.40	.3701
M 11	x	0.75	10.65	.4193
M 11	x	1.00	10.55	.4154
M 12	x	1.00	11.55	.4547
M 12	x	1.25	11.40	.4488
M 12	x	1.50	11.30	.4449
M 14	x	1.00	13.55	.5335
M 14	x	1.25	13.40	.5276
M 14	x	1.25	13.30	.5236
M 15	x	1.00	14.55	.5728
M 15	x	1.50	14.30	.5630
M 16	x	1.00	15.55	.6122
M 16	x	1.50	15.30	.6024
M 17	x	1.00	16.55	.6516
M 17	x	1.50	16.30	.6417
M 18	x	1.00	17.55	.6909
M 18	x	1.50	17.30	.6811
M 18	x	2.00	17.10	.6732
M 20	x	1.00	19.55	.7697
M 20	x	1.50	19.30	.7598
M 24	x	1.00	23.55	.9272
M 24	x	1.50	23.30	.9173
M 24	x	2.00	23.10	.9094

UNC

ASME B1.1			Metrické rozměry	Palcové rozměry
TDZ		TPI	PHD	PHD
Nr. 1	-	64	1.68	.0661
Nr. 2	-	56	1.98	.0780
Nr. 3	-	48	2.28	.0898
Nr. 4	-	40	2.55	.1004
Nr, 5	-	40	2.90	.1142
Nr. 6	-	32	3.15	.1240
Nr, 8	-	32	3.80	.1496
Nr.10	-	24	4.35	.1713
Nr.12	-	24	5.00	.1969
1/4	-	20	5.75	.2264
5/16	-	18	7.30	.2874
3/8	-	16	8.80	.3465
7/16	-	14	10.30	.4055
1/2	-	13	11.80	.4646
9/16	-	12	13.30	.5236
5/8	-	11	14.80	.5827
3/4	-	10	17.90	.7047
7/8	-	9	21.00	.8268
1	-	8	24.00	.9449

UNF

UNF: ASME B1.1			Metrické rozměry	Palcové rozměry
TDZ		TPI	PHD	PHD
Nr. 1	-	72	1.70	.0669
Nr. 2	-	64	2.00	.0787
Nr. 3	-	56	2.30	.0906
Nr. 4	-	48	2.60	.1024
Nr. 5	-	44	2.90	.1142
Nr. 6	-	40	3.20	.1260
Nr. 8	-	36	3.85	.1516
Nr.10	-	32	4.45	.1752
Nr.12	-	28	5.10	.2008
1/4	-	28	5.95	.2343
/16	-	24	7.45	.2933
3/8	-	24	9.05	.3563
7/16	-	20	10.55	.4154
1/2	-	20	12.10	.4764
9/16	-	18	13.65	.5374
5/8	-	18	15.25	.6004
3/4	-	16	18.35	.7224
7/8	-	14	21.40	.8425
1	-	12	24.45	.9626

EGM

DIN 8140			Metrické rozměry
TDZ		TP	PHD
EG M 3	-	0.50	3.40
EG M 4	-	0.70	4.60
EG M 5	-	0.80	5.65
EG M 6	-	1.00	6.85
EG M 8	-	1.25	9.05
EG M 10	-	1.50	11.30
EG M 12	-	1.75	13.50

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 200

Metrické rozměry

					E616		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			
P	P1.1.Z.AN	**Nelegovaná ocel**	428	125	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	46	38	33
	P1.2.Z.AN		639	190	37	30	26
	P1.2.Z.HT		708	210	34	28	24
	P1.3.Z.AN		639	190	37	30	26
	P1.3.Z.HT		1013	300	18	15	13
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	37	30	26
	P2.2.Z.AN		811	240	34	28	24
	P2.3.Z.AN		867	260	18	15	13
	P2.5.Z.HT.1		961	285	18	15	13
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200	34	28	24
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	12	10	9
	P3.1.Z.AN		839	250	34	28	24
	P1.5.C.UT	**Ocel na odlitky**	503	150	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	34	28	24
	P5.0.Z.HT.1	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	34	28	24
	P5.0.Z.PH		1114	330	6	5	4
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200	7	6	5
	M1.0.C.UT		674	200	7	6	5
	M2.0.Z.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	674	200	7	6	5
	M2.0.C.AQ		674	200	7	6	5
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli**	778	230	6	5	4
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	29	24	21
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	24	20	17
	K2.2.C.UT		825	245	20	16	14
	K2.3.C.UT		591	175	29	24	21
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	29	24	21
	K3.2.C.UT		727	215	29	24	21
	K3.3.C.UT		885	265	29	24	21
	K3.5.C.UT		639	190	29	24	21
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	20	16	14
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Slitiny mědi**	-	110	55	45	38
	N3.1.U.UT		-	100	22	18	15

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 200

Metrické rozměry

				T200-XM Nástrojová třída B110/C110			T200-XM Nástrojová třída B145/C145			T200-XM Nástrojová třída B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	HB	v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min		
P		**Nelegovaná ocel**										
	P1.1.Z.AN		125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
	P1.1.Z.HT		190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
	P1.2.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.2.Z.HT		210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.3.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.3.Z.HT		300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Nízkolegovaná ocel										
	P2.1.Z.AN		175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.2.Z.AN		240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P2.3.Z.AN		260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.5.Z.HT.1		285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Vysokolegovaná ocel										
	P3.0.Z.AN		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.0.Z.HT.1		380	10	8	7	6	5	4	6	5	4
	P3.1.Z.AN		250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Ocel na odlitky										
	P1.5.C.UT		150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.6.C.UT		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Austenitické korozivzdorné oceli										
	P5.0.Z.HT.1		330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.PH		330	12	10	9	5	4	3			
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**										
	M1.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Superaustenické korozivzdorné oceli										
	M2.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli										
	M3.1.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K		**Temperovaná litina**										
	K1.1.C.NS		200	24	20	17	18	15	13	18	15	13
		Šedá litina										
	K2.1.C.UT		180	23	19	16	18	15	13	18	15	13
	K2.2.C.UT		245	16	13	11	10	8	7	10	8	7
	K2.3.C.UT		175	24	20	17	18	15	13	18	15	13
		Nodulární litina										
	K3.1.C.UT		155	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.2.C.UT		215	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.3.C.UT		265	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.5.C.UT		190	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	16	13	11	10	8	7	10	8	7
N		**Slitiny hliníku**										
	N1.2.Z.UT		60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.2.Z.AG		100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.UT		75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.AG		90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
	N1.4.C.NS		130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
		Slitiny mědi										
	N3.3.U.UT		110	46	38	32	-	-	-	37	30	26
	N3.1.U.UT		100	18	15	13	-	-	-	15	12	10
S		**Žárovzdorné slitiny na bázi železa**										
	S1.0.U.AN		200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Žárovzdorné slitiny na bázi niklu										
	S2.0.Z.UT		275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.0.Z.AN		250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.1.Z.AN		125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
		Titanové slitiny										
	S4.1.Z.UT		200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 200

Palcové rozměry

					E616		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min			
P	P1.1.Z.AN	**Nelegovaná ocel**	428	125	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	152	125	107
	P1.2.Z.AN		639	190	120	98	84
	P1.2.Z.HT		708	210	112	92	79
	P1.3.Z.AN		639	190	120	98	84
	P1.3.Z.HT		1013	300	60	49	42
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	120	98	84
	P2.2.Z.AN		811	240	112	92	79
	P2.3.Z.AN		867	260	60	49	42
	P2.5.Z.HT.1		961	285	60	49	42
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200	112	92	79
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	40	33	28
	P3.1.Z.AN		839	250	112	92	79
	P1.5.C.UT	**Ocel na odlitky**	503	150	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	112	92	79
	P5.0.Z.HT.1	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	112	92	79
	P5.0.Z.PH		1114	330	20	16	14
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200	24	20	17
	M1.0.C.UT		674	200	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	674	200	24	20	17
	M2.0.C.AQ		674	200	24	20	17
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli**	778	230	20	16	14
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14
	M3.2.Z.AQ		867	260	20	16	14
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	96	79	67
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	80	66	56
	K2.2.C.UT		825	245	64	52	45
	K2.3.C.UT		591	175	96	79	67
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	96	79	67
	K3.2.C.UT		727	215	96	79	67
	K3.3.C.UT		885	265	96	79	67
	K3.5.C.UT		639	190	96	79	67
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	64	52	45
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Slitiny mědi**	-	110	181	148	126
	N3.1.U.UT		-	100	72	59	51

SANDVIK Coromant

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 200

Palcové rozměry

				T200-XM								
				Nástrojová třída B110/C110			Nástrojová třída B145/C145			Nástrojová třída B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	HB	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
P		**Nelegovaná ocel**										
	P1.1.Z.AN		125	140	115	98	100	82	70	100	82	70
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Nízkolegovaná ocel										
	P2.1.Z.AN		175	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Vysokolegovaná ocel										
	P3.0.Z.AN		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P3.0.Z.HT.1		380	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Ocel na odlitky										
	P1.5.C.UT		150	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Austenitické korozivzdorné oceli										
	P5.0.Z.HT.1		330	104	85	73	64	52	45	64	52	45
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**										
	M1.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Superaustenické korozivzdorné oceli										
	M2.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli										
	M3.1.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-
K		**Temperovaná litina**										
	K1.1.C.NS		200	80	66	56	60	49	42	60	49	42
		Šedá litina										
	K2.1.C.UT		180	74	61	52	60	49	42	60	49	42
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	32	26	22
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	60	49	42
		Nodulární litina										
	K3.1.C.UT		155	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	52	43	36	32	26	22	32	26	22
N		**Slitiny hliníku**										
	N1.2.Z.UT		60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.2.Z.AG		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.UT		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.AG		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42
		Slitiny mědi										
	N3.3.U.UT		110	150	123	105	-	-	-	120	98	84
	N3.1.U.UT		100	60	49	42	-	-	-	48	39	34
S		**Žárovzdorné slitiny na bázi železa**										
	S1.0.U.AN		200	30	25	21	-	-	-	20	16	14
		Žárovzdorné slitiny na bázi niklu										
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34
		Titanové slitiny										
	S4.1.Z.UT		200	70	57	49	-	-	-	60	49	42

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 300

Metrické rozměry

					E003 E013 E023 E033			E195 E245			E615			E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	1.5	1.5
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB		v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min			vc m/min	v_c m/min	vc m/min
P	P1.1.Z.AN	Nelegovaná ocel	428	125	31	25	21	27	22	19	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	27	22	19	24	20	17	46	38	33	24	43	5
	P1.2.Z.AN		639	190	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.2.Z.HT		708	210	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.3.Z.AN		639	190	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.3.Z.HT		1013	300	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	12	10	9	-	-	4
	P3.1.Z.AN		839	250	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.5.C.UT	Ocel na odlitky	503	150	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	Austenitická korozivzdorná ocel	674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M1.0.C.UT		674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.Z.AQ	Superaustenické korozivzdorné oceli	674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.C.AQ		674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	778	230	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	M3.1.C.AQ		778	230	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	M3.2.Z.AQ		867	260	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
K	K1.1.C.NS	Temperovaná litina	674	200	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K2.1.C.UT	Šedá litina	602	180	-	-	-	-	-	-	24	20	17	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.1.C.UT	Nodulární litina	518	155	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K5.1.C.NS	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)	1013	300	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	-
N	N1.2.Z.UT	Slitiny hliníku	-	60	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-	24	20	17	-	-	-	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	18	15	13	-	-	-	-	-	15
	N3.3.U.UT	Slitiny mědi	-	110	-	-	-	-	-	-	55	45	38	-	-	60
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	-	-	-	22	18	15	-	-	-

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 300

Metrické rozměry

				T300-XM								
				Nástrojová třída B110/C110			Nástrojová třída B145*/C145			Nástrojová třída B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	HB	v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min		
P		**Nelegovaná ocel**										
	P1.1.Z.AN		125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
	P1.1.Z.HT		190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
	P1.2.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.2.Z.HT		210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.3.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.3.Z.HT		300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Nízkolegovaná ocel										
	P2.1.Z.AN		175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.2.Z.AN		240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P2.3.Z.AN		260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.5.Z.HT.1		285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Vysokolegovaná ocel										
	P3.0.Z.AN		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.0.Z.HT.1		380				6	5	4			
	P3.1.Z.AN		250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Ocel na odlitky										
	P1.5.C.UT		150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.6.C.UT		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Austenitické korozivzdorné oceli										
	P5.0.Z.HT.1		330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.PH		330	12	10	9	5	4	3	-	-	-
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**										
	M1.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Superaustenické korozivzdorné oceli										
	M2.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli										
	M3.1.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K		**Temperovaná litina**										
	K1.1.C.NS		200	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Šedá litina										
	K2.1.C.UT		180	23	19	16	18	15	13	-	-	-
	K2.2.C.UT		245	16	13	11	10	8	7	-	-	-
	K2.3.C.UT		175	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Nodulární litina										
	K3.1.C.UT		155	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.2.C.UT		215	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.3.C.UT		265	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.5.C.UT		190	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	16	13	11	10	8	7	-	-	-
N		**Slitiny hliníku**										
	N1.2.Z.UT		60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.2.Z.AG		100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.UT		75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.AG		90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
	N1.4.C.NS		130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
		Slitiny mědi										
	N3.3.U.UT		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		**Žárovzdorné slitiny na bázi železa**										
	S1.0.U.AN		200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Žárovzdorné slitiny na bázi niklu										
	S2.0.Z.UT		275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.0.Z.AN		250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.1.Z.AN		125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
		Titanové slitiny										
	S4.1.Z.UT		200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

* Poznámka! Doporučené řezné rychlosti pro T300-XM100AL a T300-XM100AM, viz strana C166

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 300

Palcové rozměry

					E003 E013 E023 E033			E195 E245			E615			E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	1.5	1.5
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB		v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min	v_c ft/min	v_c ft/min
P	P1.1.Z.AN	Nelegovaná ocel	428	125	100	82	70	88	72	62	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	88	72	62	80	66	56	152	125	107	80	140	16
	P1.2.Z.AN		639	190	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	112	24
	P1.2.Z.HT		708	210	64	52	45	48	39	34	112	92	79	48	96	24
	P1.3.Z.AN		639	190	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	112	24
	P1.3.Z.HT		1013	300	40	33	28	28	23	20	60	49	42	28	40	16
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	12	5
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	40	33	28	-	-	4
	P3.1.Z.AN		839	250	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P1.5.C.UT	Ocel na odlitky	503	150	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	Austenitická korozivzdorná ocel	674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M1.0.C.UT		674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M2.0.Z.AQ	Superaustenické korozivzdorné oceli	674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M2.0.C.AQ		674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	778	230	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
	M3.1.C.AQ		778	230	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
	M3.2.Z.AQ		867	260	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
K	K1.1.C.NS	Temperovaná litina	674	200	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K2.1.C.UT	Šedá litina	602	180	-	-	-	-	-	-	80	66	56	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.1.C.UT	Nodulární litina	518	155	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K5.1.C.NS	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)	1013	300	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	-
N	N1.2.Z.UT	Slitiny hliníku	-	60	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-	80	66	56	-	-	-	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	60	49	42	-	-	-	-	-	15
	N3.3.U.UT	Slitiny mědi	-	110	-	-	-	-	-	-	181	148	126	-	-	18
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	-	-	-	72	59	51	-	-	-

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 300

Palcové rozměry

				T300-XM								
				Nástrojová třída B110/C110			Nástrojová třída B145*/C145			Nástrojová třída B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	HB	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
P		**Nelegovaná ocel**										
	P1.1.Z.AN		125	140	115	98	100	82	70	100	82	70
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Nízkolegovaná ocel										
	P2.1.Z.AN		175	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Vysokolegovaná ocel										
	P3.0.Z.AN		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P3.0.Z.HT.1		380				20	16	14			
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Ocel na odlitky										
	P1.5.C.UT		150	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Austenitické korozivzdorné oceli										
	P5.0.Z.HT.1		330	104	85	73	64	52	45	64	52	45
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-
M		**Austenitická korozivzdorná ocel**										
	M1.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Superaustenické korozivzdorné oceli										
	M2.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli										
	M3.1.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-
K		**Temperovaná litina**										
	K1.1.C.NS		200	80	66	56	60	49	42	-	-	-
		Šedá litina										
	K2.1.C.UT		180	74	61	52	60	49	42	-	-	-
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	-	-	-
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	-	-	-
		Nodulární litina										
	K3.1.C.UT		155	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	300	52	43	36	32	26	22	-	-	-
N		**Slitiny hliníku**										
	N1.2.Z.UT		60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.2.Z.AG		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.UT		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.AG		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42
		Slitiny mědi										
	N3.3.U.UT		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		**Žárovzdorné slitiny na bázi železa**										
	S1.0.U.AN		200	30	25	21	-	-	-	20	16	14
		Žárovzdorné slitiny na bázi niklu										
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34
		Titanové slitiny										
	S4.1.Z.UT		200	70	57	49	-	-	-	60	49	42

* Poznámka! Doporučené řezné rychlosti pro T300-XM100AL a T300-XM100AM, viz strana C168

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 400

Metrické rozměry

					E301			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E315 E317 E323			T115 T116		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**		*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
P	P1.1.Z.AN	**Nelegovaná ocel**	428	125		18	15	13	33	27	23	33	27	23	73	60	51
	P1.1.Z.HT		639	190		16	13	11	30	25	21	30	25	21	73	60	51
	P1.2.Z.AN		639	190		14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.2.Z.HT		708	210		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190		14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.3.Z.HT		1013	300		-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175		14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.2.Z.AN		811	240		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260		-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285		-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P1.5.C.UT	**Ocel na odlitky**	503	150		14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.6.C.UT		674	200		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330		12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.PH		1114	330		-	-	-	6	5	4	12	5	4	31	25	21
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200		-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M1.0.C.UT		674	200		-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M2.0.Z.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	961	200		-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M2.0.C.AQ		674	200		-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli**	674	230		-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
	M3.1.C.AQ		778	230		-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
	M3.2.Z.AQ		867	260		-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60		46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.2.Z.AG		-	100		46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.UT		-	75		46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.AG		-	90		27	22	19	49	40	34	49	40	34	98	80	68
	N1.4.C.NS		-	130		-	-	-	31	25	21	31	25	21	-	-	-
	N3.1.U.UT	**Slitiny mědi**	-	100		-	-	-	31	25	21	31	25	21	49	40	34

Závitníky CoroTap - univerzální

CoroTap™ 400

Palcové rozměry

					E301			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E317 E323			T115 T116		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB		v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
P	P1.1.Z.AN	Nelegovaná ocel	428	125		60	49	42	110	90	77	110	90	77	241	197	168
	P1.1.Z.HT		639	190		54	44	38	100	82	70	100	82	70	241	197	168
	P1.2.Z.AN		639	190		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P1.2.Z.HT		708	210		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P1.3.Z.HT		1013	300		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P2.2.Z.AN		811	240		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P1.5.C.UT	Ocel na odlitky	503	150		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P2.6.C.UT		674	200		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P5.0.Z.HT.1	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P5.0.Z.PH		1114	330		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
M	M1.0.Z.AQ	Austenitická korozivzdorná ocel	674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M1.0.C.UT		674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M2.0.Z.AQ	Superaustenické korozivzdorné oceli	961	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M2.0.C.AQ		674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M3.1.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli	674	230		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
	M3.1.C.AQ		778	230		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
	M3.2.Z.AQ		867	260		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
N	N1.2.Z.UT	Slitiny hliníku	-	60		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.2.Z.AG		-	100		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.UT		-	75		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.AG		-	90		88	72	62	161	131	112	161	131	112	321	262	225
	N1.4.C.NS		-	130		-	-	-	100	82	70	100	82	70	321	262	225
	N3.1.U.UT	Slitiny mědi	-	100		-	-	-	100	82	70	100	82	70	161	131	112

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 100 KM

Metrické rozměry

					T100-KM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min		
P	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	15	12	10
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	73	60	51
	K1.2.C.NS		1076	260	73	60	51
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	73	60	51
	K2.2.C.UT		825	245	61	50	43
	K2.3.C.UT		591	175	73	60	51
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	73	60	51
	K3.2.C.UT		727	215	73	60	51
	K3.3.C.UT		885	265	61	50	43
	K3.4.C.UT		1114	330	49	40	34
	K3.5.C.UT		639	190	61	50	43
	K4.1.C.UT	**Vermikulární litina (CGI)**	533	160	55	45	38
	K4.2.C.UT		778	230	55	45	38
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	12	10	9
N	N1.3.C.UT	**Slitiny hliníku**	-	75	55	45	38

Palcové rozměry

					T100-KM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min		
P	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	48	39	34
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	241	197	168
	K1.2.C.NS		1076	260	241	197	168
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	241	197	168
	K2.2.C.UT		825	245	201	164	140
	K2.3.C.UT		591	175	241	197	168
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	241	197	168
	K3.2.C.UT		727	215	241	197	168
	K3.3.C.UT		885	265	201	164	140
	K3.4.C.UT		1114	330	161	131	112
	K3.5.C.UT		639	190	201	164	140
	K4.1.C.UT	**Vermikulární litina (CGI)**	533	160	181	148	126
	K4.2.C.UT		778	230	181	148	126
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	40	33	28
N	N1.3.C.UT	**Slitiny hliníku**	-	75	181	148	126

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 100

Metrické rozměry

					E416		T101 T120		
					ULDR(xTD)				
					1.5	2	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min		*vc* m/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	18	15	79	65	55
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	18	15	79	65	55
	K2.2.C.UT		825	245	10	8	63	52	44
	K2.3.C.UT		591	175	18	15	79	65	55
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	18	15	79	65	55
	K3.2.C.UT		727	215	18	15	79	65	55
	K3.3.C.UT		885	265	18	15	63	52	44
	K3.5.C.UT		639	190	18	15	63	52	44
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	10	8	16	13	11

					T100-NM					
					ULDR(xTD)					
					1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	43	35	30	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	18	15	13

Palcové rozměry

					E416		T101 T120		
					ULDR(xTD)				
					1.5	2	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min		v_c ft/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	60	49	260	215	180
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	60	49	260	215	180
	K2.2.C.UT		825	245	32	26	205	170	145
	K2.3.C.UT		591	175	60	49	260	215	180
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	60	49	260	215	180
	K3.2.C.UT		727	215	60	49	260	215	180
	K3.3.C.UT		885	265	60	49	205	170	145
	K3.5.C.UT		639	190	60	49	205	170	145
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	32	26	52	43	36

					T100-NM					
					ULDR(xTD)					
					1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min			v_c ft/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	140	115	98	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	60	49	42

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 200

Metrické rozměry

					E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
					ULDR(xTD)								
					1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
P	P1.1.Z.HT	**Nelegovaná ocel**	639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P5.0.Z.HT.1	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	-	-	-	43	35	30	55	45	38

					E344 E345 E364			E454 E455 E852 E872 E873		
					ULDR(xTD)					
					1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	*vc* m/min			*vc* m/min		
P	P1.3.Z.HT	**Nelegovaná ocel**	1013	300	12	10	9	21	17	15
	P2.3.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	867	260	12	10	9	21	17	15
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	21	17	15
	P3.0.Z.HT.1	**Vysokolegovaná ocel**	1282	380	6	5	4	13	11	9
	P5.0.Z.PH	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1112	330	6	5	4	7	6	5
M	M1.0.C.UT	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5
	M2.0.C.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	674	200	9	7	6	12	10	9
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní korozivzdorné oceli**	778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5

					T200-NM B150			T200-NM B125			T200-NM D150		
					ULDR(xTD)								
					1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	18	15	13
	N3.3.U.UT	**Slitiny mědi**	-	110	37	30	26	55	45	38	37	30	26
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 200

Palcové rozměry

					E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
					ULDR(xTD)								
					1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
P	P1.1.Z.HT	Nelegovaná ocel	639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P5.0.Z.HT.1	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330	-	-	-	140	115	98	181	148	126

					E344 E345 E364			E454 E455 E852 E872 E873		
					ULDR(xTD)					
					1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	v_c ft/min			v_c ft/min		
P	P1.3.Z.HT	Nelegovaná ocel	1013	300	40	33	28	68	56	48
	P2.3.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	867	260	40	33	28	68	56	48
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	68	56	48
	P3.0.Z.HT.1	Vysokolegovaná ocel	1282	380	20	16	14	44	36	31
	P5.0.Z.PH	Austenitické korozivzdorné oceli	1112	330	20	16	14	24	20	17
M	M1.0.C.UT	Austenitická korozivzdorná ocel	674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	Superaustenické korozivzdorné oceli	778	200	28	23	20	40	33	28
	M2.0.C.AQ		867	200	28	23	20	40	33	28
	M3.1.Z.AQ	Duplexní korozivzdorné oceli	674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.2.Z.AQ		674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17

					T200-NM B150			T200-NM B125			T200-NM D150		
					ULDR(xTD)								
					1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	HB	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
N	N1.2.Z.UT	Slitiny hliníku	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	60	49	42
	N3.3.U.UT	Slitiny mědi	-	110	120	98	84	181	148	126	120	98	84
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 200

Metrické rozměry

				T200-SD	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Materiál**	**HB**	*vc* m/min	
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	7	6
	S1.0.U.AG		280	5	4
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	7	6
	S2.0.Z.AG		350	2	2
	S2.0.Z.UT		275	5	4
	S2.0.C.NS		320	5	4
	S3.0.Z.AN	Kobaltové slitiny	200	5	4
	S3.0.Z.AG		300	2	2
	S3.0.C.NS		320	5	4

Palcové rozměry

				T200-SD	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Materiál**	**HB**	v_c stopa/min	
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	23	20
	S1.0.U.AG		280	17	14
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	23	20
	S2.0.Z.AG		350	7	7
	S2.0.Z.UT		275	17	14
	S2.0.C.NS		320	17	14
	S3.0.Z.AN	Kobaltové slitiny	200	17	14
	S3.0.Z.AG		300	7	7
	S3.0.C.NS		320	17	14

Závitníky CoroTap - optimalizované pro specifické skupiny obráběných materiálů

Metrické rozměry

				T200-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Materiál**	**HB**	v_c m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	7	6
	S4.2.Z.AN		320	7	6
	S4.3.Z.AN		330	5	4
	S4.3.Z.AG		375	5	4
	S4.4.Z.AN		330	5	4
	S4.4.Z.AG		410	5	4

Provedení v palcových mírách

				T200-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Materiál**	**HB**	ft m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	23	20
	S4.2.Z.AN		320	23	20
	S4.3.Z.AN		330	17	14
	S4.3.Z.AG		375	17	14
	S4.4.Z.AN		330	17	14
	S4.4.Z.AG		410	17	14

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 300

Metrické rozměry

					E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
P	P1.1.Z.HT	**Nelegovaná ocel**	639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	-	-	-	37	30	26	49	40	34

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E095		E069 E079			E736 E738
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	1.5	2	3	1.5
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		*vc* m/min			*vc* m/min
P	P1.3.Z.HT	**Nelegovaná ocel**	1013	300	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.3.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	867	260	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P3.0.Z.HT.1	**Vysokolegovaná ocel**	1282	380	6	5	4	13	11	9	6	5	6	5	4	-
	P5.0.Z.PH	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
M	M1.0.C.UT	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5	6	5	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní korozivzdorné oceli**	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 300

Palcové rozměry

					E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		
P	P1.1.Z.AN	**Nelegovaná ocel**	428	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.1.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	591	175	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.AN	**Vysokolegovaná ocel**	674	200	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.Z.AN	**Austenitické korozivzdorné oceli**	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.HT.1		1114	330	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.C.UT		839	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.C.HT		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E095		E069 E079			E736 E738
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	1.5	2	3	1.5
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min			v_c ft/min			v_c ft/min		v_c ft/min			v_c ft/min
P	P1.3.Z.HT	**Nelegovaná ocel**	1013	300	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.3.Z.AN	**Nízkolegovaná ocel**	867	260	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P3.0.Z.HT.1	**Vysokolegovaná ocel**	1282	380	20	16	14	44	36	31	20	16	20	16	14	-
	P5.0.Z.PH	**Austenitické korozivzdorné oceli**	1114	330	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
M	M1.0.C.UT	**Austenitická korozivzdorná ocel**	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17	20	16	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	**Superaustenické korozivzdorné oceli**	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M2.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M3.1.Z.AQ	**Duplexní korozivzdorné oceli**	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.Z.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 300

Metrické rozměry

					T105		T106		
					ULDR(xTD)	1.5	2	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperovaná litina**	674	200	31	25	31	25	21
	K2.1.C.UT	**Šedá litina**	602	180	49	40	49	40	34
	K2.2.C.UT		825	245	18	15	18	15	13
	K2.3.C.UT		591	175	31	25	31	25	21
	K3.1.C.UT	**Nodulární litina**	518	155	31	25	31	25	21
	K3.2.C.UT		727	215	31	25	31	25	21
	K3.3.C.UT		885	265	31	25	31	25	21
	K3.5.C.UT		639	190	31	25	31	25	21
	K5.1.C.NS	**Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)**	1013	300	18	15	18	15	13

					T300-NM D150			T300-NM D125			T300-NM B150		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Slitiny mědi**	-	110	37	30	26	55	45	38	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 300

Palcové rozměry

					T105		T106		
					ULDR(xTD)	1.5	2	1,5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min			v_c ft/min		
K	K1.1.C.NS	Temperovaná litina	674	200	100	82	100	82	70
	K2.1.C.UT	Šedá litina	602	180	161	131	161	131	112
	K2.2.C.UT		825	245	60	49	60	49	42
	K2.3.C.UT		591	175	100	82	100	82	70
	K3.1.C.UT	Nodulární litina	518	155	100	82	100	82	70
	K3.2.C.UT		727	215	100	82	100	82	70
	K3.3.C.UT		885	265	100	82	100	82	70
	K3.5.C.UT		639	190	100	82	100	82	70
	K5.1.C.NS	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)	1013	300	60	49	60	49	42

					T300-NM D150			T300-NM D125			T300-NM B150		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min				v_c ft/min			v_c ft/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Slitiny mědi**	-	110	120	98	84	181	148	126	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 300

Metrické rozměry

				T300-SD	
			ULDR	1.5	
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**HB**	*vc* m/min	
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	7	
	S1.0.U.AG		280	5	
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	5	
	S2.0.Z.AG		350	3	
	S2.0.Z.UT		275	5	
	S2.0.C.NS		320	3	

Provedení v palcových mírách

				T300-SD	
			ULDR	1.5	
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**HB**	ft m/min	
S	S1.0.U.AN	Žárovzdorné slitiny	200	23	
	S1.0.U.AG		280	17	
	S2.0.Z.AN	Slitiny na bázi niklu	250	17	
	S2.0.Z.AG		350	10	
	S2.0.Z.UT		275	17	
	S2.0.C.NS		320	10	

Metrické rozměry

				T300-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**HB**	*vc* m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	10	8
	S4.2.Z.AN		320	6	5
	S4.3.Z.AN		330	6	5
	S4.3.Z.AG		375	5	4
	S4.4.Z.AN		330	5	4
	S4.4.Z.AG		410	5	4

Provedení v palcových mírách

				T300-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**HB**	ft m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanové slitiny	200	33	27
	S4.2.Z.AN		320	20	17
	S4.3.Z.AN		330	20	17
	S4.3.Z.AG		375	17	14
	S4.4.Z.AN		330	17	14
	S4.4.Z.AG		410	17	14

Závitníky CoroTap - optimalizované

CoroTap™ 400

Metrické rozměry

					T400-NM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	67	55	47
	N1.2.Z.AG		-	100	67	55	47
	N1.3.C.UT		-	75	67	55	47
	N1.3.C.AG		-	90	49	40	34
	N3.1.U.UT	**Slitiny mědi**	-	100	31	25	21

Palcové rozměry

					T400-NM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c ft/min		
N	N1.2.Z.UT	**Slitiny hliníku**	-	60	221	180	154
	N1.2.Z.AG		-	100	221	180	154
	N1.3.C.UT		-	75	221	180	154
	N1.3.C.AG		-	90	161	131	112
	N3.1.U.UT	**Slitiny mědi**	-	100	100	82	70

Metrické rozměry

					T400-PM		
				ULDR (xTD)	1.5	2.0	3.0
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c m/min		
P	P1.1.Z.AN	Nelegovaná ocel	428	125	40	33	28
	P1.1.Z.HT		639	190	36	30	26
	P1.2.Z.AN		639	190	33	27	23
	P1.2.Z.HT		708	210	29	24	21
	P1.3.Z.AN		639	190	33	27	23
	P1.3.Z.HT		1013	300	15	12	10
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175	33	27	23
	P2.2.Z.AN		811	240	29	24	21
	P2.3.Z.AN		867	260	15	12	10
	P2.5.Z.HT.1		961	285	15	12	10
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200	29	24	21
	P3.1.Z.AN		839	250	29	24	21
	P1.5.C.UT	Ocel na odlitky	503	150	33	27	23
	P2.6.C.UT		674	200	29	24	21
	P1.5.C.UT	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330	29	24	21
	P2.6.C.UT		1114	330	8	6	5

Palcové rozměry

					T400-PM		
				ULDR (xTD)	1.5	2.0	3.0
ISO	**č. MC**	**Materiál**	**N/mm²**	**HB**	v_c stopa/min		
P	P1.1.Z.AN	Nelegovaná ocel	428	125	132	108	93
	P1.1.Z.HT		639	190	120	99	84
	P1.2.Z.AN		639	190	108	89	76
	P1.2.Z.HT		708	210	96	78	68
	P1.3.Z.AN		639	190	108	89	76
	P1.3.Z.HT		1013	300	48	40	34
	P2.1.Z.AN	Nízkolegovaná ocel	591	175	108	89	76
	P2.2.Z.AN		811	240	96	78	68
	P2.3.Z.AN		867	260	48	40	34
	P2.5.Z.HT.1		961	285	48	40	34
	P3.0.Z.AN	Vysokolegovaná ocel	674	200	96	78	68
	P3.1.Z.AN		839	250	96	78	68
	P1.5.C.UT	Ocel na odlitky	503	150	108	89	76
	P2.6.C.UT		674	200	96	78	68
	P1.5.C.UT	Austenitické korozivzdorné oceli	1114	330	96	78	68
	P2.6.C.UT		1114	330	24	20	17

Vystružování

V

Univerzální

CoroReamer™ 435 D2
Pro obrábění různorodých materiálů D3-D4

O

Optimalizovaná

CoroReamer™ 835 D5
Pro obrábění ocelí D6-D7
Korozivzdorné oceli D9-D10

CoroReamer™ 830 D11
Monolitní karbidové hlavice D12
Adaptér D13

C

Zakázkové

E8

CoroReamer™ 435

Univerzální, vysoce výkonný výstružník, vhodný pro široké spektrum obráběných materiálů

Technická charakteristika a výhody

- Vysoká produktivita díky vysokým hodnotám řezných parametrů
- Úspora času a nákladů díky konzistenci a produktivitě
- Vynikající kvalita obrobeného povrchu součásti
- Konstantní koncentricita přispívá k prodloužení životnosti nástroje a zlepšení rozměrové přesnosti
- Vysoká stabilita díky celokarbidovému tělu nástroje
- Vnitřní přívod řezné kapaliny zlepšující odvádění třísek a snižující opotřebení

V C

Oblast použití dle ISO:

P K N

www.sandvik.coromant.com/cororeamer435

Všestranné nástroje jsou navržené tak, aby s ohledem na vysokou výkonnost a bezpečnost při jejich použití pro obrábění různorodých materiálů, různé aplikace, tvary a velikosti součástí, umožňovaly maximální využití stroje.

Uspořádání zubů s extrémně nerovnoměrnou zubovou roztečí

V případě extrémně nerovnoměrného uspořádání zubů se vzdálenosti mezi jednotlivými zuby navzájem liší. Protože žádné dva zuby nejsou navzájem zcela protilehlé, s výstružníkem lze zhotovit díry s menšími odchylkami kruhovitosti.

Průchozí díra Slepá díra



E14

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 435

Pro obrábění různorodých materiálů

Pro slepé díry

CNSC 1
CXSC 1
SUBSTRATE HF



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Objednací kód	P H10F	K H10F	N H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
4.00	.157	39.00	1.535	6	435.B-0400-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	435.B-0401-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.50	.177	39.00	1.535	6	435.B-0450-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.32	2.926	0.3	.012	4.30	.169	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	435.B-0500-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.01	.197	39.00	1.535	6	435.B-0501-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	435.B-0600-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	435.B-0601-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	435.B-0700-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	435.B-0800-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	435.B-0801-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	435.B-0802-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	435.B-1000-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	435.B-1001-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	435.B-1200-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.03	.474	75.00	2.953	12	435.B-1203-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	435.B-1300-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	435.B-1400-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	435.B-1500-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	435.B-1600-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	435.B-1700-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	435.B-1800-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	435.B-2000-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D14 E9 E28 E14

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 435

Pro obrábění různorodých materiálů

Pro průchozí díry

FHA 10°
CNSC 1
CXSC 2
SUBSTRATE HF



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Objednací kód	P H10F	K H10F	N H10F	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
4.00	.157	39.00	1.535	6	435.T-0400-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	435.T-0500-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.97	.235	39.00	1.535	6	435.T-0597-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	435.T-0600-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	435.T-0602-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	435.T-0650-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	435.T-0700-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	435.T-0800-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	435.T-0900-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	435.T-0950-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.98	.393	80.00	3.150	10	435.T-0998-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	435.T-1000-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	435.T-1001-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	435.T-1002-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	435.T-1100-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.97	.471	75.00	2.953	12	435.T-1197-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	435.T-1200-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	435.T-1300-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	435.T-1400-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	435.T-1500-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	435.T-1600-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	435.T-1700-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	435.T-1800-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	435.T-1900-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.14	5.793	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	435.T-2000-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D14 E9 E28 E14

CoroReamer™ 835

Vysoce výkonný výstružník pro obrábění ocelí

Použití

- Pro všechna průmyslová odvětví, např. všeobecné strojírenství, výrobu forem a zápustek, automobilový průmysl nebo výrobu energetických zařízení
- K dispozici se šroubovitou drážkou pro průchozí díry nebo s přímou drážkou pro slepé díry
- Průchozí díry, skloněné povrchy a křížící se díry
- Tlak řezné kapaliny 20 barů

O C

Oblast použití dle ISO:

P K

Technická charakteristika a výhody

- Vysoká produktivita díky vysokým hodnotám řezných parametrů
- Úspora času a nákladů díky konzistenci a produktivitě
- Vynikající kvalita obrobeného povrchu součásti
- Konstantní koncentricita přispívá k prodloužení životnosti nástroje a zlepšení rozměrové přesnosti
- Vysoká stabilita díky celokarbidovému tělu nástroje
- Vnitřní přívod řezné kapaliny zlepšující odvádění třísek a snižující opotřebení
- Mikrojemnozrnný karbid s vysokou tvrdostí a houževnatostí
- Uspořádání zubů s extrémně nerovnoměrnou zubovou roztečí

www.sandvik.coromant.com/cororeamer835

Uspořádání zubů s extrémně nerovnoměrnou zubovou roztečí

V případě extrémně nerovnoměrného uspořádání zubů se vzdálenosti mezi jednotlivými zuby navzájem liší. Protože žádné dva zuby nejsou navzájem zcela protilehlé, s výstružníkem lze zhotovit díry s menšími odchylkami kruhovitosti.

Slepá díra

Průchozí díra



E14

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 835

Pro obrábění ocelí

Pro slepé díry

835.B..A1-PF

CNSC 1

CXSC 1



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Objednací kód	P 1024	K 1024	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
4.00	.157	39.00	1.535	6	835.B-0400-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	835.B-0500-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.99	.236	39.00	1.535	6	835.B-0599-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	835.B-0600-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	835.B-0601-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	835.B-0602-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.03	.237	39.00	1.535	6	835.B-0603-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.09	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	835.B-0700-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.97	.314	64.00	2.520	8	835.B-0797-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
7.98	.314	64.00	2.520	8	835.B-0798-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
7.99	.315	64.00	2.520	8	835.B-0799-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	835.B-0800-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	835.B-0802-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	835.B-0900-A1-PF	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	835.B-0950-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.97	.393	80.00	3.150	10	835.B-0997-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	835.B-1000-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	835.B-1001-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	835.B-1002-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.03	.395	80.00	3.150	10	835.B-1003-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	835.B-1050-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	835.B-1100-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.50	.453	75.00	2.953	12	835.B-1150-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.27	4.656	0.3	.012	11.30	.445	COROMANT
11.97	.471	75.00	2.953	12	835.B-1197-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
11.99	.472	75.00	2.953	12	835.B-1199-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	835.B-1200-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.01	.473	75.00	2.953	12	835.B-1201-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.953	12	835.B-1202-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	835.B-1300-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	835.B-1400-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	835.B-1500-A1-PF	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	835.B-1600-A1-PF	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	835.B-1800-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	835.B-1900-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.14	5.793	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	835.B-2000-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D19 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 835

Pro obrábění ocelí

Pro průchozí díry

TCHA H7
CNSC 1



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Objednací kód	P 1024	K 1024	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
3.98	.157	39.00	1.535	6	835.T-0398-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	835.T-0400-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	835.T-0401-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	835.T-0402-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	835.T-0500-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.01	.197	39.00	1.535	6	835.T-0501-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.98	.235	39.00	1.535	6	835.T-0598-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	835.T-0600-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	835.T-0601-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	835.T-0602-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.03	.237	39.00	1.535	6	835.T-0603-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.09	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	835.T-0650-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	835.T-0700-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.50	.295	64.00	2.520	8	835.T-0750-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.87	3.893	0.3	.012	7.30	.287	COROMANT
7.97	.314	64.00	2.520	8	835.T-0797-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	835.T-0800-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	835.T-0801-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	835.T-0802-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.03	.316	64.00	2.520	8	835.T-0803-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	835.T-0900-A1-PF	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	835.T-0950-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.97	.393	80.00	3.150	10	835.T-0997-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
9.99	.393	80.00	3.150	10	835.T-0999-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	835.T-1000-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	835.T-1001-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	835.T-1002-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	835.T-1050-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	835.T-1100-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	835.T-1200-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.01	.473	75.00	2.953	12	835.T-1201-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.953	12	835.T-1202-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	835.T-1300-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	835.T-1400-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	835.T-1500-A1-PF	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	835.T-1600-A1-PF	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	835.T-1700-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	835.T-1800-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	835.T-2000-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D19 E9 E28 E14

CoroReamer™ 835

Vysoce výkonný výstružník pro obrábění korozivzdorných ocelí

Použití

- Pro všechna průmyslová odvětví, např. všeobecné strojírenství, výrobu forem a zápustek, automobilový průmysl nebo výrobu energetických zařízení
- K dispozici se šroubovitou drážkou pro průchozí díry nebo s přímou drážkou pro slepé díry
- Průchozí díry, skloněné povrchy a křížící se díry
- Tlak řezné kapaliny 20 barů

O C

Oblast použití dle ISO:

M

Technická charakteristika a výhody

- Vysoká produktivita díky vysokým hodnotám řezných parametrů
- Úspora času a nákladů díky konzistenci a produktivitě
- Vynikající kvalita obrobeného povrchu součásti
- Konstantní koncentricita přispívá k prodloužení životnosti nástroje a zlepšení rozměrové přesnosti
- Vysoká stabilita díky celokarbidovému tělu nástroje
- Vnitřní přívod řezné kapaliny zlepšující odvádění třísek a snižující opotřebení
- Mikrojemnozrnný karbid s vysokou tvrdostí a houževnatostí
- Uspořádání zubů s extrémně nerovnoměrnou zubovou roztečí

www.sandvik.coromant.com/cororeamer835

Uspořádání zubů s extrémně nerovnoměrnou zubovou roztečí

V případě extrémně nerovnoměrného uspořádání zubů se vzdálenosti mezi jednotlivými zuby navzájem liší. Protože žádné dva zuby nejsou navzájem zcela protilehlé, s výstružníkem lze zhotovit díry s menšími odchylkami kruhovitosti.

Slepá díra

Průchozí díra



E14

SANDVIK Coromant

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 835

Korozivzdorné oceli

Pro slepé díry

TCHA H7
CNSC 1



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Objednací kód	M 1024	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
3.97	.156	39.00	1.535	6	**835.B-0397-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	**835.B-0400-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	**835.B-0402-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.97	.196	39.00	1.535	6	**835.B-0497-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	**835.B-0500-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	**835.B-0600-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	**835.B-0601-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	**835.B-0602-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	**835.B-0700-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	**835.B-0800-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	**835.B-0801-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.50	.335	60.00	2.362	10	**835.B-0850-A1-MF**	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.72	3.887	0.3	.012	8.30	.327	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	**835.B-0900-A1-MF**	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	**835.B-1000-A1-MF**	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	**835.B-1100-A1-MF**	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.50	.453	75.00	2.953	12	**835.B-1150-A1-MF**	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.27	4.656	0.3	.012	11.30	.445	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	**835.B-1200-A1-MF**	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	**835.B-1400-A1-MF**	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	**835.B-1600-A1-MF**	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D22 E9 E28 E14

Monolitní karbidový výstružník CoroReamer™ 835

Korozivzdorné oceli

Pro průchozí díry

TCHA H7
CNSC 1



Rozměry v mm, inch

DC	DC"	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Objednací kód	M / 1024	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
3.97	.156	39.00	1.535	6	835.T-0397-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	835.T-0400-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	835.T-0401-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	835.T-0402-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	835.T-0500-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.03	.198	39.00	1.535	6	835.T-0503-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.24	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.99	.236	39.00	1.535	6	835.T-0599-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	835.T-0600-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	835.T-0602-A1-MF	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	835.T-0650-A1-MF	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	835.T-0700-A1-MF	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.50	.295	64.00	2.520	8	835.T-0750-A1-MF	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.87	3.893	0.3	.012	7.30	.287	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	835.T-0800-A1-MF	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	835.T-0802-A1-MF	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.50	.335	60.00	2.362	10	835.T-0850-A1-MF	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.72	3.887	0.3	.012	8.30	.327	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	835.T-0900-A1-MF	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	835.T-0950-A1-MF	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	835.T-1000-A1-MF	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	835.T-1001-A1-MF	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	835.T-1050-A1-MF	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	835.T-1200-A1-MF	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	835.T-1400-A1-MF	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	835.T-1500-A1-MF	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	835.T-1600-A1-MF	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

D22 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroReamer™ 830

Nástroj s výměnnými řeznými hlavicemi pro vysoké rychlosti posuvu při vystružování průchozích děr

Použití

- Pro všechna průmyslová odvětví, např. všeobecné strojírenství, výrobu forem a zápustek, automobilový průmysl nebo výrobu energetických zařízení
- K dispozici se šroubovitou drážkou pro průchozí díry nebo s přímou drážkou pro slepé díry
- Dosažitelná tolerance díry: H7
- Tlak řezné kapaliny 20 barů

Oblast použití dle ISO:

P K

Technická charakteristika a výhody

- Vysoká kvalita obrobené plochy a bezpečnost prováděných operací
- Vysoká rychlost penetrace
- Rychlá a jednoduchá výměna řezných hlav s vysokou přesností <3 µm (120 µinch)
- Efektivní odvádění třísek díky nasměrování řezné kapaliny na jednotlivé břity
- Dosažitelná tolerance díry: H7
- Pájené cermetové břitové destičky ve třídě P10R
- Krátké nebo dlouhé provedení stopky
- Výměnné hlavy

www.sandvik.coromant.com/cororeamer830

Monolitní karbidová hlavice CoroReamer™ 830 pro vystružování

Pro frézování ocelí a litin

Vnitřní přívod řezné kapaliny

TCHA H7



B

P K

DC	DC"	CZC_{MS}	Objednací kód	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
				Rozměry v mm, inch														
19.00	.748	S12	**830A-E06D1900H7S12**	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
19.05	.750	S12	**830A-E06D1905H7S12**	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	18.83	.741	COROMANT
20.00	.787	S12	**830A-E06D2000H7S12**	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT
21.00	.827	S12	**830A-E06D2100H7S12**	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	20.80	.819	COROMANT
22.00	.866	S14	**830A-E06D2200H7S14**	14.00	.551	27.85	1.096	13.05	.514	6.00	.236	15.50	.610	0.3	.012	21.80	.858	COROMANT
23.00	.906	S14	**830A-E06D2300H7S14**	14.00	.551	27.85	1.096	13.05	.514	6.00	.236	15.50	.610	0.3	.012	22.80	.898	COROMANT
24.00	.945	S16	**830A-E06D2400H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	23.80	.937	COROMANT
25.00	.984	S16	**830A-E06D2500H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	24.80	.976	COROMANT
25.40	1.000	S16	**830A-E06D2540H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	25.20	.992	COROMANT
26.00	1.024	S16	**830A-E06D2600H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	25.80	1.016	COROMANT
27.00	1.063	S16	**830A-E06D2700H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	26.80	1.055	COROMANT
28.00	1.102	S16	**830A-E06D2800H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	27.80	1.094	COROMANT
29.00	1.142	S16	**830A-E06D2900H7S16**	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	28.80	1.134	COROMANT
30.00	1.181	S20	**830A-E06D3000H7S20**	20.00	.787	31.85	1.254	13.22	.520	6.00	.236	17.00	.669	0.3	.012	29.80	1.173	COROMANT
31.75	1.250	S20	**830A-E06D3175H7S20**	20.00	.787	31.85	1.254	13.22	.520	6.00	.236	17.00	.669	0.3	.012	31.60	1.244	COROMANT

C

TCHA H7



D

P K

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Objednací kód	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
						Rozměry v mm, inch														
10.00	.394	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1000H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	9.99	.393	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1100H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.00	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
12.00	.472	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1200H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	9.99	.393	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1300H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1400H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1500H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1600H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1700H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	45.00	1.772	S12	**830B-E06D1800H7S12**	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT

Celočíselné průměry díry s tolerancí H7

Díky opracování s přesností na +0.004mm, umožňují průměry udávané na setiny výrobu děr s užšími tolerancemi

E

D18 E9 E28

Adaptér s válcovou stopkou pro CoroReamer™ 830

Vnitřní přívod řezné kapaliny

DSGN





						Rozměry v mm, inch											
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Objednací kód**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	BAR PSI	NM	KG	RPMX
20.0	S12	1	1	2	**830-S12A20035F**	20.0	12.0	50	85.0	35.0	85.0	17.8	20.0	100	7.0	0.23	50000
						.787	.472	1.969	3.346	1.378	3.346	.701	.787	1450			
	S12	1	1	2	**830-S12A20069F**	20.0	12.0	50	118.5	68.5	118.5	17.8	20.0	100	7.0	0.29	50000
						.787	.472	1.969	4.665	2.697	4.665	.701	.787	1450			
	S12	1	1	2	**830-S12A20130F**	20.0	12.0	50	179.5	129.5	179.5	17.8	20.0	100	7.0	0.40	50000
						.787	.472	1.969	7.067	5.098	7.067	.701	.787	1450			
	S14	1	1	1	**830-S14A20070F**	20.0	14.0	50	119.5	119.5		20.5		100	7.0	0.31	50000
						.787	.551	1.969	4.705	4.705		.807		1450			
	S14	1	1	1	**830-S14A20131F**	20.0	14.0	50	180.5	180.5		20.5		100	7.0	0.44	50000
						.787	.551	1.969	7.106	7.106		.807		1450			
25.0	S16	1	1	2	**830-S16A25090F**	25.0	16.0	60	150.0	90.0	150.0	23.2	25.0	100	12.0	0.55	50000
						.984	.630	2.362	5.906	3.543	5.906	.913	.984	1450			
	S16	1	1	2	**830-S16A25151F**	25.0	16.0	60	211.0	151.0	211.0	23.2	25.0	100	12.0	0.70	50000
						.984	.630	2.362	8.307	5.945	8.307	.913	.984	1450			
	S20	1	1	1	**830-S20A25089F**	25.0	20.0	60	149.0	149.0		29.3		100	12.0	0.64	50000
						.984	.787	2.362	5.866	5.866		1.154		1450			
	S20	1	1	1	**830-S20A25150F**	25.0	20.0	60	210.0	210.0		29.3		100	12.0	1.03	50000
						.984	.787	2.362	8.268	8.268		1.154		1450			

Příslušenství

Pro průměr výstružníku				
mm	inch	Klíč pro upínání hlavy(mm)	Přídržný čep s přívodem řezné kapaliny středem	Přídržný čep bez přívodu řezné kapaliny středem
10-19.05	.750-709	3021 010-040 (4.0)	5519 107-01	5519 106-01
20-23	.787-906	3021 010-040 (4.0)	–	5519 106-01
24-31.75	.945-1.250	3021 010-050 (5.0)	–	5519 106-02

Příslušenství, které je nutno objednat samostatně.

E9 E28

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 435

Metrické rozměry

CoroReamer™ 435 -XF					Ø mm					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		**Nelegovaná ocel**								
				v_c m/min				30		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P.1..Z.AN	Kalená a popuštěná ocel	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.2.Z.HT		708	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P1.3.Z.HT		991	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Nízkolegovaná ocel								
				v_c m/min				30		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	591	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.2.Z.AN	Žíhaná	811	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.3.Z.AN		867	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	961	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Ocel na odlitky								
				v_c m/min				30		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	503	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (obsah legujících prvků ≤ 5%)	674	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Vysokolegovaná ocel								
				v_c m/min				20		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	674	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P3.1.Z.AN	Žíhaná HSS	839	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P5.0.Z.PH		503	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 435

Palcové rozměry

CoroReamer™ 435 -XF					Ø inch					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		**Nelegovaná ocel**								
				v_c ft/min				98		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				98		
	P.1..Z.AN	Kalená a popuštěná ocel	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				98		
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				98		
	P1.2.Z.HT		708	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				98		
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				66		
	P1.3.Z.HT		991	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Nízkolegovaná ocel								
				v_c ft/min				98		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	591	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				66		
	P2.2.Z.AN	Žíhaná	811	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				66		
	P2.3.Z.AN		867	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				49		
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	961	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Ocel na odlitky								
				v_c ft/min				98		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	503	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				66		
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (obsah legujících prvků ≤ 5%)	674	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Vysokolegovaná ocel								
				v_c ft/min				66		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	674	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				49		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				66		
	P3.1.Z.AN	Žíhaná HSS	839	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				49		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min				98		
	P5.0.Z.PH		503	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 435

Metrické rozměry

CoroReamer™ 435 -XF					Ø mm					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
K		**Temperovaná litina**								
				v_c m/min				30		
	K1.1.C.NS	Feritická/Perlitická	428	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Šedá litina								
				v_c m/min				30		
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	K2.3.C.UT		708	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Nodulární litina								
				v_c m/min				20		
	K3.1.C.UT	Feritická	639	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	K3.2.C.UT	Perlitická	991	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	K3.3.C.UT	Perlitická	503	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	K3.5.C.UT		591	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
N		**Slitiny hliníku**								
				v_c m/min				50		
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a zastudena deformačně zpracované, nevystárnuté	400	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				50		
	N1.2.Z.AG	Tvářené nebo tvářené a vystárnuté	650	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				50		
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	600	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				50		
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	700	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	700	f_n mm/ot	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Slitiny mědi								
				v_c m/min				50		
	N3.3.U.UT	Snadno obrobitelné slitiny mědi (Pb>1%)	550	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				50		
	N3.1.U.UT	Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	1350	f_n mm/ot	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
O		**Plasty**								
				v_c m/min				40		
				f_n mm/ot	0.15	0.15	0.15	0.35	0.35	0.40
				Sklad	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 435

Palcové rozměry

CoroReamer™ 435 -XF					Ø inch					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
K		**Temperovaná litina**								
				v_c ft/min	98					
	K1.1.C.NS	Feritická/Perlitická	428	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Šedá litina								
				v_c ft/min	98					
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004		.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min	98					
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min	98					
	K2.3.C.UT		708	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Nodulární litina								
				v_c ft/min	66					
	K3.1.C.UT	Feritická	639	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min	66					
	K3.2.C.UT	Perlitická	991	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min	66					
	K3.3.C.UT	Perlitická	503	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c ft/min	66					
	K3.5.C.UT		591	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
N		**Slitiny hliníku**								
				v_c ft/min	164					
	N1.2.Z.UT	Tvářené nebo tvářené a zastudena deformačně zpracované, nevystárnuté	400	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min	164					
	N1.2.Z.AG	Tvářené nebo tvářené a vystárnuté	650	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min	164					
	N1.3.C.UT	Odlévané, nevystárnuté	600	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min	164					
	N1.3.C.AG	Odlévaná nebo odlévaná a vystárnutá	700	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min	98					
	N1.4.C.NS	Slitiny AlSi na odlitky, Si ≥ 13%	700	f_n inch/ot	.006	.006	.006	.008	.008	.012
				Sklad	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Slitiny mědi								
				v_c ft/min	164					
	N3.3.U.UT	Snadno obrobitelné slitiny mědi (Pb>1%)	550	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min	164					
	N3.1.U.UT	Bezolovnaté slitiny mědi (včetně elektrolytické mědi)	1350	f_n inch/ot	.006	.007	.008	.008	.010	.012
					.004	.004	.006	.008	.008	.012
				Sklad						
O		**Plasty**								
				v_c ft/min	131					
				f_n inch/ot	.006	.006	.006	.014	.014	.016
				Sklad	.006	.006	.008	.008	.008	.012

Řezné podmínky pro výstružník Reamer 830

Metrické rozměry

ISO	CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Nástrojová třída	Řezná rychlost v_c m/min	Posuv f_z mm/VBD	Radiální hloubka řezu a_p mm
P		**Nelegovaná ocel**					
	01.1	Nezušlechtěná 0,10-0,25% C	90-200	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
	01.2	Nezušlechtěná 0,25-0,55% C	125-225		150-200	0.15-0.25	
	01.3	Nezušlechtěná 0,55-0,80% C	150-225		140-180	0.15-0.25	
	01.4	Vysokouhlíková ocel a uhlíková nástrojová ocel	180-225		140-180	0.15-0.25	
		Nízkolegovaná ocel					
	02.1	Nezušlechtěná	150-260	P10R	110-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	02.2	Kalená a popuštěná ocel	220-400		70-130	0.10-0.20	
		Ocel na odlitky					
	06.1	Nelegovaná ocel	90-225	P10R	140-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	06.2	Nízkolegovaná	150-250		100-150	0.15-0.25	
K		**Temperovaná litina**					
	07.2	Perlitická	150-270	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
		Nodulární litina					
	09.2	Perlitická	200-300	P10R	110-190	0.15-0.25	0.1-0.3

Palcové rozměry

ISO	CMC	Materiál	Tvrdost podle Brinella HB	Nástrojová třída	Řezná rychlost v_c ft/min	Posuv f_z inch/zub	Radiální hloubka řezu a_p inch
P		**Nelegovaná ocel**					
	01.1	Nezušlechtěná 0,10-0,25% C	90-200	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
	01.2	Nezušlechtěná 0,25-0,55% C	125-225		490-650	.006-.010	
	01.3	Nezušlechtěná 0,55-0,80% C	150-225		460-590	.006-.010	
	01.4	Vysokouhlíková ocel a uhlíková nástrojová ocel	180-225		460-590	.006-.010	
		Nízkolegovaná ocel					
	02.1	Nezušlechtěná	150-260	P10R	360-590	.006-.010	.004-.012
	02.2	Kalená a popuštěná ocel	220-400		230-425	.004-.008	
		Ocel na odlitky					
	06.1	Nelegovaná ocel	90-225	P10R	460-590	.006-.010	.004-.012
	06.2	Nízkolegovaná	150-250		330-490	.006-.010	
K		**Temperovaná litina**					
	07.2	Perlitická	150-270	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
		Nodulární litina					
	09.2	Perlitická	200-300	P10R	360-620	.006-.010	.004-.012

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 835

Metrické rozměry

CoroReamer™ 835 - PF					Ø mm					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		**Nelegovaná ocel**								
				v_c m/min				180		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P.1..Z.AN	Kalená a popuštěná ocel	639	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.2.Z.HT		708	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P1.3.Z.HT		991	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Nízkolegovaná ocel								
				v_c m/min				180		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	591	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P2.2.Z.AN	Žíhaná	811	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P2.3.Z.AN		867	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	961	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Ocel na odlitky								
				v_c m/min				180		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	503	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (obsah legujících prvků ≤ 5%)	674	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Vysokolegovaná ocel								
				v_c m/min				180		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	674	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P3.1.Z.AN	Žíhaná HSS	839	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 835

Palcové rozměry

CoroReamer™ 835 - PF					Ø inch					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		**Nelegovaná ocel**								
				v_c ft/min				591		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P.1..Z.AN	Kalená a popuštěná ocel	639	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	639	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P1.2.Z.HT		708	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P1.3.Z.AN	C=0.55-0.80%	639	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				459		
	P1.3.Z.HT		991	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Nízkolegovaná ocel								
				v_c ft/min				591		
	P2.1.Z.AN	Nezušlechtěná	591	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P2.2.Z.AN	Žíhaná	811	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				459		
	P2.3.Z.AN		867	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				459		
	P2.5.Z.HT	Kalená a popuštěná ocel	961	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Ocel na odlitky								
				v_c ft/min				591		
	P1.5.C.UT	Nelegovaná ocel	503	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P2.6.C.UT	Nízkolegovaná (obsah legujících prvků ≤ 5%)	674	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Vysokolegovaná ocel								
				v_c ft/min				591		
	P3.0.Z.AN	Žíhaná	674	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				459		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				591		
	P3.1.Z.AN	Žíhaná HSS	839	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c ft/min				459		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 835

Metrické rozměry

CoroReamer™ 835 - PF					Ø mm					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
K		**Temperovaná litina**								
				v_c m/min				90		
	K1.1.C.NS	Feritická/Perlitická	428	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
		Šedá litina								
				v_c m/min				110		
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	639	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				150		
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	639	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K2.3.C.UT		708	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
		Nodulární litina								
				v_c m/min				90		
	K3.1.C.UT	Feritická	639	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.2.C.UT	Perlitická	991	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.3.C.UT	Perlitická	503	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.5.C.UT		591	f_n mm/ot	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Sklad	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30

Palcové rozměry

CoroReamer™ 835 - PF					Ø inch					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
K		**Temperovaná litina**								
				v_c ft/min				295		
	K1.1.C.NS	Feritická/Perlitická	428	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
		Šedá litina								
				v_c ft/min				361		
	K2.1.C.UT	Nízká pevnost v tahu	639	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min				492		
	K2.2.C.UT	Vysoká pevnost v tahu	639	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min				295		
	K2.3.C.UT		708	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
		Nodulární litina								
				v_c ft/min				295		
	K3.1.C.UT	Feritická	639	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min				295		
	K3.2.C.UT	Perlitická	991	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min				295		
	K3.3.C.UT	Perlitická	503	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c ft/min				295		
	K3.5.C.UT		591	f_n inch/ot	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Sklad	.004	.004	.006	.008	.008	.012

Řezné podmínky pro CoroReamer™ 835

Metrické rozměry

CoroReamer™ 835 -MF					Ø mm					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		Nelegovaná ocel								
				v_c m/min				30		
	P5.0.Z.PH		503	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
M		Korozivzdorná ocel								
				v_c m/min				40		
	M1.0.Z.AQ	Austenitická	811	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				40		
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitická	961	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				30		
	M3.1.Z.AQ		674	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				30		
	M3.2.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	674	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				40		
	M1.0.C.UT		674	f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				40		
	M2.0.C.AQ			f_n mm/ot	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Sklad	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min				30		
	M3.1.C.AQ		1114	f_n mm/ot	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Sklad	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20

Palcové rozměry

CoroReamer™ 835 -MF					Ø inch					
ISO	č. MC	Materiál	N/mm²	Aplikační data	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		Nelegovaná ocel								
				v_c ft/min				98		
	P5.0.Z.PH		503	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
M		Korozivzdorná ocel								
				v_c ft/min				131		
	M1.0.Z.AQ	Austenitická	811	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				131		
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitická	961	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				98		
	M3.1.Z.AQ		674	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				98		
	M3.2.Z.AQ	Duplexní (austeniticko-feritická)	674	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				131		
	M1.0.C.UT		674	f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				131		
	M2.0.C.AQ			f_n inch/ot	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Sklad	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c ft/min				98		
	M3.1.C.AQ		1114	f_n inch/ot	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Sklad	.004	.004	.004	.006	.008	.008

Všeobecné informace

Zakázková řešení E2-E8

ISO 13399 E9

Obecné výpočtové vztahy E12

Ifind E13

Renovace nástrojů E14

Recyklační systém firmy Coromant (CRC) E15

Poučení o ochraně zdraví E16

Srovnávací rejstřík materiálů E17

Kódové značení
CoroMill® Plura E22
CoroMill® Plura, frézování závitů E26
CoroTap™ E27

Informace o typu vstupu pro řeznou kapalinu E28

Abecední rejstřík E29

Speciální na zakázku upravené slinované frézy

	Frézy CoroMill® Plura - univerzální			Frézy CoroMill® Plura - optimalizované	
	Těžké hrubování	**Střední hrubování**	**Stopková fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění**	**Těžké frézování**	**Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu**
DC mm	2-25.4	2-25.4	2-25.4	2-25.4	4-25.4
ZEFP	2/3/4	3	2/3/4	4/5	4
FHA	30/35	45	0/20/30/40/45/50/60	38/42	37
Stopkové nástroje	HA/HB	HA/HB	HA/HB/ILO	HA/HB	HA/HB
RE	0.4xDC	0.4xDC	N/A	0.4xDC	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	N/A	0.15xDC	0.15xDC
KCH	30-60	30-60	N/A	40-50	40-50
APMX	5xDC	5xDC	-	6xDC	5xDC
Nástrojová třída	H10F/1620/1630	H10F/1620/1630	H10F/1630/N20C	H10F/1720/1730/1740	1630/1720/1730/1740

	CoroMill® Plura - optimalizované provedení				
	Stranové frézování materiálů ISO S s vysokými rychlostmi posuvu	**Různorodé stabilní frézovací operace**	**Frézování tvrzených součástí**	**Vysoké rychlosti úběru kovu**	**Hrubování s využitím lamače třísek**
DC mm	4-38.1	2-32	2-20	2-25.4	5-32
ZEFP	4/5/6	3-8	2-8	2/3/4	3/8
FHA	42	30/50	0/20/30/40/45/50/55/60	25/30/45	20/30/40/45
Stopkové nástroje	HA/HB/ILO	HA/HB/ILO	HA/HB/ILO	HA/HB/RS	HA/HB/ILO
RE	0.4xDC	0.25XDC	0.495xDC	0.4xDC	0.495xDC
CHW	0.15xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC
KCH	40-50	20-60	20-60	15-60	20-60
APMX	4xDC	4xDC	5xDC	5xDC	5xDC
Nástrojová třída	1745/1710	H10F/1610/1620/1630/ 1640/1725	H10F/1610/1620/1630/ 1640	H10F/1630/N20C	H10F/1610/1620/1630/ 1640

Speciální na zakázku upravené slinované frézy

	Frézy CoroMill® Plura - optimalizované		
	Dokončování	**Stopková fréza s kulovým čelem pro tvarové obrábění**	**Frézování hran a obrysů**
C			
DC mm	2-32	2-25.4	4.0 - 12.7
ZEFP	2/10	2-4	Závisí na geometrii
FHA	0/20/30/40/45/50/55/60	0/30/50/60	Závisí na geometrii
Stopkové nástroje	HA/HB/ILO	HA/HB	SS
RE	0.495xDC	N/A	N/A
CHW	0.2xDC	N/A	N/A
KCH	20-60	N/A	N/A
APMX	5xDC	5xDC	5xDC
Nástrojová třída	H10F/1610/1620/1630/ 1640	H10F/1620/1630	H10F/O10M/O10A/ O12M

Speciální na zakázku upravené slinované frézy

	CoroMill® 316				
	Hlavice pro těžké frézování	**Hlavice pro různorodé stabilní frézovací operace**	**Hlavice pro čelní frézování s vysokými rychlostmi posuvu**	**Hlavice pro vysoké rychlosti úběru kovu**	**Hlavice pro hrubování s využitím lamače třísek**
C					
DC mm	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC	Nominal DC	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC
ZEFP	4/5	3/4/5	3/4	3	4/5/6/8
FHA	38/42	50	50	45	40/45
Stopkové nástroje	EH	EH	EH	EH	EH
RE	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC
KCH	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
APMX	0.55-1.2xDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC
Nástrojová třída	H10F/1630	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730

	CoroMill® 316			
	Hlavice pro dokončování	**Hlavice pro frézování zkosených hran**	**Hlavice pro tvarové frézování**	**Stranové frézování s vysokými rychlostmi posuvu**
C				
DC mm	0,6xDC-DC	Nominal DC	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC
ZEFP	6/8/10/12	4/6/8	2/4	6
FHA	50	0	40	42
Stopkové nástroje	EH	EH	EH	EH
RE	0.4xDC	0.4xDC	N/A	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	N/A	0.2xDC
KCH	40-50	40-50	N/A	40-50
APMX	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0,55-1-1,2-1,5XDC	0.5-1.5xDC
Nástrojová třída	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	1745

Speciální na zakázku upravené monolitní karbidové vrtáky

C

	CoroDrill® 860-PM	CoroDrill® 860-MM	CoroDrill® 860-NM	CoroDrill® 860-SM	CoroDrill® 861-GP	CoroDrill® 861 - GM	CoroDrill® 862-GM
Oblast použití	Řešení optimalizované pro obrábění ocelí	Optimalizované řešení pro obrábění korozivzdorných ocelí	Optimalizované řešení pro obrábění hliníku	Optimalizované řešení pro obrábění žárovzdorných slitin	Vrták pro vrtání vodících děr	Vrtáky pro vrtání hlubokých děr v různorodých materiálech	Řešení optimalizované pro vrtání děr malých průměrů
Aplikační oblasti dle ISO	P	M	N	S	P M K N	P M K N	P M K N S
Průměr vrtáku	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	3.0 - 16.00	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	1.801 - 2.999
Hloubka díry	<8 x Ø	<8 x Ø	<8 x Ø	<8 x Ø	<5 x Ø	<30 x Ø	<12 x Ø
Volitelná tolerance	NE	ANO	ANO	ANO	NE	NE	ANO
Typ stopky	HA, HE	HA, HE	HA, HE	HA, HE	HA	HA	HA
Přívod řezné kapaliny	Vnější a vnitřní	Vnitřní	Vnější a vnitřní	Vnější a vnitřní	Vnitřní	Vnitřní	Vnitřní
Druh vrtáku	1, 2 & 3	1 & 2	1, 2 & 4	1, 2 & 3	1 & 2	1	1
Varianty povlaku	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE
Zkosení rohu	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Poloměr zaoblení rohů	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Volitelný úhel špičky	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Vodící fazetka	Jednoduchý	Jednoduchý	Jednoduchý	Jednoduchý	Jednoduchý	Dvojitá asymetrická	Jednoduchý
Volitelná ER úprava řezné hrany	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Leštěná drážka pro odvod třísek	NE	NE	NE	NE	NE	Standardní	NE

Speciální na zakázku upravené monolitní karbidové vrtáky

CoroDrill® 860-GM	CoroDrill® 400	CoroDrill® 430	CoroDrill® 865	CoroDrill® 460-XM	Rock drill	CoroDrill® 452	CoroDrill® 863
Řešení optimalizované pro vrtání různých typů materiálů	S přímou drážkou pro obrábění materiálů ISO-K	Se 3 drážkami pro vrtání materiálů ISO-K	Olejové kanálky v klikových hřídelích ISO-K & ISO-P	Univerzální řešení pro vrtání různorodých materiálů	Optimalizované řešení ISO-H	Vrtání pomocí ručních zařízení	Kompozity
P M K N S H	K	K	P K	P M K N S H	H	N S O	M N S O
3.0 - 20.00	3.0 - 25.00	3.0 - 25.00	3.0 - 10.00	3.0 - 25.00	7.0 - 20.00	2.0 - 12.7	4.0 - 11.2
<8 x Ø	<10 x Ø	<10 x Ø	<25 x Ø	<8 x Ø	<2 x Ø	<15 x Ø	<15 x Ø
ANO	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE
HA, HE	HA & MQL	HA & MQL	HA MQL, MQL s prodlouženou délkou	HA, HE, SS, RR, MQL	HA	SS	SS, HA, RR, RS, THA
Vnější a vnitřní	Vnější a vnitřní	Vnější a vnitřní	Vnitřní	Vnější a vnitřní	Vnější obrábění	Vnější obrábění	Vnitřní a vnější
1, 2, 3, 4 & 5	1, 2, 3, 4, 5 & 6	1, 2, 4, 5 & 6	1	1, 2, 3, 4 & 5	1	1,4,6	1,4
NE	Standardní v závislosti na třídě ISO-K	Standardní v závislosti na třídě ISO-K	NE	TiAlNTop, TiAlN, TiN	NE	NE	1220, N20C
ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE
ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	NE	NE
118° - 150°	90° - 180°	110° - 180°	NE	90° - 180°	127°	NE	NE
Jednoduchý	Dvojitá	Jednoduchý	Dvojitá asymetrická	Jednoduchá nebo dvojitá	Jednoduchý	Jednoduchá nebo dvojitá	Jednoduchý
NE	ANO	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE
NE	ANO	ANO	Standardní	NE	ANO	NE	NE

SANDVIK Coromant

Speciální na zakázku upravené závitníky

C

	CoroTap™ 100	CoroTap™ 200	CoroTap™ 300	CoroTap™ 400
Typ produktu	K	P M N S	P M N S	P
Základní materiál (substrát)	HSS-E-PM/Slinutý karbid	HSSE/HSS-E-PM	HSSE/HSS-E-PM	HSS-E-PM
Tvar závitu	M,MF,UNC,UNF,UNJC,UNJF	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G
Velikost závitu	M8-M16 1/4-5/8	M6-M16 1/4-5/8	M6-M16 1/4-5/8	M2-M16 4-40-5/8
BSG	DIN371,DIN376,DIN/ANSI	DIN371,DIN376,DIN/ ANSI,ISO,ANSI,JIS	DIN371,DIN376,DIN/ ANSI,ISO,ANSI,JIS	DIN2174,ISO,ANSI,DIN-ANSI,JIS
FHA			15,40,45	
Počet drážek pro odvod třísek	4/5	3/4	3/4	V závislosti na průměru závitu
Směr řezu	Pravé nebo levé	Pravé nebo levé	Pravé nebo levé	Pravé nebo levé
THCHT	4H,6H,6G,4HX,6HX,2B,2BX,3B,3BX	4H,6H,6G,4HX,6HX,6GX,7H,7G,7GX,2B,2BX,3B,3BX	4H,6H,6G,4HX,6HX,6GX,7H,7G,7GX	4H,4HX,6H,6HX,6G,6GX,7G,7GX,7H,2B,2BX,3B,3BX
S přesazeným průměrem / s redukovanou stopkou	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm
Typ řezného kužele	C,E,F	E,C,B,A	E,C,B,A	C,E,F,A,B
LF	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku
THL	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku
LU	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku	Závisí na konstrukci závitníku
Přívod řezné kapaliny	Žádný, axiální, radiální	Žádný, axiální, radiální	Žádný, axiální, radiální	Žádný, axiální, radiální
Nástrojová třída	D210,D215,E210	Cooltop,TIN,TICN,	Cooltop,TIN,TICN,	F125,F150,F115
Další vlastnosti	Zpětný kuželový úkos jako standard	Zpětný kužel, přerušované závity	Zpětný kužel, přerušované závity	

Speciální na zakázku upravené monolitní karbidové výstružníky

	CoroReamer® 435	CoroReamer™ 835 - PF	CoroReamer™ 835
Oblast použití	Univerzální řešení	Optimalizované řešení pro obrábění materiálů ISO-P	Řešení optimalizované pro vrtání materiálů ISO M, N, H & titanu
Aplikační oblasti dle ISO	P N K	P	M N S H
Průměr vrtáku, mm	2.80 - 20.20	2.80 - 20.20	3.701 - 20.20
Typ díry	Průchozí a slepé díry	Průchozí a slepé díry	Průchozí a slepé díry
Volitelná tolerance díry	ANO	ANO	ANO
Přívod řezné kapaliny	Vnitřní	Vnitřní	Vnitřní
Varianty povlaku	NE	NE	NE

Nová norma vytvořená pro usnadnění vaší práce

ISO 13399 je mezinárodně platná norma, jejímž smyslem je zjednodušit výměnu informací o obráběcích nástrojích. Seznamte se s určitými odlišnostmi nových parametrů a označování jednotlivých nástrojů.

Je to vůbec poprvé, co je pro obráběcí nástroje k dispozici standardizovaný způsob zápisu charakteristických údajů o produktech. Pokud jsou pro popis veškerých nástrojů v daném průmyslovém odvětví používány stejné parametry a definice, sdílení informací o nástrojích se díky tomu značně zjednodušuje.

Co to pro vás znamená?

Ve své podstatě to znamená, že vaše systémy mohou bez problémů komunikovat s našimi, protože používají společný jazyk. Z našich webových stránek můžete stahovat údaje o produktech a okamžitě je použít pro váš CAD/ CAM software a sestavit si nástroje, které budete používat ve výrobě. Vyhledávání informací v katalogu, ani převádění dat z jednoho systému do druhého, již není nutné. Představte si, kolik času tak můžete ušetřit!

Zkrácené označení	Standardní název
ADJLN	Nejnižší přípustná mez pro seřízení
ADJLX	Nejvyšší přípustná mez pro seřízení
ADJRG	Rozsah nastavení
ALP	Axiální úhel hřbetu
AN	Hlavní úhel hřbetu
ANN	Vedlejší úhel hřbetu
APMX	Maximální hloubka řezu
APMX_EFW	Maximální hloubka řezu - koncový posuv
APMX_FFW	Maximální hloubka řezu - boční posuv
AZ	Maximální hloubka ponorného řezu
B	Šířka stopky
BAWS	Zkosení tělesa na straně obrobku
BAMS	Zkosení tělesa na straně stroje
BBD	Konstrukční vyvážení
BBR	Vyváženo pomocí rotačního testu
BCH	Délka zkosení rohu
BD	Průměr těla
BHTA	Poloviční úhel kužele tělesa nástroje
BN	Šířka čelní fazetky
BS	Délka hladícího břitu
BSG	Základní standardní skupina
BSR	Poloměr hladícího břitu
CDX	Největší hloubka záběru
CEMR	Hlavní poloměr zaoblení řezné hrany
CF	Drobné zkosení
CHBA	Úhel zkosení tělesa
CHBL	Délka zkosení tělesa
CHW	Šířka zkosení rohu
CICT	Počet řezných prvků
$CICT_E$	Počet řezných prvků - koncová poloha
$CICT_P$	Počet řezných prvků - obvodové umístění
$CICT_S$	Počet řezných prvků - boční poloha
$CICT_T$	Počet řezných prvků - celkem
CND	Průměr díry pro vstup řezné kapaliny
CNSC	Kódové označení typu vstupu pro řeznou kapalinu
CNT	Velikost závitu pro přívod řezné kapaliny
COATING	Povlak
CP	Max. tlak řezné kapaliny
CRKS	Velikost závitu závrtného čepu
CRNT	Velikost závitu radiálního vstupu řezné kapaliny
CTPT	Typ operace
CUTDIA	Maximální průměr v místě oddělení obrobku
CW	Šířka řezu
CWN	Minimální šířka řezu
CWTOLL	Dolní mezní úchylka šířky řezu
CWTOLU	Horní mezní úchylka šířky řezu
CWX	Maximální šířka řezu
CXSC	Kódové označení typu výstupu pro řeznou kapalinu
CZC	Kódové označení velikosti spojky
CZC_{MS}	Kódové označení velikosti spojky na straně stroje
CZC_{WS}	Kódové označení velikosti spojky na straně obrobku
D1	Průměr upínacího otvoru
DAH	Průměr vstupního otvoru
DAXIN	Minimální vnitřní průměr axiální drážky

DAXN	Minimální vnější průměr axiální drážky
DAXX	Maximální vnější průměr axiální drážky
DBC	Průměr roztečné kružnice otvorů pro šrouby
DC	Řezný průměr
DCB	Průměr spojovacího otvoru
DCBN	Minimální průměr spojovacího otvoru
DCBX	Maximální průměr spojovacího otvoru
DCF	Řezný průměr při čelním kontaktu
DCIN	Vnitřní řezný průměr
DCN	Minimální průměr řezu
DCON	Styčný průměr
$DCON_{MS}$	Průměr spojky na straně stroje
$DCON_{WS}$	Průměr spojky na straně obrobku
DCPS	Velikost místa pro umístění datového čipu
$DCSF_{MS}$	Průměr styčné plochy na straně stroje
$DCSF_{WS}$	Průměr styčné plochy na straně obrobku
DCX	Maximální průměr řezu
DHUB	Průměr jádra
DIX	Maximální kolizní průměr zařízení pro výměnu nástrojů
DMIN	Minimální průměr otvoru
DMM	Průměr stopky
DN	Průměr krčku
DRVCT	Počet pohonů
DSGN	Konstrukční provedení
EPSR	Středový úhel břitové destičky
FHA	Úhel stoupání šroubovité drážky pro odvod třísek
FLGT	Tloušťka příruby
FTDZ	Pro jmenovitý průměr závitu
H	Výška stopky
HA	Teoretická hloubka závitu
HB	Rozdíl hloubky závitu
HBH	Výška přesahu spodní strany hlavy
HC	Skutečná výška závitu
HF	Funkční výška
HRY	Nejnižší bod vzhledem k referenční rovině
HTB	Výška tělesa
HTH	Výška
IC	Průměr vepsané kružnice
INSL	Délka břitové destičky
INSUC	Kód použití břitové destičky
IZC	Kód velikosti břitové destičky
KAPR	Úhel nastavení břitu nástroje
KAPR_EFW	Úhel nastavení břitu nástroje - koncový posuv
KCH	Zkosení rohu
KRINS	Úhel hlavního břitu nástroje
KWW	Šířka drážky pro pero
L	Délka ostří
LAMS	Úhel sklonu
LB	Délka tělesa
LCF	Délka drážky pro odvod třísek
LCOX	Maximální délka pro odříznutí (zkrácení)
LE	Účinná délka břitu
LF	Funkční délka
LFN	Minimální funkční délka
LH	Délka hlavy
LPR	Vyčnívající délka
LS	Délka stopky
LSC	Upínací délka
LSCN	Minimální upínací délka
LSCS	Vzdálenost k začátku upnutí
LSCX	Maximální upínací délka
LSD	Nevyužitá délka stopky
LU	Činná délka (max. doporučená)
LU_BFW	Užitečná délka - zpětné obrábění čelních ploch
LUX	Maximální užitečná délka
MHD	Vzdálenost montážního otvoru
MIID	Označení základního typu břitové destičky
$MIID_E$	Označení základního typu břitové destičky - poslední pozice
$MIID_S$	Označení základního typu břitové destičky - boční poloha
$MIID_C$	Označení základního typu břitové destičky - středová poloha
$MIID_P$	Označení základního typu břitové destičky - obvodová poloha
$MIID_I$	Označení základního typu břitové destičky - prostřední pozice
MMCC	Údaj pro přednastavení kroutícího momentu
MMCX	Max. řezný moment
NOF	Počet drážek
NT	Počet zubů
OAH	Celková výška
OAL	Celková délka
OAW	Celková šířka

OH	Doporučené vyložení
OHN	Minimální vyložení
OHX	Maximální vyložení
ORDCODE	Objednací kód
PCL	Obvodová oblouková délka
PDX	Vzdálenost profilu ex
PDY	Vzdálenost profilu ey
PHD	Průměr předobrobeného otvoru
PHDX	Max. průměr předzhotovené díry
PL	Vzdálenost špičky
PNA	Středový úhel profilu
PRFRAD	Poloměr profilu
PRSPC	Označení profilu
PSIR	Úhel linie hlavního břitu nástroje
PSIRL	Úhel nastavení hlavního břitu levořezného nástroje
PSIRR	Úhel nastavení hlavního břitu pravořezného nástroje
PSW	Šířka předobrobené drážky
RADH	Výška těla v radiálním směru
RADW	Šířka těla v radiálním směru
RAR	Úhel podbroušení - pravý
RE	Poloměr zaoblení rohů
REL	Poloměr zaoblení rohu na levé straně
RER	Poloměr zaoblení rohu na pravé straně
RETOLL	Dolní mezní úchylka poloměru zaoblení rohu
RETOLU	Horní mezní úchylka poloměru zaoblení rohu
RGL	Délka pro přeostření
RMPX	Maximální úhel sestupu při postupném zahlubování
RPMX	Maximální rychlost otáčení (maximální otáčky)
S	Tloušťka destičky
SDL	Délka stupně daného průměru
SIG	Úhel špičky
SPTL	Dělící čára
SSC	Kód velikosti lůžka břitové destičky
SSC_E	Kód velikosti lůžka břitové destičky - koncová poloha
SSC_P	Kód velikosti lůžka břitové destičky - obvodové umístění
SSC_S	Kód velikosti lůžka břitové destičky - boční poloha
STA	Přechodový úhel mezi jednotlivými stupni (středový)
SUBSTRATE	Základní materiál (substrát)
TCDC	Stupeň přesnosti řezného průměru
TCDCON	Tolerance styčného průměru
TCDMM	Tolerance průměru stopky
TCHA	Dosažitelná tolerance otvoru
TCHAL	Dosažitelná dolní mezní úchylka díry
TCHAU	Dosažitelná horní mezní úchylka díry
TCT	Třída přesnosti nástroje
TCTR	Třída přesnosti závitu
TD	Průměr závitu
TDZ	Velikost závitu
TFLA	Délka dopředného výkyvu závitníku
TFLB	Délka zpětného výkyvu závitníku
TG	Sklon kužele
THBTP	Vlastnosti zpětného úkosu závitu
THCA	Korekční úhel šroubovice závitu
THCHT	Typ řezného kužele
THFT	Typ profilu závitu
THFTS	Standardní řady tvarů závitů
THL	Délka závitu
THUB	Průměr náboje
TP	Stoupání závitu
TPI	Počet závitů na palec
TPIN	Minimální počet závitů na palec
TPIX	Maximální počet závitů na palec
TPN	Min. stoupání závitu
TPT	Typ profilu závitu
TPX	Maximální stoupání závitu
TRMAX	Max. rozsah vnitřních závitů
TQ	Kroutící moment
TSYC	Kód typu nástroje
TTP	Typ závitu
ULDR	Poměr činné délky vůči průměru
VCX	Maximální řezná rychlost
W1	Šířka břitové destičky
WB	Šířka tělesa
WF	Funkční šířka
WFCIRP	Šířka od vztažného bodu řezného nástroje
WSC	Šířka upnutí
WT	Hmotnost prvku
ZEFF	Počet efektivních břitů na čele
ZEFP	Počet efektivních obvodových břitů (ZEFP)
ZWX	Maximální počet hladících břitových destiček typu Wiper

Převodní tabulka

Metrické jednotky na britské (palcové)

Vzdálenost

1 metr = 39.370 palce
1 metr = 3.281 stopy
1 millimetr = 0.039 palce

Hmotnost

1 kilogram = 2.205 libry
1 kilogram = 35.274 unce

Kroutící moment

1 newtonmetr (Nm) = 0.738 librostopy (ft-lbs)

1 newtonmetr (Nm) = 8.851 libropalce (in-lbs)

Britské (palcové) na metrické

Vzdálenost

1 palec (inch) = 25.4 millimetru
1 stopa (foot) = 0.3 metru
1 stopa = 304.8 millimetru

Hmotnost

1 libra (pound) = 0.45 kilogramu
1 unce (ounce) = 28.35 gramu

Kroutící moment

1 librostopa (ft-lbf) = 1.4 newtonmetru (Nm)

1 libropalec (in-lbf) = 0.1 newtonmetru (Nm)

Výpočtové vztahy a definice:

	Metrické rozměry	**Britské (palcové)**
v_c = řezná rychlost	m/min (metrů/minutu)	ft/min (stop/minutu)
n = otáčky vřetena (revolution per minute, rpm)	ot/min	
v_f = posuv stolu	mm/min	inch/min
z_n = celkový počet břitů nástroje		
z_c = počet efektivních břitů		
f_z = posuv na zub	mm/z	inch/z
f_n = posuv na otáčku	mm/ot	inch/ot
h_{ex} = maximální tloušťka třísky	mm	inch
a_p = hloubka řezu	mm	inch
l_a = šířka břitové destičky	mm	inch
a_e = šířka záběru	mm	inch
a_e/D_c % = radiální zanoření (šířka záběru)	%	%
T = strojní čas	min.	min.
Q = rychlost úběru kovu	cm^3/min	$inch^3$/min
nap = počet průchodů		
TPI = počet závitů na palec (thread per inch)		
k_c = měrná řezná síla	N/mm^2	lbs/in^2
R_a = drsnost povrchu	µm	µin

Velikost VBD

iC = průměr vepsané kružnice v palcích

△ = délka břitu v mm

Ifind

Naše nejpraktičtější nástroje spojené pro vaše pohodlí do jednoho

Na cestách nebo ve vaší dílně, vždy jste on-line. Ať jste kdekoliv, prostřednictvím aplikace Ifind můžete získat přístup k funkcím, které potřebujete.

Tato aplikace vám pomůže najít nástroje, řešení nebo informace, které potřebujete pro svou práci. Můžete získat doporučení pro volbu nástrojů, můžete nakupovat, sledovat své objednávky nebo se dokonce věnovat svému dalšímu vzdělávání. Co chcete dělat dnes?

Vše, co najdete v aplikaci Ifind, je k dispozici na jakémkoliv zařízení.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Renovace nástrojů

Nabízíme více, než pouhé „běžné přeostření“. U naší renovační služby zaručujeme opakovanou originální funkci a výkonnost vašich nástrojů přispívající ke snížení vašich nákladů na danou aplikaci.

Naše nabídka

B

100%

Spolehlivost
K dispozici je vám podpora a odborné znalosti našich specialistů.

x3

Originální výkonnost
Zaručena je stejná kvalita jako u originálních nástrojů – až třikrát.

50%

Úspory
Díky renovaci můžete snížit vaše náklady na nástroje až o 50 %.

Službu lze využít u těchto produktů

C

Vrtání

Frézování

Vystružování

Jak udává symbol renovace na stránkách věnovaných příslušné řadě a jednotlivým produktům.

Doplňkové informace

D

Přepravka na nástroje pro renovaci
Přepravky jsou k dispozici ve dvou velikostech
- Malá (300 x 200 x 138mm)
  Kódové označení: 6949557
- Střední (400 x 300 x 138mm)
  Kódové označení: 6949558

Všechny typy nástrojů Sandvik Coromant lze přepravovat ve stejné přepravce.

Renovace nástrojů
- Zda je renovace vašich nástrojů možná, stanoví kontrola, prováděná před vlastní renovací. Nástroje, které zrenovovat nelze, budou vráceny zpět
- Po každé provedené renovaci je nástroj na své stopce opatřen laserovou značkou
- Zpět jsou nástroje dodávány v originálním balení

Co se děje s vašimi nástroji?
- Úplné obnovení geometrie
- Dochází ke zkrácení délky vrtáku
- Dochází ke zmenšení průměru a délky stopkové frézy
  - minimální průměr je přibližně 0.9xDc
- Tolerance průměru výstružníku je zachována

E

Ceny vám sdělí místní obchodní zastoupení společnosti Sandvik Coromant.

V zájmu ochrany životního prostředí

Zapojte se do recyklačního programu firmy Sandvik Coromant (CRC)!

Recyklační program firmy Sandvik Coromant (CRC) je komplexní služba pro likvidaci použitých karbidových destiček a monolitních karbidových nástrojů, kterou firma Sandvik Coromant nabízí všem svým zákazníkům.
Vzhledem k rostoucí spotřebě neobnovitelných surovin je samozřejmou povinností všech výrobců šetřit ztenčující se zdroje.
Sandvik Coromant plní svou úlohu tím, že nabízí sběr použitých břitových destiček a monolitních nástrojů ze slinutých karbidů a jejich recyklaci způsobem, který v maximální možné míře šetří životní prostředí.
Všechny použité destičky ze slinutého karbidu se shromažďují ve sběrné nádobě přímo na pracovišti. Když je sběrná nádoba dostatečně naplněna, její obsah se odevzdá do transportní nádoby. Plná přepravní nádoba je poté zaslána nejbližšímu zastoupení firmy Sandvik Coromant nebo příslušnému obchodnímu zástupci, který vám také poskytne další informace.

Výhody služby CRC hovoří samy za sebe

- Celosvětový systém recyklace s certifikací dle ISO a OHAS.
- Přístupná všem zákazníkům firmy Sandvik Coromant.
- Jednoduchý postup využívající sběrné a přepravní nádoby.
- Snížení objemu odpadu, snížení zatížení životního prostředí.
- Lepší využití zdrojů.
- Přijímáme i karbidové destičky ostatních výrobců.

Pro každý soustruh, frézku, vrtačku či obráběcí centrum si objednejte sběrnou nádobu. Pro každé pracoviště, kde se obrábějí kovy, doporučujeme mít jednu sběrnou nádobu na destičky a jednu zvláštní nádobu na monolitní karbidové nástroje.
Podrobné informace, jak můžete odprodat své použité karbidové destičky, viz www.sandvik.coromant.com, kde zvolte příslušnou zeměpisnou oblast.

	Objednací číslo
Sběrná nádoba:	91617
Přepravní nádoba pro karbidové nástroje (překližka):	92994
Nádoba pro přepravu břitových destiček (překližka):	92995

Poučení o ochraně zdraví

Poučení o ochraně zdraví při broušení slinutých karbidů

Chemické složení materiálu

Nástrojové držáky
Nástrojové držáky obsahují převážně železo (Fe) a malé množství slitinových prvků, jako např. chromu, niklu, manganu, molybdenu a křemíku.
Vyměnitelné břitové destičky/obráběcí nástroje/monolitní rotační nástroje
Podstatná část produktů ze slinutých karbidů je tvořena převážně karbidem wolframu a kobaltem. Mohou také obsahovat karbidy a karbonitridy následujících prvků: titanu, tantalu, niobu, chromu, molybdenu a vanadu.

Expozice

Při broušení nebo zahřívání tvrdokovových polotovarů nebo výrobků se tvoří prach nebo dým s obsahem nebezpečných látek, které mohou pronikat do těla přes kůži, oči, nebo vdechnutím či požitím.

Akutní toxicita

Prach vznikající obráběním výše uvedených materiálů je při vdechnutí toxický. Vdechnutí může způsobit podráždění nebo zánět dýchacích cest. V případě současného vdechování kobaltu a karbidu wolframu byla zaznamenána mnohem vyšší akutní toxicita, než při vdechování samotného kobaltu.
V případě kontaktu s kůží hrozí její podráždění a vyrážka. U citlivých osob může dojít k alergické reakci.

Chronická toxicita

Opakované vdechování aerosolů s obsahem kobaltu může způsobit dýchací obtíže. Dlouhodobým vdechováním nebo při vdechnutí vyšších koncentrací shora uvedených látek může dojít ke vzniku fibrózy nebo rakoviny plic. Epidemiologické studie ukazují, že u osob, které byly vystaveny vysokým koncentracím karbidu wolframu/kobaltu, existuje zvýšené riziko vzniku rakoviny plic.
Kobalt a nikl silně dráždí pokožku. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může způsobit zánět.

Varování

Toxicita: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobém vdechování
Toxický při vdechnutí
Nebezpečí skrytých karcinogenních účinků.
Při kontaktu s kůží nebo při vdechnutí způsobuje podráždění

Preventivní opatření

Je nutné vyloučit tvorbu prachu a jeho vdechování. Vždy používejte nucené odtahové větrání, které postačuje pro omezení koncentrací škodlivin v pracovním prostředí hluboko pod národně platné nejvyšší přípustné koncentrace.
Není-li možné zajistit vhodnou nebo dostatečnou ventilaci, používejte při práci vhodné a schválené respirátory.
V případě potřeby použijte brýle nebo ochranný štít s bočnicemi.
Zabraňte opakovanému styku s kůží. Noste vhodné rukavice. Po práci si pečlivě omyjte ruce.
Používejte vhodný ochranný oděv. Ochranný oděv perte podle potřeby.
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte. Před jídlem, pitím a kouřením si pečlivě umyjte ruce.

Srovnávací rejstřík materiálů

ISO	MC	CMC	Země Evropa	Německo	Velká Británie		Švédsko	USA	Francie	Itálie	Španělsko	Japonsko
			Norma DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	**Nelegovaná ocel**											
Ocel	P1.1.Z.AN	01.1	S235JR G2	1.0038	4360 40 C	-	1311	A570.36	E 24-2 Ne	-	-	STKM 12A;C
	P1.1.Z.AN	01.1	S235J2 G3	1.0116	4360 40 B	-	1312	A573-81 65	E 24-U	Fe37-3	-	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C15	1.0401	080M15	-	1350	1015	CC12	C15C16	F.111	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C22	1.0402	050A20	2C/2D	1450	1020	CC20	C20C21	F.112	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C15E	1.1141	080M15	32C	1370	1015	XC12	C16	C15K	S15C
	P1.1.Z.AN	01.1	C25E	1.1158	-	-	-	1025	-	-	-	S25C
	P1.1.Z.AN	01.1	S380N	1.8900	4360 55 E	-	2145	A572-60	-	FeE390KG	-	-
	P1.1.Z.AN	01.1	17MnV7	1.0870	4360 55 E	-	2142	A572-60	NFA 35-501 E 36	-	-	-
	P1.1.Z.AN	02.1	55Si7	1.0904	250A53	45	2085	9255	55S7	55Si8	56Si7	-
	P1.1.Z.AN	02.2	-	-	-	-	2090	9255	55S7	-	-	-
	P1.2.Z.AN	01.2	C35	1.0501	060A35	-	1550	1035	CC35	C35	F.113	-
	P1.2.Z.AN	01.2	C45	1.0503	080M46	-	1650	1045	CC45	C45	F.114	-
	P1.2.Z.AN	01.2	40Mn4	1.1157	150M36	15	-	1039	35M5	-	-	-
	P1.2.Z.AN	01.2	36MN5	1.1167	-	-	2120	1335	40M5	-	36Mn5	SMn438(H)
	P1.2.Z.AN	01.2	28Mn6	1.1170	150M28	14A	-	1330	20M5	C28Mn	-	SCMn1
	P1.2.Z.AN	01.2	C35G	1.1183	060A35	-	1572	1035	XC38TS	C36	-	S35C
	P1.2.Z.AN	01.2	C45E	1.1191	080M46	-	1672	1045	XC42	C45	C45K	S45C
	P1.2.Z.AN	01.2	C53G	1.1213	060A52	-	1674	1050	XC48TS	C53	-	S50C
	P1.2.Z.AN	01.3	C55	1.0535	070M55	-	1655	1055	-	C55	-	-
	P1.2.Z.AN	01.3	C55E	1.1203	070M55	-	-	1055	XC55	C50	C55K	S55C
	P1.2.Z.AN	02.1	S275J2G3	1.0144	4360 43C	-	1412	A573-81	E 28-3	-	-	SM 400A;B;C
	P1.2.Z.AN	02.1	S355J2G3+C2	1.0570	4360 50B	-	2132	-	E36-3	Fe52BFN/Fe52CFN	-	SM490A;B;C;YA;YB
	P1.2.Z.AN	02.1	S355J2G3	1.0841	150 M 19	-	2172	5120	20 MC 5	Fe52	F-431	-
	P1.3.Z.AN	01.3	C60E	1.0601	080A62	43D	-	1060	CC55	C60	-	-
	P1.3.Z.AN	01.3	C60E	1.1221	080A62	43D	1678	1060	XC60	C60	-	S58C
	P1.3.Z.AN	01.4	C101E	1.1274	060 A 96	-	1870	1095	XC 100	-	F-5117	-
	P1.3.Z.AN	01.4	C101u	1.1545	BW 1A	-	1880	W 1	Y105	C36KU	F-5118	SK 3
	P1.3.Z.AN	01.4	C105W1	-	BW2	-	2900	W210	Y120	C120KU	F.515	SUP4
	P1.3.Z.AN	02.1	S340 MGC	1.0961	-	-	-	9262	60SC7	60SiCr8	60SiCr8	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMn30	1.0715	230M07	-	1912	1213	S250	CF9SMn28	11SMn28	SUM22
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMnPb30	1.0718	-	-	1914	12L13	S250Pb	CF9SMnPb28	11SMnPb28	SUM22L
	P1.4.Z.AN	01.1	10SPb20	1.0722	-	-	-	-	10PbF2	CF10SPb20	10SPb20	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMn37	1.0736	240M07	1B	-	1215	S 300	CF9SMn36	12SMn35	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMnPb37	1.0737	-	-	1926	12L14	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	-
	P1.4.Z.AN	01.2	35S20	1.0726	212M36	8M	1957	1140	35MF4	-	F210G	-
	P1.5.C.UT	01.1	GC16E	1.1142	030A04	1A	1325	1115	-	-	-	-
	Nízkolegovaná ocel											
	P2.1.Z.AN	02.1	16Mo3	1.5415	1501-240	-	2912	A204Gr.A	15D3	16Mo3KW	16Mo3	-
	P2.1.Z.AN	02.1	14Ni6	1.5622	-	-	-	A350LF5	16N6	14Ni6	15Ni6	-
	P2.1.Z.AN	02.1	21NiCrMo2	1.6523	805M20	362	2506	8620	20NCD2	20NiCrMo2	20NiCrMo2	SNCM220(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	17CrNiMo6	1.6587	820A16	-	-	-	18NCD6	-	14NiCrMo13	-
	P2.1.Z.AN	02.1	15Cr3	1.7015	523M15	-	-	5015	12C3	-	-	SCr415(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	55Cr3	1.7176	527A60	48	-	5155	55C3	-	-	SUP9(A)
	P2.1.Z.AN	02.1	15CrMo5	1.7262	-	-	2216	-	12CD4	-	12CrMo4	SCM415(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	13CrMo4-5	1.7335	1501-620Gr27	-	-	A182 F11;F12	15CD3.5 15CD4.5	14CrMo4 5	14CrMo45	-
	P2.1.Z.AN	02.1	10CrMo9 10	1.7380	1501-622 Gr.31;45	-	2218	A182 F.22	12CD9, 10	12CrMo9, 10	TU.H	-
	P2.1.Z.AN	02.1	14MoV6 3	1.7715	1503-660-440	-	-	-	-	-	13MoCrV6	-
	P2.1.Z.AN	02.1	50CoMo4	1.7228	823M30	33	2512	-	-	653M31	-	-
	P2.1.Z.AN	02.2	14NiCr10	1.5732	-	-	-	3415	14NC11	16NiCr11	15NiCr11	SNC415(H)
	P2.1.Z.AN	02.2	14NiCr14	1.5752	655M13; A12	36A	-	3415;3310	12NC15	-	-	SNC815(H)
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	16MnCr5	1.7131	(527M20)	-	2511	5115	16MC5	16MnCr5	16MnCr5	-
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	34CrMo4	1.7220	708A37	19B	2234	4137;4135	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	SCM432;SCCRM3
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	41CrMo4	1.7223	708M40	19A	2244	4140;4142	42CD4TS	41CrMo4	42CrMo4	SCM 440
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	42CrMo4	1.7225	708M40	19A	2244	4140	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	SCM440(H)
	P2.1.Z.AN	03.11	14NiCrMo134	1.6657	832M13	36C	-	-	-	15NiCrMo13	14NiCrMo131	-
	P2.2.Z.AN	02.1	31CrMo12	1.8515	722 M 24	-	2240	-	30 CD 12	30CrMo12	F-1712	-
	P2.2.Z.AN	02.1	39CrMoV13 9	1.8523	897M39	40C	-	-	-	36CrMoV12	-	-
	P2.2.Z.AN	02.1	41CrS4	1.7039	524A14	-	2092	L1	-	105WCR 5	-	-
	P2.2.Z.AN	02.1	50NiCr13	1.2721	-	-	2550	L6	55NCV6	-	F-528	-
	P2.2.Z.AN	03.11	45WCrV7	1.2542	BS1	-	2710	S1	-	45WCrV8KU	45WCrSi8	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	36CrNiMo4	1.6511	816M40	110	-	9840	40NCD3	38NiCrMo4(KB)	35NiCrMo4	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	34CrNiMo6	1.6582	817M40	24	2541	4340	35NCD6	35NiCrMo6(KB)	-	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	34Cr4	1.7033	530A32	18B	-	5132	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	SCr430(H)
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	41Cr4	1.7035	530A40	18	-	5140	42C4	41Cr4	42Cr4	SCr440(H)
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	32CrMo12	1.7361	722M24	40B	2240	-	30CD12	32CrMo12	F.124.A	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	51CrV4	1.8159	735A50	47	2230	6150	50CV4	50CrV4	51CrV4	SUP10
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	41CrAlMo7	1.8509	905M39	41B	2940	-	40CAD6, 12	41CrAlMo7	41CrAlMo7	-
	P2.3.Z.AN	02.1	100Cr6	1.3505	534A99	31	2258	52100	100C6	100Cr6	F.131	SUJ2

Srovnávací rejstřík materiálů

ISO	MC	CMC	Země Evropa	Německo	Velká Británie		Švédsko	USA	Francie	Itálie	Španělsko	Japonsko
			Norma DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	02.1/02.2	105WCr6	1.2419	-	-	2140	-	105WC13	10WCr6	105WCr5	SKS31
	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	-	-	-	-	-	-	-	-	107WCr5KU	-	SKS2, SKS3
	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	02.1/02.2	-	1.2714	-	-	-	L6	55NCDV7	-	F.520.S	SKT4
	P2.3.Z.AN/H1.3.Z.HA	02.1/02.2	100Cr6	1.2067	BL3	-	-	L3	Y100C6	-	100Cr6	-
	P2.4.Z.AN	02.1	16MnCr5	1.7139	-	-	2127	-	-	-	-	-
	P2.5.Z.HT	02.1	16Mo5	1.5423	1503-245-420	-	-	4520	-	16Mo5	16Mo5	-
	P2.5.Z.HT	02.1	40NiCrMo8-4	1.6562	311-Type 7	-	-	8740	-	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	SNCM240
	P2.5.Z.HT	02.1	42Cr4	1.7045	-	-	2245	5140	-	-	42Cr4	SCr440
	P2.5.Z.HT	02.1	31NiCrMo14	1.5755	830 M 31	-	2534	-	-	-	F-1270	-
	P2.5.Z.HT	02.2	36NiCr6	1.5710	640A35	111A	-	3135	35NC6	-	-	SNC236
	P2.6.C.UT	02.1	22Mo4	1.5419	605A32	-	2108	8620	-	-	F520.S	-
	P2.6.C.UT	02.1/02.2	25CrMo4	1.7218	1717CDS110	-	2225	4130	25CD4	25CrMo4(KB)	AM26CrMo4	SCM420;SCM430
	P2.6.C.UT	06.2	-	-	-	-	2223	-	-	-	-	-
	Vysokolegovaná ocel											
	P3.0.Z.AN	03.11	X210Cr12	1.2080	BD3	-	-	D3	Z200C12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12	SKD1
	P3.0.Z.AN	03.11	X43Cr13	1.2083	-	-	2314	-	-	-	-	-
	P3.0.Z.AN	03.11	X40CrMoV5 1	1.2344	BH13	-	2242	H13	Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV511KU	X40CrMoV5	SKD61
	P3.0.Z.AN	03.11	X100CrMoV5 1	1.2363	BA2	-	2260	A2	Z100CDV5	X100CrMoV51KU	X100CrMoV5	SKD12
	P3.0.Z.AN	03.11	X210CrW12	1.2436	-	-	2312	-	-	X215CrW12 1KU	X210CrW12	SKD2
	P3.0.Z.AN	03.11	X30WCrV9 3	1.2581	BH21	-	-	H21	Z30WCV9	X28W09KU X30WCrV9 3KU	X30WCrV9	SKD5
	P3.0.Z.AN	03.11	X165CrMoV 12	1.2601	-	-	2310	-	-	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	-
	P3.0.Z.AN	03.21	X155CrMoV12-1	1.2379	-	-	2736	HNV3	-	-	-	-
	P3.0.Z.HT	03.11	X8Ni9	1.5662	1501-509;510	-	-	ASTM A353	-	X10Ni9	XBNi09	-
	P3.0.Z.HT	03.11	12Ni19	1.5680	-	-	-	2515	Z18N5	-	-	-
	P3.1.Z.AN	03.11	S6-5-2	1.3343	4959BA2	-	2715	D3	Z40CSD10	15NiCrMo13	-	SUH3
	P3.1.Z.AN	03.13	-	-	BM 2	-	2722	M 2	Z85WDCV	HS 6-5-2-2	F-5603.	SKH 51
	P3.1.Z.AN	03.13	HS 6-5-2-5	1.3243	BM 35	-	2723	M 35	6-5-2-5	HS 6-5-2-5	F-5613	SKH 55
	P3.1.Z.AN	03.13	HS 2-9-2	1.3348	-	-	2782	M 7	-	HS 2-9-2	F-5607	-
	P3.2.C.AQ	06.33	G-X120Mn12	1.3401	Z120M12	-	2183	L3	Z120M12	XG120Mn12	X120Mn12	SCMnH/1
	Austenitické korozivzdorné oceli											
Ocel	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL13	1.4724	403S17	-	-	405	Z10C13	X10CrAl12	F.311	SUS405
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL18	1.4742	430S15	60	-	430	Z10CAS18	X8Cr17	F.3113	SUS430
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL2-4	1.4762	-	-	2322	446	Z10CAS24	X16Cr26	-	SUH446
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X1CrMoTi18-2	1.4521	-	-	2326	S44400	-	-	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6Cr13	1.4000	403S17	-	2301	403	Z6C13	X6Cr13	F.3110	SUS403
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	-	X7Cr14	1.4001	-	-	-	-	-	-	F.8401	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X10Cr13	1.4006	410S21	56A	2302	410	Z10C14	X12Cr13	F.3401	SUS410
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6Cr17	1.4016	430S15	960	2320	430	Z8C17	X8Cr17	F3113	SUS430
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6CrAL13	1.4002	405S17	-	-	405	Z8CA12	X6CrAl13	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X20Cr13	1.4021	420S37	-	2303	420	Z20C13	X20Cr13	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6CrMo17-1	1.4113	434S17	-	2325	434	Z8CD17.01	X8CrMo17	-	SUS434
	P5.0.Z.HT	03.11	X45CrS9-3-1	1.4718	401S45	52	-	HW3	Z45CS9	X45CrSi8	F322	SUH1
	P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X85CrMoV18-2	1.4748	443S65	59	-	HNV6	Z80CSN20.02	X80CrSiNi20	F.320B	SUH4
	P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X20CrMoV12-1	1.4922	-	-	2317	-	-	X20CrMoNi 12 01	-	-
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X12CrS13	1.4005	416 S 21	-	2380	416	Z11CF13	X12 CrS 13	F-3411	SUS 416
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X46Cr13	1.4034	420S45	56D	2304	-	Z40CM	X40Cr14	F.3405	SUS420J2
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X19CrNi17-2	1.4057	431S29	57	2321	431	Z15CNi6.02	X16CrNi16	F.3427	SUS431
	P5.0.Z.PH	05.12/15.12	X5CrNiCuNb16-4	1.4542 1.4548	-	-	-	630	Z7CNU17-04	-	-	-
	P5.0.Z.PH	15.21	X4 CrNiMo16-5	1.4418	-	-	2387	-	Z6CND16-04-01	-	-	-
	P5.1.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X14CrMoS17	1.4104	-	-	2383	430F	Z10CF17	X10CrS17	F.3117	SUS430F

			Obchodní označení:
	P2.1.Z.AN	02.1	OVAKO 520M (Ovako Steel)
	P2.2.Z.AN	02.1	1.0045 FORMAX (Uddeholm Tooling)
	P2.2.Z.AN	02.1	IMACRO NIT (Imatra Steel)
	P2.5.Z.HT	02.2	INEXA 482 (XM) (Inexa Profil)
	P1.2.Z.AN		S355J2G3(XM)
	P1.2.Z.AN		C45(XM)
	P1.2.Z.AN		16MnCrS5(XM)
	P2.5.Z.HT		INEXA280(XM)
	P2.5.Z.HT	02.2	070M20(XM)
	P2.5.Z.HT	02.2	HARDOX 500 (SSAB – Swedish Steel Corp.)
	P2.5.Z.HT		WELDOX 700 (SSAB – Swedish Steel Corp.)

Srovnávací rejstřík materiálů

ISO	MC	CMC	Země Evropa	Německo	Velká Británie		Švédsko	USA	Francie	Itálie	Španělsko	Japonsko
			Norma DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
M	**Austenitická korozivzdorná ocel**											
	M1.0.Z.AQ	05.11/15.11	X3CrNiMo13-4	1.4313	425C11	-	2385	CA6-NM	Z4CND13.4M Z38C13M	(G)X6CrNi304	-	SCS5
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.11/15.11	X53CrMnNiN21-9	1.4871	349S54	-	-	EV8	Z52CMN21.09	X53CrMnNiN21 9	-	SUH35, SUH36
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiN18-10	1.4311	304S62	-	2371	304LN	Z2CN18.10	-	-	SUS304LN
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	-	-	2375	316LN	Z2CND17.13	-	-	SUS316LN
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	316S13	-	2348	316L	Z2CND17-12	X2CrNiMo1712	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	316S13	-	2353	316L	Z2CND17.12	X2CrNiMo17 12	-	SCS16, SUS316L
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X3CrNiMo17-3-3	1.4436	316S33	-	2343, 2347	316	Z6CND18-12-03	X8CrNiMo1713	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo18-15-4	1.4438	317S12	-	2367	317L	Z2CND19.15	X2CrNiMo18 16	-	SUS317L
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X6CrNiNb18-10	1.4550	347S17	58F	2338	347	Z6CNNb18.10	X6CrNiNb18 11	F.3552 F.3524	SUS347
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	320S17	58J	2350	316Ti	Z6NDT17.12	X6CrNiMoTi17 12	F.3535	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X10CrNiMoNb 18-12	1.4583	-	-	-	318	Z6CNDNb17 13B	X6CrNiMoNb17 13	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X15CrNiSi20-12	1.4828	309S24	-	-	309	Z15CNS20.12	-	-	SUH309
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMoN17-11-2	1.4406	301S21	58C	2370	308	Z1NCDU25.20	-	F.8414	SCS17
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	X1CrNiMoCuN20-18-7	1.4547	-	-	2378	S31254	Z1CNDU20-18-06AZ	-	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X9CrNi18-8	1.4310	-	-	2331	301	Z12CN17.07	X12CrNi17 07	F.3517	SUS301
	M1.0.Z.PH	05.22/15.22	X7CrNiAL17-7	1.4568 1.4504	316S111	-	-	17-7PH	Z8CNA17-07	X2CrNiMo1712	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNi19-11	1.4306	304S11 304S12	-	2352	304L	Z2CN18-10	X2CrNi18 11	-	-
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	-	-	304S31	58E	2332, 2333	304	Z6CN18.09	X5CrNi18 10	F.3504 F.3541	SUS304
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X5CrNi18-10	1.4301	304S15	58E	2332	304	Z6CN18.09	X5CrNi18 10	F.3551	SUS304
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X5CrNiMo17-2-2	1.4401	316S16	58J	2347	316	Z6CND17.11	X5CrNiMo17 12	F.3543	SUS316
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X6CrNiTi18-10	1.4541	321S12	58B	2337	321	Z6CNT18.10	X6CrNiTi18 11	F.3553 F.3523	SUS321
	M1.2.Z.AQ	05.21/15.21	X8CrNiS18-9	1.4305	303S21	58M	2346	303	Z10CNF 18.09	X10CrNiS 18.09	F.3508	SUS303
	Superaustenitické (Ni>20%) korozivzdorné oceli											
	M2.0.C.AQ	20.11	G-X40NiCrSi36-18	1.4865	330C11	-	-	-	-	XG50NiCr39 19	-	SCH15
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	-	-	2562	UNS V 0890A	Z2 NCDU25-20	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	X8CrNi25-21	1.4845	310S24	-	2361	310S	Z12CN25 20	X6CrNi25 20	F.331	SUH310
	M2.0.Z.AQ	20.11	X12NiCrSi36 16	1.4864	-	-	-	330	Z12NCS35.16	F-3313	-	SUH330
	M2.0.Z.AQ	05.23/15.23	X1NiCrMoCu31-27-4	1.4563	-	-	2584	NO8028	Z1NCDU31-27-03	-	-	-
	Duplexní (austeniticko-feritické) korozivzdorné oceli											
	M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ	05.51/15.51	X2CrNiN23-4	1.4362	-	-	2376	S31500	-	-	-	-
	M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ	05.51/15.51	X8CrNiMo27-5	-	-	-	2324	S32900	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	X2CrNiN23-4	-	-	-	2327	S32304	Z2CN23-04AZ	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	-	-	-	-	2328	-	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	X2CrNiMoN22-53	-	-	-	2377	S31803	Z2CND22-05-03	-	-	-

			Obchodní označení:	
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 304 (Sandvik Steel)	
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	1.0045	SANMAC 304L (Sandvik Steel)	
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 316 (Sandvik Steel)	
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 316L (Sandvik Steel)	
M1.0.Z.AQ	05.23/15.23		254 SMO	
M2.0.Z.AQ	05.23/15.23		654 SMO	
M3.2.Z.AQ	05.52/15.52		SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel)	
M3.2.Z.AQ	05.52/15.52		SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel)	

Srovnávací rejstřík materiálů

ISO	MC	CMC	Země Evropa	Německo	Velká Británie		Švédsko	USA	Francie	Itálie	Španělsko	Japonsko
			Norma DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
K	**Temperovaná litina**											
	K1.1.C.NS	07.1	-	-	8 290/6	-	0814	-	MN 32-8	-	-	FCMB310
	K1.1.C.NS	07.1	EN-GJMB350-10	0.8135	B 340/12	-	0815	32510	MN 35-10	-	-	FCMW330
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB450-6	0.8145	P 440/7	-	0852	40010	Mn 450	GMN 45	-	FCMW370
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB550-4	0.8155	P 510/4	-	0854	50005	MP 50-5	GMN 55	-	FCMP490
					P 570/3		0858	70003	MP 60-3			FCMP540
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB650-2	0.8165	P570/3	-	0856	A220-70003	Mn 650-3	GMN 65	-	FCMP590
	K1.1.C.NS	07.3	EN-GJMB700-2	0.8170	P690/2	-	0862	A220-80002	Mn700-2	GMN 70	-	FCMP690
	Šedá litina											
	K2.1.C.UT	08.1	-	-	-	-	0100	-	-	-	-	-
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-100	0.6010	-	-	0110	No 20 B	Ft 10 D	-	-	FC100
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-150	0.6015	Grade 150	-	0115	No 25 B	Ft 15 D	G 15	FG 15	FC150
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-200	0.6020	Grade 220	-	0120	No 30 B	Ft 20 D	G 20	-	FC200
	K2.1.C.UT	08.2	EN-GJL-250	0.6025	Grade 260	-	0125	No 35 B	Ft 25 D	G 25	FG 25	FC250
	K2.1.C.UT	08.2	EN-JLZ	0.6040	Grade 400	-	0140	No 55 B	Ft 40 D	-	-	-
	K2.2.C.UT	08.2	EN-GJL-300	0.6030	Grade 300	-	0130	No 45 B	Ft 30 D	G 30	FG 30	FC300
	K2.2.C.UT	08.2	EN-GJL-350	0.6035	Grade 350	-	0135	No 50 B	Ft 35 D	G 35	FG 35	FC350
	K2.3.C.UT	08.3	GGL-NiCr20-2	0.6660	L-NiCuCr202	-	0523	A436 Type 2	L-NC 202	-	-	-
Litina	**Nodulární litina**											
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-400-15	0.7040	SNG 420/12	-	0717-02	60-40-18	FCS 400-12	GS 370-17	FGE 38-17	FCD400
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-400-18-LT	0.7043	SNG 370/17	-	0717-12	-	FGS 370-17	-	-	-
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-350-22-LT	0.7033	-	-	0717-15	-	-	-	-	-
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-800-7	0.7050	SNG 500/7	-	0727	80-55-06	FGS 500-7	GS 500	FGE 50-7	FCD500
	K3.2.C.UT	09.2	EN-GJS-600-3	0.7060	SNG 600/3	-	0732-03	-	FGS 600-3	-	-	FCD600
	K3.3.C.UT	09.2	EN-GJS-700-2	0.7070	SNG 700/2	-	0737-01	100-70-03	FGS 700-2	GS 700-2	FGS 70-2	FCD700
	K3.5.C.UT	-	EN-GJSA-XNiCr20-2	0.7660	Grade S6	-	0776	A43D2	S-NC 202	-	-	-
	Vermikulární litina (CGI)											
	K4.1.C.UT	-	EN-GJV-300									
	K4.1.C.UT	-	EN-GJV-350									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-400									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-450									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-500									
	Izotermicky kalená tvárná litina (ADI)											
	K5.1.C.NS	-	EN-GJS-800-8	-	-	-	-	ASTM A897 No. 1	-	-	-	-
	K5.1.C.NS	-	EN-GJS-1000-5	-	-	-	-	ASTM A897 No. 2	-	-	-	-
	K5.2.C.NS	-	EN-GJS-1200-2	-	-		-	ASTM A897 No. 3	-	-	-	-
	K5.2.C.NS	-	EN-GJS-1400-1	-	-	-	-	ASTM A897 No. 4	-	-	-	-
	K5.3.C.NS	-	-	-	-	-	-	ASTM A897 No. 5	-	-	-	-

Srovnávací rejstřík materiálů

ISO	MC	CMC	Země Evropa	Německo	Velká Británie		Švédsko	USA	Francie	Itálie	Španělsko	Japonsko
			Norma DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
N Neželezné kovy	**Slitiny hliníku**											
	N1.3.C.AG	30.21	G-AlSi9MGWA	3.2373	-	-	4251	SC64D	A-S7G	-	-	C4BS
	N1.3.C.UT	30.21	G-ALMG5	-	LM5	-	4252	GD-AlSi12	A-SU12	-	-	AC4A
	N1.3.C.UT/N1.3.C.AG	30.21/30.22	-	-	LM25	-	4244	356.1	-	-	-	A5052
	N1.3.C.UT	-	GD-AlSi12	-	-	-	4247	A413.0	-	-	-	A6061
	N1.3.C.AG	-	GD-AlSi8Cu3	-	LM24	-	4250	A380.1	-	-	-	A7075
	N1.3.C.UT	-	G-AlSi12(Cu)	-	LM20	-	4260	A413.1	-	-	-	ADC12
	N1.3.C.UT	-	G-AlSi12	-	LM6	-	4261	A413.2	-	-	-	-
	N1.3.C.AG	-	G-AlSi10Mg(Cu)	-	LM9	-	4253	A360.2	-	-	-	-
S Žárovzdorné slitiny	**Slitiny na bázi niklu**											
	S2.0.Z.AG	20.22	S-NiCr13A16MoNb	LW2 4670	mar-46	-	-	5391	NC12AD	-	-	-
	S2.0.C.UT	20.24	NiCo15Cr10MoAlTi	LW2 4674	-	-	-	AMS 5397	-	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiFe35Cr14MoTi	LW2.4662	-	-	-	5660	ZSNCDT42	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Fe19NbMo	LW2.4668	HR8	-	-	5383	NC19eNB	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr20TiAk	2.4631	Hr401.601	-	-	-	NC20TA	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Co11MoTi	2.4973	-	-	-	AMS 5399	NC19KDT	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Fe19NbMo	LW2.4668	-	-	-	AMS 5544	NC20K14	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	-	2.4603	-	-	-	5390A	NC22FeD	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	NiCr22Mo9Nb	2.4856	-	-	-	5666	NC22FeDNB	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	NiCr20Ti	2.4630	HR5.203-4	-	-	-	NC20T	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCu30AL3Ti	2.4375	3072-76	-	-	4676	-	-	-	-
	Kobaltové slitiny											
	-	-	CoCr20W15Ni	-	-	-	-	5537C, AMS	KC20WN	-	-	-
	S3.0.Z.AG	20.32	CoCr22W14Ni	LW2.4964	-	-	-	5772	KC22WN	-	-	-
	Titanové slitiny											
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl5Sn2.5	3.7115.1	TA14/17	-	-	UNS R54520	T-A5E UNS R56400	-	-	-
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl6V4	3.7165.1	TA10-13/TA28	-	-	UNS R56401	T-A6V	-	-	-
	S4.3.Z.AN	23.22	TiAl5V5Mo5Cr3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl4Mo4Sn4Si0.5	3.7185	-	-	-	-	-	-	-	-
			Obchodní označení:									
			Slitiny na bázi železa									
	S2.0.Z.UT/S2.0.Z.AN	20.11	Incoloy 800									
			Slitiny na bázi niklu									
	S2.0.Z.AN	20.2	Haynes 600									
	S2.0.Z.AN	20.2	Nimocast PD16									
	S2.0.Z.AG	20.2	Nimonic PE 13									
	S2.0.Z.AG	20.2	Rene 95									
	S2.0.Z.AN	20.21	Hastelloy C									
	S2.0.Z.AN	20.21	Incoloy 825									
	S2.0.Z.AN	20.21	Inconel 600									
	S2.0.Z.AN	20.21	Monel 400									
	S2.0.Z.AG	20.22	Inconel 700									
	S2.0.Z.AG	S2.0.Z.AG	Inconel 718									
	S2.0.Z.AG	20.22	Mar – M 432									
	S2.0.Z.AG	20.22	Nimonic 901									
	S2.0.Z.AG	20.22	Waspaloy									
	S2.0.C.NS	20.24	Jessop G 64									
			Kobaltové slitiny									
	S3.0.Z.AG	20.3	Air Resist 213									
	S3.0.Z.AG	20.3	Jetalloy 209									
H Tvrzené materiály	**Tvrzené materiály**											
	H1.2.Z.HA	04.1	X100CrMo13	1.4108	-	-	2258 08	440A	-	-	-	C4BS
	H1.3.Z.HA	04.1	X110CrMoV15	1.4111	-	-	2534 05	610	-	-	-	AC4A
	H1.2.Z.HA	04.1	X65CrMo14	-	-	-	2541 06	0-2	-	-	-	AC4A

Kódové značení nástrojů CoroMill® Plura

R	A	21	5	.	3	A	-	100	30	–	A	C	22	H
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1 Směr otáčení

R Pravostranné provedení
L Levostranné provedení

2 Jednotkový systém

A Provedení v palcových mírách

3 Druh nástroje

21 Stopková fréza

4 Možnost zavrtávání

5 Zavrtávání není možné
6 Vrtání

6 Počet zubů

1-9 1 až 9 zubů
A-Z 10 až 32 zubů

7 **Přívod řezné kapaliny**

C = Vnitřní přívod řezné kapaliny
- = Vnější přívod řezné kapaliny

8 Řezný průměr

Palcové nástroje
Průměr v řezu DC uvedený v 1/64 palce.

Příklad: 10 = 5/32 palce

Metrické nástroje
Průměr v řezu DC uvedený v 1/10 mm.

Příklad: 100 = 10,0 mm

9 Úhel stoupání šroubovice

Úhel šroubovice zaokrouhlený na nejbližších 5 stupňů

12 Délka stopky

S Krátké provedení stopky
C Provedení s dlouhou stopkou
K Délka stopky > "C"
L Délka stopky > "K"
X Délka stopky > "L"
E Krátká délka LF a LU
I Střední délka LF a LU
J Střední rozměr LF a dlouhý rozměr LU
O Dlouhý rozměr LF, střední délka LU
P Dlouhý rozměr LF a LU

13 Max. hloubka řezu, APMX

Palcové nástroje
Délka v řezu v 1/16 palce
Pokud DC < 1/8 vyjádřená v 1/64 palce
Příklad: 09 = 9/16 palce pro DC 3/16 palce

Metrické nástroje
Délka v řezu v mm
Pokud D_c nebo D_{c2} < 3mm vyjádřená v 1/10 mm
Příklad:
07 = 7 mm pro DC 6 mm
70 = 7 mm pro DC 2.5 mm

Kódové značení nástrojů CoroMill® Plura

5 Základní konstrukční typ stopkové čelní frézy

0 Konkávní fazetovací fréza	**6** Plný poloměr (kulové čelo) speciálního tvaru
1 Pravoúhlý tvar s/bez zkosení rohů, úzká tolerance na DC	**7** Čistě kuželovitý tvar
2 Pravoúhlý tvar se zaoblením rohu	**8** Čelní stopková fréza na srážení hran 45°
3 Pravoúhlý tvar s/bez zkosení rohů	**9** Čelní stopková fréza na srážení hran 30°
4 Tvar s úplným poloměrem (kulové čelo) - 6 nebo méně zubů	**H** Stopková fréza pro vysoké rychlosti posuvu
5 Kuželový tvar s plným poloměrem (s kulovým čelem) - 6 nebo méně zubů	**T** Stopková fréza pro rotační frézování

10 Poloměr rohu/Úhel kužele

Poloměr zaoblení rohů				**Úhel kužele**	
Metrické nástroje		Palcové nástroje		Metrické nástroje	
– Bez zaoblení rohů		– Bez zaoblení rohů		- Nulový poloměr rohu/Úhel kužele	
A	<0.5 mm	A	1/64 inch	M	0.5°
B	0.5 mm	B	1/32 inch	N	1°
C	1.0 mm	C	3/64 inch	O	1.5°
D	1.5 mm	D	1/16 inch	P	2°
E	2.0 mm	E	5/64 inch	Q	2.5°
F	2.5 mm	F	3/32 inch	R	3°
atd.		atd.		S	3.5°
				T	4°
				atd.	

11 Typ stopky

A Válcová stopka

B Weldon

C Válcová stopka s krčkem

E-J Cylindrical with neck (Necklength/DC, mm)

E = 0.1 - 1.9 H = 6.0 - 7.9

F = 2.0 - 3.9 I = 8.0 - 9.9

G = 4.0 - 5.9 J = 10 - 11.9

Y = Válcová stopka s rozhraním iLock

14 Typ geometrie

	Řezná hrana	**TW v % z DC**	**Úhel čela γ°**
K	Geometrie Kordell	50-60	9°-12°
B	Lamač třísek	60	4°-7°
U	Geometrie Kordell	<50	9°-12°
A	Přímá	<45	12°-15°
P	Přímá	45-55	9°-12°
N	Přímá	56-65	9°-12°
L	Přímá	66-75	4°-12°
G	Přímá	50-75	-3°-3°
H	Přímá	>75	<-3°
C	S oboustranným přítlakem - lomená		

TW = Průměr jádra

Kódové značení nástrojů CoroMill® Plura

2	S	3	4	0	–	1200	–	200	–	M	A	1640
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11

1 Řada

1: Univerzální
2: Optimalizovaná

2 Geometrie čela

S: Rovné čelo se zaoblením rohů, se středovými břity

F: Přímá se zaoblením rohů, bez středových břitů

P: Rovné čelo, se středovými břity

N: Rovné čelo, bez středových břitů

B: Provedení s kulovým čelem

C: Pro srážení hran

H: Pro vysoké rychlosti posuvu

U: Poloměr pro zaoblení hran

T: Pro rotační frézování

3 Úhel stoupání šroubovité drážky pro odvod třísek

0: 0°<FHA≤15°
1: 15°<FHA≤25°
2: 25°<FHA≤35°
3: 35°<FHA≤45°
4: 45°<FHA≤55°
5: 55°<FHA≤65°

4 Průměrná činná délka pro daný typ nástroje (APMX/DC)

0: 0-0.5 x DC
1: 0.6-1.0 x DC
2: 1.1-1.5 x DC
3: 1.6-2.0 x DC
4: 2.1-2.5 x DC
5: 2.6-3.0 x DC
6: 3.1-3.5 x DC
7: 3.6-4.0 x DC
8: 4.1-5.0 x DC
9: > 5.0 x DC

5 Pořadové číslo pro rozlišení označení typu nástroje

6 Průměr řezu (DC) v 1/100.

Např. 1200 = 12.00 mm

7 Poloměr zaoblení rohů, zkosení nebo poloměr pro srážení hran v 1/100.

Např. Poloměr zaoblení rohů 200 = 2 mm.
Např. Zkosení 045 = 45°

8 Přívod řezné kapaliny

- Bez vnitřního přívodu řezné kapaliny
C: S radiálním výstupem řezné kapaliny
A: S axiálním výstupem řezné kapaliny

9 Přednostní určení pro skupinu materiálů dle ISO

P: ISO P
K: ISO K
M: ISO M
S: ISO S
H: ISO H
N: ISO N
O: ISO O
X: Multimateriálové použití

10 Stopkové nástroje

A: Válcová stopka
B: Weldon
C: Válcová stopka s krčkem
D: Stopka Weldon s krčkem
G: Redukovaná

11 Nástrojová třída

Kódové značení výměnných frézovacích hlavic CoroMill® 316

A	316	–	12	S	M	4	50	C	120	05	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Jednotkový systém
A = Provedení v palcových mírách

2 Označení řady
Např.: 316 = CoroMill® 316

3 Velikost spojky
Velikost spojky EH Např.: 12 = E12

4 Základní provedení	
S =	Přímé = 90°
F =	Rovné čelo, bez středových břitů
B =	Provedení s kulovým čelem
C =	Pro srážení hran
H =	HFC (fréza pro vysokou rychlost posuvu)
U =	Poloměr pro zaoblení hran

5 Délka hlavy	
M =	Střední

6 Počet břitů
Např.: ZEFP = 4

7 Úhel stoupání šroubovice
Úhel šroubovice

8 Přívod řezné kapaliny	
-	Bez vnitřního přívodu řezné kapaliny
C	S radiálním výstupem řezné kapaliny
A	S axiálním výstupem řezné kapaliny

9 Řezný průměr
Metrické nástroje Např.: 120 = 12.0 mm Palcové nástroje Např.: 050 = 0.5 inch

10 Poloměr zaoblení rohů
Metrické nástroje Např.: 05 = RE 0.5 mm Palcové nástroje Např.: 04 = RE 0.4 mm (.015")

11 Geometrie

Geometrie	Úhel čela	Průměr jádra	
P	9-12°	50%	
L	4-12°	70%	
G	-3-3°	70%	
K	9-12°	60%	Geometrie Kordell
A	12-15°		
D	-10°-0°		

Kódové značení závitořezných stopkových fréz CoroMill® Plura

R	21	7	.	1	5	C	100	300	A	K	30	N
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 Směr otáčení

R Pravostranné provedení

2 Druh nástroje

21 Stopková fréza

3 Určení

7 Frézování závitů

4 Druh závitu

1= Metrický/Metrický jemný a MJ vnitřní závit

2= Metrický/Metrický jemný vnější závit

3= Vnitřní závit UNC/UNF

4= Vnější závit UNC/UNF

5= Vnitřní NPT závit

6= Vnější NPT závit

7= Vnitřní NPTF závit

8= Vnější NPTF závit

9= Vnitřní G závit

0= Vnější G závit

5 Počet zubů

1-9 1 až 9 zubů

6 Přívod řezné kapaliny

C Vnitřní přívod řezné kapaliny

- Bez vnitřního přívodu řezné kapaliny

7 Průměr nástroje

Průměr v řezu - v 1/10 mm

8 Stoupání

Rozteč v 1/100 mm

9 Typ stopky

A Válcová stopka

B Stopka Weldon

C Válcová stopka se zkosením

10 Délka stopky

S Krátké provedení stopky
C Provedení s dlouhou stopkou
K Délka stopky > "C"
L Délka stopky > "K"
X Délka stopky > "L"

11 Max. hloubka řezu, APMX

Činná délka v mm
(Jestliže DC nebo DCX < 3 mm v 1/10 mm)

12 Typ geometrie

N Úhel šroubovice 10°, úhel čela 9-12°, vnitřní závit

H Úhel šroubovice 30°, úhel čela < 0°, vnitřní závit

P Úhel stoupání šroubovice 15°, úhel čela 9-10°

S Úhel stoupání šroubovice 15°, úhel čela 4-5°

Kódové značení závitníků

T200	–	S	D	100	D	A	–	M3
1		2	3	4	5	6		7

1 Skupina výrobků

2 Skupina materiálů dle ISO

P = Ocel
M = Korozivzdorná ocel
K = Litina
S = Žárovzdorné ?slitiny

H = Tvrzené materiály

N = Neželezný materiál

X = Všechny materiály

3 Obrobitelnost materiálu

E = Nenáročný
M = Střední
D = Obtížné

4 Číslo

1 0 0

Různý počet pro:
vyztuženou nebo přímou stopku,
různé zkosené hrany, nástroje, přívod řezné kapaliny atd.

5 Std

D = DIN
A = ANSI&DIN/DIN/ANSI
J = JIS
I = ISO

6 Tvar závitu

A = M
B = MF
C = MJ
D = UN
E = UNC
F = UNF
G = UNEF
H = UNJC
I = UNJF
J = UNS
K = G
L = NPT
M = NPTF
N = NPSF
O = NPSM
P = EGM
Q = EGMF
R = EGUNC
S = EGUNF
T = PG
U = R
V = Rc
X = Rp
Y = BA
Z = EGUNJF

7 Rozměr

Stoupání pouze v případě potřeby, např. u MF.

M3
M10x125 (Velikost stoupání je uvedena bez desetinných míst)

CNSC

Kódové označení typu vstupu pro řeznou kapalinu

Kód	Popis	Obrázek
0	Bez přívodu řezné kapaliny	
1	Axiální souosý vstup	
2	Radiální vstup	
3	Axiální souosý a radiální vstup	
4	Axiální souosý vstup na roztečné kružnici	
5	Radiální vstup před adaptérem	
6	Přírubou mimo střed	
7	Přírubou mimo střed a axiální	
8	Výstup mimo střed drážkami ve stopce	

CXSC

Kódové označení typu výstupu pro řeznou kapalinu

Kód	Popis	Obrázek
0	Bez výstupu pro řeznou kapalinu	
1	Axiální souosý výstup	
2	Radiální výstup	
3	Axiální šikmý výstup	
4	Axiální souosý výstup na roztečné kružnici	
5	Axiální šikmý výstup s tryskou, stavitelný	
6	Výstup mimo střed s tryskou, stavitelný	
7	Výstup mimo střed drážkami ve stopce	
8	Výstup mimo střed s tryskou a axiální, stavitelný	

Kód	Strana
1B230-XA	A32
1B231-XA	A33
1B232-XA	A33
1B240-XA	A34
1C050-XA	A36
1C050-XB	A36
1P220-XA	A12
1P220-XB	A13
1P221-XA	A14
1P221-XB	A15
1P222-XA	A16
1P222-XB	A16
1P230-XA	A17-A18
1P230-XB	A17
1P231-XA	A19
1P231-XB	A20
1P240-XA	A21
1P240-XB	A21
1P250-XA	A22
1P250-XB	A22
1P251-XA	A23
1P251-XB	A23
1P260-XA	A24
1P260-XB	A24
1P330-XA	A26
1P330-XB	A26
1P340-XA	A30
1P340-XB	A30
1P341-XA	A27
1P341-XB	A27
1P360-XA	A28
1P370-XA	A28
1U000-XA	A37
2B230-NA	A114
2B320-NG	A112
2B330-NC	A113
2F210-SC	A140
2F340..CSC	A59
2F340..CSD	A62
2F340..SC	A60-A61
2F340-SD	A62
2F341-SC	A63
2F341-SD	A64
2F342-PC	A40
2F342-PD	A42
2F440-ASD	A78
2H310-SC	A140
2N342-PC	A41
2N342-PD	A43
2P050-OA	A123
2P051-OA	A122
2P120-NC	A86
2P121-NC	A87
2P122-NC	A87
2P123-NG	A88
2P160-NA	A86
2P170-NA	A88
2P210-NC	A92
2P211-PC	A106
2P212-PC	A106
2P230-NA	A91
2P231-NA	A91
2P232-NA	A89
2P340-PA	A54
2P340-PB	A54
2P341-MA	A57
2P342..CMB	A48
2P342-CMA	A50
2P342-PA	A46
2P342-PB	A44
2P350-OA	A125
2P360-PA	A55
2P370-PB	A56
2P440-SD	A80
2P460-NA	A124
2P460-OA	A126
2S220-NC	A90
2S221-NG	A90
2S340-MA	A58
2S342..CMA	A51-A52
2S342..CMB	A49
2S342-PA	A47
2S342-PB	A45
2S440-SD	A79
316..BM..DG	A163
316..BM..G	A163
316..BM2..G	A162
316..CM..G	A168
316..CM2..G	A169
316..FL..L	A151
316..FM..D	A172
316..FM..L	A165-A166
316..HM..C..P	A153
316..HM..D	A172
316..HM..P	A154
316..SL..P	A143, A145
316..SM..A	A158
316..SM..C..P	A147
316..SM..K	A160
316..SM..P	A148
316..SM2..P	A156
316..UM..G	A170
326..VM-TH	A175
326-CH	A174
400.1..A1-NM	B67
400.4..A1-NM	B67
430.1..A1-NM	B68
430.4..A1-NM	B68
435.B..A1-XF	D3
435.T..A1-XF	D4
452.1-C	B63
452.1-CM	B64
452.4-CM	B64
452.C1-C	B65
452.R-CM	B65
460.1..A0-XM	B13-B17
460.1..A1-XM	B4-B12
830	D13
830A	D12
830B	D12
835.B..A1-MF	D9
835.B..A1-PF	D6
835.T..A1-MF	D10
835.T..A1-PF	D7
860.1..A0-GM	B20, B22-B24
860.1..A1	B29-B35
860.1..A1-GM	B19-B24
860.1..A1-MM	B37-B40
860.1..A1-NM	B42-B44
860.1..A1-SM	B46-B49
860.1..B0-GM	B20, B22-B24
860.1..B1-GM	B19-B24
860.1..C0-GM	B25-B26
860.1..C1-GM	B19-B24
860.1..D0-GM	B25-B26
860.1..G1-GM	B20, B22-B24
860.2..B1-GM	B25-B26
860.2..C1-GM	B25-B26
860.2..E1-GM	B27
861.1..A1-GM	B52-B55
861.1..A1-GP	B51
862.1..A1-GM	B57
863.1..A0-O	B60
863.1..A1-N	B59
863.1..A1-OS	B59
863.1..B1-MS	B61
863.1..B1-OS	B61
A	
A316..BM..G	A163
A316..BM2..G	A162
A316..CM..G	A168
A316..CM2..G	A169
A316..FL..L	A151
A316..FM..L	A165
A316..HM..C..P	A153
A316..HM..P	A154
A316..SL..P	A144
A316..SM..C..P	A147
A316..SM..K	A160
A316..SM..P	A149
A316..UM..G	A170
A326..VM-TH	A175
A326-CH	A174
E	
E195	C22
E207	C20
E212	C21
E245	C22
E258	C20
E263	C21
E301	C39
E302	C40
E305	C41
E306	C42
E308	C43
E309	C41
E310	C41
E314	C102
E315	C44
E316	C102
E317	C48
E323	C52
E324	C73
E326	C73
E344	C79
E345	C79
E346	C107
E347	C107
E362	C137
E363	C121
E364	C88
E404	C108
E416	C71
E454	C80
E455	C80
E615	C26
E616	C9
E736	C138
E738	C138
E852	C81
E854	C74
E862	C109
E864	C103
E872	C94
E873	C97
E874	C91
E882	C130
E883	C136
E884	C127
E885	C133
E890	C47
E891	C49
E892	C50
E893	C51
EP03P	C75-C76
EP03PA	C78
EP09P	C77
EP13P	C86
EP13PA	C87
EP23PA	C93
EP29PA	C92
EX03P	C104
EX03PA	C106
EX09P	C105
EX13P	C118-C119
EX13PA	C120
EX23PA	C128
EX29PA	C129

Kód	Strana
EX33PA	C134
EX39PA	C135
R	
R215.2x..AC..H	A101
R215.34C..BC..P	A72
R215.3x..30AC..H	A100
R215.3x..50AC..H	A100
R215.3x..50-AC..L	A102
R215.Hx..AC..H	A66
R215.Hx..AC..P	A68
R215.Hx..AK..P	A67
R216.22..AI..G	A82
R216.24..AI..G	A82
R216.2x..50CC..P	A76
R216.2x..AJ..G	A82
R216.2x..AK..H	A70
R216.2x..AK..P	A73
R216.2x..AP..G	A83
R216.2x..BC..P	A77
R216.2x..CK/L..P	A74
R216.3x..30-AE..G	A106
R216.3x..30-AI..G	A106
R216.3x..30-AJ..G	A106
R216.3x..30-BC..B	A94
R216.3x..30-BS..K	A96
R216.3x..40-AC..U	A95
R216.3x..40-AJ..U	A95
R216.3x..40-BC..K	A96
R216.3x..50-AK..H	A71
R216.3x..50-AK..P	A75
R216.3x..50-BC..P	A77
R216.3x..60-AC..L	A103
R216.3x..CC/K..K	A97
R216.3xC..40-DC..K	A98
R216.3xC..40-DS..K	A98
R216.42..30-..C..G	A110
R216.42..30-AI..G	A115
R216.42..30-AS/C..G	A118
R216.44..30-AI..G	A118
R216.4x..30-AC..G	A119
R216.4x..30-AE..G	A108
R216.4x..30-AJ..G	A109
R216.4x..30-AK..A	A112
R216.4x..30-AK..G	A115
R216.4x..30-AO..G	A108
R216.4x..30-AP..G	A116
R216.4x..30-AQ..G	A116
R216.52/3..AL..G	A117
R216.54..AL..G	A117
R216.62..30-AO..G	A120
R216.64..30-AO..G	A120
R217.1x..AC..H	A134
R217.1x..AC..M	A132
R217.1x..AC..N	A130
R217.1x..AC..P	A131
R217.1x..AC..S	A133
R217.1x..CC..K	A129
R217.1xC..AC/K..H	A134
R217.1xC..AC/K..N	A128
R217.3x..AC..P	A136
R217.3xC..AC..M	A135
R217.5x..AC..N	A137
R217.7x..AC..N	A137
R217.9x..BC..N	A138
RA215.2x..AK/L..L	A104
RA216.2x..AK..G	A84
RA216.2x..AK..H	A70
RA216.2x..AK..P	A73
RA216.4x..AK..G	A119
T	
T100	C55
T100-KM100AA	C58
T100-KM100AB	C65
T100-KM100AE	C67
T100-KM100AF	C69
T100-KM100DA	C56
T100-KM100DB	C64
T100-KM101AA	C58
T100-KM101AB	C65
T100-KM101AE	C67
T100-KM101AF	C69
T100-KM101DA	C56
T100-KM102AA	C58
T100-KM102AE	C67
T100-KM102AF	C69
T100-KM102DA	C56
T100-KM102DB	C64
T100-KM103AA	C58
T100-KM103AE	C67
T100-KM103AF	C69
T100-KM103DA	C56
T100-KM104AA	C59
T100-KM104AB	C66
T100-KM104AE	C68
T100-KM104AF	C70
T100-KM104DA	C57
T100-KM104DB	C62
T100-KM105AA	C59
T100-KM105AB	C66
T100-KM105AE	C68
T100-KM105AF	C70
T100-KM105DA	C57
T100-KM106AA	C59
T100-KM106AE	C68
T100-KM106AF	C70
T100-KM106DA	C60
T100-KM106DB	C62
T100-KM107AA	C59
T100-KM107AE	C68
T100-KM107AF	C70
T100-KM107DA	C60
T100-KM108AA	C59
T100-KM108AB	C66
T100-KM108AE	C68
T100-KM108AF	C70
T100-KM108DA	C60
T100-KM108DB	C62
T100-KM109AA	C59
T100-KM109AB	C66
T100-KM109AE	C68
T100-KM109AF	C70
T100-KM109DA	C60
T100-NM100DA	C61
T100-NM101DA	C61
T101	C54
T105	C110
T106	C110
T110	C55
T115	C45
T116	C46
T120	C63
T200-NM100AA	C85
T200-NM100AE	C96
T200-NM100AF	C96
T200-NM100DA	C84
T200-NM101DA	C84
T200-SD100AE	C95
T200-SD100AF	C98
T200-SD100AH	C99
T200-SD100AI	C100
T200-SD100DA	C82
T200-SM100DA	C83
T200-SM100DB	C89
T200-SM100DC	C90
T200-SM100DI	C100
T200-SM101DA	C83
T200-XM100AA	C10
T200-XM100AB	C13
T200-XM100AE	C15
T200-XM100AF	C17
T200-XM100DA	C7
T200-XM100DB-MF	C11-C12
T200-XM100DE	C14
T200-XM100DF	C16
T200-XM100DK	C18
T200-XM101AA	C10
T200-XM101AB	C13
T200-XM101AE	C15
T200-XM101AF	C17
T200-XM101DA	C7
T200-XM101DE	C14
T200-XM101DF	C16
T200-XM104DA	C8
T200-XM105DA	C8
T300-NM100AA	C117
T300-NM100AE	C131
T300-NM100AF	C131
T300-NM100DA	C114, C116
T300-NM100DB	C124
T300-NM101AA	C117
T300-NM101DA	C115-C116
T300-NM101DA (FHA35)	C116
T300-SD100DA	C111
T300-SD100DB	C122
T300-SD100DC	C125
T300-SD100DE	C126
T300-SD100DF	C132
T300-SD100DH	C139
T300-SD100DI	C140
T300-SD100DZ	C142
T300-SD101DA	C112
T300-SM100DA	C113
T300-SM100DB	C123
T300-SM100DC	C125
T300-SM100DI	C140
T300-SM100DS	C141
T300-SM101DA	C113
T300-XM100AA	C25
T300-XM100AB	C29
T300-XM100AE	C31
T300-XM100AF	C34
T300-XM100AL	C37
T300-XM100AM	C37
T300-XM100DA	C23
T300-XM100DB	C27-C28
T300-XM100DE	C30
T300-XM100DF	C33
T300-XM100DK	C36
T300-XM101AA	C25
T300-XM101AB	C29
T300-XM101AE	C31
T300-XM101AF	C34
T300-XM101DA	C23-C24
T300-XM101DE	C30
T300-XM101DF	C33
T300-XM102AA	C25
T300-XM102AB	C29
T300-XM102AE	C31
T300-XM102AF	C34
T300-XM102DA	C24
T300-XM103AA	C25
T300-XM103AB	C29
T300-XM103AE	C32
T300-XM103AF	C35
T300-XM103DA	C24
T300-XM104DA	C24
T300-XM105DA	C24
T400-NM100DA	C147
T400-PM100AA	C146
T400-PM100AE	C150
T400-PM100AF	C152
T400-PM100DA	C144
T400-PM100DB	C148
T400-PM101AE	C150
T400-PM101AF	C152
T400-PM101DA	C144
T400-PM101DB	C149
T400-PM102AE	C151

Kód	Strana	Kód	Strana	Kód	Strana
T400-PM102AF	C153				
T400-PM102DA	C144				
T400-PM102DB	C149				
T400-PM103AE	C151				
T400-PM103AF	C153				
T400-PM103DA	C145				
T400-PM104DA	C145				